

การเตรียมและสมบัติของยางเบลนค์ระหว่างยางธรรมชาติมาลีเอต และยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทีลีน

บทคัดย่อ

เตรียมยางเบลนค์ระหว่างยางธรรมชาติมาลีเอต (MNR) กับยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทีลีน (CSM) ศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการเบลนค์ MNR/CSM พบว่าการเพิ่มสัดส่วนของยาง CSM ในยางเบลนค์ทำให้ค่าทอร์คสูงขึ้นแต่อัตราเร็วในการวัลคาไนซ์มีค่าลดลง การเบลนค์ MNR/CSM ที่อัตราส่วน 50/50 ให้ความทนทานต่อแรงดึงสูงสุด เมื่อเพิ่มสัดส่วนของยาง CSM ในยางเบลนค์ทำให้ความต้านทานต่อการบวมพองในตัวทำละลาย ความทนทานต่อความร้อนและความแข็งของยางเบลนค์สูงขึ้น ศึกษาอิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์ พบว่ายางเบลนค์ที่วัลคาไนซ์ด้วยระบบแมกนีเซียมออกไซด์และระบบผสมระหว่างกำมะถันกับแมกนีเซียมออกไซด์มีค่าอัตราเร็วในการวัลคาไนซ์สูงสุดและให้สมบัติด้านความทนทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยืดจนขาด ความทนทานต่อความร้อนและมีความต้านทานต่อการบวมพองสูงกว่ายางเบลนค์ที่วัลคาไนซ์ด้วยระบบอื่นๆ ศึกษาอิทธิพลของสารตัวเติมในยางเบลนค์พบว่าการเพิ่มปริมาณสารตัวเติมจะทำให้ค่าโมดูลัส ความแข็ง และความต้านทานต่อแรงดึงของยางเบลนค์มีค่าสูงขึ้น โดยการใช้สารตัวเติมเขม่าดำให้ค่าโมดูลัสและความแข็งสูงสุด รองลงมาเป็นซิลิกาและแคลเซียมคาร์บอเนตตามลำดับ แต่ความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นแล้วจะลดลงเมื่อใช้เขม่าดำมากกว่า 20 phr. ซิลิกาและแคลเซียมคาร์บอเนตมากกว่า 40 phr. การเพิ่มปริมาณสารตัวเติมทำให้ความสามารถในการยืดและความสามารถในการคืนรูปหลังการกดลดลง ยางเบลนค์ MNR/CSM มีความทนทานต่อการบวมพองดีกว่ายางธรรมชาติและยางธรรมชาติมาลีเอต ยางเบลนค์มีความทนทานต่อตัวการบวมพองในตัวทำละลายมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณสารตัวเติม เช่นในตัวทำละลายผสมระหว่างไอโซออกเทนและโทลูอีนการใช้สารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนตปริมาณมากกว่า 40 phr. และการใช้สารตัวเติมซิลิกาและเขม่าดำปริมาณมากกว่า 20 phr. จะทำให้ยางเบลนค์มีความทนทานต่อการบวมพองดีกว่ายาง NBR การเบลนค์ยางธรรมชาติมาลีเอตกับยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทีลีนที่สภาวะและเทคนิคที่เหมาะสมคือใช้อัตราส่วนการเบลนค์ MNR/CSM = 50/50 โดยวัลคาไนซ์ด้วยระบบผสมระหว่างกำมะถันและแมกนีเซียมออกไซด์ และใช้เขม่าดำเป็นสารตัวเติมจะเป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางทนน้ำมันชนิดใหม่จากยางธรรมชาติ

Preparation and Properties of Maleated Natural Rubber and Chlorosulfonated Polyethylene Blends

Abstract

Maleated natural rubber (MNR) and chlorosulfonated polyethylene (CSM) blends were prepared. Effect of blend ratio of MNR/CSM blends were studied. Increasing the levels of CSM in the blend found the different torque and cure rate index decreased while swelling resistance, thermal resistance and hardness increased. At the blend ratio of 50/50 showed the highest in tensile strength. Influence of vulcanizing system as sulfur, peroxide, magnesium oxide, mixed system of sulfur and peroxide and mixed system of sulfur and magnesium oxide were investigated. It was found that magnesium oxide and mixed system of sulfur and magnesium oxide showed the best properties in cure, physical and swelling properties. Influence of filler as calcium carbonate, silica and carbon black in MNR/CSM blend were studied. The modulus, hardness and tensile strength increased with increasing level of filler were observed. Using carbon black also exhibited the highest properties followed by silica and calcium carbonate respectively. While the increasing carbon black more than 20 phr, silica and calcium carbonate more than 40 phr showed lower in tensile strength. Incorporation the level of filler loading showed the decreasing in elongation at break and compression set. The blends exhibited higher in swelling resistant with increasing level of filler. Swelling resistant was improved with 20 phr of carbon black and silica and 40 phr of calcium carbonate which better than NBR. Blending of MNR/CSM, 50/50 with mixed of sulfur and magnesium oxide vulcanization system and using carbon black as a filler showed the best properties and may be improved to be made new oil resistance product from natural rubber.