

## บทคัดย่อ

เดริยมเทอร์โมพลาสติกวัลภาในช่องเบلنด์ระหว่างยางธรรมชาติและพอลิไพรีเพลินโดยผ่านกระบวนการวัลภาในช่วงแบบไดนามิกส์ ในงานวิจัยนี้ใช้สารตัวเติมอนินทรีย์ได้แก่ เคลย์ แคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ และอะลูมิเนียมไคร์ไฮเครตเป็นสารตัวเติมทันไฟปราศจากาโลเจน จากนั้นศึกษาอิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมต่อสมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน และการทนไฟของทอร์โมพลาสติกวัลภาในช่วง และทำการศึกษาเปรียบเทียบกับสารทนไฟที่มีมาโลเจนเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสารผสมระหว่างแอนติโนนีไตรออกไซด์กับน้ำมันพาราฟินิกคลอริเนต ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสมบัติเชิงกล เช่น ไมครอส์ส์ที่ระยะยืด 100 เปอร์เซ็นต์ ความต้านทานต่อแรงดึง ความสามารถในการยึดจันขาดและความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่างเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงตามชนิดสารตัวเติม การใช้สารตัวเติมในปริมาณมากขึ้นทำให้ไมครอส์ส์และความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่างเดิมเพิ่มขึ้นแต่ความสามารถในการยึดจันขาดลดลง ความต้านทานต่อแรงดึงไม่ถูกจำกัดโดยปริมาณสารตัวเติม การใส่สารตัวเติมทำให้ความเสถียรเชิงความร้อนและการทนไฟดีขึ้นตามปริมาณของสารตัวเติม ในกลุ่มสารตัวเติมอนินทรีย์พบว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ให้ประสิทธิภาพการทนไฟดีที่สุด เมื่อพิจารณาสารทนไฟที่มีมาโลเจนเป็นส่วนประกอบพบว่า การใส่สารผสมของแอนติโนนีไตรออกไซด์ร่วมกับน้ำมันพาราฟินิกคลอริเนตในอัตราส่วน 1/5 ส่วนโดยน้ำหนัก ส่งผลให้สมบัติเชิงกลลดลง ยกเว้นความสามารถในการยึดจันขาดของทอร์โมพลาสติกวัลภาในช่วง ความเสถียรเชิงความร้อนและการทนไฟเพิ่มขึ้นตามปริมาณของสารทนไฟ และพบว่า การใช้แอนติโนนีไตรออกไซด์ร่วมกับน้ำมันพาราฟินิกคลอริเนตให้การทนไฟที่ดีกว่าการใช้สารตัวเติมอนินทรีย์ที่ปราศจากาโลเจน นอกจากนี้พบว่า ปัจจัยต้านการแปรรูปไม่มีผลต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุทอร์โมพลาสติกวัลภาในช่วงที่ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์และอะลูมิเนียมไคร์ไฮเครตเป็นสารทนไฟ

## Abstract

Thermoplastic vulcanizates (TPVs) based on blends of natural rubber (NR) and polypropylene (PP) were prepared via dynamic vulcanization. Various inorganic fillers such as clay, calcium carbonate ( $\text{CaCO}_3$ ), magnesium hydroxide ( $(\text{Mg(OH})_2$ ) and aluminium trihydrate (ATH) were used as halogen-free flame retardants. The effects of inorganic filler types and filler content on mechanical properties, thermal stability and flame resistant properties of the TPVs were studied. The conventional flame retardant having antimony trioxide ( $\text{Sb}_2\text{O}_3$ ) combined with chlorinated paraffinic oil (CPO) was used for comparison. The results showed that the mechanical properties i.e. 100% modulus, tensile strength, elongation at break, tension set, and thermal stability were not significantly changed by filler types. Increasing filler content, the 100% modulus, tension set increased, but elongation at break decreased. The tensile strength was found to be independent with the filler content. The addition of inorganic fillers improved thermal stability and flame retardant properties of the TPVs, and the level of improvement increased with filler content. Among the inorganic filler, the  $\text{Mg(OH})_2$  was found to be the most effective halogen-free flame retarding filler. For halogen containing flame retardant, it was found that the addition