## บทสรุปย่อรายงานสำหรับผู้บริหาร

# ชื่อโครงการ: การเตรียมกระดูกเทียมจากน้ำยางสำหรับใช้ในสื่อการสอน Preparation of artificial bone from latex for academic model

# ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัด และที่อยู่

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่อยู่ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์ 074-288199 โทรสาร 074-288199

E-mail address orasa.p@psu.ac.th

นักศึกษา / ผู้ร่วมวิจัย น.ส.ศิรินภา โสมะพันธ์ นายมานพ นวลพลับ และ นายโกศล ภูริวัฒ

นกุล

ระยะเวลาดำเหินการ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554

ขยายเวลาถึง กันยายน 2554

## ปัญหาที่ทำวิจัยและความสำคัญ

หุ่นจำลองถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการเรียนการสอนตั้งแต่นักเรียนมัธยมจนถึงนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ หุ่นจำลองที่มีใช้กันในประเทศได้ซื้อมาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง และหุ่นจำลองของกระดูกยังไม่มีการทำกันมากนัก ที่มีจะทำจากน้ำยางและวัสดุอื่น ส่วนที่ทำจากน้ำ ยางชิ้นงานที่ได้ยังไม่เหมือนกระดูกจริง ความแข็งยังไม่ได้มาตรฐานหรือถ้าทำความแข็งได้ ก็เป็นแข็ง ที่ไม่ใช่แข็งแบบกระดูก ซึ่งจากการศึกษาของ Dunham และคณะ พบว่า โมดุลัสของยังของกระดูกอยู่ ในช่วง 2.9 - 1041.7 MPa และมี yield strength อยู่ในช่วง 0.6 – 16.3 MPa จากข้อมูลที่ทราบ เบื้องต้นจะใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาในครั้งนี้โดยใช้วิธี reverse engineering ทั้งนี้จะได้เป็นการ ช่วยใช้ยางธรรมชาติอีกประการหนึ่งด้วย

## วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยในการเตรียมกระดูกเทียมจากน้ำยางในส่วนของ humerous bone

#### ผลการดำเนินงาน

จากการศึกษาปัจจัยในการเตรียมกระดูกเทียมจากน้ำยาง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช้ ข้อมูล ของ Dunham และคณะ เป็นต้นแบบในการศึกษา โดยเลือกใช้น้ำยางขัน 60% HA และทำการแปร ชนิดและปริมาณของสารตัวเติม 3 ชนิด ได้แก่ สไตรีนมอนอเมอร์ ไฮสไตรีนเรซิน และ แป้ง เพื่อ ปรับปรุงความแข็งและสมบัติเชิงกลของยางให้ได้สมบัติที่เหมือนกระดูกจริง โดยวัลคาในซ์ด้วยระบบ กำมะถันแบบปกติ และระบบเปอร์ออกไซด์ กับ สไตรีนมอนอเมอร์ ในการนี้ทำการศึกษาสมบัติของ ยางคอมเปานด์ โดยนำมาขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบต่างๆ ด้วยวิธีการ เทบนแผ่นกระจกทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนำไปอบ ที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 24ชั่วโมง แล้วตัดเป็น ชิ้นตัวอย่างตามมาตรฐาน เพื่อศึกษาสมบัติต่างๆของยางวัลคาในซ์ จากการทดลองพบว่า สูตรน้ำ ยางที่ผสมไฮสไตรีนเรซินให้ความแข็งสูงกว่าใช้ สไตรีนมอนอเมอร์ โดยเฉพาะสูตรที่มีสัดส่วนของ ยางธรรมชาติและไฮสไตรีนเรซินเป็น 30 ต่อ 70 (โดยน้ำหนัก) ให้ความแข็งของยางเท่ากับ 96 shore A แต่เป็นความแข็งแบบเปราะ ซึ่งต่างจากการผสมไฮสไตรีนเรซินในยางแห้งที่ให้ ความแข็ง เท่ากับ 72 shore D ซึ่งเป็นความแข็งที่เหมือนกระดูกจริง นอกจากนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณแป้งมัน สำปะหลังในสูตรดังกล่าวข้างต้นเป็น 40 กรัม ทำให้ความแข็งเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีความแข็งเท่ากับ 98 shore A และทำให้ยึดเกาะและเข้ากันได้มากขึ้นระหว่างสองเฟสในระบบที่มีแป้งและน้ำยางผสม รวมทั้งได้สมบัติเชิงกลต่างๆ ได้แก่ ความต้านทานต่อแรงดึง ความต้านทานต่อแรงกระแทก ความต้านทานต่อแรงดัดโค้ง เพิ่มขึ้น แต่ความเหนียว ลดลง ดังนั้นจึงนำสูตรที่ได้ทั้งที่มีแป้งและไม่มี แป้ง ไปใช้ในการหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานรูปกระดูกในลำดับต่อไป ซึ่งในการขึ้นรูปกระดูกเทียมใช้ วิธีการหล่อเบ้า แต่อย่างไรก็ตามสูตรที่ทำจากน้ำยางสามารถทำได้ความแข็งเหมือนกระดูกจริง ส่วน สมบัติด้านอื่น ๆยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากมีสมบัติแข็งแบบเปราะ ทำให้สามารถหักได้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาแพทย์ในการใช้เพื่อฝึกการต่อกระดูกโดยการดาม

#### สรุปผลการวิจัย

การปรับปรุงความแข็งของยางโดยใช้สารตัวเติมต่างๆ เพื่อให้ได้ความแข็งที่เหมาะสมในการ เตรียมชิ้นงานกระดูกเทียมจากน้ำยาง พบว่า

- การผสมสไตรีนมอนอเมอร์ ในน้ำยางเพื่อปรับปรุงสมบัติทางด้านความแข็งและสมบัติเชิงกล พบว่า มอนอเมอร์ไม่สามารถนำมาใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อปรับปรุงสมบัติข้างต้นได้
- ความแข็ง: ยางผสมไฮสไตรีนเรซินในสัดส่วนเท่ากับ 30 ต่อ 70 กรัม และใส่แป้งมัน สำปะหลังลงในสูตรปริมาณเท่ากับ 40 กรัม ให้ความแข็งของยางมากที่สุด เท่ากับ 98 shore A
- ความต้านทานต่อแรงดึง: การผสมไฮสไตรีนเรซินทำให้ความต้านทานต่อแรงดึงลดลง ซึ่ง ยางมีความเปราะไม่ทนทานต่อแรงดึง แต่เมื่อผสมแป้งมันสำปะหลังในสูตรยางที่ผสมไฮสไตรีนเรซิน ในสัดส่วนเท่ากับ 30 ต่อ 70 กรัม พบว่าแป้งสามารถเพิ่มความต้านทานต่อแรงดึงได้ โดยปริมาณ แป้งมันสำปะหลังที่สามารถช่วยเพิ่มความต้านทานต่อแรงดึงมากที่สุด เท่ากับ 40 กรัม ซึ่งให้ความ ต้านทานต่อแรงดึงเท่ากับ 0.35 MPa และมีความยืดหยุ่น ณ จุดขาด ต่ำสุดเท่ากับ 5% ยางที่ผสม ไฮสไตรีนเรซินมีความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น
- ความต้านทานต่อแรงกระแทก: ยางที่ผสมไฮสไตรีนเรซินในสัดส่วนเท่ากับ 30 ต่อ 70 กรัมที่ ใส่แป้งมันสำปะหลังปริมาณเท่ากับ 40 กรัม ให้ความต้านทานต่อแรงกระแทกสูงสุด ซึ่งเท่ากับ 2.122 KJ/m² โดยเมื่อปริมาณแป้งเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความต้านทานต่อแรงกระแทกเพิ่มขึ้น

- ความเหนียว: ยางผสมไฮสไตรีนเรซินในสัดส่วนเท่ากับ 30 ต่อ 70 กรัมที่ใส่แป้งมัน สำปะหลังปริมาณเท่ากับ 40 กรัม ให้ความเหนียวมากที่สุด โดยมีพื้นที่ใต้กราฟมากที่สุด และพบว่า ยางมีความแข็งแบบเปราะเนื่องจากมีพื้นที่ใต้กราฟลดลง
- ความต้านทานต่อแรงดัดโค้ง: การเพิ่มแป้งมันสำปะหลัง 40 กรัม ลงในสูตรยางที่ผสม ไฮสไตรีนเรซินในสัดส่วนเท่ากับ 30 ต่อ 70 กรัม สามารถเพิ่มความต้านทานต่อแรงดัดโค้งของยางได้ และยังให้ความต้านทานต่อแรงดัดโค้งสูงสุด ซึ่งมีมอดูลัสแรงดัดโค้ง (Flexural Modulus) เท่ากับ 110 MPa และความเค้นสูงสุดเป็น 1.99 MPa
- การหล่อขึ้นรูปกระดูกเทียมด้วยวิธีการหล่อแบบ: สูตรที่มีน้ำยางผสมไฮสไตรีนเรซินสัดส่วน เท่ากับ 30 ต่อ 70 กรัมและแป้งมันสำปะหลังเท่ากับ 40 กรัม ให้ชิ้นงานกระดูกเทียมที่มีลักษณะแข็ง แบบเปราะ สามารถแตกหักได้ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้

ดังนั้น ในการเตรียมกระดูกเทียมจากน้ำยาง สำหรับใช้ในสื่อการสอน ควรเลือกสูตรที่ใช้น้ำ ยาง ผสมไฮสไตรีนเรซินที่อัตราส่วน 30/70 และแป้ง 40 กรัม ถึงแม้ว่าจะให้สมบัติด้าน Young's Modulus และ yield strength ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่สามารถใช้ในฝึกการต่อกระดูก โดยการดามสำหรับ นักศึกษาแพทย์ ทั้งนี้จะได้เป็นการช่วยใช้ยางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ ยางธรรมชาติอีกประการหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์กระดูกที่ผลิตขึ้น เป็นเพียงกระดูกเทียม จากยางธรรมชาติสำหรับใช้ในสื่อการสอน (แบบตัน) ยังไม่สามารถทำเป็นกระดูกกลวงตรงกลางได้ ในการวิจัยนี้ เนื่องจากวิธีการขึ้นรูปโดยวิธีอัดเบ้าไม่เหมาะกับยางแห้ง เพราะยังไม่สามารถทำเบ้า แบบกลวงได้ เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีและเงินทุนสูง อีกทั้งใช้เวลานาน จึงเสนอแนะให้ทำต่อยอด ในเรื่องการขึ้นรูปให้เหมือนกระดูกมนุษย์แทน

#### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาสูตรน้ำยางเพื่อใช้ในการเตรียมกระดูกเทียมจากน้ำยางธรรมชาติ โดย น้ำยางธรรมชาติที่เลือกใช้คือ 60% น้ำยางขัน และทำการแปรชนิดและปริมาณของสารตัวเติม 3 ชนิด ไดแก่ สไตรีนมอนอเมอร์ ไฮสไตรีนเรซิน และแป้งมันสำปะหลัง เพื่อปรับปรุงสมบัติทางด้านความแข็ง และสมบัติเชิงกลของยางให้ได้สมบัติที่เหมือนกระดูกจริงที่สามารถแตกหักได้ โดยทำการขึ้นรูปด้วย วิธีการหล่อแบบ จากการทดลองพบว่า สูตรที่ใช้ของผสมระหว่างไฮสไตรีนเรซินกับแป้งมันสำปะหลัง ให้ ความแข็ง และสมบัติเชิงกลดีที่สุด โดยน้ำยางคอมเปานด์ผสมไฮสไตรีนเรซินที่สัดส่วน 30 ต่อ 70 (โดย น้ำหนัก) และใส่แป้งมันสำปะหลังในปริมาณ 40 กรัม เป็นสูตรที่ให้ความแข็งเหมือนกระดูกจริง รวมทั้งมี สมบัติเชิงกลต่าง ๆ ได้แก่ ความต้านทานต่อแรงดึง ความต้านทานต่อแรงกระแทก ความต้านทานต่อแรง ดัดโค้งดีที่สุดเมื่อเทียบกับทุก ๆ สูตร แต่อย่างไรก็ตามยังให้ผลต่ำกว่าที่ได้มีการศึกษาการทำจากยางแห้ง ที่ใช้ยาง STR 5L โดยกระดูกจำลองที่เตรียมจากน้ำยางนี้ต้องการให้มีสมบัติแข็งแบบเปราะทำให้สามารถ หักได้ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ใช้ฝึกการต่อกระดูกโดยการดาม

#### **Abstract**

To develop latex compound formulations for preparation of artificial bone is the aim of this research. In addition, 60% HA was selected as a base elastomeric. Three types of fillers such as styrene monomer, high styrene resin, and cassava starch were added to 60% HA latex at various contents to investigate for improvement the hardness and mechanical properties of rubber-like properties to the real bone. Casting technique was used to make an artificial bone product. It was found that the formulation used high styrene resin with cassava starch provide highest hardness and mechanical properties. Latex compound mixed with high styrene resin at the ratio of 30/70 (by weight) and cassava starch in amount of 40 gram gives high enough hardness as real bone, In addition, tensile strength, impact resistance, flexural strength obtained at this ratio is higher than others. However, artificial bone made from latex provide lower all properties than from STR 5L. Moreover, the obtained product from latex get brittle properties and can fracture easily as needed which is benefit for medicine student to study bone connected.