

### บทคัดย่อ

การเตรียมอนุภาคทองคำระดับนาโนโดยทั่วไปจะอาศัยการใช้ความร้อน แม้วิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ยังไม่เหมาะสำหรับผลิตในระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการเตรียมอนุภาคทองคำแบบไม่ใช้ความร้อนโดยอาศัยปฏิกิริยารีดักชันของ chloroauric acid ร่วมกับ lysine-activated sodium ascorbate ในสภาวะที่มี potassium hydrogen carbonate อนุภาคทองคำที่เตรียมได้ถูกนำไปศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพกับวิธีมาตรฐานที่เตรียมแบบใช้ความร้อน โดยการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และวัดการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงในช่วง UV พบว่าอนุภาคทองคำที่เตรียมมีขนาดระหว่าง 10-30 นาโนเมตร ซึ่งใหญ่กว่าที่เตรียมโดยวิธีมาตรฐานเพียงเล็กน้อย แต่มีลักษณะการดูดกลืนแสงในช่วง UV ที่เหมือนกัน จากนั้นนำอนุภาคทองคำไปติดฉลากกับโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับฮีโมโกลบินชนิด Bart's และ  $\zeta$ -globin chain แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการติดฉลากกับฮีโมโกลบินมาตรฐานโดยวิธี dot blot sandwich immunoassay

## ABSTRACT

General process for colloidal gold nanoparticle preparation relies on thermal reaction. Although the method has high efficiency, it is not suitable for industrial upscaling process. Herein, we prepared non-heat treated colloidal gold (NHCG) by the reduction of chloroauric acid with lysine-activated sodium ascorbate in the presence of potassium hydrogen carbonate. The pH-adjusted NHCG was characterized and compared with standard colloidal gold preparation i.e. with heating process (HCG) by transmission electron microscopy (TEM) and UV-VIS spectroscopy. The diameter range of NHCG by TEM was between 10-30 nm, which was slightly wider than that of HCG. Whereas, the maximum absorbance of both CG forms was approximately 520 nm. The quality of pH-adjusted NHCG was verified by conjugating with monoclonal antibodies against Hb Bart's and  $\zeta$ -globin chain to concomitantly detect the purified -hemoglobin Bart's and  $\zeta$ -globin chain using dot blot sandwich immunoassay.