

บทคัดย่อ

รหัสโครงการ: MRG51-พรรชัยราชตะนະพนัฎ
ชื่อโครงการ: การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์
ชื่อนักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรชัย ราชตะนະพนัฎ
E:-mail address: p.rachta@chiangmai.ac.th
ระยะเวลาโครงการ: พฤษภาคม 2551-2553

การศึกษาค้นคว้าของความสัมพันธ์ของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (30%, 40%, 50% and 60%w/v) ต่อเปอร์เซ็นต์การแทนที่ ความหนืด สันฐานวิทยา สมบัติความร้อนของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์ (CMC_m) การเพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นผลทำให้เปอร์เซ็นต์การแทนที่และความหนืดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความหนืดของ CMC_m ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น หมู่ฟังก์ชันของเซลลูโลสและ CMC_m ถูกวิเคราะห์โดย Infrared spectra (IR) แถบดูดกลืนแสงที่ 1605 cm^{-1} แสดงการเกิดหมู่ COO^- บน CMC_m สันฐานของเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์และผง CMC_m ตรวจสอบโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) สันฐานของเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์และผง CMC_m ที่ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่างๆ ไม่แตกต่างกัน จุดหลอมเหลวของเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์และ CMC_m วิเคราะห์โดย differential scanning calorimetry (DSC) จุดหลอมเหลวของเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์และ CMC_m เพิ่มขึ้นเมื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ (30-50% w/v) เป็นผลทำให้สมบัติทางกลเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ระดับความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ 60% w/v สมบัติทางกลลดลง ดังนั้นที่โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 50% w/v ให้สมบัติทางกลดีที่สุด เข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่มีผลต่อการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์ม CMC_m นอกจากนั้นยังศึกษาค้นคว้าของปริมาณกลีเซอรอลที่เป็นพลาสติกไซส์เซอร์ต่อสมบัติทางกล พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณกลีเซอรอล เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดแตกหักเพิ่มขึ้นแต่การต้านแรงดึงขาดลดลง

คำสำคัญ: คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ซีเอ็มซี พอลิเมอร์ชีวภาพ ฟิล์ม และ โซเดียมไฮดรอกไซด์

ABSTRACT

Project Code: MRG51-Pornchai Rachtanapun
Project Title: Synthesis of Carboxymethyl Cellulose
from *Mimosa Pigra* Peel
Investigator: Assist.Prof. Pornchai Rachtanapun, Ph.D.
Project Period: May 2008-May 2010

The effect of NaOH concentrations (30%, 40%, 50% and 60%w/v) on degree of substitution (DS), viscosity, morphology and thermal property of carboxymethyl cellulose from *Mimosa pigra* peel (CMC_m) were investigated. The increasing of NaOH concentration resulted in increasing degree of substitution and viscosity. However, viscosity of CMC_m decreased as temperature increased. Functional groups of cellulose from *Mimosa pigra* peel and CMC_m were characterized by Infrared spectroscopy (IR). The presence of a new and strong absorption band at 1605 cm⁻¹ confirms the presence of COO⁻ group in all CMC_m samples. Morphology of cellulose from *Mimosa pigra* peel and CMC_m powder was characterized by scanning electron microscopy (SEM). The surface roughness of CMC_m powder with various NaOH concentrations was not different. Thermal property according to melting point of cellulose and CMC_m was determined by differential scanning calorimetry (DSC). The melting point of samples decreased as %NaOH increased. The increase of NaOH concentration (30-50% w/v) resulted in increasing mechanical properties of CMC_m film. However, the level of NaOH concentration was 60% w/v, mechanical properties of CMC_m films decreased. The results indicated that the highest mechanical properties were provided on 50%w/v NaOH-synthesized CMC_m film. The water vapor permeability (WVP) of CMC_m films seemed to be not affected by NaOH concentration. In addition, CMC_m films were determined the effect of glycerol as a plasticizer on mechanical properties. Increasing amount of glycerol showed an increase elongation at break but decrease tensile strength.

Keywords: Carboxymethyl cellulose, CMC, biopolymer, film, sodium hydroxide