

1 ในการประเมินผลความพันแปรในขบวนการผลิต จะพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่ากำลังอัดของ คอนกรีต ถ้ามีค่าสูงแสดงว่าการควบคุมยังไม่ดีพอต้องปรับปรุง ความสัมพันธ์ระหว่างความเบี่ยงเบนมาตรฐานกับระดับ การควบคุมสรุปได้ดังนี้

ตารางเกณฑ์ในการประเมินการควบคุมการผลิต

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(กก./ตร.ซม.)	น้อยกว่า28	28-<35	35-<42	42-<49	มากกว่า49
ระดับการควบคุมขบวนการผลิต	ดีเลิศ	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง

## 2 การประเมินผลความพันแปรในขบวนการควบคุมภาพ

ในการประเมินนี้ จะพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความพันแปร ถ้ามีค่าสูงแสดงว่าการควบคุมยังไม่ดีพอ ต้องปรับปรุง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์ความพันแปร กับระดับการควบคุม สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 2.9 เกณฑ์ในการประเมินการควบคุมคุณภาพ

สัมประสิทธิ์ความพันแปร(%)	น้อยกว่า3.0	3.0-< 4.0	4.0-< 5.0	5.0-<6.0	มากกว่า6.0
ระดับการควบคุมขบวนการควบคุมคุณภาพ	ดีเลิศ	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง

- ตัวอย่าง การประเมินผลการทดสอบกำลังอัดตัวอย่างคอนกรีตถ้าโรงงานผลิตคอนกรีต 3 แห่ง ผลิต คอนกรีตมีค่าการควบคุมดังตาราง

โรงงาน	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กก.ตร.ซม.)	ค่าสัมประสิทธิ์ การพันแปร (%)
A	42	7.0
B	33	5.0
C	55	3.0

จากค่าในตารางสามารถสรุประดับการควบคุมได้ดังนี้

โรงงาน	ระดับการควบคุมการผลิต	ระดับการควบคุมขบวน การควบคุมคุณภาพ
A	พอใช้	ต้องปรับปรุง
B	ดีมาก	พอใช้
C	ต้องปรับปรุง	ดีมาก


- สาเหตุกำลังอัดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การที่กำลังอัดของคอนกรีต ได้ค่า强大กว่าที่มาตรฐานกำหนดนี้ อาจมีสาเหตุมาจากหลายๆ ประการอันได้แก่

1. ใช้ส่วนผสมที่ไม่เหมาะสม
2. ควบคุมปริมาณน้ำไม่เพียงพอ
3. ควบคุมปริมาณน้ำในอากาศไม่ดี
4. การผสมไม่ดีพอ
5. มีสารอินทรีย์ต่างๆ มากเกิดข้อกำหนด
6. ใช้หินทรายที่สกปรก
7. ใช้น้ำยาผสมคอนกรีตที่ไม่มีประสิทธิภาพ
8. ไม่ได้ปรับความชื้นในมวลรวม
9. การอัดแน่นไม่ถูกต้อง
10. การบ่มไม่เพียงพอ
11. การลำเลียงและทดสอบไม่ถูกต้อง
12. อุณหภูมิผันแปรไป


#### ■ ลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ลักษณะการชำรุดแตกหักของก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่รับแรงอัด มักแตกออกเป็นรูปกรวยคู่ (Shear Failure) โดยมีปลายกรวยอยู่ที่กึ่งกลางของทรงกระบอก ดังแสดงในรูป 2.11 (a) โดยเกิดจากการถูกเฉือนในระนาบที่เลียบกับแรงกด อันเนื่องมาจากการเดินเยียวยาระหว่าง วัสดุผสมและความเสียดทานภายใน ดังนั้นมุนของการแตกหักจะมีค่าเท่ากับ  $45^\circ - \theta/2$  เมื่อ  $\theta$  เป็นมุนของความเสียดทานภายใน ของคอนกรีตซึ่งมีค่าประมาณ 20 องศา ดังนั้น ระนาบที่ความเสียหายของตัวอย่างคอนกรีตจะเป็นแบบ 35 องศา ลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่าง อาจเป็นการแตกแบบแยกออก (Splitting Failure) ดังรูป 2.11 (b) หรืออาจเป็นการรวมของลักษณะการแตกของทั้ง 2 แบบ (Combination Shear and Splitting Failure) ดังรูปที่ 2.11 (c)



รูปที่ 2.11 การแตกของก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก

ส่วนลักษณะการแตกของก้อนด้วยรูปทรงลูกบาศก์ที่ถูกต้องจะต้องแตกเป็นรูป ปรานมิค ดังแสดงในรูป



รูปที่ 2.12 (a) ลักษณะการแตกของก้อนด้วยรูปทรงลูกบาศก์ที่ถูกต้อง<sup>1</sup>  
(b) การแตกที่ไม่ถูกต้อง

### บทที่ 3 รูปแบบการวิจัย

สำหรับการวิจัยในโครงการ การบ่มกำลังคอนกรีตด้วยการเคลื่อนน้ำยางพารา ได้แบ่งรูปแบบตามลำดับขั้นตอน สำหรับการวิจัย ทดลอง และทดสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

- 3.1. ศึกษารายละเอียดของการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และรูปแบบการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำยางพารา โดยจะออกแบบส่วนผสมเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประดับตามที่กำหนดสำหรับการทดสอบกำลังอัดคือ 240 กก./ ตร.ซม. และ 360 กก./ ตร.ซม. ซึ่งเป็นกำลังอัดประดับที่ใช้อ้างอิงในการก่อสร้างโดยทั่วไป
- 3.2. จัดเตรียมวัสดุต่างๆ สำหรับการดำเนินงานวิจัยและทดสอบ ซึ่งได้แก่
  - 3.2.1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (ตราช้าง)
  - 3.2.2. หินเบอร์ 2
  - 3.2.3. ทราย
  - 3.2.4. น้ำยางพาราขันคงรูป ( Prevulcanised Latex )
  - 3.2.5. น้ำยางพาราขัน 60% ชนิดรักษาสภาพด้วยแอมโมเนียมมาก (HA type : High Ammonia)
  - 3.2.6. น้ำยาเคมีสำหรับการบ่มคอนกรีต
  - 3.2.7. แผ่นพลาสติกใสสำหรับหุ้มคอนกรีตทดสอบ
- 3.3. ขั้นตอนการทดลองสำหรับการออกแบบและคำนวณอัตราส่วนผสมกำลังอัดประดับของคอนกรีตที่ใช้ทดสอบ
  - 3.3.1. ทำการหาค่าความถ่วงจำเพาะของหินและทรายที่ใช้ในการทดลองและวิจัย ดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 การทดสอบค่าความถ่วงจำเพาะของหินและทราย

- 3.3.2. คำนวณและออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. และ 360 กก./ตร.ซม. กำหนดให้ใช้หินเบอร์ 2
    - คำนวณหาปริมาตรของแบบหล่อรูปทรงกระบอก(cylinder) ขนาด & 15 ซม. สูง 30 ซม. โดยเบื้องต้นจะ presumptions ทั้งหมดครึ่งละ 12 ก้อนตัวอย่าง
- โดยที่      ปริมาตรแบบหล่อ =      พื้นที่ฐาน  $\times$  สูง      =       $\pi r^2 h$
- =       $\pi \times 0.075^2 \times 0.30$
- คอนกรีต 1 ก้อนจะมีปริมาตร      =       $0.005530 \text{ m}^3$
- $\therefore$  คอนกรีต 12 ก้อนจะมีปริมาตร      =       $0.005530 \times 12 \text{ m}^3$       =       $0.0636 \text{ m}^3$

- คำนวณหาปริมาตรของแบบหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด กว้าง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 15 ซม. โดยจะผสานทั้งหมดครึ่งละ 12 ก้อนตัวอย่าง

$$\text{โดยที่ } \text{ปริมาตรแบบหล่อ} = \frac{\text{กว้าง} \times \text{ยาว} \times \text{สูง}}{= 0.003375 \text{ m}^3} = 0.15 \times 0.15 \times 0.15$$

$$\text{ค่อนกรีต 1 ก้อนจะมีปริมาตร} = 0.003375 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{ค่อนกรีต 12 ก้อนจะมีปริมาตร} = 0.003375 \times 12 = 0.0405 \text{ m}^3$$

3.3.3. ทำการทดสอบค่อนกรีตตามที่ได้ออกแบบไว้ ที่กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. และ 360 กก./ตร.ซม.

โดยทำการหล่อแบบทรงลูกบาศก์ขนาด กว้าง 15 ซม. ยาว 15 ซม. สูง 15 ซม. และ รูปทรงกรอบอกขนาด & 15 ซม. สูง 30 ซม.

การออกแบบอัตราส่วนผสม

$$\text{ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์} = 3.15$$

$$\text{ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียด ( ราย )} = 2.65$$

$$\text{ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหยาบ ( หินปูน )} = 2.70$$

$$\text{กำลังอัดประลัยที่คำนวณและออกแบบ} = 240 \text{ กก./ตร.ซม. และ 360 กก./ตร.ซม.}$$

อัตราส่วนผสมที่กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.

- วิธีการคำนวณ

สำหรับแรงอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. เพื่อ(Margin) 40%

$$\text{อัตราส่วนนำต่อซีเมนต์} = 0.51 \text{ ที่ 7 วัน}$$

$$\text{น้ำหนักซีเมนต์} = 180/0.51 = 353 \text{ กก.}$$

$$\text{ปริมาตรซีเมนต์} = 353/3.15 = 112 \text{ ลิตร}$$

$$\text{ปริมาตรราย} = 400-112 = 288 \text{ ลิตร}$$

$$\text{น้ำหนักราย} = 288 \times 2.56 = 736 \text{ กก.}$$

$$\text{ห้าปริมาตรหิน} = 1000-180-112-288 = 420 \text{ ลิตร}$$

$$\text{น้ำหนักหิน} = 420 \times 2.70 = 1134 \text{ กก.}$$

แบบหล่อขนาด  $15 \times 15 \times 15$  ซม. ( 12 แบบตัวอย่างทดสอบ ) ใช้ปริมาตรดังนี้

$$- \text{ ใช้ปูนซีเมนต์} = 0.0405 * 353 = 14.30 \text{ กก.}$$

$$- \text{ ราย} = 0.0405 * 736 = 30.90 \text{ กก.}$$

$$- \text{ หิน} = 0.0405 * 1134 = 45.90 \text{ กก.}$$

$$- \text{ น้ำ} = 0.0405 * 180 = 7.29 \text{ กก.}$$

แบบหล่อขนาด & 15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน (12 แบบตัวอย่างทดสอบ) ใช้ปริมาตรดังนี้

$$- \text{ ใช้ปูนซีเมนต์} = 0.0635 * 353 = 22.40 \text{ กก.}$$

$$- \text{ ราย} = 0.0635 * 736 = 48.50 \text{ กก.}$$

$$- \text{ หิน} = 0.0635 * 1134 = 72.00 \text{ กก.}$$

$$- \text{ น้ำ} = 0.0635 * 180 = 7.29 \text{ กก.}$$

### อัตราส่วนผสมที่กำลังอัดประลัย 360 กก./ตร.ซม.

#### ● วิธีการคำนวณ

สำหรับแรงอัดประลัย 360 กก./ตร.ซม. เพื่อ(Margin) 40%

อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์	= 0.43	ที่ 14 วัน
น้ำหนักชีเมนต์	= 180/0.43	= 419 กก.
ปริมาตรชีเมนต์	= 419/3.15	= 133 ลิตร
ปริมาตรทราย	= 400-133	= 267 ลิตร
น้ำหนักทราย	= 267*2.65	= 707 กก.
หาปริมาตรหิน	= 1000-133-180-267 = 420 ลิตร	
น้ำหนักหิน	= 420*2.70	= 1134 กก.

แบบหล่อขนาด 15x15x15 ซม. ( 12 แบบตัวอย่างทดสอบ ) ใช้ปริมาตรดังนี้

- ใช้ปูนชีเมนต์	= 0.0405 * 41	= 17 กก.
- ทราย	= 0.0405 * 707	= 28 กก.
- หิน	= 0.0405 * 1134	= 46 กก.
- น้ำ	= 0.0405 * 180	= 7.27 กก.

แบบหล่อขนาด &15 ซม. สูง 30 ซม. จำนวน (12 แบบตัวอย่างทดสอบ ) ใช้ปริมาตรดังนี้

- ใช้ปูนชีเมนต์	= 0.0635 * 419	= 27 กก.
- ทราย	= 0.0635 * 707	= 45 กก.
- หิน	= 0.0635 * 1134	= 72 กก.
- น้ำ	= 0.0635 * 180	= 11.43 กก.

#### 3.4. ขั้นตอนการผสมคอนกรีตทดสอบตามจำนวนที่กำหนด และทำการบ่มตามรูปแบบวิธีที่กำหนด โดยที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 3.4.1. หล่อแบบก้อนตัวอย่างคอนกรีตครั้งละ 12 ก้อนตัวอย่าง (เนื่องจากอุปกรณ์ในการวิจัยมีจำกัด) และหล่อแบบทึ่งหมวด 3 ครั้ง ต่อการทดสอบตามระยะเวลาของคอนกรีตทดสอบ 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน ซึ่งรวมแล้วได้จำนวนรวมในแต่ละประเภทของแบบหล่อทั้งแบบขนาด &15 ซม. สูง 30 ซม. และ แบบขนาด 15x15x15 ซม. จำนวนรวมอย่างละ 36 ก้อนตัวอย่าง ต่อระยะเวลาทดสอบของคอนกรีต 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน ดังนั้นจำนวนก้อนคอนกรีตทดสอบรวมทั้งสิ้น 108 ก้อนตัวอย่าง/ชนิดแบบหล่อทั้ง 2 ชนิด ดังรูปแสดงที่ 13



รูปที่ 3.2 แบบหล่อ ก้อนคอนกรีตทดสอบ

3.4.2. ทำการบ่มก้อนตัวอย่างคอนกรีตในแต่ละรูปแบบที่กำหนดของการบ่ม โดยที่ แบ่งกลุ่มเป็น 9 รูปแบบ และบ่มก้อนตัวอย่างฯลฯ 4 ก้อนตัวอย่างในแต่ละรูปแบบของการบ่ม ซึ่งได้แก่

- . การบ่มแบบ เช่นน้ำ 4 ตัวอย่าง
- . การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 4 ตัวอย่าง
- . การบ่มด้วยน้ำยางพาราชีน 60% (High Amonia) ชนิดรักษาสภาพด้วยแอนโอมเนีย 60% โดยกำหนดอัตราส่วน
  - อัตราส่วน น้ำยาง 100% 4 ตัวอย่าง
  - อัตราส่วน น้ำยาง 50 น้ำ 50 4 ตัวอย่าง
  - อัตราส่วน น้ำยาง 70 น้ำ 30 4 ตัวอย่าง
  - อัตราส่วน น้ำยาง 30 น้ำ 70 4 ตัวอย่าง
- . การบ่มด้วยการหุ่มแผ่นพลาสติกใส 4 ตัวอย่าง
- . แบบปล่อยทิ้งตามสภาพอากาศ 4 ตัวอย่าง

จำนวนรวม 36 ก้อนตัวอย่างทดสอบต่อการทดสอบตามอายุ 7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน

#### ลักษณะรูปแบบของการบ่มก้อนการทดสอบกำลังอัดของก้อนคอนกรีตตัวอย่าง

ก. การบ่มแบบจุ่ม เช่นน้ำ โดยการนำเอาคอนกรีตทดสอบ ที่ถอดออกจากแบบหล่อ มาบันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด เพื่อนำไปเช่นน้ำ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้แก่ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

ข. การบ่มด้วยน้ำยาเคมี โดยการนำเอาคอนกรีตทดสอบ ที่ถอดออกจากแบบหล่อ มาบันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด โดยการนำน้ำยาเคมีมาทาให้ทั่วคอนกรีต ที่ถอดออกจากแบบแล้วปล่อยตามอายุกำลังการทดสอบที่อายุคอนกรีต 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

ค. การบ่มด้วยน้ำยาางพาราขัน 60 % ชนิดรักษาสภาพด้วยเยื่อไมเนีย 60% โดยการนำเอากอนกรีตที่ถอดออกจากแบบหล่อ บันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด แล้วพิจารณาอัตราส่วนของน้ำยาางพารากับน้ำหอร์โมน เพื่อปัจจัยด้านการพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแบ่งเกณฑ์สัดส่วนน้ำท่อน้ำยาางพาราไว้ดังนี้

- อัตราส่วน น้ำยาาง 100% โดยการนำเอากอนกรีตที่ถอดออกจากแบบหล่อ บันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด แล้วท่าน้ำยาางขัน 100% ให้ทั่วทุกผิวคอนกรีต อย่าให้มีฟองอากาศมากเกินไป แล้วเตรียมทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้แก่ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

-อัตราส่วน น้ำยาาง 50% : น้ำ 50 % โดยการนำเอากอนกรีตที่ถอดออกจากแบบหล่อ บันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด ผสมสัดส่วนน้ำยาาง 50% ต่อน้ำ 50% แล้วนำมาทาเคลือบก้อนคอนกรีตจนทั่ว แล้วเตรียมทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้แก่ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

-อัตราส่วน น้ำยาาง 70% : น้ำ 30 % โดยการนำเอากอนกรีตที่ถอดออกจากแบบหล่อ บันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด ผสมสัดส่วนน้ำยาาง 70% ต่อน้ำ 30% แล้วนำมาทาเคลือบก้อนคอนกรีตจนทั่ว แล้วเตรียมทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้แก่ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

-อัตราส่วน น้ำยาาง 30% : น้ำ 70 % โดยการนำเอากอนกรีตที่ถอดออกจากแบบหล่อ บันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด ผสมสัดส่วนน้ำยาาง 30% ต่อน้ำ 70% แล้วนำมาทาเคลือบก้อนคอนกรีตจนทั่ว แล้วเตรียมทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้แก่ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

ง. การบ่มด้วยน้ำยาางพาราขันคงรูป (Prevulcanised Latex) โดยการนำเอากอนกรีตที่ถอดออกจากแบบหล่อ บันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด แล้วนำมาทาเคลือบก้อนคอนกรีตจนทั่ว แล้วเตรียมทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้แก่ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

จ. การบ่มด้วยการหุ้มแผ่นพลาสติกใส โดยการนำเอากอนกรีตที่ถอดออกจากแบบหล่อ บันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบกำลังอัด แล้วนำแผ่นพลาสติกใส่ที่ใช้สำหรับหุ้มผิวคอนกรีตในงานการก่อสร้าง มาห่อหุ้มก้อนคอนกรีตให้ทั่ว แล้วเตรียมทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้แก่ 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน

ฉ. แบบปล่อยทึ่งตามสภาพอากาศ โดยการนำเอากอนกรีตที่ถอดออกจากแบบหล่อ บันทึกหมายเลข และวัน/เดือน/ปี ที่จะทำการทดสอบแรงอัด โดยการปล่อยคอนกรีตทึ่งไว้ในสภาพอากาศตามอายุคอนกรีตที่จะทดสอบกำลัง 7 วัน 14 วัน และ 28 วัน



รูปที่ 3.3 การทำเคลือบน้ำยางพารากับตัวอย่างคอนกรีต



รูปที่ 3.4 ตัวอย่างคอนกรีตเตรียมทดสอบกำลังอัด



รูปที่ 3.5 รูปแบบการบ่มโดยการหุ้มแผ่นพลาสติกใส



รูปที่ 3.6 รูปแบบการบ่มโดยการเคลือบน้ำยางพรีวัคภายในตัว



รูปที่ 3.7 รูปแบบการบ่มโดยการใช้น้ำยาเคมีเคลือบ

### 3.5. ขั้นตอนการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตหลังจากบ่มตามระยะเวลาที่กำหนด



รูปที่ 3.8 รูปแบบการบ่มโดยการเคลือบน้ำยางอัตราส่วนต่างๆ

3.5.1. นำคอนกรีตตัวอย่างทดสอบขนาด  $15 \times 15 \times 15$  และขนาด  $\& 10 \times 30\text{cm}$  ที่ได้ตามระยะเวลาที่จะทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตนำมาทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ Compressive Testing Machine ดังรูปที่ 15

3.5.2. โดยคอนกรีตขนาด  $15 \times 15 \times 15\text{cm}$  ทำการกดด้วยเครื่อง Compressive Testing Machine และจดค่ากำลังที่ได้จะเป็นค่า กิโลนิวตัน ดังรูปที่ 15

3.5.3. คอนกรีตขนาด & 10x30 cm จะต้องทำการหุ่มปั้นหัวคอนกรีตด้วยกำมะถันก่อนที่จะนำไปกดด้วยเครื่อง Compression Testing Machine และวัดค่ากำลังที่ได้จะเป็นค่า กิโลนิวตัน ดังรูปที่ 16

3.5.4. ในการกดแต่ละครั้งจะต้องทำการจดบันทึกทุกครั้งเมื่อได้ค่ากำลังของมาจะเป็นค่า กิโลนิวตัน ซึ่งจะต้องนำค่าที่ได้มาคูณด้วยค่าที่ปรับแก้สำหรับเครื่องทดสอบไวน์แล้วคือ 101.36 และนำมาหารด้วยพื้นที่หน้าตัด และจะได้ค่าเป็น กก./ตร.ซม. เช่นดังตัวอย่างคือ  $(810 \times 101.36) / (15 \times 15) = 364 \text{ กก./ตร.ซม.}$



รูปที่ 3.9 การทดสอบกำลังอัดประลักษณ์ของก้อนคอนกรีตตัวอย่าง



รูปที่ 3.10 ก้อนคอนกรีตตัวอย่างรูปแบบต่างๆสำหรับการทดสอบ

#### บทที่ 4

##### ผลการทดสอบ

ตารางที่ 4.1 แสดงค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่การออคแบบ 240 กก./ตร.ซม. เพื่อ 40% (สำหรับคอนกรีตขนาด 15x15x15 ซม.)

รูปแบบการบ่ำ	กำลังอัด ที่ อายุ 7 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย	กำลังอัด ที่ อายุ 14 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย	กำลังอัด ที่ อายุ 28 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย
การบ่ำแบบแบน เช่น 1	315		308		340	
การบ่ำแบบแบน เช่น 2	328		349		387	
การบ่ำแบบแบน เช่น 3	272		318		380	
การบ่ำแบบแบน เช่น 4	286	300.25	280	313.75	322	357.25
การบ่ำด้วยน้ำยาเคมี 1	333		326		299	
การบ่ำด้วยน้ำยาเคมี 2	324		333		304	
การบ่ำด้วยน้ำยาเคมี 3	319		290		304	
การบ่ำด้วยน้ำยาเคมี 4	277	313.25	305	313.50	340	311.75
การบ่ำหุ้มพลาสติก 1	285		214		322	
การบ่ำหุ้มพลาสติก 2	287		333		299	
การบ่ำหุ้มพลาสติก 3	275		320		306	
การบ่ำหุ้มพลาสติก 4	275	280.50	250	286	301	300.25
การบ่ำด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 1	257		268		340	
การบ่ำด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 2	259		295		281	
การบ่ำด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 3	260		285		265	
การบ่ำด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 4	255	257.75	260	277	250	284
การบ่ำด้วยน้ำยาข้น 100 % 1	317		317		277	
การบ่ำด้วยน้ำยาข้น 100 % 2	254		300		304	
การบ่ำด้วยน้ำยาข้น 100 % 3	236		295		285	
การบ่ำด้วยน้ำยาข้น 100 % 4	245	263	255	291.75	265	282.75
การบ่ำด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 1	242		335		272	
การบ่ำด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 2	252		295		299	
การบ่ำด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 3	257		260		259	
การบ่ำด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 4	250	250.25	275	291.25	280	270.00
การบ่ำด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 1	247		299		273	
การบ่ำด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 2	245		285		280	
การบ่ำด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 3	249		280		240	
การบ่ำด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 4	246	246.75	258	265.50	260	260.25
การบ่ำด้วยน้ำยา พรีวัลภาไนต์ 1	306		344		280	
การบ่ำด้วยน้ำยา พรีวัลภาไนต์ 2	339		390		262	
การบ่ำด้วยน้ำยา พรีวัลภาไนต์ 3	266		300		232	
การบ่ำด้วยน้ำยา พรีวัลภาไนต์ 4	259	292.50	285	304.75	264	260.25
ไม่ได้บ่ำ 1	245		250		232	
ไม่ได้บ่ำ 2	246		265		290	
ไม่ได้บ่ำ 3	259		245		245	
ไม่ได้บ่ำ 4	250	250	235	248.75	255	255.5

ตารางที่ 4.2 แสดงค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่การออกแบบ 240 กก./ตร.ซม. เพื่อ 40% (สำหรับคอนกรีตขนาด & 15x30 ซม.)

รูปแบบการบ่ำน	กำลังอัด ที่อายุ 7 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย	กำลังอัด ที่อายุ 14 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย	กำลังอัด ที่อายุ 28 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย
การบ่ำนแบบแข็ง 1	258		350		298	
การบ่ำนแบบแข็ง 2	252		333		286	
การบ่ำนแบบแข็ง 3	356		290		275	
การบ่ำนแบบแข็ง 4	304	292.50	285	314.50	286	286.25
การบ่ำนด้วยน้ำยาข้น 100 % 1	246		295		275	
การบ่ำนด้วยน้ำยาข้น 100 % 2	286		300		283	
การบ่ำนด้วยน้ำยาข้น 100 % 3	317		323		263	
การบ่ำนด้วยน้ำยาข้น 100 % 4	298	286.75	260	294.50	285	284
การบ่ำนด้วยน้ำยาเคมี 1	245		321		295	
การบ่ำนด้วยน้ำยาเคมี 2	255		310		301	
การบ่ำนด้วยน้ำยาเคมี 3	270		301		252	
การบ่ำนด้วยน้ำยาเคมี 4	277	269.25	295	306.75	262	277.50
การบ่ำนด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 1	258		285		259	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 2	285		301		263	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 3	246		295		258	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 4	260	262.25	290	292.75	249	264.75
การบ่ำนหุ้มพลาสติก 1	248		324		261	
การบ่ำนหุ้มพลาสติก 2	250		295		271	
การบ่ำนหุ้มพลาสติก 3	252		275		256	
การบ่ำนหุ้มพลาสติก 4	330	270	260	288.50	261	262.25
การบ่ำนด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 1	265		304		258	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 2	242		295		278	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 3	275		260		261	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 4	258	260	270	282.25	269	260.50
การบ่ำนด้วยน้ำยาพรีวัลคานิต 1	255		312		266	
การบ่ำนด้วยน้ำยาพรีวัลคานิต 2	245		295		255	
การบ่ำนด้วยน้ำยาพรีวัลคานิต 3	250		275		258	
การบ่ำนด้วยน้ำยาพรีวัลคานิต 4	260	252.50	265	271.75	260	257.75
การบ่ำนด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 1	249		275		260	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 2	246		260		250	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 3	240		245		249	
การบ่ำนด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 4	245	248.75	240	255.00	245	251.00
ไม่ได้บ่ำน 1	235		250		249	
ไม่ได้บ่ำน 2	260		250		240	
ไม่ได้บ่ำน 3	212		248		239	
ไม่ได้บ่ำน 4	245	238	234	245.50	245	243.25

ตารางที่ 4.3 แสดงค่ากำลังอัծของคอนกรีตที่การออกแบบ 360 กก./ตร.ซม. เพื่อ 40% (สำหรับคอนกรีตขนาด 15x15x15 ซม.)



รูปแบบการบ่ม	กำลังอัծ ที่อายุ 7 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย	กำลังอัծ ที่อายุ 14 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย	กำลังอัծ ที่อายุ 28 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย
การบ่มแบบแข่น้ำ 1	399		399		405	
การบ่มแบบแข่น้ำ 2	400		430		410	
การบ่มแบบแข่น้ำ 3	387		435		440	
การบ่มแบบแข่น้ำ 4	390	394	390	413.5	435	422.5
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 1	389		405		415	
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 2	396		390		405	
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 3	373		395		410	
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 4	390	387	389	394.75	393	405.75
การบ่มหุ้มพลาสติก 1	367		390		391	
การบ่มหุ้มพลาสติก 2	380		387		395	
การบ่มหุ้มพลาสติก 3	382		390		385	
การบ่มหุ้มพลาสติก 4	373	375.5	385	388	388	389.75
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 % 1	378		389		383	
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 % 2	388		389		385	
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 % 3	413		395		395	
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 % 4	370	387.25	387	390	390	388.25
การบ่มด้วยน้ำยาข้าง 70 : น้ำ 30 1	376		391		390	
การบ่มด้วยน้ำยาข้าง 70 : น้ำ 30 2	382		394		389	
การบ่มด้วยน้ำยาข้าง 70 : น้ำ 30 3	387		378		380	
การบ่มด้วยน้ำยาข้าง 70 : น้ำ 30 4	370	378.75	389	388	385	386
การบ่มด้วยน้ำยาพิริวัลคานิค 1	423		382		380	
การบ่มด้วยน้ำยาพิริวัลคานิค 2	337		375		373	
การบ่มด้วยน้ำยาพิริวัลคานิค 3	367		380		380	
การบ่มด้วยน้ำยาพิริวัลคานิค 4	387	378.5	370	376.75	375	377
การบ่มด้วยน้ำยาข 50 : น้ำ 50 1	360		379		375	
การบ่มด้วยน้ำยาข 50 : น้ำ 50 2	400		384		380	
การบ่มด้วยน้ำยาข 50 : น้ำ 50 3	371		382		378	
การบ่มด้วยน้ำยาข 50 : น้ำ 50 4	380	377	368	379.25	370	375.75
การบ่มด้วยน้ำยาข 30 : น้ำ 70 1	380		382		380	
การบ่มด้วยน้ำยาข 30 : น้ำ 70 2	373		373		369	
การบ่มด้วยน้ำยาข 30 : น้ำ 70 3	360		360		365	
การบ่มด้วยน้ำยาข 30 : น้ำ 70 4	375	372	378	373.25	377	372.75
ไม่ได้บ่ม 1	367		369		370	
ไม่ได้บ่ม 2	315		350		355	
ไม่ได้บ่ม 3	344		344		350	
ไม่ได้บ่ม 4	350	344	355	354.5	359	358.5

ตารางที่ 4.4 แสดงค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่การออกแบบ 360 กก./ตร.ซม. เพื่อ 40% (สำหรับคอนกรีตขนาด & 15x30 ซม.)

รูปแบบการบ่ม	กำลังอัด ที่อายุ 7 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย	กำลังอัด ที่อายุ 14 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย	กำลังอัด ที่อายุ 28 วัน ( ksc.)	ค่าเฉลี่ย
การบ่มแบบแข่น้ำ 1	420		415		422	
การบ่มแบบแข่น้ำ 2	401		420		425	
การบ่มแบบแข่น้ำ 3	399		403		409	
การบ่มแบบแข่น้ำ 4	425	411.25	430	417	432	422
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 1	373		380		380	
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 2	390		395		394	
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 3	381		386		390	
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี 4	385	382.25	389	387.25	392	389
การบ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 1	390		392		390	
การบ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 2	384		388		386	
การบ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 3	385		387		385	
การบ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30 4	363	385.50	390	389.25	387	387.00
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 % 1	395		395		390	
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 % 2	389		387		387	
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 % 3	380		385		389	
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 % 4	385	387.25	388	388.75	380	386.50
การบ่มหุ้มพลาสติก 1	364		366		379	
การบ่มหุ้มพลาสติก 2	375		380		378	
การบ่มหุ้มพลาสติก 3	379		383		379	
การบ่มหุ้มพลาสติก 4	384	375.50	386	378.75	385	380.25
การบ่มด้วยน้ำยาพิริวัลคานิต 1	373		377		370	
การบ่มด้วยน้ำยาพิริวัลคานิต 2	387		389		375	
การบ่มด้วยน้ำยาพิริวัลคานิต 3	380		385		380	
การบ่มด้วยน้ำยาพิริวัลคานิต 4	371	377.75	373	381	382	376.75
การบ่มด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 1	375		378		375	
การบ่มด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 2	385		386		380	
การบ่มด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 3	375		376		378	
การบ่มด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50 4	370	376.25	373	378.25	370	375.75
การบ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 1	365		367		370	
การบ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 2	378		380		378	
การบ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 3	369		368		365	
การบ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70 4	370	370.50	375	372.25	370	370.75
ไม่ได้บ่ม 1	341		345		360	
ไม่ได้บ่ม 2	344		350		363	
ไม่ได้บ่ม 3	359		361		359	
ไม่ได้บ่ม 4	362	351.50	359	353.75	361	360.75



ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบเฉลี่ยที่ค่ากำลังประดั้ย 240 กก./ตร.ชม. สำหรับแบบหล่อขนาด  $15 \times 15 \times 15$  ซม.

รูปแบบการบ่ม	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 7วัน	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 14 วัน	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 28วัน
บ่มแบบแข็ง	300.25	313.75	357.25
บ่มด้วยน้ำยาเคมี	313.25	313.5	311.75
บ่มหุ้นพลาสติก	280.5	286	300.25
บ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30	257.75	277	284
บ่มด้วยน้ำยา 100 %	263	291.75	282.75
บ่มด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50	250.25	291.25	270
บ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70	246.75	265.5	260.25
บ่มด้วยน้ำยาพรีวัลคานิค	292.5	304.75	260.25
ไม่ได้บ่ม	250	248.75	255.5





ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบเฉลี่ยที่ค่ากำลังประดับ 240 กก./ตร.ชม. สำหรับแบบหล่อขนาด  $\phi$  30x15 ซม.

รูปแบบการบ่ำ	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 7 วัน	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 14 วัน	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 28 วัน
การบ่ำแบบแข็ง	292.5	314.5	286.25
การบ่ำด้วยน้ำยาข้น 100 %	286.75	294.5	284
การบ่ำด้วยน้ำยาเคมี	269.25	306.75	277.5
การบ่ำด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30	262.25	292.75	264.75
การบ่ำหุ้นพลาสติก	270	288.5	262.25
การบ่ำด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50	260	282.25	260.5
การบ่ำด้วยน้ำยาพรีวัลคานิต	252.5	271.75	257.75
การบ่ำด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70	248.75	255	251
ไม่ได้บ่ำ	238	245.5	243.25





ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบเฉลี่ยที่ค่ากำลังประลัย 360 กก./ตร.ซม. สำหรับแบบหล่อขนาด 15x15x15 ซม.

รูปแบบการบ่ม	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 7 วัน	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 14 วัน	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 28 วัน
การบ่มแบบแข็ง	394	413.5	422.5
การบ่มด้วยน้ำยาเคมี	387	394.75	405.75
การบ่มหุ้มพลาสติก	375.5	388	389.75
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 100 %	387.25	390	388.25
การบ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30	378.75	388	386
การบ่มด้วยน้ำยาเจลรีวัลคลาインต์	378.5	376.75	377
การบ่มด้วยน้ำยาข้น 50 : น้ำ 50	377	379.25	375.75
การบ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70	372	373.25	372.75
ไม่ได้บ่ม	344	354.5	358.5




ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบเฉลี่ยที่ค่ากำลังประลัย 360 กก./ตร.ชม. สำหรับแบบหล่อขึ้นภาค  $\Phi$  30x15 ชม.

รูปแบบการบ่ม	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 7 วัน	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 14 วัน	ค่าเฉลี่ยที่อายุ 28 วัน
บ่มแบบแข็ง	411.25	417	422
บ่มด้วยน้ำยาเคมี	382.25	387.25	389
บ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30	385.5	389.25	387
บ่มด้วยน้ำยาข้น 100 %	387.25	388.75	386.5
บ่มหุ้นพลาสติก	375.5	378.75	380.25
บ่มด้วยน้ำยาพาร์วัลคaine	377.75	381	376.75
บ่มด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50	376.25	378.25	375.75
บ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70	370.5	372.25	370.75
ไม่ได้บ่ม	351.5	353.75	360.75




ตารางที่ 4.9 การเปรียบเทียบค่ากำลังอัดประลัย ของก้อนคอนกรีตทดสอบที่อายุ 7 วัน

รูปแบบการบ่ม	fc' 240 ksc. At 7 day		fc' 360 ksc. At 7 day	
	15x15x15	f15x30	15x15x15	f15x30
บ่มแบบแข็ง	300.25	292.5	394	422
บ่มด้วยน้ำยาเคมี	313.25	269.25	387	389
บ่มหุ่มพลาสติก	280.5	270	375.5	380.25
บ่มด้วยน้ำยาข้น 100 %	263	286.75	387.25	386.5
บ่มด้วยน้ำยาข้น 70 : น้ำ 30	257.75	262.25	378.75	387
บ่มด้วยน้ำยาข้น 50 : น้ำ 50	250.25	260	377	375.75
บ่มด้วยน้ำยาข้น 30 : น้ำ 70	246.75	248.75	372	370.75
บ่มด้วยน้ำยาพิริวัลค์ไนต์	292.5	252.5	378.5	376.75
ไม่ได้บ่ม	250	238	344	360.75




ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบค่ากำลังอัดประดับของก้อนคอนกรีตทดสอบที่อายุ 14 วัน

รูปแบบการบ่ม	fc' 240 ksc. At 14 day		fc' 360 ksc. At 14 day	
	15x15x15	f15x30	15x15x15	f15x30
บ่มแบบแข็ง	313.75	314.5	413.5	417
บ่มด้วยน้ำยาเคมี	313.5	306.75	394.75	387.25
บ่มหุ่มพลาสติก	286	288.5	388	378.75
บ่มด้วยน้ำยาข้น 100 %	291.75	294.5	390	388.75
บ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30	277	292.75	388	389.25
บ่มด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50	291.25	282.25	379.25	378.25
บ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70	265.5	255	373.25	372.25
บ่มด้วยน้ำยาพรีวัลค์ไนต์	304.75	271.75	376.25	381
ไม่ได้บ่ม	248.75	245.5	354.5	353.75



ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบค่ากำลังอัดประดับ ของก้อนคอนกรีตทดสอบที่อายุ 28 วัน

รูปแบบการบ่ม	fc' 240 ksc. At 28 day		fc' 360 ksc. At 28 day	
	15x15x15	f15x30	15x15x15	f15x30
บ่มแบบแข็ง	357.25	286.25	422.5	422
บ่มด้วยน้ำยาเคมี	311.75	277.5	405.75	389
บ่มหุ่มพลาสติก	300.25	262.25	389.75	380.25
บ่มด้วยน้ำยางชั้น 100 %	282.75	284	388.25	386.5
บ่มด้วยน้ำยาง 70 : น้ำ 30	284	264.75	386	387
บ่มด้วยน้ำยาง 50 : น้ำ 50	270	260.5	375.75	375.75
บ่มด้วยน้ำยาง 30 : น้ำ 70	260.25	251	372.75	370.75
บ่มด้วยน้ำยางพรีวัลค์ไนต์	260.25	257.75	377	376.75
ไม่ได้บ่ม	255	243.25	358.5	360.75



## บทที่ 5

### การวิเคราะห์ผล

ผลการทดสอบและการทดสอบตามขั้นตอนการวิจัย ซึ่งได้ให้ค่าต่างๆ ในตารางจากการบันทึกผลและการคำนวณหาค่าเฉลี่ย สามารถวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่บันทึกและคำนวณ โดยจะเห็นได้ว่าค่ากำลังแรงอัดของก้อนคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ การบ่ม ซึ่งการบ่มที่สามารถทำให้ก้อนคอนกรีตสูญเสียน้ำหรือความชื้นได้น้อยจะสามารถเพิ่มกำลังแรงอัดได้มาก เนื่องมาจากปฏิกิริยาด้านกำลังของคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาไไซเดรชั่นระหว่างปูนซีเมนต์ มวลผสาน และน้ำ โดยมีระยะเวลาของการทำปฏิกิริยา และจะเกิดความร้อนขึ้นจะทำให้สูญเสียน้ำหรือความชื้นขึ้นได้ ดังนั้นวิธีการบ่มก้อนคอนกรีตจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บกักรักษาปริมาณน้ำและความชื้นให้เพียงพอ และจากการทดสอบด้านกำลังรับแรงอัดประดับด้วยเครื่องทดสอบแรงอัด (Compression Testing Machine) ของก้อนคอนกรีตที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ในแต่ละรูปแบบจะให้ผลด้านการรับกำลังแรงอัดที่ต่างกัน สำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบและทดสอบ ตามข้อมูลที่แสดงในตาราง การเปรียบเทียบรูปแบบการบ่มลักษณะต่างๆ ตามค่ากำลังอัดประดับที่กำหนดและออกแบบไว้ที่ 240 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร และ 360 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร โดยค่าตัวเลขที่แสดงกำลังอัดสูงสุดจากการทดสอบคือ รูปแบบการบ่มแบบแข็งจุ่มน้ำ และค่าที่ต่ำที่สุด คือ รูปแบบที่ไม่ได้บ่ม

สำหรับในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพิจารณาในรูปแบบของการเคลือบผิวด้วยน้ำยาเงพรา ซึ่งจะสังเกตได้ว่า การใช้รูปแบบเคลือบผิวด้วยน้ำยาเงพรา โดยแบ่งสัดส่วนการผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนดนั้น ค่าที่ให้ด้านกำลังอัดสูงสุดในการทดสอบ คือการเคลือบผิวน้ำยาเงพราอัตราส่วน 100% และต่ำสุดที่อัตราส่วนน้ำยา 30% ต่อ น้ำธรรมชาติ 70% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำยาเงพราที่มีความชื้นสูงจะสามารถเคลือบผิวหุ้มคอนกรีตได้ดี ทำให้เกิดการบ่มที่ไม่สูญเสียความชื้นและค่ากำลังอัดที่เกิดขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการบ่มในลักษณะอื่นๆ เช่น การบ่มด้วยน้ำยาเงพรา และการบ่มด้วยการหุ้มผิวด้วยแผ่นพลาสติก นั้น ค่ากำลังอัดที่ได้จากการทดสอบโดยรวมนั้นพบว่า การบ่มด้วยการเคลือบผิวน้ำยา 100% จะมีค่าไกลส์เคียงกับรูปแบบการบ่มด้วยน้ำยาเคมี และสำหรับการบ่มด้วยการเคลือบผิวน้ำยาเงพราส่วน น้ำยา 70% ต่อน้ำธรรมชาติ 30% จะสามารถให้ค่ากำลังอัดที่ไกลส์เคียงกับการหุ้มผิวด้วยแผ่นพลาสติก ซึ่งจากการวิเคราะห์จากข้อมูลในแต่ละตารางการทดสอบแล้วค่ากำลังอัดจะเพิ่มขึ้นตามอายุระยะเวลาของการบ่มที่เพิ่มขึ้นตามลำดับเวลา 7, 14 และ 28 วัน โดยค่าที่อ้างอิงตามทฤษฎีแล้วจะระบุที่อายุคอนกรีตที่เวลา 28 วัน และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบจากก้อนตัวอย่างทดสอบทั้งแบบลูกบากระนาด 15x15x15 เซนติเมตร และแบบรูปทรงกระบอกขนาด Ø 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร

ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบค่ากำลังอัดประดับ ของก้อนคอนกรีตทดสอบที่อายุ 28 วัน

ลำดับที่	รูปแบบการบ่ม	fc' 240 ksc. At 28 day			fc' 360 ksc. At 28 day		
		15x15x15	Ø 15x30	ค่าเฉลี่ย	15x15x15	Ø 15x30	ค่าเฉลี่ย
1	บ่มแบบแข็งจุ่มน้ำ	357.25	286.25	321.75	422.5	422	422.25
2	บ่มด้วยน้ำยาเคมี	311.75	277.5	294.625	405.75	389	397.375
3	บ่มด้วยน้ำยาข้น 100 %	282.75	284	283.375	388.25	386.5	387.375
4	บ่มหุ้มพลาสติก	300.25	262.25	281.25	389.75	380.25	385
5	บ่มด้วยน้ำยา 70 : น้ำ 30	284	264.75	274.375	386	387	386.5
6	บ่มด้วยน้ำยาเงพรีวัลค่าไนต์	260.25	257.75	259	377	376.75	376.875
7	บ่มด้วยน้ำยา 50 : น้ำ 50	270	260.5	265.25	375.75	375.75	375.75
8	บ่มด้วยน้ำยา 30 : น้ำ 70	260.25	251	255.625	372.75	370.75	371.75
9	ไม่ได้บ่ม	255	243.25	249.125	358.5	360.75	359.625

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยหลักในการบ่มesonกรีตเพื่อให้ได้ค่ากำลังอัดที่ดีที่สุดจะต้องรักษาความชื้นและปริมาณน้ำในเนื้อคอนกรีตให้ได้มากที่สุด ซึ่งในรูปแบบของการแข่น้ำไว้จะสามารถรักษาความชื้นและปริมาณน้ำได้ดีสุด และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการบ่มด้วยน้ำยาเคมี กับการบ่มด้วยน้ำยาางเคลือบผิว100% นั้นในลักษณะของน้ำยาเคมีจะเป็นสารโพลิเมอร์ที่แทรกซึมเข้าไปจับตัวกันตามรูปองค์ประกอบที่ผิวของคอนกรีต โดยจะไม่แสดงให้เห็นเป็นชั้นแผ่นฟิล์ม และเมื่อเป็นการเคลือบด้วยน้ำยาางจะเป็นลักษณะจับตัวกันเป็นแผ่นฟิล์มห่อหุ้มผิวของคอนกรีตป้องกันไม่ให้ความชื้นและปริมาณน้ำที่ระเหยออกໄไปได้เร็ว สำหรับรูปแบบการบ่มด้วยแผ่นพลาสติกห่อหุ้มนั้นผิวของคอนกรีตจะถูกกลุ่มด้วยแผ่นพลาสติกใสแต่ยังคงมีช่องว่างระหว่างชั้นแผ่นพลาสติกกับผิวคอนกรีตที่ยังทำให้เกิดการระเหยของน้ำได้บ้าง

สำหรับการวิเคราะห์ในลักษณะสัดส่วนผสมของอัตราส่วนน้ำยาางกับน้ำธรรมดานี้ พนวจไนอัตราส่วนของน้ำยาาง 100% กับ อัตราส่วนของน้ำยาาง 70% ต่อน้ำธรรมดาก 30%นั้น มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของการทดสอบกำลังรับแรงอัด ซึ่งในอัตราส่วนของน้ำยาาง 100%นั้นจะเป็นชั้นฟิล์มมากกว่า แบบอัตราส่วนน้ำยาาง70%ต่อน้ำธรรมดาก30% แต่พฤติกรรมการทาเคลือบแบบน้ำยาาง 100% จะทาเคลือบได้ยากกว่าและเป็นเหตุทำให้บางครั้งการเคลือบทาเกิด propane โดยที่พฤติกรรมการทาเคลือบแบบน้ำยาาง70%ต่อน้ำธรรมดาก30%นั้นจะไม่ขึ้นมาคนักจึงทำให้ทาได้สะดวกกว่าและทาได้ผิวที่เรียบกว่า แบบอัตราส่วนน้ำยาาง 100% ในบางตัวอย่างทดสอบ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าค่าตัวเลขจากข้อมูลที่ทดสอบบางตัวอย่างให้ค่ากำลังอัดที่สูงกว่า นอกจากนี้แล้วในการทดสอบและวิจัยนี้ได้ทดลองใช้สูตรน้ำยาางพรีวัลค่าไนต์\* (สูตรสำหรับการผลิตยางหล่อเป้าปูนปลายสเตอร์) มาทดสอบร่วมด้วยเพื่อที่จะศึกษาแนวโน้มของการปรับปรุงสูตรน้ำยาางพาราให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งจากข้อมูลการทดสอบแล้วพบว่าในส่วนของการบ่มทาเคลือบด้วยน้ำยาางพรีวัลค่าไนต์\* นั้น ค่ากำลังอัดที่ได้ยังมีค่าที่ต่ำกว่าในการเปรียบเทียบกับการบ่มด้วยน้ำยาางพารา.rักษาสภาพด้วยเย็น โนเนีย60% (High Amonia) ในอัตราส่วนใช้น้ำยาาง 100% และในสัดส่วนอัตราส่วนน้ำยาาง 70%ต่อน้ำธรรมดาก 30% ตามลำดับ โดยผลจากการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าสูตรน้ำยาางพรีวัลค่าไนต์\* ที่นำมาใช้ในการวิจัยนี้เป็นการตั้งต้นจากสูตรสำหรับการผลิตยางหล่อเป้าปูนปลายสเตอร์ ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของ การเคลือบผิวคอนกรีต ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นนั้น น้ำยาางที่เคลือบผิวสัมภาระ ควรจะมีการจับตัวเป็นแผ่นฟิล์มได้ดีในการป้องกันความชื้นและน้ำระเหยออกได้มาก ดังนั้นจากการทดสอบที่ได้แนวโน้มเบื้องต้นการพัฒนาคุณสมบัติในน้ำยาางพรีวัลค่าไนต์\* เพื่อพัฒนาใช้ในการเคลือบผิวการบ่มคอนกรีตนี้ จะสามารถทำได้โดยที่จำเป็นต้องศึกษาถึงโครงสร้างพื้นฐานของสูตรน้ำยาางนั้นๆเสียก่อน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่านเชรษฐศาสตร์อีกด้วย

ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบ่มคอนกรีตรูปแบบต่างๆต่อพื้นที่ตารางเมตร ใช้งาน

รูปแบบการบ่ม	ราคาต่อหน่วย	พื้นที่ตารางเมตร ใช้งาน ต่อ 1 ลิตร หรือ 1 ม้วน	ราคายต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร	หมายเหตุ
ชุ่มแข่น้ำ	-	-	-	ไม่คิดค่าน้ำ
เคลือบน้ำยาเคมี	45 บ./ลิตร	10	4.5	
เคลือบน้ำยาาง100%	52 บ./ลิตร	10	5.2	
หุ้มด้วยแผ่นพลาสติก	150 บ./ม้วน	40	3.75	
เคลือบน้ำยาาง:น้ำ 70:30	36.5บ./ลิตร	15	2.43	ไม่คิดค่าน้ำ
เคลือบน้ำยาาง:น้ำ 50:50	26 บ./ลิตร	18	1.44	ไม่คิดค่าน้ำ
เคลือบน้ำยาาง:น้ำ 30:70	15.5 บ./ลิตร	22	0.70	ไม่คิดค่าน้ำ
เคลือบน้ำยาางพรีวัลค่าไนต์*	70 บ./ลิตร	10	7.5	

หมายเหตุ การบ่มแบบจุ่มแช่น้ำ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เนื่องจากโดยปกติตามหน้างานที่จุดก่อสร้างจะไม่สามารถบ่มคอนกรีตด้วยวิธีนี้ได้สะดวก แต่จะใช้สำหรับการบ่มเพื่อทดสอบเท่านั้น และการทดสอบเปรียบเทียบอ้างอิงราคาเมื่อวันที่ 20/08/2548 ณ ขบวนการทำการวิจัยเท่านั้น

ตารางที่ 5.3 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบ่มคอนกรีตรูปแบบต่างๆกับประสิทธิภาพการรับกำลังอัดของคอนกรีต

รูปแบบการบ่ม	ราคายอดพื้นที่ 1 ตารางเมตร	ค่าเฉลี่ยของคอนกรีต fc' 360 ksc. At 28 day	ประสิทธิภาพต่อ 100% ของค่าสูงสุดกำลังอัดคอนกรีต	ประสิทธิภาพต่อราคากลางค่า
จุ่มแช่น้ำ	-	422.25	100	-
เคลือบน้ำยาเคมี	4.5	397.375	94.10	20.91
เคลือบน้ำยาง 100%	5.2	387.375	91.74	17.64
หุ้มด้ายแผ่นพลาสติก	3.75	385	91.18	24.31
เคลือบน้ำยาง:น้ำ 70:30	2.43	386.5	91.53	37.67
เคลือบน้ำยาง:น้ำ 50:50	1.44	375.75	88.99	61.80
เคลือบน้ำยาง:น้ำ 30:70	0.70	371.75	88.04	125.77
เคลือบน้ำยางพรีวัสด้านในต์*	7.5	376.875	89.25	11.9

ตารางที่ 5.4 สูตรส่วนผสมน้ำยางพรีวัสด้านในต์\* การผลิตยางหล่อเข้าปูนปลาสเตอร์ที่นำมาร่วมในการวิจัย

ส่วนผสม	สัดส่วนโดยน้ำหนัก (เปรียก)
60% น้ำยางธรรมชาติ	167
10% สารละลายช่วยความสึรีร ; สารละลายเคซีน(casein)	5.0
50% คลิสเพ็ลชั่นชัลเฟอร์	5.0
50% คลิสเพ็ลชั่นชิงค์อ็อกไซด์	10.0
50% คลิสเพ็ลชั่นชิงค์ไดออกทีล ไดไทโอล	3.0
คาร์บามे�ต(ZDEC)	
ไทร์ติ้ง	300.0
สารช่วยคลิสเพ็ล (Tetrasodium)	1.0
น้ำ	90.0

ข้อดีและข้อเสียของรูปแบบการบ่มในแต่ละลักษณะ  
การบ่มแบบจุ่มแช่น้ำ

#### ข้อดี

- ทดสอบกำลังอัดได้ค่ากำลังอัดประลัยสูง โดยไม่ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำและความชื้น
- ค่าใช้จ่ายต่ำ

#### ข้อเสีย

- ไม่สามารถปฏิบัติได้ในหน้างาน

## การบ่มแบบทาน้ำยาเคมี

### ข้อดี

- การทดสอบกำลังอัดได้ดี
- การใช้งานสะดวก และรวดเร็ว

### ข้อเสีย

- ราคาค่าใช้จ่ายสูง หาซื้อด้วยยาก
- ผลกระทบภายนอกต่อผู้งานค่อนกรีตเมื่อพบพิษแล้วเป็นรอยดำ
- มีสารเคมีตกค้างในค่อนกรีต ไม่สามารถแก้ไขได้สะดวก

## การบ่มแบบห่อหุ้มแผ่นพลาสติกใส

### ข้อดี

- การทดสอบได้กำลังอัดปานกลาง
- ค่าใช้จ่ายต่ำ

### ข้อเสีย

- การใช้งานจำกัดเฉพาะ โครงสร้างเสา และไม่เหมาะสมกับส่วนอื่นๆ ของ โครงสร้างอาคาร
- เป็นวัสดุสิ้นเปลืองเหลือภัยหลังการใช้งาน
- ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการเหลือทิ้ง

## การบ่มแบบเคลือบด้วยน้ำยาพารา

### ข้อดี

- การทดสอบค่ากำลังอัดได้สูง ใกล้เคียงกับการใช้น้ำยาเคมี
- ใช้งานได้สะดวก และรวดเร็ว หาซื้อด้วยไม่ยาก
- เป็นการเพิ่มผลผลิตมูลค่าของพาราซึ่งเป็นสินค้าเกษตรในประเทศไทย
- ไม่เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และผิวของค่อนกรีตหลังจากใช้งาน เพราะลอกออกได้

### ข้อเสีย

- มีต้นทุนในการใช้งาน
- ยังไม่เป็นที่รู้จัก

บทที่ 6  
สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยในโครงการ “ การบ่มกำลังคอนกรีตด้วยการเคลือบนำ้ยางพารา ” โดยการศึกษา ทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมทั้งหมดแล้ว สามารถสรุปได้ว่า การนำ้น้ำยางพาราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศนั้น โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จากนำ้ยางพารามาใช้บ่มเคลือบผิวของคอนกรีตเพื่อให้ได้กำลังอัดที่ดี และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้ด้วยนั้น พบว่า จากผลการวิเคราะห์ค่าตัวเลขของกำลังอัดประดับของตัวอย่างคอนกรีตที่ได้ออกแบบค่ากำลังอัดไว้ที่ 240 กก./ตร.ซม. และ 360 กก./ตร.ซม. ตามลำดับนั้น ในการเคลือบผิวของคอนกรีตสำหรับรูปแบบการบ่มโดยนำ้ยางพารารักษាសภาพด้วยเอมอนโนเนียดิออกซิเดนต์ (High Ammonia) ในอัตราส่วนผสมต่างๆกันนำ้ธรรมชาติ สามารถให้ผลการทดสอบกำลังอัดได้ดี และใกล้เคียงกับค่าที่ได้ออกแบบกำลังอัดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการบ่มด้วยวิธีการอื่นๆที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในการก่อสร้างนั้น ก็พบว่าค่ากำลังอัดที่ได้สามารถให้กำลังอัดที่ใกล้เคียงกันกับรูปแบบการบ่มด้วยนำ้ยาเคนี และยังให้ผลการทดสอบในด้านกำลังอัดได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการบ่มด้วยการหุ้มแผ่นพลาสติกใส โดยที่ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดแสดงไว้ดังนี้

ลำดับที่	รูปแบบการบ่ม	ค่าเฉลี่ยสำหรับ fc' 240 กก./ตร.ซม.	ค่าเฉลี่ยสำหรับ fc' 360 กก./ตร.ซม.
1	บ่มแบบแห้งน้ำ	321.75	422.25
2	บ่มด้วยนำ้ยาเคนี	294.625	397.375
3	บ่มด้วยนำ้ยางชั้น 100 %	283.375	387.375
4	บ่มหุ้มพลาสติก	281.25	385
5	บ่มด้วยนำ้ยาง 70 : น้ำ 30	274.375	386.5
6	บ่มด้วยนำ้ยางพีวีคลาในต์*	259	376.875
7	บ่มด้วยนำ้ยาง 50 : น้ำ 50	265.25	375.75
8	บ่มด้วยนำ้ยาง 30 : น้ำ 70	255.625	371.75
9	ไม่ได้บ่ม	249.125	359.625

สำหรับพฤติกรรมการใช้น้ำยางพาราสำหรับการบ่มคอนกรีตจะมีความเหมาะสมในการใช้งานที่สะควรและไม่ซับซ้อน และใช้งานได้ง่าย ซึ่งเมื่อผสมอัตราส่วนกันนำ้ธรรมชาติจะช่วยทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและทำเคลือบผิวได้สะควรยิ่งขึ้น แต่ควรคำนึงถึงลักษณะจากการรวมตัวเป็นแพ่นฟิล์มเคลือบผิวให้ปอกคุณเนื้อคอนกรีตให้ทั่วถึงด้วย รวมทั้งพยายามหลังการลอกแพ่นฟิล์มนำ้ยางพาราออกจากผิวคอนกรีตควรจะต้องศึกษาต่อไป

สำหรับการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางด้านเศรษฐศาสตร์นั้น ในส่วนของการใช้รูปแบบการบ่มด้วยการเคลือบผิวด้วยนำ้ยางพาราจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรละ 20 บาท สำหรับรูปแบบการบ่มด้วยการใช้น้ำยาเคนีจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรละ 18 บาท และรูปแบบการบ่มด้วยการหุ้มแผ่นพลาสติกใสจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรละ 5 บาท แต่ทั้งนี้ควรจะพิจารณาในเรื่องความสะควรในการใช้งานและความเหมาะสมที่เป็นปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย

การพิจารณาแนวทางการพัฒนาสู่มาตรฐานนำ้ยางพาราสำหรับการใช้เคลือบบ่มคอนกรีต ควรรุ่งพัฒนาคุณสมบัติของนำ้ยางให้มีความสามารถจับตัวเป็นแพ่นฟิล์มย่างได้ดี มีความเหนียวทานต่อแรงดึง มีความขึ้นหนาวได้ดีเมื่อนำไปใช้ทำเคลือบ และควรจะลอกออกจากผิวคอนกรีตได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบภายหลัง ทั้งนี้ควรพิจารณาปัจจัยทางด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย โดยจากการวิจัยครั้งนี้สามารถช่วยให้เกิดโอกาสที่ดีที่จะสามารถเริ่มต้นการนำผลิตภัณฑ์นำ้ยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง และยังสามารถเพิ่มขันกับผลิตภัณฑ์เคมีจากต่างประเทศที่ยังคงใช้เป็นนำ้ยาเคนีในการบ่มคอนกรีตโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้

## เอกสารอ้างอิง

- [1] วินิต ช่อวิเชียร คونกรีต เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 8 , พ.ศ. 2539
- [2] ชาชวาล เศรษฐบุตร คุณกรีต เทคโนโลยี คุณกรีตผสมเสร็จซีแพค , พิมพ์ครั้งที่ 5 , กรกฏาคม 25
- [3] วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์. คณะกรรมการคุณกรีตและวัสดุ. คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา. ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคุณกรีต. 2540
- [4] มาตรฐาน ASTM, Annual Book of ASTM Standard, Vol.04.04,1991.
- [5] มาตรฐาน BS 1881: PART 3 METHOD OF MAKING AND CURING TEST SPECIMENS
- [6] มาตรฐาน ASTM C192 STANDARD METHOD OF MAKING AND CURING CONCRETE TEST SPECIMENS IN THE LABORATORY
- [7] มาตรฐาน BS 1881: PART 4 METHOD OF TESTING CONCRETE FOR STRENGTH
- [8] มาตรฐาน ASTM C39 TEST METHOD FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF CYLINDRICAL CONCRETE SPECIMENS