



รายงานวิจัยฉบับร่าง

โครงการ กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กการประยุกต์ใช้น้ำยางพารา
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง-ม.ส.(1)

ชื่อโครงการ คุณสมบัติของกำแพงอิฐมอญที่ก่อด้วยปูนรายผสมน้ำยางพารา

โดย ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์

มีนาคม 2549

แบบสรุปโครงการวิจัย

สัญญาเลขที่ RDG4850062	ชื่อโครงการ คุณสมบัติของกำแพงอิฐมอญที่ก่อด้วยปูนทรายผสมน้ำยาบางพารา กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กการประยุกต์ใช้น้ำยาบางพาราในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง-ม.ส.(1)
ผู้วิจัย ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์	สถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โทรศัพท์ 02-457-0068 ต่อ 128 โทรสาร 02-457-0068 ต่อ 128 E-mail torsak.l@siam.edu	

ความสำคัญ/ความเป็นมา

จากความพิจารณาในการนำผลิตภัณฑ์จากน้ำยาบางพาราซึ่งมีการผลิตเป็นจำนวนมากในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน ที่แตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของตัวน้ำยาบางพารา รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ในงานต่างๆ ที่นำน้ำยาบางพารานั้นไปใช้ ประกอบกับประเด็นปัญหาสำคัญที่ผู้วิจัยนำมาเป็นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา ในครั้งนี้ที่สืบเนื่องมาจากปัญหาการแตกร้าวของผนังอิฐมอญก่อที่พอบเห็น ได้ตามอาการบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุของการแตกร้าวมาจากการเเปร่ระและขาดการยึดหยุ่นของปูนทรายที่ใช้ในการก่อกำแพง และผลพวงจากการแตกร้าวนี้อาจนำไปสู่ความชำรุดเสื่อมของผู้พักอาศัยกับปัญหาที่ตามมาได้ เช่น ปัญหาการซึมน้ำ และการแตกร้าวที่ขยายตัวขึ้นดูไม่สวยงาม รวมไปถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ในเรื่องของความแข็งแรงปลดปล่อยของโครงสร้างอาคารตามมาได้ในอนาคต

ดังนั้น คณ.ผู้วิจัยจึงได้ทดลองนำน้ำยาบางพาราคงรูป (Prevulcanized latex) และกาวยางพารา (Rubber cement) มาผสมในปูนทรายที่ใช้สำหรับการก่อ (Mortar) โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาความยึดหยุ่นของกำแพงก่อที่ได้ โดยได้ทดลองใส่ส่วนผสมของน้ำยาบางพาราคงรูปหรือกาวยางพาราเข้าไปในปูนทรายที่ใช้ในการก่อและฉาบทั่วไป โดยการแทนที่น้ำหรือซีเมนต์ในปริมาณที่แตกต่างกัน และทำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ทั้งในเรื่องของกำลังการรับแรง (แรงอัด แรงดึง และแรงดึง) และความสามารถในการดูดซึมน้ำ จากนั้นปูนทรายที่มีสัดส่วนผสมของน้ำยาบางพาราคงรูปโดยการแทนที่น้ำร้อยละ 1 และปูนทรายที่มีส่วนผสมของกาวยางพาราโดยการแทนที่ซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 5 ได้ถูกนำไปใช้ในการทดลองก่อและฉาบกำแพงเพื่อทำการทดสอบกำลังการรับแรงอัดและแรงดึงของแรงดึงกำแพง รวมทั้งทำการทดสอบการดูดซึมน้ำของกำแพงก่อที่ได้

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการรับแรงอัด แรงดึง และแรงดึง ของปูนทราย (มอร์ตาร์) ที่มีส่วนผสมของน้ำยาบางพาราคงรูปและการกาวยางพารา
2. เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการรับแรงทั้งแรงอัดและแรงดึง (แนวแรงอุ้ยในแนวตั้งจากกับระนาบของผนัง) ของผนังก่ออิฐมอญที่ทำจากปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาบางพาราคงรูปและการกาวยางพารา
3. เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการดูดซึมน้ำของปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาบางพาราคงรูปและการกาวยางพารา รวมทั้งการดูดซึมน้ำของผนังก่ออิฐมอญที่ทำจากปูนทรายดังกล่าว

ผลที่ได้รับ	บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่...	โดยทำให้...
1. การใส่น้ำยาางพาราคงรูปหรือการยาางพาราเข้าไปในส่วนผสม จะทำให้กำลังการรับแรงดัดและแรงดึงของปูนทรายที่ได้สูงขึ้น ในขณะที่กำลังรับแรงอัดจะลดลง	1	ทำให้ทราบว่าการใส่น้ำยาางพาราคงรูปหรือการยาางพาราเข้าไปในปูนทรายจะทำให้มีความยึดหยุ่นมากขึ้น
2. ปูนทรายผสมน้ำยาางพาราคงรูปจะส่งผลให้กำลังรับแรงดัดของกำแพงมีค่าสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปูนทรายโดยทั่วไปที่มีการผสมน้ำยาาง	2	ทำให้ทราบว่ากำแพงที่ก่อโดยปูนทรายผสมน้ำยาางพาราคงรูปจะมีความยึดหยุ่นมากขึ้นตามไปด้วย
3. ปูนทรายผสมกาวยาางพารานี้ทำให้ปูนทรายที่ได้มีการก่อตัวเร็วและแห้งเร็วขึ้น ทำให้การทำงานก่อคานบันน์ทำได้ยากขึ้นอันเป็นผลให้กำลังการรับแรงในแต่ต่างๆของกำแพงที่ได้มีค่าลดลง	2	ทำให้ทราบว่าแทนที่กำแพงที่ก่อด้วยปูนทรายผสมกาวยาางพาราจะมีความยึดหยุ่นมากขึ้น จะกลับทำให้กำลังลดลงอันเป็นผลมาจากการแข็งตัวเร็วและทำงานยาก
4. การคุณชิมนำของก้อนปูนทรายที่ทำการทดสอบไม่ว่าจะผสมน้ำยาางพาราคงรูปหรือกาวยาางพาราหรือไม่พบว่าไม่แตกต่างกัน ในขณะที่กำแพงที่ก่อด้วยปูนทรายผสมกาวยาางพาราจะมีแนวโน้มการคุณชิมน้ำตัวที่สุด	3	ทำให้ทราบว่าโดยรวมพฤติกรรมการคุณชิมน้ำจะไม่แตกต่างกันมากนัก สำหรับกำแพงแต่ละแบบ แต่กำแพงที่ก่อด้วยปูนทรายผสมกาวยาางพารามีแนวโน้มในการคุณชิมน้ำตัวที่สุด
5. พบกว่าการผสมน้ำยาางพาราคงรูปแทนที่น้ำในปริมาณร้อยละ 1 จะทำให้ได้ปูนทรายที่มีความลื่นขณะทำงานและมีกำลังดัดและกำลังรับแรงดึงดีขึ้นเทียบกับปูนทรายมาตรฐาน แต่หากผสมมากเกินไปจะเกิดการจับตัวเป็นก้อน ไม่สามารถใช้งานได้	3 (ตามในสัญญา)	ได้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดของปูนทราย ผสมน้ำยาางพาราคงรูปที่เหมาะสมจะใช้ในการก่อกำแพงอิฐมอญ
6. พบกว่าการผสมกาวยาางในปูนทรายโดยการแทนที่ซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 5 จะทำให้ได้ปูนทรายที่มีกำลังดัดและกำลังรับแรงดึงดีที่สุดเมื่อเทียบกับการผสมในอัตราส่วนร้อยละ 8 และร้อยละ 10 หรือเมื่อเทียบกับปูนทรายมาตรฐาน	3 (ตามในสัญญา)	ได้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดของปูนทราย ผสมกาวยาางที่เหมาะสมจะใช้ในการก่อกำแพงอิฐมอญ

รายงานວິຈัยນັບຮ່າງ

ໂຄຮກການ ກລຸ່ມໂຄຮກການວິຈัยຂາດເລື້ອກການປະຍຸກຕີໃຫ້ນໍາຍາງພາຣາ ໃນອຸດສາຫກຮຽມກາຮ່ອສ້າງ-ມ.ສ.(1)

ຄະດະຜູ້ວິຈัย

- | | |
|----------------|------------|
| 1. ດຣ.ຕ່ອຄັກດີ | ເລີຍກົງ |
| 2. ນາຍວິນຍ | ເປົ້າເລີ່ມ |
| 3. ນາຍເອກພລ | ບຸນກົງ |

ໜຸດໂຄຮກການ ຄຸນສມນັບຕີຂອງກຳແພັງອື້ນອຸ່ນທີ່ກ່ອດ້ວຍປູນກາຍພສມນໍາຍາງພາຣາ

ສນັບສນູນໂດຍສໍານັກງານກອງທຸນສນັບສນູນການວິຈัย (ສກວ.)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าการผสมน้ำยาางพาราคงรูปเข้าไปในปูนทรายที่ใช้ในการก่อสร้างจะทำให้เกิดการซึมเกาะกันระหว่างอิฐและปูนก่อมากขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมโดยรวมของกำแพงจะมีความยืดหยุ่นรับแรงดัดได้มากขึ้น ซึ่งหากมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของการใช้งานในระยะยาวก็จะสามารถทำให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้งานจริงมากขึ้น ส่วนปูนทรายที่ผสมกับพาราคงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของการใช้ในงานจริงเพราะปูนทรายที่ได้มีการก่อตัวค่อนข้างเร็ว ซึ่งอาจจะทำให้ทำงานได้ไม่ทันและเกิดการแข็งตัวของปูนทรายก่อน

การประชาสัมพันธ์

- เพยแพร่ผลงาน โดยเขียนบทความการวิจัย โดยตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- เพยแพร่ผลงาน โดยการแสดงนำเสนอผลงาน เข้าสัมมนาและประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
- เพยแพร่ผลงาน โดยการจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บทคัดย่อ

จากแนวคิดของความพยายามในการนำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานก่อสร้าง คณะผู้วิจัยได้ทดลองนำน้ำยางพาราคงรูป (Prevulcanized latex) และกาวยางพารา (Rubber cement) มาผสมในปูนทรายที่ใช้สำหรับการก่อ (Mortar) โดยได้ทดลองผสมในปูนทรายโดยการแทนที่น้ำหรือซีเมนต์ในปริมาณที่แตกต่างกัน และทำการทดสอบคุณสมบัติต่างๆทั้งในเบื้องต้นและการรับแรง (แรงอัด แรงอัด และแรงดึง) และความสามารถในการดูดซึมน้ำ จากการทดลองพบว่า การใส่น้ำยางพาราคงรูปหรือกาวยางพาราเข้าไปในส่วนผสม จะทำให้กำลังการรับแรงด้วยแรงดึงของปูนทรายที่ได้สูงขึ้น ในขณะที่กำลังรับแรงอัดจะลดลง

จากนั้นปูนทรายที่มีสัดส่วนผสมของน้ำยางพาราคงรูปโดยการแทนที่น้ำร้อยละ 1 หรือกาวยางพาราโดยการแทนที่ซีเมนต์ในปริมาณร้อยละ 5 ได้ถูกนำไปใช้ในการทดลองก่อและลอกกำแพงเพื่อทำการทดสอบกำลังการรับแรงอัดและแรงดดงแห้งกำแพง ซึ่งพบว่านำน้ำยางพาราคงรูปในส่วนผสมของปูนทรายจะส่งผลให้กำลังรับแรงด้ดงแห้งกำแพงมีค่าสูงขึ้น เพราะช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะระหว่างอิฐกับปูนทรายได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปูนทรายโดยทั่วไปที่มีการผสมน้ำยา ก่อ ในขณะที่ผลของปูนทรายผสมกาวยางพารานั้นทำให้ปูนทรายที่ได้มีการก่อตัวเร็วและแห้งเร็วขึ้น ทำให้การทำงานก่ออิฐนั้นทำได้ยากขึ้นอันเป็นผลให้กำลังการรับแรงในเบื้องต้นของกำแพงที่ได้มีค่าลดลง แต่ย่างไรก็ตาม หากมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของปูนทรายที่ได้มีความเป็นไปได้ที่จะนำปูนทรายที่ได้ไปใช้ในงานจริงอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

คำสำคัญ: ปูนทราย (มอร์ตาร์), กำแพงก่อ, น้ำยางคงรูป, กาวยางพารา, ความแข็งแรง

Abstract

The attempt to utilize para rubber products in construction industry has been made by mixing various amount of the prevulcanized latex and rubber cement into mortar paste to study the load resisting behavior as well as the water absorption capacity. The results of mortar tests revealed that the bending and tensile strengths of the modified mortar are improved compared with the conventional mortar used at construction site (standard mortar).

Subsequently, the mortar with 1 percent of prevulcanized latex and 5 percent rubber cement were used in casting masonry walls and tested for compressive and bending strengths. The obtained results showed that the bending strength of the walls compared with standard mortar is improved because the bonding between mortar and brick increased when para rubber exists in the mixture. On the other hand, the rubber cement resulted in shorter setting time of cement mortar which affected the workability and caused the reduction on strength. If this advantage can be improved, there is high potential in utilizing this kind of modified mortar in practical masonry work.

Keywords: Mortar, Masonry wall, Prevulcanized latex, Rubber cement, Strength

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 บทนำทั่วไป	4-1
1.2 ที่มาของโครงงานวิจัย	4-1
1.3 แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง	4-2
1.4 วัตถุประสงค์และขอบข่ายโครงงานวิจัย	4-2
1.5 ตัวแปรต่างๆในการทดสอบ	4-3
บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ปูนทรายสำหรับการก่อ	4-4
2.2 ผลของน้ำยางพาราต่อกำลังของซีเมนต์เพสท์ มอร์tar และคอนกรีต	4-5
2.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำยางพารา	4-5
บทที่ 3 วัสดุและการทดสอบ	
3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ	4-13
3.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ	4-14
3.3 การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของอิฐที่ใช้ในการก่อผนัง	4-14
3.4 การเตรียมตัวอย่างผนังก่ออิฐ	4-17
3.5 การทดสอบตัวอย่างผนังก่ออิฐ	4-18
3.6 การทดสอบการซึมน้ำ	4-22
บทที่ 4 ผลการทดสอบ	
4.1 ผลการทดสอบ	4-23
4.2 ตัวอย่างปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยางพาราในรูปแบบต่างๆ	4-23
4.3 ตัวอย่างก้ามแพงก่อที่ใช้ปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยางพาราในรูปแบบต่างๆ	4-26
บทที่ 5 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบ	
5.1 วิเคราะห์ผล	4-31
5.2 ปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยางพาราในรูปแบบต่างๆ	
เปรียบเทียบกับปูนทรายที่ใช้โดยทั่วไป	4-31
ก้ามแพงที่ก่อด้วยปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยางพาราในรูปแบบต่างๆ	
เปรียบเทียบกับก้ามแพงก่อมาตรฐาน	4-32
5.4 ความยากง่ายของการทำงานและคุณสมบัติด้านราคา	4-35

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
บทที่ 6 สรุปผลการนำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมปูนรายที่ใช้ในงานก่อและฉาบกำแพง	
6.1 ผลของการผสมน้ำยางพาราคงรูป	4-37
6.2 ผลของการผสมกาวยางพารา	4-37
6.3 ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริง	4-37
6.4 ข้อเสนอแนะ	4-38
เอกสารอ้างอิง	4-39

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำทั่วไป

ผังก่ออิฐในตัวอาคาร โดยทั่วๆ ไปนั้นได้พิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรมมากกว่าทางด้านวิศวกรรม การออกแบบอาคารหลายชั้น (Multistory Building) ที่รับแรงลมหรือแรงด้านข้างให้อีกว่าตัวอาคารเป็นเสมือนโครงข้อ แข็ง (Frame) ทำหน้าที่รับแรงด้านข้างโดยตรง โดยจะทึ่งการพิจารณาผังก่ออิฐเข้ามาเป็นส่วนของโครงสร้างรับกำลัง ทั้งๆ ที่ในขณะเดียวกันมีการก่ออิฐทั้งน้ำ ไม่ว่าจะเป็นจากอิฐมอญหรืออิฐบล็อกที่ใช้ชั้นน้ำไว้ และสามารถรับแรงทางด้านข้าง ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในระเบียบมาตรฐานก่ออิฐทั้งน้ำที่มีการก่ออิฐทั้งน้ำไว้ ได้มีการพัฒนาขึ้นโดย อาศัยทฤษฎีการวิเคราะห์และการทดสอบควบคู่กันไปและมีการนำผังก่ออิฐนี้ไปใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป จึงเป็น ประเด็นที่น่าสนใจในการที่จะคำนึงถึงการรับแรงในรูปแบบต่างๆ ของผังก่ออิฐ เพื่อนำเข้ามาร่วมพิจารณาในขั้นตอนของ การออกแบบสิ่งปลูกสร้างฯต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การออกแบบที่ได้มีความประยุกต์และปลอดภัยในการรับแรงมากยิ่งขึ้น

กำลังรับแรงผังก่ออิฐซึ่งทำหน้าที่รับแรงอัดและแรงดัดสามารถประมาณอย่างหยาบๆ ได้ โดยใช้ทฤษฎีกำลังของวัสดุ (Strength of Material) พฤติกรรมของผังก่ออิฐจะวิบัติจะเกิดรอยแตกครัวที่อิฐในการรับแรงอัดและเกิดรอยแตกครัว ระหว่างปูนก่อ กับอิฐในการรับแรงดัดอันเนื่องจากแรงดึง ทั้งนี้ เพราะว่าอิฐและปูนก่อเป็นวัสดุเปราะ (Brittle Material) รับแรงดึงได้ต่ำมากเมื่อเทียบกับกำลังรับแรงอัด ดังนั้นการพิจารณากำลังของวัสดุในแรงดึงจึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งในขณะเดียวกันยังจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุในด้านอื่นๆ ด้วย อย่างไร ก็ตามในการทำงานยังคงพฤติกรรมของผังก่ออิฐด้วยทฤษฎีกำลังของวัสดุ อาจให้ความคลาดเคลื่อนได้มาก เนื่องจากผังก่ออิฐมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องด้วยหลายตัว ในแรงของความเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นอันเนื่องมาจากส่วนประกอบของวัสดุ เช่น อิฐ ปูนก่อ หรือแม้ กระทั้งฝีมือการก่ออิฐ (Workmanship) เป็นต้น

ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ในขั้นต้นจะทำการทดสอบคุณสมบัติด้านกำลังต่างๆ ของก้อนตัวอย่างปูนทราย (mortar) ที่มีส่วนผสมของกาวยางพารา (Rubber Cement) และน้ำข้นทำให้คงรูป (Prevulcanized latex) และหลังจากนั้นจะทำการทดสอบผังก่ออิฐที่ก่อโดยใช้ปูนทรายที่ได้จากการทดสอบในขั้นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมในการรับแรงด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังการรับแรงอัด แรงดัด แรงดึง และยังรวมไปถึงการศึกษาการซึมผ่านของน้ำที่อาจส่งผลต่อความคงทน ของกำแพงในระยะยาวอีกด้วย และผลการทดสอบที่ได้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบของปูนทราย หรือกำแพงมาตรฐานที่ในปัจจุบันมีได้มีส่วนผสมของยางพาราอยู่

1.2 ที่มาของโครงการนวัตกรรม

ในปัจจุบันนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลไทยมีการมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพื่อเพิ่มนูกล่าของผลผลิต ประเทศ ซึ่งหนึ่งในผลผลิตหลักของประเทศไทยที่มีการนำมาเปรียบเพื่อนูกล่ากันอย่างกว้างขวางคือน้ำยางพาราซึ่งได้จาก ต้นยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นนูกล่าหลักล้านบาทในแต่ละปี และมีหลายครั้งที่เกิด ปัญหาน้ำยางพาราตกต่ำสร้างปัญหาให้แก่เกษตรกรชาวสวนอย่างพาราเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้ความพยายามนำผลผลิต จากน้ำยางพาราไปใช้ประโยชน์กันในหลายด้านอย่างแพร่หลายรวมถึงในด้านงานก่อสร้างด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังมีการ

นำมาใช้ในวงที่จำกัด โดยส่วนมากจะออกแบบในรูปแบบการนำไปผสมในสีที่ใช้ทางการเพิ่มความยืดหยุ่นแก่น้ำสีเพื่อปกปิดรอยแตกร้าวเล็กๆ ของอาคาร

ดังนั้น โครงการวิจัยนี้มีความมุ่งหวังที่จะประยุกต์น้ำยางพารามาใช้ในงานก่อสร้างอีกด้านหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งได้แก่ การนำมาใช้เป็นส่วนผสมในปูนทรายซึ่งเป็นวัสดุประسانหลักงานก่อกำแพงอิฐ ซึ่งพบเห็นได้ในงานก่อสร้างทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ ลักษณะทั่วไปของกำแพงก่อโดยทั่วไปนั้นมีอิฐมอญหรืออิฐบล็อกเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อ ร่วมกับการใช้ปูนทรายที่ใช้ในงานก่อจราทั่วไปเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดการยึดติดกันระหว่างอิฐแต่ละก้อนเป็นแผงกำแพง แต่ทั้งนี้ปัญหาหลักประการหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยคือการแตกร้าวกำแพงอิฐก่อที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการสูญเสียน้ำของปูนก่อดังกล่าวและเมื่อกำแพงมีการแตกร้าวปัญหาที่ตามมาคือการรั่วซึ่งของน้ำ ความสวยงามของการในการใช้งาน รวมทั้งการเสื่อมลดของกำแพงก่อนนี้ ๆ ทำให้ต้องมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง เป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุ ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าว เกิดจากความไม่平 และการขาดความยืดหยุ่นของปูนทรายที่นำมาใช้

1.3 แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษานี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมในการรับแรงรูปแบบต่างๆ ของผนังก่ออิฐที่ใช้ปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาข้นทำให้คงรูปและกาวยางพาราในปริมาณต่างๆ ภายใต้แรงที่มีกระทำเพื่อศึกษาว่าสามารถรับแรงได้มากน้อยเพียงใด จึงจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวหรือเกิดการวินัดของผนังก่ออิฐ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงกับปูนทรายมาตรฐานที่ใช้น้ำยาผสมปูนก่อในการทำงานว่ามีความแตกต่างกันในรูปแบบต่างๆอย่างไร อีกทั้งความรู้ที่ได้อ่านมีส่วนช่วยในการเลือกใช้ผนังก่ออิฐในการรับแรงทดสอบวัสดุบางประเภทหากกำแพงก่ออิฐนั้นสามารถรับแรงกระทำได้อย่างหนาแน่นและปลอดภัย หรือแม้กระตั้งการใช้ผนังก่ออิฐมาตรฐานทดสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบางประเภท

ในปี 2544 [1,2] ได้มีผู้ทำการศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์มอร์ต้า (ปูนทราย) และคอนกรีตที่ได้สมกาวยางพาราโดยใช้ซีเมนต์ กาวยางพารา ทราย และน้ำเป็นส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ต้าเพื่อทำการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมนำไปทำเป็นแท่งทดสอบคอนกรีต และทำการศึกษาคุณสมบัติค้านกำลังรับแรงดึง แรงอัดและแรงยึดเหนี่ยว และความสามารถในการดูดซับน้ำของตัวอย่างที่ได้ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ 2 ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์และขอบข่ายของโครงการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงทึบแรงอัดและแรงดึง (แนวแรงอยู่ในแนวตั้งจากกัน ranababของผนัง) ของผนังก่ออิฐรวมทั้งการซึมผ่านของน้ำที่เกิดขึ้นโดยที่ปูนก่อและจราบมีอัตราส่วนผสมของกาวยางพาราและน้ำยาข้นทำให้คงรูปตามที่กำหนด

ในการวิจัยนี้ จะมีขอบข่ายครอบคลุมเฉพาะผนังก่ออิฐรับแรงอัดขนาด 30×30 ซม. (ไม่จราบ) ส่วนผนังก่ออิฐรับแรงดูดมีขนาด 40×60 ซม. ผนังก่ออิฐเป็นชนิดแผงตัน (Solid Brick Wall) ไม่มีช่องเปิดภายใน (มีทั้งที่ไม่จราบ จราบทันทีด้าน และจราบสองด้าน) โดยอิฐที่ใช้คืออิฐมอญที่มีแนวการก่ออิฐเป็นการก่ออิฐคริ่งแผ่น (Running Bond) มีแนวปูนก่อหนาโดยเฉลี่ย 1.50 ซม.

1.5 ตัวแปรต่างๆในการทดสอบ

1.5.1 รูปแบบของการก่อผนังก่ออิฐใน การทดสอบ

ก. สำหรับการทดสอบแรงอัด

- ก่ออิฐครึ่งแผ่นไม่ลับ

ข. สำหรับการทดสอบแรงดึง

- ก่ออิฐครึ่งแผ่นลับ 1 ด้าน

- ก่ออิฐครึ่งแผ่นลับ 2 ด้าน

- ก่ออิฐครึ่งแผ่นไม่ลับ

1.5.2 ส่วนผสมปูนทรายที่ใช้ในการก่อและลับ

- ปูนก่อมาตรฐาน (STD)

อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ต่อทราย 1:1:3 (ผสมน้ำยาผสมปูนก่อและลับ) ซึ่งนิยมใช้โดยทั่วไป

- ปูนทรายผสมกาวยางพารา (RC)

อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ต่อทราย 1:1:3 (ผสมกาวยางพาราโดยการแทนที่ชีเมนต์ร้อยละ 5, 8 และ 10)

- ปูนทรายผสมน้ำยางข้นทำให้คงรูป (PV)

อัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์ต่อทราย 1:1:3 (ผสมน้ำยางพาราข้นทำให้คงรูปโดยการแทนที่น้ำร้อยละ 1)

1.5.3 ขนาดของตัวอย่างผนังก่ออิฐที่ใช้ทดสอบ

- ขนาด 30×30 ซม. สำหรับการทดสอบแรงอัด

- ขนาด 40×60 ซม. สำหรับการทดสอบแรงดึง

บทที่ 2

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

2.1 ปูนทรายสำหรับการก่อ

เป็นส่วนผสมระหว่างทราย ตัวเชื่อมประสาน เช่นซีเมนต์หรือปูนขาว และน้ำ โดยที่ปูนเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความแข็งแรงและความทนทาน ขณะที่ปูนขาวเป็นส่วนช่วยให้ทำงานง่ายและก่อให้เกิดความยึดหยุ่น รวมทั้งความสามารถในการกักเก็บน้ำ แต่ในปัจจุบันนิยมผสมน้ำยาผสมปูนเพื่อการก่อหรือฉาบมากกว่าการผสมปูนขาวซึ่งทำกันมาในอดีต ส่วนทรายทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม (Filler) และมีส่วนช่วยในการให้กำลังรับแรงอัด และลดการหดตัว (Shrinkage) ในขณะที่น้ำเป็นของเหลวที่ผสมลงไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮดรัสซ์ของซีเมนต์ [3]

หน้าที่หลักของปูนทรายคือเป็นส่วนเติมเต็มในช่องว่างระหว่างอิฐก่อไม้ว่าจะเป็นอิฐมอญ (Bricks) หรืออิฐบล็อก (Blocks) และควรที่จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ [4]

2.1.1 มีความแข็งแรงเพียงพอ

กำลังที่สำคัญของปูนทรายในการก่อที่สำคัญมีด้วยกัน 2 ด้านคือ กำลังรับแรงอัด (Compressive strength) และความสามารถในการยึดเหนี่ยว (Bond strength) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกำลังรับแรงอัดของปูนทรายที่ใช้มักไม่ใช่ปัญหาหากแต่เป็นคุณสมบัติหรือกำลังในการยึดเหนี่ยวที่ปูนทรายที่แข็งแกร่งจะยึดติดกับก้อนอิฐโดยที่ไม่ทำให้เกิดการแตกร้าวขึ้น ทั้งนี้ความสามารถในการยึดเหนี่ยวขึ้นกับความสามารถในการทำงานได้ในแต่ละที่สามารถทำให้เกิดผิวสัมผัสที่ดีระหว่างก้อนอิฐและปูนทรายด้วย

2.1.2 ยอมให้เกิดการเคลื่อนที่ได้เมื่อโครงการสร้างกำแพงก่อรับแรง

โดยจะต้องไม่เกิดความเสียหายในก้อนอิฐ แต่จะเป็นรอยแตกเล็กๆ ในปูนทรายนั้นแทน

2.1.3 มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผิวของประตูหน้าบ้าน หรือบริเวณที่มีช่วงของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูง จนในบางกรณีอาจต้องมีการใส่สารกระจาดกักฟองอากาศเข้าไปในงานก่อของพื้นที่

2.1.4 มีความด้านท่านต่อการซึมผ่านของน้ำ

คุณสมบัติของปูนทรายที่ใช้ในการก่อที่สำคัญอีกประการคือความสามารถทำให้ทำงานที่ดี (Workability) และก่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวที่ดีพอในขณะทำงาน (ขณะที่ยังไม่แข็งตัว) และจัดวางระยะและตำแหน่งของอิฐได้โดยง่าย

ความสามารถในการกักเก็บน้ำเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงความสามารถของปูนทรายที่จะคงสถานภาพพลาสติกเอาไว้ได้ในขณะที่สัมผัสนับพื้นผิวที่มีความดูดซึมอย่างก้อนอิฐ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้มีเวลาพอในการก่อต่อที่ปูนทรายจะเกิดการแข็งตัว ซึ่งความสามารถในการกักเก็บน้ำนี้สามารถทำให้ได้ขึ้นได้โดยใช้ประมาณปูนขาวที่มากขึ้น หรือการเติมสารประเภทกักกระจาดฟองอากาศเข้าไป

มาตรฐาน BS5628 ส่วนที่ 3 ได้แบ่งส่วนผสมของปูนทรายออกเป็นประเภทที่ (1) จนถึง (5) ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ประเภทของปุ่นทรายที่ใช้ในงานก่อ (มาตรฐาน BS5628 ส่วนที่ 3)

ประเภท	อัตราส่วนโดยปริมาตร (ปูน:ปูนขาว:ทราย)	การใช้งาน
ก่อสร้างโดยความคงทนสูงๆ ยอนให้ก่อการต่อกันที่ จุกการประตีดของหินภูเขาและกาวหินภูเขา	(1) 1:0-1/4:3	● ให้กำลังและความคงทนสูงที่สุด
	(2) 1:1/2:4-4½	● เหมาะสมสำหรับงานก่อทั่วไป (ถูกหานาว) กำลังต่ำกว่าประเภท (1) มีปูนขาวช่วยในการยึดเหนี่ยวและการป้องกันซึมผ่านของน้ำ
	(3) 1:1:5-6	
	(4) 1:2:8-9	● ใช้ได้ทั่วไป (ถูร้อน)
	(5) 1:3:10-12	● เหมาะสมสำหรับงานภายใต้เพราะความคงทนต่ำ

2.2 ผลของน้ำยางพาราต่อกำลังของซีเมนต์เพสท์ มอร์ตาร์ และคอนกรีต

ในปี 2544 ได้มีผู้ทำการศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์มอร์ตาร์และคอนกรีตที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ [1] โดยใช้ซีเมนต์ กาวยางพารา ทราย และน้ำเป็นส่วนผสมของซีเมนต์มอร์ตาร์เพื่อทำการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมน้ำไปท้าเป็นแท่งทดสอบคอนกรีต และทำการศึกษาคุณสมบัติค่าน้ำกำลังรับแรงดึง แรงอัด และแรงยึดเหนี่ยว และความสามารถในการดูดซึมน้ำของตัวอย่างที่ได้

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า เมื่อมีการผสานกาวยางพาราในส่วนผสมของซีเมนต์เพสท์ และคอนกรีตจะทำให้กำลังรับแรงดึง และกำลังรับแรงดึงเพิ่มมากขึ้นเทียบกับซีเมนต์เพสท์และคอนกรีตธรรมชาติ ในขณะที่กำลังรับแรงอัดและค่าการดูดซึมน้ำจะมีค่าลดลง ในขณะที่คอนกรีตที่ผสานกาวยางพารา จะมีกำลังรับแรงยึดเหนี่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยที่ปริมาณของกาวยางพาราในส่วนผสมอยู่ในช่วงร้อยละ 0-30

และในปีต่อมาได้มีผู้ทดลองซึ่งระบุว่า น้ำยางพาราสามารถผสานในซีเมนต์เพสท์และมอร์ตาร์ [2] เพื่อที่จะทำการศึกษาความสามารถในการรับแรงดึงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การผสานโดยการเทนที่น้ำในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 ของปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งพบว่าเมื่อมีการผสานน้ำยางพาราสดในอัตราส่วนที่มากขึ้นจะส่งผลให้ความสามารถในการรับแรงดึงทั้งในช่วงต้นและในระยะยาวของซีเมนต์เพสท์และมอร์ตาร์มีค่าสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากคุณสมบัติหลักๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปุ่นทรายที่ใช้ในงานก่อและงานก่อแพงยังควรที่จะทำให้เกิดความสวยงามขึ้นด้วย

2.3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยางพารา [5, 6]

ยางพาราเป็นพืชเกษตรที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นอันดับ 2 รองจากข้าว ซึ่งผลิตได้มากในภาคใต้ของประเทศไทย ยางพารามีคุณสมบัติพิเศษกว่าต้นอื่นๆ คือ ยางพาราจะทำให้อ่อน ให้นุ่ม ยืดหยุ่น หรือแข็งถึงนาดใช้แทนโลหะบางชนิดก็ได้ เก็บน้ำได้ อัดลมได้ ไม่ร้าว และยังเป็นอนุวันไฟฟ้าอีกด้วย

2.3.1 ส่วนประกอบของน้ำยาาง

น้ำยาางสุดจากด้านยางพารา มีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวหรือสีครีม โดยมีอนุภาคยางแขวนลอยกระจายอยู่ในตัวกลางที่เรียกว่าเซรั่ม (Serum) อนุภาคยางมีรูปร่างกลมหรือรูปลูกแพร์ มีขนาด 0.05 - 5 ไมครอน ความหนาแน่น 0.975 - 0.980 กรัม/มิลลิลิตร มีความเป็นกรด - ด่างประมาณ 6.5 - 7.0 ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้


ตารางที่ 2.2 ร้อยละของส่วนประกอบในน้ำยาาง

ส่วนประกอบ	ร้อยละ (โดยน้ำหนัก)
สารที่เป็นของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content, TSC)	36
เนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content, DRC)	33
สารกลุ่มโปรตีนและไขมัน	1 - 1.5
สารกลุ่มคาร์บอไฮเดรท	1
เต้า	สูงถึง 1

ผิวของอนุภาคยางมีเยื่อหุ้ม (Membrane) ที่ประกอบด้วยไขมันและโปรตีนโดยแต่ละอนุภาคมีอนุมูลบทองโปรตีนอยู่รอบนอก ทำให้เกิดแรงผลักระหว่างอนุภาคยาง ซึ่งมีผลให้น้ำยาางสามารถคงสภาพเป็นของเหลวได้ ดังนั้นมีการทำลายเยื่อหุ้มอนุภาคหรือมีการสะเทินอนุมูลบทอง ทำให้ออนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลาง เกิดการรวมตัวจับกันเป็นก้อน

2.3.2 โครงสร้างเคมี

ยางธรรมชาติเป็นสารประกอบในกลุ่มพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างโดยทั่วไปเป็นเส้นตรงๆ ประกอบด้วยหน่วยซ้ำๆ ที่เรียกว่าหน่วยซ้ำๆ กัน (Repeating Unit) เป็นจำนวนมาก มีสมบัติที่สำคัญคือความยืดหยุ่น โครงสร้างทางเคมีของหน่วยซ้ำของยางธรรมชาติประกอบด้วยคาร์บอน 5 อะตอม และไฮโดรเจน 8 อะตอม C_5H_8 มีชื่อทางเคมีว่า ไอโซพรีน (Isoprene) หน่วยซ้ำดังกล่าว เมื่อเกิดการเชื่อมโยงเป็นโมเลกุลจะเรียกว่าโครงสร้าง CIS-Configuration



รูปที่ 2.1 โครงสร้างโมเลกุลของยางพารา

เรียกชื่อโมเลกุลยางว่าเป็น CIS-1,4-Polyisoprene มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ หนึ่งล้าน พิชท์ให้น้ำยาาง สามารถนำมายใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าในรูปน้ำยาางคือยางพารา และยางวายุยเล่ แต่ที่ใช้ประโยชน์เชิงการค้ามากคือยางพารา

2.3.3 การผลิตน้ำยาางขึ้น

น้ำยาางสุดจากสวนมีปริมาณเนื้อยางเฉลี่ยประมาณร้อยละ 35 มีส่วนของพอกสารที่ไม่ใช่น้ำยาาง 5 % นอกจากนั้นเป็นน้ำเสียส่วนใหญ่ ซึ่งไม่เป็นการประหัดในการขนส่ง และการซื้อขาย นอกจากนั้น ยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปเข้ากระบวนการผลิตเพื่อทำผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอได้ ดังนั้นจึง ต้องทำให้อยู่ในรูปของน้ำยาางขึ้นที่มีเนื้อยางอย่างน้อยร้อยละ

วิธีผลิตน้ำยางขัน มี 4 วิธี คือ

1. วิธีระเหยน้ำ (Evaporation)
2. วิธีทำให้เกิดครีม (Creaming)
3. วิธีปั่น (Centrifuging)
4. วิธีแยกด้วยไฟฟ้า (Electrodecantation)

2.3.4 การรักษาสภาพน้ำยางขัน

ในปัจจุบันมีใช้อยู่ 5 ระบบ คือ

1. น้ำยางขันแเอม โมเนียสูง ใช้สารละลายแเอม โมเนียปริมาณร้อยละ 0.7
2. น้ำยางขันแเอม โมเนียต่ำ ใช้สารละลายแเอม โมเนียปริมาณร้อยละ 0.2 ร่วมกับสารละลายโซเดียมเพนตะคลอโรฟีโนเต ปริมาณร้อยละ 0.2
3. น้ำยางขันแเอม โมเนียต่ำ ใช้สารละลายแเอม โมเนียปริมาณร้อยละ 0.2 ร่วมกับสาร ละลายกรดบอริคปริมาณร้อยละ 0.24
4. น้ำยางขันแเอม โมเนียต่ำ ใช้สารละลายแเอม โมเนียปริมาณร้อยละ 0.2 ร่วมกับ ซิงค์ไคลอโรไฮด์ โซโคาร์บามิท (ในรูปดิสเพลสชัน) ปริมาณร้อยละ 0.1

2.3.5 ข้อกำหนด

องค์การมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ (ISO, International Standard Organisation) ได้กำหนดคุณภาพมาตรฐานของน้ำยางขันดังแสดงตามตารางที่ 3 ซึ่งมาตรฐานนี้มีความเป็นกลางระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิตทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้ใช้อาจมีการกำหนดมาตรฐานอื่นๆ ขึ้น ตามความต้องการในงานนั้นๆ และตกลงกับผู้ผลิต

2.3.6 การทดสอบ

วิธีการทดสอบสมบัติต่างๆ ของน้ำยางธรรมชาติ โดยทั่วไปจะใช้วิธีการที่ ISO ได้กำหนดขึ้น วิธีการละเอียดของการทดสอบต่างๆ ศึกษาได้จากมาตรฐาน ISO หมายเลขอ้างอิงตามที่ระบุในตารางที่... และวิธีการทดสอบที่สถาบันวิจัยยางได้ปรับและประยุกต์เพื่อความเหมาะสม มีรายละเอียดในเอกสารวิชาการของสถาบันวิจัยยางฉบับที่ 2/2532

ตารางที่ 2.3 ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ISO 2004 สำหรับน้ำยาหง่านจากการปั้น

สมบัติ / ลักษณะ	ขีดจำกัด		วิธีทดสอบตามมาตรฐาน ISO
	ชนิด HA	ชนิด LA	
ปริมาณสารของเบ็งทั้งหมด, %(มวล/มวล), ต่ำสุด (1)	61.5	61.5	124
ปริมาณเนื้อยางแห้ง, %(มวล/มวล), ต่ำสุด	60.0	60.0	126
ปริมาณสารของเบ็งที่ไม่ใช่ยาง, %(มวล/มวล), สูงสุด (2)	2.0	2.0	-
ความเป็นด่าง(ในรูปของแอนโภนีนี) %(มวล/มวล) ของน้ำยาหง่าน	0.60	0.29	125
ความเสถียรต่อแรงกด, วินาที, ต่ำสุด (3)	650	650	35
ปริมาณของยางขับตัว, % (มวล/มวล), สูงสุด	0.05	0.05	706
ปริมาณชาตุทองแดง, มก./กก. ของปริมาณสารของเบ็งทั้งหมด, สูงสุด	8	8	ISO/R1654
ปริมาณแมงกานีส, มก./กก. ของปริมาณสารของเบ็งทั้งหมด, สูงสุด	8	8	1655
ปริมาณตม % (มวล/มวล), สูงสุด	0.10	0.10	2005
จำนวนครดไขมันระบุ夷ได้ (VFA NO.)	ตามที่ตกลงระหว่างการซื้อ-ขาย แต่ต้องไม่เกิน 0.20		506
จำนวนโภเต็ลเชิญ ไฮดร็อกไซด์ (VON NO.) (4)	ตามที่ตกลงระหว่างการซื้อ-ขาย แต่ต้องไม่เกิน 0.10		127
สีเมื่อตรวจด้วยตาเปล่า	ไม่เป็นสีฟ้าหรือสีเทา		-
การตรวจกลืนภายในหลังจากการทำให้น้ำยาหง่านเป็นกากด้วยกรดอริก	ไม่มีกลิ่นบุดเน่า		-

- (1) เป็นปริมาณที่เลือกได้ตามแต่ความต้องการ
- (2) ผลต่างระหว่างปริมาณของเบ็งทั้งหมดกับปริมาณเนื้อยางแห้ง
- (3) เวลาความเสถียรต่อแรงกดอาจสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดได้
- (4) ถ้าน้ำยาหง่านมีกรดอริกอยู่ด้วย จำนวนโภเต็ลเชิญ ไฮดร็อกไซด์อาจเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ได้ โดยปริมาณที่เกินไปนั้นมีสมดุลย์พอดีกับกรดอริกที่ทดสอบด้วยวิธีของ ISO 1802

การทดสอบคุณภาพน้ำยาง จะเริ่มจากการเก็บตัวอย่างน้ำยาง เพราะน้ำยางมีลักษณะการเกิดครึ่งแยกชั้นได้ง่าย ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานะของน้ำยางเป็นสถานะที่อนุภาคยางจะจัดกระชับอยู่ในตัวกลาง คือ น้ำหรือที่เรียกว่า ซีรั่ม (serum) อนุภาคยางและซีรั่มนิความหนาแน่นแตกต่างกัน คืออนุภาคยางมีความหนาแน่น 0.93 Mg.m^{-3} ส่วนซีรั่มนิความหนาแน่น 1.02 Mg.m^{-3} ดังนั้น ยางจึงมีแนวโน้มลอกหัวน้ำแยกชั้นจากส่วนของซีรั่มได้ ดังนั้นการเก็บตัวอย่างที่ดีจะต้องเก็บเมื่อได้ทำการกรองผสานให้น้ำยางมีความสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของน้ำยางทั่วถังบรรจุได้ หลักการโดยสังเขปของการทดสอบสมบัติต่างๆของน้ำยางมีดังนี้

1. ปริมาณสารของแข็งทั้งหมด (TSC, Total Solid Content) คือ เปอร์เซนต์น้ำหนักของสารที่เป็นของแข็งทั้งหมด (ยางและสารอื่นๆที่ไม่ใช่ยางซึ่งมีอยู่ในน้ำยาง) ทดสอบโดยการอุ่นแห้งน้ำยางที่ทราบน้ำหนักแน่นอนที่อุณหภูมิแล้วจ่อในความที่กำหนด แล้วชั่งน้ำหนักแผ่นฟิล์มยางแห้งคำนวณเปอร์เซนต์
2. ปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC, Dry Rubber Content) คือ เปอร์เซนต์ของเนื้อยาง(สารไชโตราร์บอนพลาสติก)ในน้ำยาง ทดสอบโดยทำให้น้ำยางที่ทราบน้ำหนักแน่นอนจับตัว(co-auglate) ด้วยกรมอซิติกเจื้อจาง รีดแผ่นยางให้บาง อบแห้งที่อุณหภูมิกำหนด แล้วหาเปอร์เซนต์ของน้ำหนักแผ่นยางที่อบแห้งต่อน้ำหนักน้ำยาง
3. ความเป็นด่าง (Alkalinity) หมายถึง เปอร์เซนต์น้ำหนักของด่างที่ทดสอบโดยการไถเตรตกับสารละลายนคราดไฮดรอกซิลิคิมิตรูราน น้ำยางส่วนใหญ่จะรักษาสภาพด้วยแอมโมเนีย ดังนั้น ความเป็นด่างจึงระบุเป็นเปอร์เซนต์ของแอมโมเนียที่มีอยู่ในน้ำยาง หน้าที่ของแอมโมเนียในน้ำยางคือทำการป้องกันจุลินทรีย์เข้าทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆในน้ำยาง ซึ่งจะทำให้น้ำยางบุดเน่า สูญเสียสภาพการเป็นของเหลว และจับตัวกันเป็นก้อนได้
4. จำนวนกรดไขมันระเหยได้ (VFA No., Volatile Fatty Acid Number) คือ จำนวนกรัมของโภเด็ตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ที่ทำปฏิกิริยาเพื่อกับกรดไขมันซึ่งกลั่นด้วยไอน้ำได้ และมีอยู่ในน้ำยางที่มีเนื้อสารของแข็ง 100 กรัม ค่า VFA No. จึงเป็นค่าที่ใช้ทดสอบสถานะการรักษาสภาพน้ำยาง นั้นคือค่าที่ต้องจะมีสถานะการรักษาสภาพน้ำยางยังดี
5. จำนวนโภเด็ตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ (KOH No., Potassium Hydroxide Number) คือ จำนวนกรัมของโภเด็ตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ที่ทำปฏิกิริยาเพื่อกับอนุមูลของกรดที่เขื่อนกับแอมโมเนียซึ่งอยู่ในน้ำยางที่มีสารของแข็ง 100 กรัม การทราบผลแตกต่างระหว่างค่า VFA No. กับ KOH No. เป็นเรื่องจำเป็น เพราะสามารถบอกถึงคุณภาพของน้ำยางได้
6. เวลาความคงตัวต่อแรงกล (Mechanical Stability Time) วัดเป็นวินาทีโดยการปั่นน้ำยางด้วยความเร็วสูง แล้วจับเวลาที่น้ำยางเริ่มจับตัวเป็นเม็ด สถานะการปั่น(ขนาดและรูปร่างของโรติที่ใช้ปั่น ความเร็วของการปั่น ขนาดถ้วยบรรจุน้ำยาง ปริมาณของแข็งในน้ำยาง และอุณหภูมิ) จะต้องกำหนดอย่างถูกต้องหรือตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบ การทดสอบนี้จะใช้ระบุถึงความเสถียรของน้ำยางผสมเคมีเพื่อใช้เป็นการทดสอบคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตได้
7. ปริมาณดุม (Sludge Content) คือ ปริมาณของสารเจือปนวัดเป็นเปอร์เซนต์ของน้ำยาง ซึ่งสามารถจะแยกจากน้ำยางออกได้โดยการปั่นตามข้อกำหนดที่ระบุ ปริมาณสารเหล่านี้มีน้อยมาก ปกติในน้ำยางปั่นขึ้นจะมีประมาณ 0.01 เปอร์เซนต์ ตามส่วนใหญ่จะเป็นสารพลาสติกไม่ละลายน้ำ มีความหนาแน่นมากกว่าซีรั่ม ซึ่งมักพบว่าเป็นสารพลาสติกนีเชียมแอมโมเนียฟอสเฟต
8. ปริมาณยางจับตัว (Coagulum Content) คือ ปริมาณของสาร(เป็นเปอร์เซนต์ของ TSC) ที่ค้างอยู่บนแร่งขนาด 180 ไมโครมิเตอร์ เมื่อกรองน้ำยางผ่าน สารเหล่านี้ประกอบด้วยเม็ดเล็กๆของยางที่จับตัวกัน ผู้ใช้น้ำยางส่วนใหญ่มักไม่ค่อยทำการทดสอบ เพราะปกติจะมีค่าต่ำมาก

9. ทองแดงและแมงกานีส ข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณธาตุบางตัวในน้ำยา โดยเฉพาะธาตุทองแดงและธาตุแมงกานีส (8 ppm ต่อน้ำหนักสารของแข็งในน้ำยา) เนื่องจากธาตุทั้งสองเป็นตัวเร่งการเสื่อมสภาพของน้ำยา อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาอ็อกซิเดชัน อย่างไรก็ตามน้ำยาจะธรรมชาติโดยปกติจะมีปริมาณธาตุทั้งสองน้อยมาก (1-2 ppm)
10. สีของน้ำยา มีการระบุในมาตรฐานน้ำยาที่ไม่มีการทดสอบสีที่แน่นอน ข้อกำหนดระบุไว้ว่าน้ำยาต้องมีสีขาวและไม่มีลักษณะของสีฟ้าหรือสีเทา
11. กลิ่นของน้ำยาที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนีย การตรวจสอบกลิ่น จะทำเมื่อทำให้น้ำยาเป็นกลางด้วยกรดอริก เสียก่อนและข้อกำหนดระบุไว้ว่าน้ำยาจะต้องปราศจากกลิ่นบุดเน่า
12. ความหนืด (Viscosity) น้ำยาแสดงค่าของความหนืดที่ขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของแรงดึงดูดขณะการทดสอบ และอาจขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดที่น้ำยาได้ถูกกระทบกระเทือนมาก่อน(shear history) การเปรียบเทียบค่าความหนืดจะต้องทำที่อุณหภูมิเดียวกัน เพราะความหนืดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นอย่างมาก
13. ขนาดอนุภาคยาน (Particle Size) อนุภาคยานในน้ำยาที่แขวนลอยจะจัดระจายเมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.01-5 ไมโครเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 0.25-0.8 ไมโครเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการที่ใช้คำนวณขนาดส่วนใหญ่ประมาณ 5 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่า นี่คือการกระจายของขนาดอนุภาคยานในน้ำยาค่อนข้างคงที่ และการกระจายของขนาดอนุภาคของยานเป็นปัจจัยสำคัญในการวัดหาค่าความหนืดของน้ำยา
14. ความนำไฟฟ้า (Conductivity) เนื่องจากน้ำยาจะธรรมชาติมีสารพูกเกลือละลายน้ำในของชีรั่ม จะนับจึงสามารถวัดค่าความนำไฟฟ้าได้ น้ำยาปั่นขึ้นมีค่าความนำไฟฟ้าตั้งแต่ 3.0 ถึง 5.0 mS ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส น้ำยาที่ปั่นหลายครั้งจะทำให้ค่าความนำไฟฟ้าต่ำลงมาก
15. การเป็นครีมของน้ำยาขึ้น จะปรากฏเมื่อตั้งน้ำยาไว้ในตู้ โดยไม่กระทบกระเทือนเป็นเวลานานกว่าสักป้าที่ น้ำยาจะขึ้นมากขึ้นที่ผิวน้ำ จะนับจึงจะเป็นต้องกวนให้น้ำยาผสมเป็นเนื้อเดียวย่างทั่วถึง ก่อนการเก็บตัวอย่าง หรือก่อนนำไปทดสอบสารเคมี การเก็บน้ำยาไว้ที่อุณหภูมิสูงจะเป็นการรบกวนการเป็นครีมของน้ำยา
16. ความสามารถในการผ่านกรอง (Filterability) หมายถึง ปริมาณน้ำยาที่ผ่านกรองซึ่งมีข้อกำหนดมาตรฐานก่อนที่จะมีการอุดตันกรอง การทดสอบความสามารถที่น้ำยาขึ้นธรรมชาติผ่านกรอง ได้พบว่าผลการทดสอบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความเสถียร การจับเป็นเม็ด และปริมาณยานขึ้นตัวในน้ำยา จะนับผลการทดสอบนี้จึงเป็นข้อมูลที่จำกัดสำหรับใช้เป็นการควบคุมหรือสังเกตุในระหว่างกระบวนการผลิตเท่านั้น

2.3.7 ชนิดของน้ำยาธรรมชาติ

น้ำยาธรรมชาติที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรม เป็นน้ำยาที่ได้ผ่านกระบวนการการทำเป็นน้ำยาขึ้น (Concentrating Process) แล้วจากวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งได้แก่ การทำครีม(Creaming Process) การระเหยน้ำ(Evaporation Process) และการใช้เครื่องปั่น(Centrifuging Process) เป็นต้น อย่างไรก็ตามน้ำยาขึ้นที่ผลิตจากการร่วมวิธีการใช้เครื่องปั่นจะเป็นน้ำยาขึ้นที่มีปริมาณการผลิตมากกว่า 90 เปอร์เซนต์ของปริมาณการผลิตน้ำยาขึ้นทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำยาขึ้นที่ผลิตในประเทศไทย จะเป็นน้ำยาขึ้นจากการร่วมวิธีผลิตโดยใช้เครื่องปั่นเพียงอย่างเดียว น้ำยาขึ้นจากการปั่น (Centrifuge Concentrated Latex) ของไทยในปัจจุบันเป็นชนิดที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียมนิยม (HA, High Ammonia) และรักษาสภาพด้วยแอมโมเนียน้อย (LA, Low Ammonia)

ตารางที่ 2.4 ชนิดของน้ำยาและสารรักษาสภาพน้ำยา

ชนิดน้ำยา	สารรักษาสภาพน้ำยา(Preservatives),% *
High Ammonia (HA)	0.7% Ammonia + 0.035% Lauric Acid
Low Ammonia-Tetramethylthiuram disulphide/Zinc Oxide (LA-TZ)	0.2% Ammonia + 0.013% TMTD + 0.013% ZnO + 0.035% Lauric Acid

* เปอร์เซนต์ของสารเคมีที่ใช้เป็นน้ำหนักต่อน้ำหนักน้ำยา

2.3.8 คุณสมบัติและการใช้น้ำยาขั้นชนิดต่างๆ

- น้ำยาขั้นจากการปั่นชนิดแอมโมเนียมาก (High Centrifuged Latex) เป็นชนิดที่ผลิตกันโดยทั่วไป มีข้อได้เปรียบกว่าน้ำยาขั้นชนิดอื่นๆ ในด้านการใช้สารแอมโมเนียมีรังสีรังเหง่าเพียงอย่างเดียวในการรักษาสภาพ ขณะนั้น น้ำยาขั้นชนิดนี้จึงนิยมใช้ในงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะใช้สัมผัสด้วยอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ ข้อเสียของน้ำยาขั้นชนิดนี้ คือมีกลิ่นชุนของแอมโมเนียมและจำเป็นต้องไลแก๊สแอมโมเนียมเนยในระบบนำไปใช้
- น้ำยาขั้นจากการปั่นชนิดแอมโมเนียน้อย (Low Centrifuged Latex) น้ำยาขั้นชนิดนี้จะมีการผลิตทำหน่ายในบางประเทศ ซึ่งอยู่ในรูปต่างๆ ดังนี้
 1. Tetramethylthiuram Disulphide / Zinc Oxide (LA-TZ) เป็นชนิดแอมโมเนียน้อย ที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในกลุ่มนี้ การรักษาสภาพใช้สารเคมีผสมระหว่างไทਯูแรมกับซิงค์อ๊อกไซด์ช่วยสารเคมีหลัก คือ แอมโมเนียม มีการใช้งานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากน้ำยาขั้นชนิดนี้
 2. Sodium Pentachlorophenate Preserved (LA-SPP) น้ำยาขั้นชนิดนี้มีความเสถียรของสถานะคลออลอยด์ (Colloid) ของน้ำยาดีที่สุด มีความเสถียรทางกลและความเสถียรทางเคมีมาก (High Mechanical and ZnO Stability) ดังนั้น จึงเหมาะสมในงานขึ้นรูปที่ในกระบวนการผลิตต้องการสมบัติเหล่านี้ เช่น งานผลิตยางฟองน้ำของพรเมี่ยม ข้อเสียของน้ำยาขั้นชนิดนี้ คือ สีของผลผลิตคล้ำกว่าน้ำยาขั้นจากการปั่นที่รักษาด้วยระบบอื่นๆและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้งานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์บางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมัน
 3. Zinc Diethyldithiocarbamate Preserved (LA-ZDC) น้ำยาขั้นชนิดนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับน้ำยาขั้นชนิด HA และมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเพรา ZDC เป็นสารเร่งที่ช่วยรับในวงการทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้สัมผัสด้วยอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่ง ZDC ที่ใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะใช้ในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณซึ่งใช้รักษาน้ำยามาก (โดยปกติ ZDC ใช้รักษาน้ำยา 0.1% โดยน้ำหนัก)
 4. Boric Acid Preserved (LA-BA) น้ำยาขั้นชนิดนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับน้ำยา HA หรือ LA-ZDC ดังนั้นจึงมักใช้กันในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีขาวๆ แต่น้ำยาขั้นชนิดนี้จะมีความเสถียรที่ค่อนข้างต่ำกว่าน้ำยาที่รักษาสภาพด้วยสารเคมีระบบอื่นๆ
- น้ำยาขั้นจากการปั่นซ้ำ (Doubly Centrifuged Latex) น้ำยาขั้นจากการปั่นซ้ำมีสมบัติพิเศษ คือมีส่วนของสารที่ไม่ใช่ยางคั่ว (Low Non-rubber Content) ซึ่งทำให้น้ำยามีสีขาวเหมือนในงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องสี และโดยเฉพาะในงานผลิตภัณฑ์พอกถุงมือใช้งานไฟฟ้า เนื่องจากน้ำยาที่ปั่นซ้ำจะมีปริมาณสารพากซอนดูด น้ำ (Hydrophilic Substance) น้อย การทำน้ำยาขั้นโดยการปั่นซ้ำจะทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
- น้ำยาขั้นชนิดครีม (Creamed Latex) ทำมาจากการใช้สารช่วยการเป็นครีม (Creaming Agent) ของน้ำยา ปกติจะผลิตในระดับปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC, Dry Rubber Content) ไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซนต์ ใช้ระบบการ

รักษาสภาพ เช่นเดียวกับน้ำยาางขันจากการปั๊น เนื่องจากมักจะผลิตน้ำยาางชนิดครีมในระดับ DRC ค่อนข้างสูงกว่า 60 เปอร์เซนต์ จึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะนำไปใช้งานผลิตยางด้วยสีดี เพราะน้ำยาางที่มี DRC สูงจะให้คุณภาพด้านความแข็งแรงของยางที่จับตัวได้ดี (High Gel Strength) แต่เนื่องด้วยราคากันทุนการผลิตน้ำยาางชนิดครีมสูง ดังนั้นจึงไม่ค่อยนิยมใช้กันในงานผลิตอื่นๆ

5. น้ำยาางขันชนิดระเหยน้ำ (Evaporated Latex) น้ำยาางขันจากการระเหยน้ำออก จะผลิตกันในระดับสารของแข็ง (TSC, Total Solid Content) ประมาณ 62-72 เปอร์เซนต์ และรักษาสภาพด้วยระบบผสมของโปเต็สเซียมไฮดรอกไซด์กับสารสูตร หรือระบบที่ใช้เอมูโนนีน 0.7 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก ข้อดีของน้ำยาางระเหย คือมีปริมาณสารของแข็งสูง และมีความเสถียรทางกลและทางเคมีสูง และเนื่องจากตามวิธีการระเหยน้ำออกเพื่อทำให้น้ำยาางขันดังนั้น จึงมีส่วนของอนุภาคเล็กๆ มากของยางคงเหลืออยู่มากกว่ากรณีการปั๊มน้ำยาางขัน ซึ่งนักนิยมที่จะใช้น้ำยาางระเหยน้ำในงานการทำวายาง แต่ข้อเสียของน้ำยาางนี้ คือมีสีค่อนข้างคล้ำน้ำเงินมากมีปริมาณสารที่ไม่ใช้ยางค่อนข้างสูง

6. น้ำยาางคงรูป หรือน้ำยาางวัลคาไนซ์ หรือน้ำยาางพรีวัลคาไนซ์ (Prevulcanised Latex) หมายถึง น้ำยาางที่ไม่เลกุลยางได้เกิดพันธะเคมี (Chemical Crosslink) อันเนื่องมาจากการให้ความร้อนกับ น้ำยาางที่ได้ผสมสารเคมีที่จำเป็นแล้วทำให้คงรูป จะมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานโดยทั่วไป ซึ่งการใช้งานจะต้องมีการเติมสารเคมีอื่นๆอีกเพิ่มเติม มีความสามารถใช้ความร้อนต่างๆในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย

น้ำยาางผสมสารเคมี (Compounded Latex) หมายถึงน้ำยาางที่ได้ผสมสารเคมีต่างๆ แล้ว และส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีช่วยร่างให้ยางคงรูป (Accelerator) พวกไดทิโคร์บามेट (Dithiocarbamate) อยู่ด้วย โดยปกติ จะทำการผสมสารเคมีกับยางแล้วบ่มหรือเก็บไว้ (Maturation) ก่อนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เนื่องด้วย น้ำยาางผสมสารเคมีส่วนใหญ่จะผสมสารในระบบการทำให้ยางคงรูป (เช่น S+ZDC*+ZnO) ไว้แล้ว ดังนั้นจะทำการบ่มหรือเก็บน้ำยาางจึงอาจเกิดปฏิกิริยาของคงรูป-ไม่เลกุลยางเกิดพันธะเคมีขึ้นได้ ซึ่งการเกิดยางคงรูปจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการเก็บน้ำยาาง และความว่องไวของสารช่วยร่างยางคงรูป สำหรับการทำน้ำยาางคงรูปหรือน้ำยาางวัลคาไนซ์อาจพิจารณาว่าเป็นวิธีการพิเศษวิธีหนึ่งของการบ่มน้ำยาางผสมสารเคมี

น้ำยาางคงรูปมีบทบาทสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางประเภทจุ่มแบบพิมพ์ (Dipping) และประเภทหล่อเบ้าพิมพ์ (casting) เพราะน้ำยาางคงรูปมีข้อได้เปรียบคือขณะที่นำไปใช้อาจมีการเติมสารเคมีบ้างอีกเพียงเล็กน้อย เช่น พวกสารป้องกันยางเสื่อมหรือพวกสีต่างๆ และไม่จำเป็นต้องทำให้ยางคงรูป ภายหลัง (Post-Vulcanisation) การขึ้นรูปคือจุ่มแบบพิมพ์หรือหล่อเบ้าพิมพ์

บทที่ 3

วัสดุและการทดสอบ

3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

3.1.1 อิฐ

ในงานวิจัยนี้ใช้อิฐมอยุ โดยอิฐชนิดนี้ขัดอยู่ในจำพวกอิฐที่ทำมาจากดินเหนียว (Clay Brick) อิฐมอยุเป็นอิฐที่ทำด้วยมือ (Handmaking) โดยใช้ดินเหนียวผสมกับเศษหินและดินเผา ให้เรียบแล้วนำไปเผาเผาในเตาเผา อิฐที่ใช้ในการทดสอบจะต้องไม่มีรอยแตกร้าวในก้อนอิฐ ตาม ASTM C62-75 [7] และจะต้องเป็นอิฐที่เผาสุกทั่วทั้งก้อน โดยการสุ่มตัวอย่างอิฐเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบให้พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ตาม ASTM C67-73 [7] อิฐมอยุขัดอยู่ในจำพวกอิฐก้อนตัน (Solid Brick)

3.1.2 ปูนซีเมนต์

ใช้ปูนซีเมนต์ซิลิกา (ตราเสือ) ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ผสมใช้วัสดุเหลือเช่น ซิลิกา ซึ่งไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ โดยใช้ซิลิกาประมาณร้อยละ 30 ลงไปบดพร้อมกันกับปูนเม็ดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (ตราช้าง) จะได้ปูนซีเมนต์ซึ่งมีการยึดและหดตัวน้อยหนาที่จะใช้ในงานก่ออิฐโดยทั่วไป

3.1.3 ทรายหยาบ

ใช้ทรายกลางราชบูรีทำการร่อนผ่านตาข่ายกรงเบอร์ 4,8,16 และ 100 จะได้สัดส่วนคละตาม ASTM C144-75 [7] ลักษณะของทรายที่ดีนั้นควรมีเหลี่ยมมุม ไม่มีฝุ่นและปราศจากสิ่งแปรปรวนต่างๆ เพื่อช่วยในการยึดเกาะทำให้กำลังดีขึ้น อีกทั้งยังจะต้องไม่มีสภาพเป็นกรดหรือด่างปนอยู่ในเนื้อทราย

3.1.4 น้ำ

น้ำที่ใช้จะต้องสะอาดไม่มีสิ่งเจือปน (Impurity) ไม่มีสภาพความเป็นกรดและด่าง ในงานวิจัยนี้ใช้น้ำประปาในการผสมปูนก่อและปูนล�

3.1.5 น้ำยาผสมปูนก่อและลាប (ตราช้าง-พญาครา)

อัตราส่วนของน้ำยาที่ใช้ผสมขึ้นอยู่กับปูนซีเมนต์ โดยใช้น้ำยา 1 ลิตร ต่อ ปูนซีเมนต์ 400 กก. น้ำยาที่ผสมเป็นตัวช่วยทำให้ปูนก่อและปูนลាបมีลักษณะเหนียวเพื่อช่วยในการยึดหดตัวได้ดีขึ้น

3.1.6 น้ำยาขันคงรูป หรือน้ำยาพรีวัลคาไนซ์ (Prevulcanized Latex)

คือน้ำยาที่ได้ผสมสารเคมีที่จำเป็นแล้วทำให้คงรูปจะมีความเหมาะสมจะนำไปใช้งานทำแบบหล่อโดยทั่วไปซึ่งการใช้งานอาจจะต้องมีการเติมสารเคมีอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก

3.1.7 กาวยางพารา (Rubber Cement)

กาวยางพารานี้จัดเป็นโพลีเมอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งคุณสมบัติโดยทั่วไปแล้วนี้จะไม่แยกตัวในน้ำ สามารถแห้งตัวได้เร็ว จึงมีสีเหลืองอ่อนคล้ายยางไม้ และมีความเข้มข้นตั้งแต่เหลวมากจนถึงข้นมาก จึงอยู่กับปริมาณของยางพาราที่ใช้เป็นส่วนผสม โดยทั่วไปมักจะมีส่วนผสมดังนี้ คือ น้ำยางพารา ยางพาราแผ่น สารทำละลาย (น้ำมันเบนซิน) [1] ซึ่งแตกต่างจากกาวน้ำยาง (Latex Adhesive) ซึ่งมีลักษณะสีขาวที่ใช้กับงานติดหรือเชื่อมทั่วไป [6]

กาวยางพาราที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาวที่ใช้สำหรับในการทำงานประเทกกราฟิก (For studio and graphic artwork) ยึดห้องคอมฟอร์ท (Comfort) มีลักษณะใสและกันน้ำได้

3.2 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

1. เครื่องทดสอบกำลัง (Universal Testing Machine)
2. เครื่องทดสอบกำลังดึงมอร์ต้า (Tensile Strength Testing Machine)
3. เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)
4. อุปกรณ์วัดการเคลื่อนที่ (Deflection Gage)
5. ชุดทดสอบการไหลตัวของน้ำหนาย (Flow Test)
6. ชุดหักทดสอบแรงอัดและแรงดึง
7. ชุดฐานรองรับแบบยีดหมุนและแบบเคลื่อนที่ (Hinge ,Roller)
8. แผ่นเหล็กขนาด (20X1200X500) , (20X60X500) และ (20X60X500) ชุดละ 2 แผ่น
9. แบบหล่อมอร์ต้าเพื่อการทดสอบแรงอัด แรงดึง และแรงดึง
10. โครงไม้, และอุปกรณ์ในการก่ออิฐ

3.3 การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของอิฐที่ใช้ในการก่อผนัง

3.3.1 การทดสอบอิฐ

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของอิฐซึ่งได้แก่ การดูดซึมเริ่มต้น การดูดซึม กำลังอัด โน้มถ่วงและอัตราส่วนปัวของ โดยการทดสอบดังกล่าวในขั้นตอนนี้รูปแบบการทดสอบที่แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้

ก) การดูดซึมเริ่มต้น (Suction) เป็นการวัดการดูดซึมน้ำของอิฐเป็นกรัมในระยะเวลา 1 นาที ต่อ พื้นที่ 30 ตารางนิว ของก้อนอิฐที่สัมผัสน้ำ โดยวางก้อนอิฐในแนวนอนให้ผิวด้านล่างของก้อนอิฐจมในน้ำ 1/8 นิว ตาม ASTM C67-73 [7] อิฐที่ใช้จะต้องเป็นอิฐแห้ง (Dry Brick) ผลการทดสอบ ค่าการดูดซึมเริ่มต้นของอิฐมอยู่มีค่าเฉลี่ย 31 กรัม การดูดซึมเริ่มต้นมีผลต่อการก่ออิฐเพราะก้อนอิฐจะดูด น้ำจากปูนก่อและจะทำให้กำลังยึดเหนี่ยวระหว่างอิฐและปูนก่อสูญเสียไปบางส่วน ตามข้อกำหนดของ ASTM C62-75 [7] กำหนดไว้ว่าถ้าก้อนอิฐมีค่าการดูดซึมเริ่มต้นเกิน 30 กรัม จะต้องแซ่อิฐในน้ำเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนลงมือก่ออิฐ

ข) การดูดซึม (Absorption) เป็นการวัดเปอร์เซนต์การดูดซึมน้ำของอิฐแห้ง (Dry Brick) โดยแซ่อิฐในน้ำทั้งก้อนเป็นระยะเวลา 1/2, 1, 6 และ 24 ชั่วโมง ผลการทดสอบ อิฐมอยู่มีร้อยละการดูดซึมน้ำเฉลี่ย 18.70, 18.97, 19.20 และ 19.54 ตามลำดับ

ก) กำลังอัด อิฐที่ใช้ทดสอบให้ใช้อิฐเต็มก้อน (Full Brick) และจะต้องแต่งผิวทั้งสองด้านให้เรียบเสมอกันด้วยปูนปลาสเตอร์ ตาม ASTM C67-73 [7] ปูนปลาสเตอร์จะต้องมีอายุอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทำการทดสอบ การทดสอบกำลังอัดของอิฐที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องทดสอบกำลัง (Universal Testing Machine) โดยให้อัตราทดสนับสน่อพอกอฟ โดยอิฐจะต้องวินิจฉัยในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 2 นาที วิธีทดสอบกำลังอัดให้ทดสอบทั้งวิธีให้แรงอัดกระทำตั้งฉากกับระนาบปกติ (Flat Wise) ของก้อนอิฐ และให้แรงอัดกระทำที่ ด้านข้าง (Edge Wise) ของก้อนอิฐ แล้วนำค่ากำลังอัดของอิฐทั้งสองวิธีมาค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบแสดง อิฐมีอุณหภูมิค่ากำลังอัดเฉลี่ย 82.5 กก./ซม.² รูปแบบการวินิจฉัยที่เกิดขึ้นเป็นแบบผสมกันทั้งการอัดวินติ (Compressive Failure) และการเฉือนวินติ (Shear Failure)

ง) ไมค์ลัสเตกร้าว อิฐที่ใช้ทดสอบให้ใช้อิฐเต็มก้อนและเป็นอิฐแห้ง (Dry Brick) ผิวของอิฐด้านที่รับแรงจะต้องทำให้เรียบเสมอกันด้วยปูนปลาสเตอร์ ทดสอบอิฐในลักษณะของคานมีแรงแบบจุด (Concentrated -Load) กระทำที่กึ่งกลางของตัวอย่างทดสอบในการทดสอบนี้ใช้เครื่องทดสอบ (Universal Testing Machine) โดยให้อัตราแรงทดสอบสนับสน่อพอกอฟ สมควร อิฐมีอุณหภูมิค่าไมค์ลัสเตกร้าวเฉลี่ย 15 กก./ซม.²

จ) ไมค์ลัสเซิดหยุ่น การหารากำลังอิฐแห้งของอิฐมีวิธีการทดสอบทำนองเดียวกับการทดสอบกำลังอัดของอิฐ แล้ว เก็บกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด

ฉ) อัตราส่วนปัวของ การทดสอบหาค่าอัตราส่วนปัวของ (Poisson's Ratio) หาได้โดยวัดความเครียดในแนวเดิงตามความหนาของอิฐ แล้วนำค่าที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของอัตราส่วนความเครียดในแนวราบและในแนวเดิง อิฐมีอุณหภูมิค่าอัตราส่วนปัวของเฉลี่ย 0.20

3.3.2 การทดสอบปูนทรายที่ใช้ในการก่อและฉาบ

ปูนทรายที่ใช้ในการก่อและฉาบในงานวิจัยนี้ มีอัตราส่วนปัวของ 3 รูปแบบหลักๆ คือ

- ปูนก่อมาตรฐาน (STD)

อัตราส่วนผสมน้ำต่อชีเมนต์ต่อทราย 1:1:3 (ผสมน้ำยาผสมปูนก่อและฉาบ) ซึ่งนิยมใช้โดยทั่วไป

- ปูนทรายผสมกาวยางพารา (RC)

อัตราส่วนผสมน้ำต่อชีเมนต์ต่อทราย 1:1:3 (ผสมกาวยางพาราโดยการแทนที่ชีเมนต์ร้อยละ 5, 8 และ 10)

- ปูนทรายผสมน้ำยางขันทำให้คงรูป (PV)

อัตราส่วนผสมน้ำต่อชีเมนต์ต่อทราย 1:1:3 (ผสมน้ำยางพาราขันทำให้คงรูปโดยการแทนที่น้ำร้อยละ 1)

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาปริมาณการใช้น้ำยางพาราในรูปแบบต่างๆเพื่อผสมในปูนทรายนั้นจะเห็นว่าแตกต่างจากการวิจัยที่เคยมีผู้ดำเนินการแล้วก่อนหน้านี้ [1,2] ทั้งนี้เนื่องจากหลังจากที่ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบลงผสมขึ้นต้น พบว่าสัดส่วนดังกล่าวจะผสมให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ยาก และใช้งานได้ไม่ดีนัก ทางผู้วิจัยจึงได้ปรับเปลี่ยนปริมาณการผสมให้อยู่ในปริมาณดังกล่าวข้างต้น โดยอาศัยพิจารณาจากการทดสอบลงผสมเป็นหลัก


ก) กำลังรับแรงอัด ใช้ตัวอย่างปูนก่อรูปลูกบาศก์ขนาด 2 นิ้ว ตาม ASTM C270-80 [7] ทดสอบกดตัวอย่างปูนก่อด้วยเครื่องทดสอบ โดยให้แรงทดสอบ ให้แรงทดสอบสนับสน่อพอกอฟ

ข) กำลังรับแรงดึง ตัวอย่างปูนก่อจะต้องหล่อในแบบหล่อ (Briquet Gang Mold) ตาม ASTM C190-77 [7] ทดสอบกำลังดึงด้วยเครื่องทดสอบ

ค) ไมค์ลัสเตกร้าว ตัวอย่างปูนก่อจะต้องหล่อในแบบหล่อแรงดึง ทดสอบกดตัวอย่างปูนก่อด้วยเครื่องทดสอบ โดยให้แรงทดสอบสนับสน่อพอกอฟ

รูปที่ 3.1 (ก) ถึง (ค) แสดงถักยมนะของก้อนตัวอย่างสำหรับการทดสอบกำลังรับแรงอัด แรงตัด และแรงดึงก่อนทำการทดสอบ

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของวิธีการบ่มตัวอย่างที่มีต่อกำลังการรับแรง ตัวอย่างที่ถูกดูจากแบบแล้วจะถูกนำมาบ่มด้วยวิธีการที่ต่างกันสองแบบกล่าวคือ แบบแรกจะบ่มในอากาศ (ปล่อยไว้ ณ สภาพห้องทดสอบ) จนกระทั้งถึงวันที่ทำการทดสอบ (บ่มอากาศ) ในขณะที่อีกวิธีหนึ่งจะนำไปบ่มในน้ำ (แช่น้ำ) เป็นเวลา 8 หรือ 16 วัน ก่อนที่จะนำออกมายกปล่อยไว้ในสภาพห้องทดสอบเป็นเวลา 6 หรือ 12 วัน สำหรับก้อนตัวอย่างที่อายุ 14 และ 28 วันตามลำดับ (บ่มน้ำและอากาศ)



(ก) กำลังรับแรงอัด



(၁) กำลังรับแรงดึง



(ก) กำลังร้าแรงดึง

รูปที่ 3.1 ก้อนตัวอย่างเพื่อการทดสอบกำลังการรับแรง

3.4 การเตรียมตัวอย่างผนังก่ออิฐ

3.4.1 การก่ออิฐ

โดยทั่วไปความเรียบเรียบและความแข็งแรงของผนังก่ออิฐนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่ใช้แล้วยังขึ้นอยู่กับมีการก่ออิฐอีกด้วย ดังนั้นเพื่อลดปัญหาของการก่ออิฐที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำโครงไม้เพื่อใช้พยุงตัวอย่างผนังก่ออิฐ ในการก่ออิฐเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ดีนั้นจะต้องคัดเลือกอิฐใหม่ขนาดที่ใกล้เคียงกันแล้วจัดแยกออกเป็นพากๆ การผสมปูนก่อที่มีอัตราส่วนผสมของกาวยางพารา ให้ใช้วิธีผสมแห้ง จนกระทั่งปูนซีเมนต์กับยางเข้ากันดีก่อน จากนั้นจึงเติมกาวยางพาราลงไปตามอัตราส่วนที่กำหนด จากนั้นคลุกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ปูนก่อหรือสถาปัตย์ใช้ให้หมดภายในเวลา 45 นาที เนื่องจากกาวยางพาราที่ผสมลงไปในมอร์ต้านั้นจะระเหยออก จะทำให้ปูนทรายที่ได้นั้นแห้งตัวเร็ว จึงทำการก่อหรือสถาปัตย์ไม่ได้

ส่วนการผสมปูนก่อที่มีอัตราส่วนผสมของน้ำยางข้นคงรูปให้ใช้วิธีผสมแห้ง เช่นเดียวกัน จากนั้นทำการผสมน้ำยางข้นคงรูปกับน้ำ ตามอัตราส่วนที่กำหนด คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วค่อยๆ เติมลงไปในปูนซีเมนต์กับยางที่ผสมไว้แล้วทีละน้อยเพื่อไม่ให้เหลวเกินไป ซึ่งปูนก่อที่ดีต้องมีลักษณะเนียนยวและไม่เกิดการแตกหักขณะทำการปั้น

ปัญหาของการก่ออิฐที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหาการดูดซึมเริ่มต้น (Suction) ของอิฐซึ่งจะดูดซึมน้ำจากปูนก่อขณะดำเนินการก่ออิฐและมีผลทำให้ผนังก่ออิฐแตกร้าวได้ภายใน นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุทำให้การรีดเหนี่ยวระหว่างอิฐและปูนก่อสูญเสียไปบางส่วนดังนั้น เพื่อลดปัญหานี้จะต้องใช้อิฐในน้ำเป็นระยะเวลาพอสมควรก่อนทำการก่ออิฐทุกครั้ง สำหรับอิฐมอญให้แช่ในน้ำเป็นระยะเวลา 1 นาที การก่ออิฐจะต้องทำด้วยความระมัดระวังโดยคลุกเคล้าปูนก่อด้วยเกรียงก่อนตักปูนก่อเสมอแล้วตักปูนก่อปัดลงบนโครงไม้ที่จัดไว้พร้อมกับวงอิฐลงบนปูนก่อ จากนั้นใช้ด้านเกรียงเคาะที่ด้านบนของก้อนอิฐจนได้แนวปูนก่อหนาโดยเฉลี่ย 1.50 ซม. ก้อนอิฐก้อนเดียวต้องมีน้ำหนักตั้งแต่ 1.50 ถึง 2.00 ก้อน ใช้ฟองน้ำปัดทิ้งเศษที่ตกหล่นลงบนโครงไม้ที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตามปูนทรายที่ใช้ในการก่อและฉาบตัวอย่างแห้งนั้นมีด้วยกัน 3 รูปแบบเท่านั้น ได้แก่ ปูนทรายมาตรฐาน (STD) ปูนทรายที่ผสมน้ำยางพาราคงรูปโดยการแทนที่น้ำร้อยละ 1 (PV1) และปูนทรายผสมกาวยางพาราโดยการแทนที่ซีเมนต์ร้อยละ 5 (RC5) เพื่อเป็นเปรียบเทียบคุณสมบัติที่แตกต่างกันของผลที่เกิดจากน้ำยางพาราแต่ละชนิด

3.4.2 การฉาบ

ก่อนทำการลงมือฉาบทุกครั้ง ให้พรุนน้ำที่ผนังก่ออิฐให้ชุ่มก่อน เพื่อช่วยลดปัญหาการดูดซึมน้ำของอิฐจากปูนฉาบแล้วยังช่วยให้ปูนฉาบไม่หลุดร่อนขณะทำการฉาบ จากนั้นจึงทำการฉาบให้ได้ความหนาโดยเฉลี่ย 1.50 ซม. การแต่งผิวน้ำปูนฉาบนั้นทำได้โดยปล่อยปูนฉาบทราบตัวเล็กน้อยแล้วใช้เกรียงไม้ปั่นที่ผิวน้ำปูนฉาบจนเรียบพร้อมกับใช้ฟองน้ำปัดเม็ดทรายออก

3.4.3 การบ่มผนังก่ออิฐ

หลังจากทำการก่อตัวอย่างผนังก่ออิฐได้ตามขนาดที่ต้องการแล้ว ให้ทำการบ่มโดยนำกระสอบชูน้ำให้ชุ่มมากลุ่มตัวอย่างผนังก่ออิฐเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และหลังจากนั้นทำการบ่มโดยการรดน้ำให้ผนังชุ่มน้ำอยู่ต่อเนื่อง 7 วัน ทั้งนี้เป็นการช่วยให้ปูนก่อ พัฒนาความแข็งแรงอย่างสมบูรณ์ และจะทำให้ตัวอย่างผนังก่ออิฐรับแรงดีๆ ได้ดียิ่งขึ้น รูปที่ 3.2 แสดงให้เห็นตัวอย่างกำแพงที่ก่อและฉาบโดยใช้โครงไม้ช่วย และตัวอย่างกำแพงที่นำอุกมาจากโครงไม้และผ่านการบ่มแล้ว



(ก) ก้อนกออดโครงไม้



(ข) หลังกออดโครงไม้

รูปที่ 3.2 ตัวอย่างแพงกำแพงที่ก่อและล้างแล้ว

3.4.4 อายุของผนังก่ออิฐ

ก่อนทำการศึกษาพฤติกรรมในการรับแรงอัดและแรงดึงดักของตัวอย่างผนังก่ออิฐ นี้ตัวอย่างจะต้องทำการบ่มชี้น้ำและบ่มอากาศโดยปล่อยตัวอย่างผนังก่ออิฐไว้ในอุณหภูมิปกติจนกระทั่งมีอายุครบ 14 วัน และ 28 วัน จึงจะนำมาทำการทดสอบหากต้องการดำเนินการเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มเวลาอีก 14 วัน หลังจากทำการก่อตัวอย่างผนังก่ออิฐเสร็จ

3.5 การทดสอบตัวอย่างผนังก่ออิฐ

3.5.1 การติดตั้งและการวัดค่าผนังก่ออิฐรับแรงอัด

การทดสอบให้เตรียมแผ่นเหล็กนาค (15X120X500) จำนวน 2 แผ่น เพื่อใช้สำหรับกระจายแรงและเป็นฐานรองตัวอย่างผนังก่ออิฐโดยวางเหล็กแผ่นที่ไว้เป็นฐานให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางตัวเครื่องทดสอบ จากนั้นนำตัวอย่างผนังก่ออิฐที่มีอายุตามที่กำหนดลงบนแผ่นเหล็ก พร้อมกับทาสีขาวที่ตัวผนังทั้ง 2 ด้าน เพื่อช่วยในการมองเห็นรอยแตกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผนังก่ออิฐด้านที่รับแรงกดจะต้องทำให้เรียบเสมอกันด้วยปูนปลาสเตอร์ โดยนำแผ่นเหล็กกดทับลงไปในขณะที่ปูนปลาสเตอร์ยังไม่แข็งตัวพร้อมทำการปรับระดับด้วยระดับน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนที่ทั้งหมดจำนวน 4 ตัว โดยที่ตัวที่ 1 และ 2 เป็นการวัดค่าการยุบตัวของผนังก่ออิฐในแนวตั้งส่วนตัวที่ 3 และ 4 เป็นการวัดค่าการโก่งตัวทางด้านหน้า และด้านหลังของผนังก่ออิฐ ดังแสดงในรูปที่ 3.3 สำหรับปูนปลาสเตอร์จะต้องมีอายุอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนทำการทดสอบ



○ ແພັກຳແພັກຕ້ວອຍ່າງບນແກ່ນອຸປະກຣນັກກາຣທດສອນພຣ້ອມທີ່ຕິດຕັ້ງມາຕວັດກາຣເຄລື່ອນທີ່



○ ກາພຽມຂອງກາຣທດສອນ ແລະ ອຸປະກຣນັກບັນທຶກນາດແຮງແລະ ກາຣເຄລື່ອນທີ່

ຮູບທີ່ 3.3 ກາຣຕິດຕັ້ງຕ້ວອຍ່າງເພື່ອກາຣທດສອນກຳລັງຮັນແຮງອັດ

การวัดค่าการยุบตัวทำได้หลังจากให้แรงกดจากเครื่องทดสอบ ในแนวตั้งด้วยอัตราลดลง慢 สมดุลบนตัวอย่าง พนังก่ออิฐ โดยผลของมาตรการวัดการแอล์ตัวที่ 1,2,3 และ 4 จะแสดงค่าในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Data Logger) พร้อมทำการบันทึกค่าแรงที่ได้โดยอัตโนมัติทุกๆ 5 วินาที จนกระทั่งตัวอย่างพนังก่ออิฐเกิดการวินติจึงจะหยุดการทดสอบและการอ่านค่า แล้วนำค่าที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับการยุบตัว

3.5.2 การติดตั้งและการวัดค่าพนังก่ออิฐรับแรงดัน


นำชุดรองรับแบบขีดหมุน (Hinge) และแบบเคลื่อนที่ (Roller) วางบนตัวเครื่องทดสอบ ให้ได้ระยะห่างของจากตัวแหนงกึ่งกลางของตัวเครื่องทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 22.5 ซม. จากนั้นนำตัวอย่างพนังก่ออิฐผ่านการบ่มชั้นที่มีอายุ 28 วัน วางลงบนชุดรองรับแล้วจึงนำแผ่นเหล็กขนาด $(25 \times 60 \times 500)$ สำหรับกระจายแรงจำนวน 2 แผ่นวางลงบนปูนปลาสเตอร์ที่ยังไม่แข็งตัวพร้อมทำการปรับระดับด้วยระดับน้ำ โดยที่แผ่นเหล็กทั้ง 2 แผ่นมีระยะห่างจากตัวแหนงกึ่งกลางตัวเครื่องทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 7.50 ซม. พร้อมกับทาสีขาวที่ผิวด้านล่างของพนังก่ออิฐ การติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนที่ทำได้หลังจากเตรียมตัวอย่างในขั้นตอนเสร็จจำนวนทั้งหมด 4 ตัว โดยตัวที่ 1 และ 2 เป็นการวัดค่าการแอล์ตัวของพนังก่ออิฐในแนวตั้งส่วนตัวที่ 3 และ 4 เป็นการวัดการเคลื่อนที่ในแนวราบ ดังแสดงในรูป 3.4 สำหรับปูนปลาสเตอร์จะต้องมีอายุอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนทำการทดสอบ

การวัดค่าการแอล์ตัวทำได้หลังจากให้แรงกดจากเครื่องทดสอบ ในแนวตั้งด้วยอัตราแรงกด慢 สมดุลบนตัวอย่างพนังก่ออิฐ โดยผลของมาตรการแอล์ตัวที่ 1,2,3 และ 4 จะแสดงค่าในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Data Logger) พร้อมทำการจดค่าแรงที่ได้ทุกๆ 5 วินาที จนกระทั่งตัวอย่างพนังก่ออิฐเกิดการวินติจึงจะหยุดการทดสอบและการอ่านค่า แล้วนำค่าที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับการยุบตัวเข่นเดียวกับการทดสอบกำลังรับแรงดัน



(ก) การติดตั้งตัวอย่างกำแพงเพื่อการทดสอบแรงดัน

รูปที่ 3.4 การติดตั้งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบกำลังรับแรงดัน



(ข) การรองรับที่ปลาย และการติดตั้งแผ่นเหล็กเพื่อการถ่ายแรงกระทำ



(ค) การวัดการเลื่อนไถลที่ปลายตัวอย่าง

รูปที่ 3.4 การติดตั้งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบกำลังรับแรงดด (ต่อ)

3.6 การทดสอบการซึ่มน้ำ

3.6.1 การทดสอบการคุณซึ่มน้ำของก้อนปูนทราย

ทำการทดสอบโดยการนำปูนทรายที่หล่อเป็นรูปลูกบาศก์มาตราชาน (แบบเดียวกับที่ใช้ทดสอบการรับแรงอัด) มาบ่ำตามสภาพการบ่ำน้ำและอากาศเป็นเวลา 7 วัน กล่าวคือนำไปแช่ในน้ำเป็นเวลา 4 วันก่อนที่จะนำออกมาน้ำไว้ในสภาพห้องทดสอบเป็นเวลาอีก 3 วัน จากนั้นนำก้อนตัวอย่างมาซึ่มน้ำหนักบันทึกค่า แล้วนำไปแช่น้ำเป็นเวลา 24 ชม. เพื่อนำมาหาค่าน้ำหนักหลังการแช่น้ำ เพื่อหารือถะของน้ำที่ถูกคุณซึ่มเข้าไปโดยก้อนปูนทรายตัวอย่างเทียบกับน้ำหนักก่อนแช่น้ำ

3.6.2 การทดสอบการคุณซึ่มน้ำของแพลงก์นฟงก์ก่อ

ขั้นตอนในการทดสอบของกำแพงก่อจะแตกต่างออกไปจากการเมื่องก้อนปูนทรายตัวอย่างกล่าวคือ จะใช้อุปกรณ์และปูนทรายเพื่อการก่อบ่ำน้ำจำลองขนาดเล็กที่มีขนาดของช่องเปิดปูนทรายในเป็น $30 \times 30 \times 30$ ซม. โดยเป็นการก่ออิฐครึ่งแผ่นโดยรอบ ในขณะที่ที่พื้นของบ่ำน้ำเป็นปูนทรายล้วนๆ 3 ซม. จากนั้นปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นใส่น้ำลงไปจนเต็มแล้วเก็บตัวอย่างไว้ในที่ๆ ปราศจากการรบกวนเป็นเวลา 7 14 และ 28 วัน จากนั้นจะทำการวัดปริมาตรน้ำที่หายไปเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคุณซึ่มน้ำต่อไป

อย่างไรก็ตาม การทดสอบการคุณซึ่มน้ำนี้ได้ทำการทดสอบการคุณซึ่มน้ำของก้อนตัวอย่างปูนทรายมาตราชาน ก้อนตัวอย่างที่ผ่านน้ำധางพาราคงรูปโดยการแทนที่น้ำร้อยละ 1 และก้อนตัวอย่างผ่านน้ำധางพาราโดยการแทนที่ซีเมนต์ร้อยละ 5 เท่านั้น

บทที่ 4

ผลการทดสอบ

4.1 ผลการทดสอบ

จากแนวทางในการเตรียมตัวอย่างและการทดสอบห้องตัวอย่างปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาหินพาราแบบต่างๆ รวมทั้งการทดสอบกำแพงก่อที่ทำจากปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาหินที่ได้ก่อล้ำลึกล้ำในบทที่ 3 ในบทนี้จะได้ก่อล้ำลึกล้ำอย่างพิจารณาอุ่นเป็นสองส่วนหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ ผลการทดสอบของปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาหินพาราในรูปแบบต่างๆ และผลของการทดสอบกำแพงก่อที่ใช้ปูนทรายดังกล่าวในการก่อหรือฉาบ

4.2 ตัวอย่างปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาหินพาราในรูปแบบต่างๆ

4.2.1 ผลการทดสอบด้านกำลังและการคุณสมบัติ

จากการทดสอบกำลังรับแรงอัด กำลังรับแรงดึง และกำลังรับแรงดึงของปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาหินพาราขึ้นที่ทำให้คงรูป (Prevulcanized, PV) และกาวยาหินพารา (Rubber Cement, RC) ในปริมาณต่างๆ กัน เปรียบเทียบผลกับปูนทรายมาตรฐาน (Standard mortar, STD) ที่นิยมใช้กันทั่วไป อันมีส่วนผสมของปูน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมเพื่อการก่อ ได้สรุปได้ดังตารางที่ 4.1

และเพื่อให้เห็นความแตกต่างของผลการทดสอบที่ขัดเจนยิ่งขึ้น กำลังการรับแรงของก้อนตัวอย่างปูนทรายมาตรฐาน ก้อนปูนทรายผสมน้ำยาหินพาราที่ทำให้คงรูป และก้อนปูนทรายผสมกาวยาหินพารา ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4.1

4.2.2 ลักษณะของส่วนผสมปูนทราย การวินิจฉัยของก้อนตัวอย่างและลักษณะการคุณสมบัติ

ข้อสังเกตที่ได้ในขณะทำการทดสอบปูนทรายมาตรฐานที่ได้คือจะมีความเหลวปานกลางและมีน้ำเย็นในส่วนผสมเล็กน้อย ในขณะที่ปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาหินพาราจะมีลักษณะเหลวมาก อีกทั้งปริมาณน้ำเย็นในส่วนผสมจะมากกว่า และหลังจากที่แกะออกจากแบบหล่อแล้วจะใช้เวลานานจึงจะแห้งสนิท แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผสมกาวยาหินพาราเข้าไปในส่วนผสมปูนทรายจะทำให้มีความเหลวน้อยลงและมีลักษณะร่วนไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกัน อีกทั้งปริมาณน้ำเย็นในส่วนผสมมีน้อยและเกิดการแห้งตัวเร็ว

เมื่อนำตัวอย่างที่ผ่านการบ่มทั้งในอากาศ และส่วนที่บ่มในน้ำและอากาศมาทำการทดสอบด้านกำลังแล้วพบว่า ลักษณะการแตกหักนั้นไม่ต่างจากปูนทรายมาตรฐานที่ใช้ก้อนอยู่ทั่วไป

และการทดสอบการคุณสมบัติน้ำของก้อนตัวอย่างปูนทรายมาตรฐาน รวมทั้งก้อนตัวอย่างปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาหินพาราที่ทำให้คงรูป (ร้อยละ 1) และกาวยาหินพารา (ร้อยละ 5) อันเป็นส่วนผสมที่จากการพิจารณาด้านกำลังแล้วจะเห็นได้ว่าให้สัดส่วนของกำลังมากที่สุด โดยพิจารณาที่อุ่นของก้อนตัวอย่าง 7 วันดังแสดงในตารางที่ 4.2 นั้น พบว่าความสามารถในการคุณสมบัติไม่แตกต่างกันสำหรับก้อนตัวอย่างปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาหินพาราอยู่ด้วย

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบค่าคงของคุณภาพที่มีต่อส่วนผสมของน้ำยาพาราในรูปแบบเดสติลส่วนต่างๆ (กก.ต่อลتر.ร.ก.ม.)

ตัวอย่าง ⁽¹⁾	STD	PV 1		RC 5		RC 8		RC 10	
		น้ำมัน ⁽²⁾	และอิเล็กทรอนิกส์ ⁽³⁾	น้ำมัน ⁽²⁾	และอิเล็กทรอนิกส์ ⁽³⁾	น้ำมัน ⁽²⁾	และอิเล็กทรอนิกส์ ⁽³⁾	น้ำมัน ⁽²⁾	และอิเล็กทรอนิกส์ ⁽³⁾
14 วัน	133/135 ⁽²⁾	117.96/116/ 115.48		125.50/132.70/ 130.84		100.03/97.54/ 98.20		108.54/107.73/ 113.40	
	134 ⁽³⁾		116.48		129.68		98.59		108.89
28 วัน	175/181	99/91.08/99		106.37/99/ 110.44		85.10/79.34/ 76.07		93.26/98.34/ 110.32	
	178		96.36		105.27		80.17		100.64
28 วัน	83.83/70.45/ ⁽²⁾ 70.45		159.90/176.96/ 164.11		159.90/157.91/ 164.11		74.91/74.91/ 74.91		
	165	74.91		166.99		160.64		74.91	
14 วัน	68.46/71.685/ ⁽²⁾ 71.685		105.36/121.12/ ⁽³⁾ 136.88		110.62/105/ 113.06		65.78/64.15/ 80.91		
	205		70.61		121.12		109.56		70.28
28 วัน	35.11/37.35/ ⁽²⁾ 32.87		40.51/32.28/ 37.40		24.37/24.37/ 24.37		30.79/29.78/ 28.77		
	28		35.11		37.73		24.73		29.78
28 วัน	25/25	27.07/27.07/ ⁽²⁾ 27.07		36.36/35.47/ 33.50		28.77/30.79/ 29.78		28.24/30.25/ 30.55	
	25		27.07		35.11		29.87		29.78
28 วัน	34.42/35.445/ ⁽²⁾ 35.445		51/50.67/ ⁽³⁾ 55.47		40.36/42.17/ 38.55		29.37/27.07/ 24.77		
	37		35.11		52.38		40.36		27.07
14 วัน	37.35/35.11/ ⁽²⁾ 32.87		40.36/40.36/ 40.36		30.48/33.35/ 33.37		25.64/28.62/ 26.95		
	32		35.11		40.36		32.4		27.07
28 วัน	19/13	15.03/15.58/ ⁽²⁾ 16.13		18.68/17.35/ 17.49		14.57/21.81/ 18.67		15.58/15.58/ ⁽³⁾ 15.58	
	16		15.58		17.84		18.35		15.58
28 วัน	9,13	9.81/11.31/ 11.31		11.06/11.06/ 11.06		13.24/11.42/ 11.52		11.81/11.81/ 11.81	
	11		10.81		11.06		12.06		11.81
28 วัน	16.19/15.38/ ⁽²⁾ 15.17		23.5/23.5/ ⁽³⁾ 23.5		18.63/19.23/ 27.72		15.58/16.13/ ⁽³⁾ 15.03		
	18		15.58		23.5		21.86		15.58
28 วัน	16.13/13/ ⁽²⁾ 13.86		18.22/17.56/ 16.24		10.67/13.145/ ⁽³⁾ 13.145		14.36/15.03/ 16.60		
	13		14.33		17.34		12.32		15.33




หมายเหตุ

(1) $STD = \mu_{\text{น้ำยาตราชิกิน}} \text{ (ผสานน้ำยาตราชิกิน), } PV1 = \mu_{\text{น้ำยาที่มีส่วนผสมของน้ำยาพาราชนิดที่ 1 แบบที่มีการเพิ่มเติม}}$

$RC5, RC8, RC10 = \mu_{\text{น้ำยาที่มีส่วนผสมของน้ำยาพาราชนิดที่ 5, 8 และ 10 แบบที่มีการเพิ่มเติม}}$

(2) ผลตัวอย่างต่อละกอน

(3) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบ



รูปที่ 4.1 กำลังรับแรงของก้อนปูนทรายตัวอย่าง

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาางพาราในรูปแบบและสัดส่วนต่างๆ (อายุ 7 วัน)


ตัวอย่าง	การดูดซึม %	การดูดซึม (มิลลิลิตร/1)
STD	8.14	1.00
PV1	8.08	0.99
RC5	8.21	1.01

หมายเหตุ (1) เทียบกับปูนทรายมาตรฐาน

4.3 ตัวอย่างกำแพงก่อที่ใช้ปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาางพาราในรูปแบบต่างๆ

4.3.1 ผลการทดสอบด้านกำลัง

ในทำนองเดียวกันกับการทดสอบก้อนตัวอย่างปูนทราย ผลการทดสอบด้านกำลังของแท่งกำแพงตัวอย่างอันได้แก่ กำลังรับแรงขัด และกำลังรับแรงตัดของกำแพง (ทั้งของกำแพงที่ทำการฉาบ และไม่ได้รับการฉาบ) รวมทั้งค่าการยูนตัวที่เกิดขึ้นขณะกำแพงอยู่ภายใต้แรงกระทำสูงสุด ได้สรุปไว้ในตารางที่ 4.3 และรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 กำลังรับแรงของกำแพงตัวอย่าง

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบตามกำลังของกำแพงก่อตั้งบนฐานที่มีส่วนผสมของน้ำยาพาราในรูปแบบต่างๆ

กำลัง	อายุ	ผลการทดสอบ	STD			PV 1	RC 5
			ตัวอย่าง 1	ตัวอย่าง 2	เฉลี่ย		
๔๘๘๘๐๔๘๘๘๘	14 วัน	P_{max} (กก.)	10,915	10,618	10,767	7,970	8,787
		$\Delta_{at Pmax}$ (มม)	2.10	2.31	2.21	3.45	2.72
๔๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘	28 วัน	P_{max} (กก.)	12,000	12,000	9,630	9,504	9,567
		$\Delta_{at Pmax}$ (มม)	1.65	1.15	1.40	4.45	2.60
(๔๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘)	14 วัน	P_{max} (กก.)	- ⁽¹⁾	-	-	222	247
		$\Delta_{at Pmax}$ (มม)	-	-	-	0.61	0.63
(๔๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘)	28 วัน	P_{max} (กก.)	-	-	-	267	258
		$\Delta_{at Pmax}$ (มม)	-	-	-	0.65	0.39
(๔๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘)	14 วัน	P_{max} (กก.)	643	569	606	1,116	1,089
		$\Delta_{at Pmax}$ (มม)	0.50	0.54	0.52	0.65	0.58
(๔๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘)	28 วัน	P_{max} (กก.)	816	792	804	1,269	1,237
		$\Delta_{at Pmax}$ (มม)	0.31	0.31	0.31	0.78	0.71
(๔๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘)	14 วัน	P_{max} (กก.)	841	940	891	1,367	1,320
		$\Delta_{at Pmax}$ (มม)	0.54	0.55	0.55	0.65	0.62
(๔๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘)	28 วัน	P_{max} (กก.)	1,039	1,039	1,039	1,310	-
		$\Delta_{at Pmax}$ (มม)	0.47	0.38	0.43	0.78	-

หมายเหตุ (1) ตัวอย่างวินิจฉัยแบบทันที ไม่สามารถพิสูจน์ผลการทดสอบได้

4.3.2 ลักษณะการวิบัติของแพงตัวอย่างและลักษณะการดูดซึมน้ำ

ในกรณีก้อนตัวอย่างถูกแรงอัดกระทำ จากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าจะเริ่มเกิดรอยแตกร้าว ณ บริเวณกึ่งกลางความสูงของก้อนตัวอย่าง และรอยแตกจะกระจายไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะเกิดแนวของรอยแตกร้าวในแนวทแยงแนวแรงเฉือน และเกิดการแตกร้าวผ่านหน้าตัดของอิฐมอญ เหมือนกันหมดทั้งสามแบบ ไม่ว่ากำแพงนั้นจะใช้ปูนทรายรูปแบบใดในการก่อ (รูปที่ 4.3 (ก))




(ก) การทดสอบกำลังรับแรงอัด



(ห) การทดสอบกำลังรับแรงดัด (ไม่ถาวร)

รูปที่ 4.3 การวิบัติของกำแพงที่ผ่านการทดสอบแล้ว (ปูนทรายมาตรฐาน)



(ค) การทดสอบกำลังรับแรงดัด (ค่าบ 1 ด้าน)



(ง) การทดสอบกำลังรับแรงดัด(ไม่ค่าบ2 ด้าน)

รูปที่ 4.3 การวินิจฉัยกำแพงที่ผ่านการทดสอบแล้ว (ปูนทรายมาตรฐาน) (ต่อ)

สำหรับการทดสอบแรงดัดกับแบบนี้ พบว่าสำหรับตัวอย่างที่ไม่มีการฉาบ การวินิจฉัยเกิดทันทีทันใดตามแนวผิวสัมผัสระหว่างอิฐกับปูนก่อทำให้ไม่สามารถวัดค่าแรงกระทำสูงสุดได้ ในขณะที่ตัวอย่างที่มีการฉาบเพียงด้านเดียวพบว่ามีรอยแตกร้าวในแนวเส้นตรงตลอดหน้าตัด โดยเกิดที่บริเวณผิวรอยต่อระหว่างปูนก่อกับอิฐ และมีบางส่วนที่เกิดการแตกร้าวผ่านก้อนอิฐโดยตรง ซึ่งผลไม่ต่างกันมากนักสำหรับการใช้ปูนทรายที่ต่างชนิดกัน (รูปที่ 4.3 (ข) และ (ค))

อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการฉบับผิวตัวอย่างทั้งสองด้านพบว่าหากใช้ปูนก่อมาตราฐานร้อยละเกิดตามแนวผิวสัมผัสระหว่างก้อนอิฐและปูนก่อ ในขณะที่หากเป็นปูนก่อที่มีส่วนผสมของน้ำยาางคงรูปหรือการยางพาราแล้วจะทำให้รอยร้าวที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มในการแตกผ่านแนวอิฐมากกว่าที่จะเป็นแนวผิวสัมผัส ดังรูปที่ 4.3 (ง)

ในส่วนของการทดสอบการดูดซึมน้ำของกำแพงตัวอย่างได้แสดง ไว้ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของกำแพงตัวอย่างที่ใช้ปูนรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาางพาราในรูปแบบต่างๆในการก่อและฉาบ

ตัวอย่าง	วันที่ตรวจสอบ		
	7 วัน	14 วัน	28 วัน
STD			
น้ำเย็นตัว (ชม.)	2.3	3.4	4.1
ปริมาตรน้ำที่หายไป(ชม ³)	5746	8179	9626
ร้อยละของน้ำที่หายไปเทียบกับที่ 28 วัน	0.60	0.85	1.00
PV 1			
น้ำเย็นตัว (ชม.)	3.1	4.2	4.7
ปริมาตรน้ำที่หายไป(ชม ³)	7535	9826	10806
ร้อยละของน้ำที่หายไปเทียบกับที่ 28 วัน	0.70	0.91	1.00
RC 5			
น้ำเย็นตัว (ชม.)	2.1	3.2	3.9
ปริมาตรน้ำที่หายไป(ชม ³)	5282	7751	9220
ร้อยละของน้ำที่หายไปเทียบกับที่ 28 วัน	0.57	0.84	1.00

บทที่ 5

5.1 វិគ្រាមេដ្ឋល

จากการทดลองทั้งหมดที่ได้รับรวมและนำเสนอในบทที่ 4 นั้น ในบทนี้จะได้นำผลดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ เพื่อที่จะหาข้อสรุปของคุณสมบัติของปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาในรูปแบบต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปว่ามีข้อดี หรือข้อด้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับปูนทรายที่ใช้ทั่วไปในงานก่อสร้างส่วนใหญ่ ซึ่งได้บทนี้จะแยกวิเคราะห์เป็นส่วนหลัก 2 ส่วนเพื่อเดียวกันกับในบทที่ 4 คือผลในส่วนของปูนทราย และผลของกำแพงก่อ และในตอนท้ายของบทจะได้กล่าวถึงแง่มุมอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับปูนทราย หรือกำแพงก่อที่มีส่วนผสมของน้ำยาพาราในรูปแบบต่างๆด้วย


5.2 ปุ่นรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาางพาราในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบกับปุ่นรายที่ใช้โดยทั่วไป

5.2.1 กำลังการรับแรง

เมื่อพิจารณาถึงการรับเรงในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปของปูนทรารที่ในส่วนผสมมีน้ำยาางพาราในรูปแบบต่างๆดังแสดงในรูปที่ 4.1 ในบทที่ 4 จะพบว่าในแต่ละองค์ประกอบที่มีความสำคัญในการรับเรงได้สูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นคุณสมบัติเด่นในการเชื่อมประสานของตัวเชิเมนต์อยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาถึงกำลังรับแรงดัด และแรงดึงจะพบว่า ปูนทรารที่มีส่วนผสมของไม้ร่าจะเป็นน้ำยาางคงรูปหรือความยางพาราจะมีค่ากำลังการรับแรงที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการบ่มในน้ำเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหากเปรียบเทียบระหว่างการผสมน้ำยาางคงรูปและการผสมความยางพาราแล้ว พบว่าการผสมความยางพารามีแนวโน้มที่จะทำให้กำลังของปูนก่อพัฒนาไปได้มากกว่า

หรือหากจะพิจารณาจากรูปที่ 5.1 ซึ่งแสดงค่ากำลังรับแรงด้านต่างๆของปูนทราย ณ อายุของการทดสอบ 28 วัน ก็จะทำให้เห็นแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกำลังรับแรงอัด แรงดัด และแรงดึงเมื่อส่วนผสมในปูนทรายนั้นต่างกัน อีกทั้งจะเห็นได้ชัดว่าการบ่มมีผลอย่างยิ่งต่อกำลังที่เปลี่ยนไป กล่าวคือไม่ว่าจะใช้ส่วนผสมของน้ำยาพาราฟินแบบต่างๆในปริมาณเท่าไรก็ตาม จะพบว่ากำลังของก้อนตัวอย่างไม่ว่าจะในด้านใดก็ตามจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการบ่มด้วยน้ำนี้จากมีการเกิดปฏิกิริยาไขเดรชั่นระหว่างน้ำและซีเมนต์ที่สมบูรณ์มากขึ้น มากกว่าก้อนตัวอย่างที่ผ่านการบ่มในอากาศเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้รูปดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่า ปริมาณที่เหมาะสมที่สุดของการย่างพาราที่จะใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งในปูนทรายนั้นพบว่าจะเป็นที่ร้อยละ 5 ดังนั้นในขั้นตอนของการก่อกำแพงทางคณะผู้จัยจึงเลือกใช้ปริมาณของการย่างพาราดังกล่าวเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของปูนทรายต่อไป



รูปที่ 5.1 ผลการทดสอบกำลังของก้อนตัวอย่างปูนทรายที่อายุตัวอย่าง 28 วัน

5.2.2 ลักษณะการแตกหักและการดูดซึมน้ำ


จากการสังเกตด้วยตาเปล่าขั้นตอนทำการทดสอบ และจากภาพที่ได้ทำการบันทึกหลังการทดสอบที่ตัวอย่างเกิดการแตกหักแล้วดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อที่ 4.2.2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน รวมไปถึงปริมาณการดูดซึมน้ำของก้อนตัวอย่างที่ไม่เกิดความแตกต่างที่มีนัยสำคัญเท่าใดนัก

5.3 กำแพงที่ก่อด้วยปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาางพาราในรูปแบบต่างๆ เมริยนเทียนกับกำแพงก่อมาตราฐาน


5.3.1 กำลังการรับแรง

หากพิจารณากำลังการรับแรงในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปของกำแพงก่อที่ใช้ปูนทรายที่ในส่วนผสมมีการนำน้ำยาางพาราในรูปแบบต่างๆรวมเข้าไปเมื่ออายุ 28 วันดังแสดงในรูปที่ 5.2 จะพบว่าในเรื่องของการรับแรงอัดแล้ว การใช้ปูนทรายมาตราฐานจะทำให้กำแพงรับแรงกระทำได้สูงสุด แต่หากพิจารณาความสามารถในการรับแรงดัดแล้วไม่ว่าจะด้านหรือไม่ก็ตามกำลังรับการรับแรงดัดมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเมื่อมีการใช้ปูนทรายที่มีส่วนผสมของยางพาราในรูปแบบต่างๆอยู่ด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ำยาางคงรูปนั้น มีแนวโน้มที่จะทำให้การพัฒนากำลังไปได้ดีที่สุด

จะเห็นว่าผลที่ได้จากการทดสอบกำแพงก่อนนี้มีความแตกต่างจากแนวโน้มที่ได้รับจากการทดสอบปูนทรายเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้คือคุณสมบัติทางกายภาพของปูนทรายที่ได้ที่จะนำมาใช้เพื่อการก่อที่นี้แตกต่างกัน จึงส่งผลให้คุณสมบัติของการรับแรงของกำแพงซึ่งแตกต่างกัน ดังจะได้อธิบายละเอียดในหัวข้อ 5.4 ต่อไป



(อ) กำลังรับแรงอัด



(อ) กำลังรับแรงตัด


รูปที่ 5.2 ผลการทดสอบกำลังรับแรงสูงสุดของตัวอย่างกำแพงก่อที่อายุ 28 วัน

5.3.2 ลักษณะการแตกหักและการดูดซึมน้ำ

จากลักษณะของการแตกหักและการกระจายตัวของรอยแตกที่ได้ก่อขึ้นในหัวข้อที่ 4.3.2 นั้นจะพบว่าความแตกต่างในการวินิจฉัยมีนัยสำคัญ ดังสังเกตได้ในกรณีที่มีการใช้ปูนทรายที่มีส่วนผสมของยางพาราในรูปแบบต่างๆ กัน กำแพงก่อที่มีการฉาบสองด้าน ด้วยคุณสมบัติความยืดหยุ่นและการยึดเกาะที่ดีของยางพารานี้เองจะมีผลให้อิฐจับตัวกันได้ดีกับปูนทรายที่ใช้มากขึ้น ดังนั้นการแตกหักเมื่อทำการทดสอบด้วยแรงดึงดันจะเกิดขึ้นจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิฐและปูนทรายที่มีค่าต่ำดังเช่นกรณีของปูนทรายมาตราฐานอีกด้วย แต่จะพบว่ารอยแตกจะผ่านเข้าไปยังเนื้ออิฐทั้งนี้เนื่องจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างปูนทรายและอิฐก่อที่ดีขึ้นนั่นเอง


ในเบื้องต้นความสามารถในการดูดซึมน้ำของกำแพงตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 5.3 (ก) แม้ว่าผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของปูนทรายทั้ง 3 ประเภท ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 5.2.2 จะไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด แต่กรณีของกำแพงที่ก่อและฉาบด้วยปูนทรายที่ผสมน้ำยางคงรูปจะมีปริมาณการดูดซึมน้ำสูงที่สุด ในขณะที่ปูนก่อที่ผสมกับยางพาราจะมีปริมาณการดูดซึมน้ำต่ำที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่ากาวยางพาราจะมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ประสานและอุดโพร่องเล็กๆ ระหว่างทรายและชีเมนต์เพสท์ทำให้กำแพงที่ผ่านการฉาบแล้วดังการทดสอบมีการดูดซึมน้ำที่ลดลง

นอกจากนี้จะพบว่าอัตราการดูดซึมน้ำอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป โดยที่ปูนก่อผสมน้ำยางคงรูปจะมีอัตราการดูดซึมน้ำที่สูงกว่าปูนก่อประเภทอื่นๆ ดังรูปที่ 5.3 (ข)



(ก) ปริมาณน้ำที่หายไปที่ระยะเวลาต่างๆ

รูปที่ 5.3 การดูดซึมน้ำของกำแพงก่อที่ใช้ปูนทรายในการก่อต่างกัน



(ข) ร้อยละของน้ำที่หายไปเทียบกับที่ 28 วัน

รูปที่ 5.3 การดูดซึมน้ำของกำแพงก่อที่ใช้ปูนทรายในการก่อต่างกัน (ต่อ)

5.4 ความยากง่ายของการทำงานและคุณสมบัติด้านราคา

หากพิจารณาถึงความยากง่ายในการทำงานทั้งในเรื่องของการก่อและการถอนแล้วพบว่าสำหรับปูนก่อมาตรฐานทั่วไปก่อนที่จะทำการก่ออิฐที่ใช้ครัวแข็งน้ำด้วยเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ปูนทรายสามารถเกาะกับอิฐได้ดีในเวลาที่ทำการก่อหรือถอน และการทำงานจะง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสม ซึ่งส่วนผสมที่ใช้กันโดยทั่วไปที่มีส่วนผสมกับน้ำยาผสมจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามในการใช้ปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาคงรูปซึ่งจะมีความเหลวมากกว่าปูนทรายปกติทั่วไปนั้น อิฐที่ใช้จะต้องไม่แห้งนานเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการเขินเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่จะมีข้อดีที่อิฐกับปูนทรายสามารถจับตัวกันได้ดีอีกทั้งสามารถทำงานตามได้ง่าย

สำหรับปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาคงรูป แม้ว่าในการทดสอบคุณสมบัติของปูนทรายอย่างเดียวันจะให้ผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือมีกำลังอัดที่ไม่ลดลงมากนักเทียบกับปูนทรายมาตรฐาน ในขณะที่มีความชื้ดหยุ่นมากขึ้นโดยจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของกำลังรับแรงดัดและแรงดึง แต่ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือด้วยความเป็นการของตัวการยาจะต้องทำให้ใน การทดสอบกับปูนทรายจะมีส่วนทำให้ปูนทรายแห้งเร็วขึ้น และทำให้หักได้ทั่วถึงยาก และเมื่อนำไปใช้เพื่อการก่อกำแพง จะมีแนวโน้มในการแข็งตัวเร็วทำให้ทำงานไม่ทัน และเมื่อนำไปก่อจะทำให้จับตัวกับอิฐได้ไม่ติดกือก ทั้งทำงานยาก ดังนั้นก่อนการลงมือจ้างจึงต้องมีการนำอิฐไปแข็งตัวให้นานกว่ากรณีของปูนทรายในรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งก่อนน้ำจะต้องทำการพรุนน้ำก่อนกำแพงที่ก่อแล้วให้เปียกชุ่มตัว

ในแห่งของความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการประยุกต์ใช้น้ำยาฆ่าพยาธิในรูปแบบต่างๆ ผสมลงในส่วนผสมปูนทรายในการศึกษานี้ เมื่อคำนวณราคาของปูนก่อหรือปูนฉาบที่ได้ในปริมาณ 1 ลบ.ม. (บนพื้นฐานของราคาก่อหน่วยเมตรฐานของวัสดุที่เท่ากัน) เปรียบเทียบระหว่างปูนทรายมาตรฐานที่ใช้น้ำยา ก่อ กับปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าพยาธิ และการซีเมนต์น้ำสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.1 ทำให้เห็นว่าราคาของปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าพยาธิจะมีราคาสูงที่สุด ในขณะที่ปูนทรายที่มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าพยาธิจะมีราคาใกล้เคียงกับปูนก่อมาตรฐานที่ผสมน้ำยา ก่อ จึงน่าที่จะมีความเป็นไปได้มากที่สุดในการนำไปพัฒนาต่อเพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังควรศึกษาคุณสมบัติด้านต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้เกิดประโยชน์ต่อไป

ตารางที่ 5.1 ราคาของปูนทรายสำหรับงานก่อและฉาบจำเพาะรูปแบบต่างๆ (บาท ต่อ ลบ.ม.)

ประเภทของปูนทราย		STD	PV1	RC5
ปูนก่อ	ปริมาณ, ถุง	9.6	9.6	9.1
	ราคา, บาท	1056.0	1056.0	1003.2
ทราย	ปริมาณ, ลบ.ม.	0.6	0.6	0.6
	ราคา, บาท	180.0	180.0	180.0
น้ำ	ปริมาณ, กก.	480.0	475.2	480.0
	ราคา, บาท	7.2	7.1	7.2
น้ำยา ก่อ	ปริมาณ, ลิตร	1.2		
	ราคา, บาท	90.0		
น้ำยาฆ่าพยาธิ	ปริมาณ, ลิตร		4.8	
	ราคา, บาท		360.0	
กาวยางพารา	ปริมาณ, ขวด			48.0
	ราคา, บาท			3264.0
ราคารวม, บาท		1,333.20	1,603.13	4,454.40

หมายเหตุ (1) ราคาต่อหน่วยของวัสดุ: ซีเมนต์ 110 บาทต่อถุง, ทราย 300 บาทต่อลบ.ม., น้ำ 0.015 บาทต่อลิตร, น้ำยาผสมปูนก่อ 75 บาทต่อลิตร, น้ำยาฆ่าพยาธิ 75 บาทต่อลิตร และกาวยางพารา 68 บาทต่อขวด (ขวดละ 0.5 ลิตร)

บทที่ 6

สรุปผลการนำน้ำยางพารามาเป็นส่วนผสมปูนทรายที่ใช้ในงานก่อและฉาบกำแพง

จากผลการทดลองและบทวิเคราะห์ผลการทดสอบที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 และ 5 พบว่าปูนทรายที่ใช้ในงานก่อและฉาบกำแพงที่มีส่วนผสมของยางพารา จะส่งผลกับคุณสมบัติของปูนทรายที่ได้มีร่วงเป็นในแบ่งของการทำงาน ด้านกำลังการรับแรงต่างๆ หรือแม้กระทั่งความสามารถในการดูดซึมน้ำ ไม่ว่ายางพาราในส่วนผสมจะอยู่ในรูปของน้ำยางครุป (Prevulcanized latex) หรือในรูปของกาวยางพารา (Rubber Cement) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

6.1 ผลของการผสมน้ำยางพาราครุป

จากผลการทดลองพบว่า การผสมน้ำยางพาราครุปโดยการแทนที่น้ำ เข้าไปผสมกับน้ำก่อนที่จะใส่เข้าไปในส่วนผสมของปูนทราย หากใส่ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนไม่สามารถนำไปใช้งานได้ แต่หากใส่ในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้ปูนทรายที่ได้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นอันเป็นผลให้มีกำลังรับแรงดี และแรงดึงสูงขึ้น อีกทั้งสามารถนำไปใช้งานได้ง่าย เพราะมีความเหลวแต่ต้องระวังการเข็นของน้ำในส่วนผสม แต่ย่างไรก็ตามกำลังในการรับแรงอัดจะลดลง อีกทั้งจะทำให้เกิดการดูดซึมน้ำของกำแพงที่เกิดจากการก่อและฉาบจากปูนทรายชนิดนี้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปูนทรายมาตรฐาน

6.2 ผลของการผสมกาวยางพารา

ในกรณีที่ใส่กาวยางพาราเข้าไปในส่วนผสมของปูนทรายนี้ จะใส่เข้าไปแทนที่ชิ้นเม้นต์เพื่อทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานชิ้นผลที่ได้จะทำให้ปูนทรายที่ได้มีการยึดเกาะที่ดีแต่จะทำให้ส่วนผสมค่อนข้างแห้ง ผสมให้เข้ากันยาก และมีเวลาในการทำงานน้อยเพรำส่วนผสมจะแห้งเร็ว แต่หากพิจารณาในแบ่งกำลังน้ำ กำลังรับแรงอัดลดลงไม่มากนักเทียบกับกรณีปูนทรายมาตรฐาน แต่กำลังรับแรงอัดจะลดลงเป็นอย่างมากหากใช้ในการก่อและฉาบ เช่นเดียวกับกับพฤติกรรมการรับแรงดีดงของปูนทราย ที่ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่หากนำไปใช้ในการก่อและฉาบจะทำให้กำลังไม่แตกต่างจากปูนทรายมาตรฐานนัก ทั้งนี้สาเหตุน่าจะมาจากการแห้งเร็วและทำงานได้ยากของปูนทรายประเภทนี้นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการหนึ่งของการใช้กาวยางพาราผสมในปูนทรายเพื่อใช้ในการก่อและฉาบอยู่ก็คือจะทำให้มีการดูดซึมน้ำของกำแพงที่ลดลง อันอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาการรั่วซึมของน้ำในอาคาร ได้ต่อไปในอนาคต

6.3 ความเหมาะสมในการนำไปใช้งานจริง

การใช้ปูนทรายที่มีส่วนผสมของยางพาราในงานก่อและฉาบจริงนั้นมีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับการศึกษาเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นในคุณสมบัติด้านอื่นๆ (หัวข้อ 6.4) อีกทั้งหากสามารถพัฒนาจัดให้ลักษณะทางกายภาพของส่วนผสมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น

6.4 ข้อเสนอแนะ

จากข้อจำกัดด้านเวลาในการศึกษาพบว่ายังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

- 0 ความคงทนของปูนทรายที่ได้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำการทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของการใช้งานระยะยาวยังคงอยู่ได้มากน้อยเพียงใด
- 0 คุณสมบัติด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการป้องกันความร้อน เสียง ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจและสำคัญของกำแพงก่อโคลนทั่วๆ ไป
- 0 ความสามารถในการตอกแต่ง เช่นความสามารถในการยึดติดกับเนื้อสีที่อาจมีการนำมาทาทับพื้นผิว
- 0 ในกรณีที่น้ำไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เหล็ก ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อการเกิดสนิมในเหล็กได้

เอกสารอ้างอิง

- [1] จีรพงษ์ จินดุกุล และคณะ, การศึกษาคุณสมบัติของก้อนกรีดผสมกาวยางพารา, ปริญญาโทนิพนธ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเคมีสร้างและงานไม้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544
- [2] วีรพงษ์ อนุวัตต์มงคลชัย, การศึกษาความสามารถในการรับแรงดึงของซีเมนต์เพสต์และมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของน้ำยางพารา, โครงการวิศวกรรมชลประทาน (207499) ที่ 10/2544, ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม, 2545
- [3] Smith-Andres, *Materials of Construction*, Mc Graw Hill, 1987
- [4] G.D.Taylor, *Materials in construction: Principles, Practice and Performance*, Longman, 2002
- [5] ข้อมูลวิชาการ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (Rubber Research Institute) <http://www.rubberthai.com>, วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2546
- [6] วิภา เศวตกนนิษฐ์ และคณะ, การผลิตกาวยางจากน้ำยางเพื่อใช้งานทั่วไป, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 2541
- [7] American Standard Testing and Materials (ASTM): Specification C62-75, C67-73, C144-75, C270-80, C190-77