

บทคัดย่อ

เครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล ใช้สำหรับบดสารเคมีที่เป็นของแข็งไม่ละลายน้ำ ให้อยู่ในรูปของสารดิสเพอร์ชั่น สำหรับผสมกับน้ำยาข้น เครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบส่งกำลังและระบบการกวน ระบบส่งกำลัง ประกอบด้วยเพลา 2 อัน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร (0.71 นิ้ว) ทำหน้าที่ส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 373 วัตต์ (0.5 แรงม้า) ไปยังในการระบบการกวน ประกอบด้วย ใบพัดใช้กวน เป็นใบพัดแบบ Propellers บิดเอียง 45 องศา สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบมีดังนี้ กำมะถัน 650 กรัม น้ำ 624 กรัม วัลตามอล 13 กรัม และเบนโทไนท์ 13 กรัม มวลรวมของสารทั้งหมดเท่ากับ 1,300 กรัม คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรถัง การแปรค่าลักษณะของในการ 4 แบบ คือ ในกรณี 3 ชั้น ๆ ละ 2 ใน ในกรณี 3 ชั้น ๆ ละ 4 ใน ในกรณี 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใน และ ในกรณี 5 ชั้น ๆ ละ 4 ใน ที่ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที พนว่าสภาวะการทำงานเหมาะสมที่สุด คือ การกวนด้วยในกรณีแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใน ด้วยความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ได้ความหนืดของสารดิสเพอร์ชั่นภายหลังการบด มีค่า 21, 35.5 และ 50 เซนติพอยล์ และอนุภาคของสารที่ได้มีค่า 8.45, 7.48 และ 5.99 ไมครอน เมื่อกวนถึงช่วงเวลาที่ 1, 3 และ 5 ตามลำดับ

ABSTRACT

The dispersion mill is used for milling water-insoluble chemical compounds to be the dispersion form for mixing with concentrated latex. It consists of 2 components-the transmission system and the stirring system. The power train system consists of two shafts with each one having a diameter of 18 millimeters (0.7 inch) driven by a shaft of an AC electric motor of 373 Watts (0.5 Hp). The propeller paddles inclined to 45 degrees toward the horizon were designed for the stirring system. The composition of the chemical compounds used in this experiment were 650 grams of Sulfur, 624 grams of water, 13 grams of Vultamol and 13 grams of Bentonite clay. The total mass of the chemical compounds was 1,300 grams (50 percent of a tank volume). Four configurations of the paddle stirrer (3-layer paddle having 2 paddles in each layer; 3-layer paddle having 4 paddles in each layer; 5-layer paddle having 2 paddles in each layer; and 5-layer paddle having 4 paddles in each layer) were tested. The stirring velocity was 1,450 rounds per minute. The optimum condition was the 5-layer paddle having 2 paddles in each layer with the stirring speed of 1,450 rounds per minute. The dispersion compound had a viscosity of 21, 35.5 and 50 centipoises. The particle size of the chemical compounds was 8.45, 7.48 and 5.99 microns when stirring for 1, 3 and 5, respectively.



รายงานฉบับสมบูรณ์

การออกแบบและสร้างเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

THE DESIGN AND FABRICATION OF THE DISPERSION MILL

ศิวโรจน์ บุญราคี

มีนาคม 2549

ลักษณะเลขที่ RDG4850065

รายงานฉบับสมบูรณ์

การออกแบบและสร้างเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

THE DESIGN AND FABRICATION OF THE DISPERSION MILL

ผู้วิจัย

ศิวะโรจน์ บุญราศรี

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กออกแบบและสร้างอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
จุ่มน้ำยางระดับชุมชน — แม่โจ้ (2)

Research and Development of Latex Dipping Equipment for Community
Products – MJU Small Project Group (2)

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

หน้าสรุปโครงการ

1. ชื่อโครงการ การออกแบบและสร้างเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

คำสำคัญ เครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล ดิสเพอร์ชั่น น้ำยาเจล

The Design and Fabrication of The Dispersion Mill

Keywords dispersion mill, Dispersion, Concentrated latex

2. ชื่อหัวหน้าโครงการ อาจารย์ศิวะโรจน์ นุญราครี

หน่วยงาน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 053-875-544

โทรสาร 053-498-902

E-mail siwaroj@mju.ac.th , oproj@hotmail.com

3. หน่วยงาน ชื่อสถาบันที่คิดต่อของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของหัวหน้าโครงการ

ชื่อ-สกุล อาจารย์รชฎา เชื้อวิโรจน์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 053-875-544

โทรสาร 053-498-902

E-mail -

4. ระยะเวลา การดำเนินงาน 1 สิงหาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549 (8 เดือน)

6. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)							
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. ศึกษาเครื่องบดสารเคมี	■							
2. ศึกษาและออกแบบระบบการหมุน		■	■					
3. ออกแบบเครื่องบดที่จะพัฒนา			■					
4. ประกอบเครื่องบดที่ได้ออกแบบ			■	■				
5. ทดสอบผลการทำงาน				■				
6. ประเมินสมรรถนะของเครื่อง					■			
7. จัดทำรายงานและเตรียมนำเสนองาน						■	■	■

7. ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย

ปัจจุบันเกย์ตระกรในภาคเหนือของประเทศไทย สนใจปลูกยางพารามากขึ้น เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ในอนาคตคาดว่าจะมีการแปรรูปยางพาราในภาคเหนือ และเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมสำหรับเกย์ตระกร ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยางมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การเตรียมน้ำยางเพื่อทำผลิตภัณฑ์ ต้องนำน้ำยางและสารเคมีผสมกันทำให้น้ำยางมีคุณสมบัติพร้อมที่จะนำไปแปรรูป สารเคมีที่ใช้ผสมต้องสามารถรวมตัวกับน้ำยางพาราที่มีขนาดอนุภาคเล็กได้ สารเคมีที่เป็นของแข็งถ้าละลายในน้ำได้ ให้ใส่ในรูปของสารละลาย แต่ถ้าละลายในน้ำไม่ได้ ต้องบดให้เล็กลงสามารถกระจายในน้ำในรูปของสารดิสเพอร์ชั่น (dispersion) การเตรียมสารดิสเพอร์ชั่น(dispersion) จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำหรับการบดสารเคมีให้เป็นสารดิสเพอร์ชั่น(dispersion) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด สำหรับเครื่องมือที่นิยมใช้ได้แก่ เครื่องบดอลมิล(Ball mill), เครื่องแอทธิเตอร์มิล (Attritor mill), และ เครื่องคอลลอยด์มิล (Colloid mill)

ทั้งนี้ เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น การใช้เวลานาน ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน และค่าใช้จ่าย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและออกแบบเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล (Dispersion mill) ให้สามารถใช้ในระดับชุมชน สำหรับเตรียมสารเคมีผสมกับน้ำยาง สำหรับการทำผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำยางของภาคเหนือในอนาคต

8. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครื่องบดแบบ Dispersion mill ตันแบบขนาดเล็ก สำหรับการบดสารเคมีที่เป็นของแข็งให้มีขนาดเล็กกระจายในน้ำได้
2. ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการบดสารเคมี
3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยด้านเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสาร Dispersion และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9. ทางเลือกและแนวทางแก้ปัญหา

สารเคมี ที่ใช้ผสมกับน้ำย่างมีสภาพเป็นของแข็งและของเหลว สารเคมีที่เป็นของแข็งมีทั้งสามารถละลายในน้ำได้ และไม่สามารถละลายในน้ำ สารเคมีที่สามารถละลายในน้ำจะเตรียมอยู่ในรูปของสารละลายน้ำมาผสมกับน้ำย่าง สารเคมีที่ไม่สามารถละลายในน้ำต้องบดให้มีขนาดเล็ก ให้สามารถกระจายตัวในน้ำ อยู่ในรูปของสารดิสเพอร์ชั่น สำหรับสารเคมีที่มีสภาพเป็นของเหลว ไม่สามารถละลายน้ำ เช่น น้ำมัน จะทำให้อยู่ในรูปของสารอิมัลชั่น สารเคมีที่ใช้บดสำหรับการเตรียมดิสเพอร์ชั่น ต้องมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับอนุภาคของน้ำย่าง คือ ประมาณ 1.2 ไมครอน และไม่เกิน 5 ไมครอน

เครื่องมือที่ใช้เตรียมดิสเพอร์ชั่น มีอยู่หลายชนิด เช่น เครื่อง Attritor mill เป็นเครื่องบดสารเคมีที่ประกอบด้วย ถังทรงกระบอกของอยู่ในแนวตั้ง มีใบกวนอยู่ภายในถัง ภายในถังจะบรรจุลูกหินหรือลูกเชรามิกกลม เมื่อนำสารเคมีที่ต้องการบดใส่ลงไปในเครื่อง Attritor mill จะเกิดจากการหมุนของถังทรงกระบอกในแนวตั้ง โดยมอเตอร์ การหมุนของเครื่องจะทำให้ลูกบดหมุนไปตามถังและแรงของไบโกร์ ในการจะวนสารและลูกบดในถังบดให้กระแทกกัน ทำให้สารเคมีเกิดการอัดหรือกระแทกจนละเอียด เครื่องดิสเพอร์ชั่น มิล (Dispersion mill) ที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้างมีลักษณะคล้ายกับเครื่อง Attritor mill แต่จะลดการใช้ลูกบดหรือไม่ใช้ลูกบดเลย เนื่องจากลูกบดเมื่อใช้นาน ๆ จะมีการสึกหรอ ประกอบด้วย ถังบดวางในแนวตั้ง มีใบกวนอยู่ภายใน 2 ใน หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วสูง ภายในได้สมดุลฐานและแนวคิดที่ว่า สารเคมีและน้ำเมื่อเกิดการกระแทกจะหัวกัน จะทำให้สารเคมีลูกบดให้เล็กลง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เครื่องบดสารเคมีสำหรับใช้ได้ในระดับชุมชน
2. ลดเวลาการบดสาร เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง Ball mill
3. ได้สารดิสเพอร์ชั่นที่เหมาะสมสำหรับนำไปใส่ในน้ำย่างเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่อไป

11. แนวทางการดำเนินงานวิจัย

- ศึกษา ออกแบบ และสร้างเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล ที่สามารถใช้ในระดับชุมชน
- ทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล และประเมินผลจากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องบดสารเคมี
- ศึกษาผลของใบกวนที่มีจำนวนชั้น และจำนวนใบต่อชั้น ที่ต่างกัน
- ศึกษาความสม่ำเสมอของอนุภาคสารเคมี จำนวนหลาย ๆ จุดในถังกวน
- ศึกษาประสิทธิภาพการบดสารเคมี เมื่อเปลี่ยนสารเคมีโดยเทียบกับสารเคมีที่ได้จากการบดของเครื่องบดอลมิล
- เปรียบเทียบลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำยางคอมปาวด์ ที่ได้จากการบดด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล กับผลิตภัณฑ์ที่มีขายตามห้องตลาด

12. บทสรุปของผู้บริหาร

การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา ต้องมีการผสมสารเคมีกับน้ำยางก่อน การเตรียมสารเคมี สำหรับผสมกับน้ำยาง หากสารเคมีเป็นของแข็งไม่สามารถละลายในน้ำ ต้องบดสารเคมีให้อยู่ในรูปของสารคิสเพอร์ชั่น เครื่องมือที่นิยมใช้สำหรับการบดสารเคมี คือ เครื่องบดอลมิล (Ball mill) ใช้เวลาบดนาน เช่น บดสารกำมะถัน 50 เปอร์เซ็นต์ ได้สารคิสเพอร์ชั่นใช้เวลาประมาณ 72 ชั่วโมง บดสารตัวเร่ง ซิงค์ออกไซด์ แอนติดอกออกไซด์ และสารตัวเติมใช้เวลาบดประมาณ 24 ชั่วโมง จากนั้นมีการพัฒนาได้ เครื่องแอ็ททริเตอร์มิล (Attritor mill) ประกอบด้วย ถังทรงกระบอกว่างในแนวตั้ง มีใบกวนภายในถัง โดยภายในถังจะบรรจุลูกหินหรือลูกเซรามิกกลม การบดของเครื่อง Attritor mill เกิดจาก การหมุนในวงกลม ทำให้ลูกบดหมุนไปตามถังและแรงของในกรวย ในการจะกวนสารเคมี และลูกบด เกิดการกระแทกระหว่างสารเคมีกับลูกบด ทำให้สารเคมีละลาย

สำหรับ เครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล (Dispersion mill) ที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้างเครื่องมีลักษณะคล้ายกับเครื่องแอ็ททริเตอร์มิล แต่ไม่ใช้ลูกบด เนื่องจากลูกบดเมื่อใช้งาน ๆ แล้วจะเกิดการสึกหรอ เครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล ประกอบด้วย ถังบดกว้างในแนวตั้ง มีใบกวนอยู่ภายใน 2 ใบ หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วสูง ภายในได้สมมุติฐานและแนวคิดที่ว่า สารเคมีและน้ำ เมื่อกระแทกกับสารเคมีจะลูกบดให้เล็กลงได้ การทำวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของเครื่องบด สำหรับออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ เครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล โดยส่วนประกอบของเครื่องที่มีสัมผัสถกับสารเคมี ไม่ว่าจะเป็นถังบด ในกรวย เพลา และฝาปิด ผู้วิจัยออกแบบให้ทำจากสแตนเลส เพื่อความแข็งแรงและป้องกันการกัดกร่อน สำหรับส่วนอื่นของเครื่องที่ไม่ได้สัมผัสถกับสารเคมี เช่น โครงสร้าง เครื่องที่ยก แผ่นรองมอเตอร์ ผู้วิจัยออกแบบให้ทำจากเหล็กกล้า เพื่อลดต้นทุนในการสร้างเครื่อง ตัวเครื่องประกอบด้วยระบบ 2

ระบบ คือ 1) ระบบส่งกำลัง 2) ระบบการกวน สำหรับระบบส่งกำลังประกอบด้วยเพลา 2 อัน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร (0.71 นิ้ว) ทำหน้าที่ส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 373 วัตต์ (ขนาด 0.5 แรงม้า ความเร็ว 1,450 รอบต่อนาที) ไปยังในกวน หลักการทำงานของเพลา คือเพลาอันที่ 1 ส่งกำลังไปยังเพลาอันที่ 2 ด้วยพื้องที่มีขนาดเท่ากัน ทำให้เพลา 2 อันหมุนด้วยความเร็วเท่ากัน โดยหมุนในลักษณะที่ส่วนทิศทางกัน ตัวเพลาจะถูกยึดไม่ให้แกว่งด้วยเบริ่ง 2 อันต่อเพลา 1 อัน สำหรับระบบการกวน จะใช้ในกวน เป็นในกวนแบบ Propellers บิดเฉียง 45 องศา หลังจากนั้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล เช่น แบบของในกวน เวลาในการบด ความสม่ำเสมอของอนุภาคสารในถังบด โดยทดสอบกับสารเคมี สำหรับสารที่ใช้ในการทดสอบ คือ กำมะถัน สารตัวเร่ง ซิงค์ออกไซด์ และแอนต์ออกซิเดนท์ บดให้ได้สารดิสเพอร์ชั่น นำสารดิสเพอร์ชั่นที่ได้ผสมกับน้ำยาขึ้น ทำเป็นผลิตภัณฑ์ลูกปุ่ง เลือทดสอบผลิตภัณฑ์ลูกปุ่งที่ทำขึ้น

การเปรียบเทียบ ผลการบดสารเคมีด้วยในกวนแบบต่าง ๆ โดยทดสอบกับสารเคมี 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากกำมะถัน เป็นสารที่บดยากที่สุดสำหรับเครื่องบดอลมิล ใช้เวลาการบดนานประมาณ 72 ชั่วโมง และกำมะถันเป็นสารที่จำเป็นสำหรับการวัตถุในชีวิตรีห์ทำให้ย่างคงรูป การทดลองบดกำมะถัน กับเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล ใช้ ความเร็วของในการบด 1,450 รอบต่อนาที พบร่วมกับในกวนแบบ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 2 ใน เป็นแบบในกวนที่ได้สารดิสเพอร์ชั่นที่มีขนาดเล็กกว่าในกวนแบบอื่นๆ และสารที่ได้หลังการบดมีขนาดอนุภาค 8.44 7.48 และ 5.99 ไมครอน โดยใช้จำนวนชั่วโมงการบดที่ 1 3 และ 5 ชั่วโมง ตามลำดับ แสดงว่าหากใช้เวลาในการบดนาน ขนาดอนุภาคของสารดิสเพอร์ชั่นจะเล็กลง

การทดสอบความสม่ำเสมอของอนุภาคสารในถังกวนของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล เลือกใช้ในกวนแบบ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 2 ใน ที่ความเร็วของมอเตอร์เท่ากับ 1,450 รอบต่อนาที สำหรับการทดสอบ และสูมตัวอย่างสารในถังบด ณ จุดต่าง ๆ ภายในถังประมาณ 10 จุดทุก 1 ชั่วโมง โดยใช้เวลา 5 ชั่วโมง พบร่วมกับสารเคมี ณ จุดต่าง ๆ ในแต่ละชั่วโมง มีขนาดอนุภาคสารดิสเพอร์ชั่นใกล้เคียงกัน แสดงว่าอนุภาคของสารมีการกระจายตัวสม่ำเสมอในทุกจุดของถังบด

การเปรียบเทียบสารที่ได้จากการบดด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล กับเครื่องบดอลมิล โดยใช้เวลาการบด 5 ชั่วโมง สารเคมีที่ใช้ คือ สารแคลเซียมคาร์บอเนต กำมะถัน ZnO ZDEC และ Lowinix CPL (Antioxidant) พบร่วมกับสารเคมีที่บดด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าสารที่ได้จากการบดด้วยเครื่องบดอลมิล และสารดิสเพอร์ชั่นที่ได้จากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มีขนาดอนุภาคที่เหมาะสมสำหรับใส่ในน้ำยา คือ ไม่เกิน 5 ไมครอน ยกเว้นกำมะถันที่บดกับเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล ใช้เวลาบด 5 ชั่วโมง ยังมีขนาดอนุภาคเกิน 5 ไมครอน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและทำวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สารดิสเพอร์ชั่นที่ได้จากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล สามารถนำไปใช้ผสมกับน้ำยาขึ้นทำผลิตภัณฑ์ลูกปุ่ง และลูกปุ่งที่ได้มีสมบัติใกล้เคียงกับลูกปุ่งที่ขายตามท้องตลาด

เนื้อหางานวิจัย

1. บทนำ

อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป เช่น ถุงมือยาง ถุงโป่ง ฟองน้ำ ที่นอนยางพารา อุปกรณ์ทางการแพทย์ สื่อการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการเพิ่มนูกล่ายางพารา และส่งserivce การใช้ยางภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น กระบวนการสำคัญสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป คือ การผสมสารเคมีกับน้ำยาง สารเคมีจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยางให้มีความเหมาะสม สารเคมีสำหรับผสมกับน้ำยางมีหลายชนิด เช่น สารวัลคานิซ (Vulcanizing agent) เป็นสารที่ทำให้เกิดพันธะเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล ทำให้ยางมีความแข็งแรง ไม่เยิ้มเหลวเมื่อโดนความร้อน กลุ่มสารวัลคานิซที่ใช้ผสมกับยางธรรมชาติ เช่น กำมะถัน (S, Sulfur) สารตัวเร่ง ZDC ซิงค์ออกไซด์ (ZnO, Zinc oxide) สารตัวเติม (Filler) เป็นสารที่ใส่ในยางเพื่อปรับสมบัติทางกายภาพ ให้ยางมีความแข็งต้านทานต่อการสึกหรอ และลดต้นทุนการผลิต ชนิดของสารตัวเติม เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3 , Calcium carbonate) เบ้าร้าว และสารแอนติออกซิเดนท์ (Antioxidant) เป็นสารต้านการเสื่อมของยาง ป้องกันการใช้งานของยางให้นานขึ้น เนื่องจากการกระตุ้นของออกซิเจน โอโซน แสง ความร้อน โลหะ และการหักงอไปมาของยางช้าลง ตัวอย่างสารแอนติออกซิเดนท์ เช่น Lowinox CPL Antioxidant 2246 และ Wingstay L

การเตรียมสารเคมีสำหรับผสมน้ำยาง หากสารเคมีเป็นของแข็งที่สามารถละลายน้ำได้จะเตรียมในรูปของสารละลาย หากละลายน้ำไม่ได้ ต้องบดให้อนุภาคเล็กลงสามารถกระเจาตัวในน้ำ ในรูปสารดิสเพอร์ชัน (Dispersion) สารเคมีที่เป็นดิสเพอร์ชัน ต้องมีสมบัติเป็นคอลลอยด์คล้ายกับน้ำยาง ไม่ว่าประจุบนอนุภาคสาร และค่าความเป็นกรด-ด่าง สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมดิสเพอร์ชัน ประกอบด้วย สารเคมี Dispersing agent น้ำ Stabiliser ด่าง และตัวควบคุมความหนืด สำหรับด่าง และ Stabiliser ควรเลือกใช้ชนิดเดียวกัน และจำนวนปริมาณเท่ากันที่มีอยู่ในน้ำยาง สารเคมีที่เป็นของเหลว ถ้าละลายน้ำได้ ให้ใส่ในรูปของสารละลาย แต่ถ้าละลายน้ำไม่ได้ ต้องทำให้อยู่ในรูปของอิมัลชัน

การเตรียมสารเคมีให้เหมาะสมสมสำหรับผสมน้ำยาง จะทำให้ได้น้ำยางคอมปาวด์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ และขนาดอนุภาคของสารเคมีที่เหมาะสมสมสำหรับผสมในน้ำยาง ควรมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับน้ำยาง ทำให้การตกตะกอนเกิดขึ้นน้อยที่สุด เมื่อเป็นทำผลิตภัณฑ์จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

เครื่องบดสารเคมีที่นิยมใช้ได้แก่ เครื่องบดแบบบล็อกมิล เครื่องบดแบบแอฟต์ริเตอร์ เครื่องบดแบบอัลตร้าโซนิก และเครื่องบดแบบคอลลอยด์ โดยเครื่องบดแบบต่าง ๆ มีข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้


- เครื่องบดแบบบอลมิล (Ball mill) มีระยะกรบดผสมนานกว่าเครื่องบดแบบอื่นๆ ประมาณ 1 วัน (24 ชั่วโมง) หรือมากกว่านั้น
 - เครื่องบดแบบแอ็ททริเตอร์มิล (Attrition mill) ลูกบดที่ใช้มีการสึกหรอ เนื่องจากการกระแทกกัน ทำให้เกิดการปนเปื้อนในสารเคมี
 - เครื่องบดแบบคอลโลยดมิล (Colloid mill) สิ่นเปลืองพลังงาน และค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนสาร สำหรับนำบดช้าๆ ครั้ง
 - เครื่องบดแบบอัลตร้าโซนิกมิล (Ultrasonic mill) เครื่องมักจะอุดตันได้บ่อยๆ ถ้าสารที่ใส่มีขนาดหินานเกินไป ไม่สามารถลอดผ่านรูเปิดเล็กๆ ช่วงผ่านใบมีดที่สั่นด้วยความถี่สูง

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงได้การออกแบบและสร้างเครื่องบด เพื่อลดระยะเวลาในการบดผสม สามารถเตรียมสารให้ทันการผลิต และเป็นเครื่องต้นแบบ สำหรับเป็นเครื่องบดสารเคมีที่พัฒนาให้สามารถใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำยาง [1]

น้ำย่างธรรมชาติได้จากการกรีดจากต้นยาง โดยกรีดจากทางซ้ายลงมาทางขวา ได้น้ำย่างลักษณะเป็นสีขาวเหมือนน้ำนม สมบัติของน้ำย่างเป็นคอลลอยด์ มีอนุภาคเล็ก ตัวกลางเป็นน้ำ มีขนาดอนุภาคประมาณ 1.2 ไมครอน การเคลื่อนไหวเป็นแบบบรรวนเนียน มีความหนืดต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสารละลายยาง ผิวของอนุภาคมีประจุลบห่อหุ้ม



ภาพที่ 1 อนุภาคน้ำย่างธรรมชาติ

วิธีการทำน้ำยางขัน มี 4 วิธีการใหญ่ ๆ คือ การระเหย การทำครีม การแยกด้วยไฟฟ้า การ เช่นดิฟิวช์ วิธีการเช่นดิฟิวช์ เป็นวิธีการที่สำคัญที่สุด

ตารางที่ 1 มาตรฐานน้ำยางขัน ISO 2004-1988

ชนิด	แอมโมนียสูง	แอมโมนียต่ำ
ของแข็งทั้งหมด (min)	61.5	61.5
เนื้อยางแข็ง (min)	60.0	60.0
Non rubber (max)	2.0	2.0
แอมโมนีย	0.6(min)	0.29(max)
MST, sec.	650	650
Coagulum (max)	0.1	0.1(*0.05)
Sludge (max)	0.1	0.1
VFA ตามตกลง	< 0.2	< 0.2
KOH number ตามตกลง	< 1.0	< 1.0
กลิ่น หลังใส่กรดบอริก สี	ไม่บูดเน่า ไม่เป็นสีน้ำเงินหรือเทา	ไม่บูดเน่า ไม่เป็นสีน้ำเงินหรือเทา

2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาง [2]

ยางเป็นสารพอลิเมอร์ ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ประกอบด้วยโมโนเมอร์หลายพันหน่วย ประกอบเข้าด้วยกัน แต่ยางแตกต่างจากพอลิเมอร์อื่น ที่เมื่อมีแรงมากจะทำลายสามารถเปลี่ยนรูปและ กลับคืนสู่รูปเดิมได้ (ยืดหยดได้) แต่ยางธรรมชาติ หรือ ยางสังเคราะห์ ที่เป็นยางดิบ ไม่อาจนำไปใช้งาน ได้โดยตรง ต้องมีการปรับปรุงโดยการใส่สารเคมีบางอย่างเข้าไปในยาง ข้อเสียที่ทำให้ยางดิบไม่สามารถ นำไปใช้งานได้โดยตรง คือ

1. ยางดิบเป็นเทอร์โมพลาสติก
2. ยางดิบมีสมบัติค่อนข้างจำกัด ไม่ดีพอที่จะนำไปใช้งาน
3. ยางดิบมีราคาค่อนข้างแพง

2.3 วัตถุประสงค์ของการทดสอบสารเคมีเข้าไปในยาง [2]

การทดสอบสารเคมีเข้าไปในยางมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ได้สมบัติทางกายภาพตามที่ผลิตภัณฑ์ต้องการ
2. เพื่อให้สามารถปรับรูปยาง สำหรับงานผลิต โดยไม่มีปัญหา

3. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีด้านทุนถูก สามารถแข่งขันในตลาดได้

จากวัตถุประสงค์ของการผสมสารเคมีเข้าไปในยาง ดังกล่าว อาจเกิดความขัดแย้งกันเอง ดังนั้นต้องยอมซ้อมกันบ้างในบางข้อ และบางอย่าง หากสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อจะทำให้ผลิตภัณฑ์ สามารถจำหน่ายในตลาดได้

2.4 ส่วนประกอบของสารเคมีในสูตรยาง [2]

ยางที่ผสมกับสารเคมี เรียกว่า ยางคอมปาวด์ (Compound rubber) สำหรับยางคอมปาวด์ สูตรหนึ่ง ๆ มีสารเคมีผสมหลายชนิด สามารถจำแนกได้ ดังนี้

1. ยาง
2. สารในระบบวัลคานาインซ์ (สารวัลคานาインซ์ สารตัวเร่ง และสารกระตุ้น)
3. สารตัวเติม
4. สารพลาสติไซเซอร์ หรือสารช่วยแปรรูป
5. สารป้องกันยางเสื่อม หรือแอนติออกซิเดนท์
6. สี
7. สารอื่น ๆ เช่น สารฟู สารป้องกันติดไฟ สารลดไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น

ปกติในแต่ละกลุ่ม อาจมีการใช้สารเคมีมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น สารตัวเร่งอาจจะใช้สารสองตัว ร่วมกัน หรือ สี อาจใช้สองถึงสามสีร่วมกัน ดังนี้ในยางคอมปาวด์สูตรหนึ่ง อาจมีสารเคมีรวมกัน ประมาณ 8-10 ชนิด แต่บางสูตรอาจมีสารเคมีมากกว่านี้

สารเคมีที่ใช้ผสมในน้ำยางมีทั้งของแข็งและของเหลว หลักการสำคัญของการใส่สารเคมี ผสมในน้ำยางนั้น สารเคมีต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ำยาง คือ

1. ต้องเข้ากันได้กับตัวกลางของน้ำยาง คือ น้ำ
2. สารเคมีมีความเสถียร (Stabilizer) เช่นเดียวกับน้ำยาง ดังนั้นต้องทำให้อยู่ในรูปของดิสเพอร์ชั่น
3. ขนาดอนุภาคน้อยของสารเคมี ต้องมีขนาดที่เหมาะสม คือใกล้เคียงกับขนาดของอนุภาคน้ำยาง โดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 1.2 ไมครอน แต่ไม่เกิน 5 ไมครอน

ตัวอย่างสูตรสารเคมีใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติ แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตัวอย่างสูตรสารเคมีใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์

สารเคมี	หน้าที่
น้ำยาางขัน 60%	ยาาง
กำมะถันในรูป 50% Dispersion	สารวัลคานช์ทำให้น้ำยาางคงรูป
Zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC) กับ Zinc mercaptobenzthiazole (ZMBT) ในรูป 50% dispersion	สารตัวเร่ง
Zinc oxide (ZnO) ในรูป 50% dispersion	สารกระตุ้น
Oleate soap ในรูป 20% Solution	สารช่วยทำให้น้ำยาางเสถียร
Potassium hydroxide (KOH) ในรูป 10% Solution	สารช่วยทำให้น้ำยาางเสถียร
Calcium carbonate (CaCO ₃) ในรูป 50% dispersion	สารตัวเติม
Lowinox CPL ในรูป 50% dispersion	สารแอนติออกซิเดนซ์

2.5 ประเภทของสารเคมีที่ใช้บดสำหรับเตรียมสารดิสเพอร์ชัน[3]

สูตรสารเคมีที่ใช้ในการบดประกอบด้วยสารหลักดังต่อไปนี้

- สารที่ต้องการจะบด
- ตัวกลาง คือ น้ำ
- สารที่ทำให้สารเคมีกระจาย (Dispersing agent)
- สารปรับความเป็นกรด-ด่าง
- สารที่ทำให้เสถียรกับน้ำยาาง
- สารควบคุมความหนืด
- สารป้องกันการเป็นฟอง
- สารป้องกันการตกตะกอนแข็ง

สารที่ 1 2 และ 3 เป็นสารที่จำเป็น ต้องใช้ทุกครั้งในการบด สำหรับสารอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้นจะเลือกใช้เฉพาะในกรณีที่มีการเตรียม Dispersion ที่มีปัญหาเท่านั้น

สารเคมีที่ทำให้กระจาย (Dispersing agent) ได้แก่ สารประกอบประเภท Alkyl-aryl sulphonate และ sulphonate สำหรับเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ Sodium naphthalene sulphonate ตัวอย่างเช่น Vulkastab LRN, Vultamal, Davan No.1 และ Belloid TD เป็นต้น สารเคมีเหล่านี้ ทำหน้าที่ไม่ให้สารเคมีกลับมารวมตัวกันและไม่ทำให้เกิดฟอง

สารปรับความเป็นกรด-ด่าง โดยทั่วไปจะใช้ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และแอมโมเนียม เหล่านี้ ใช้กรณีที่สารเคมีเป็นกรด เมื่อใส่ลงไปในด่าง ต้องทำให้สารผสมมีฤทธิ์เป็นกลางเสียก่อน จึงใส่ได้ เพราะอาจทำให้น้ำยาจับตัวเป็นก้อนได้

สารทำให้เสถียรต่อน้ำยา (Stabiliser) ใส่เพื่อให้สารเคมีที่ใส่มีสภาพผิวคล้ายกับน้ำยา สามารถเข้ากับน้ำยาได้ดี สารเคมีดังกล่าว เช่น Casein บางครั้งอาจใช้สารเคมีที่เป็นกลาง เช่น Non-ionogenic stabiliser สารที่นิยมใช้เป็นสารประกอบของ Polyethylene oxide กับ Fatty acid หรือ Fatty alcohol รวมตัวกัน มีชื่อทางการค้า เช่น Vulcastab LW, Emulphor MW และ Emulphor O เป็นต้น สำหรับ Casein ใส่ในรูปของสารละลายแอมโมเนียม

สารควบคุมความหนืด ใส่เพื่อให้สารผสมมีความหนืดสูงขึ้น การตกตะกอนช้าลง สารที่ใส่เพื่อเพิ่มความหนืด เช่น Methyl Cellulose, Carboxy Methyl Cellulose และ Polyacrylate

สารที่ใส่เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดฟอง เช่น Tributyl phosphate, Silicone emulsion และ 2-ethyl hexanal สารเคมีเหล่านี้ใส่เพื่อลดการเกิดฟองในขณะบด ทำให้การบดมีประสิทธิภาพสูงสุด สารที่ลดความเป็นฟอง ใส่ปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น เช่น 0.1-0.25 เปอร์เซ็นต์ของแมงที่ใช้

สารที่ใส่เพื่อป้องกันการตกตะกอนแข็ง (Caking) เช่น Bentonite clay

สูตรทั่วไปของการบดสารเคมีได้แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตัวอย่างของสูตรทั่วไปสารเคมีที่ใช้เตรียมสำหรับน้ำยา

สูตรสารเคมี	สูตรกำมะถัน	สารตัวเร่ง	ซิงค์ออกไซด์	แอนติออกซิเดนท์
กำมะถัน	100	-	-	-
สารตัวเร่ง	-	67	-	-
ซิงค์ออกไซด์	-	-	100	-
แอนติออกซิเดนท์	-	-	-	50
Sodium naphthalene				
Formaldehyde				
Sulphonate	2.5	1	1	1.5
Vulcastab LW	-	1	1	1.5
Ammonium caseinate (15%)	7	-	-	-
ดินขาว	-	-	-	50
Bentonite	1	-	-	-
น้ำ	92	132	99	97

การบดกำมะถันในเครื่องบดมิล จะใช้เวลาประมาณ 72 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น สำหรับสารเคมีอื่น ๆ อาจใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมง

2.6 หลักในการลดขนาด

หลักสำคัญในการลดขนาด คือ การใช้พลังงาน ทำลายแรงขีดเห็นี่ยวของสารหรือวัตถุดิบ ทำให้ก้อนหักลุ่มก้อนหักลุ่ม หรือเม็ดของวัตถุแตกออก มีขนาดเล็กลง อย่างไรก็ตาม การลดขนาดยังเกี่ยวข้องกับ คุณสมบัติทางกายภาพของสาร เช่น แรงต้านทานการเปลี่ยนแปลงสาร และความแข็งประจำตัว เป็น คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบแต่ละอย่าง มีผลต่อการย่อยและบด ดังนั้นการลดขนาดจำเป็นต้องอาศัย พลังงานที่เหมาะสม และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้อง จึงจะเกิดผลดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

หลักที่ใช้ในการลดขนาดวัตถุมี 3 หลักใหญ่ ๆ คือ การตัด การกดอัด และการเฉือนซึ่ง อาจประกอบด้วยแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบรวมกัน [4]

2.6.1 การตัด (Cutting) เป็นการลดขนาด โดยการกดด้วยใบมีดที่มีความคมและบางผ่านไปยังวัสดุที่ต้องการลดขนาด

2.6.2 การกดอัด (Pressing) เป็นการลดขนาด โดยการประยุกต์แรงให้เกิดแรงดันกับวัสดุ ที่ต้องการลดขนาด โดยแรงดันอาจมาจากการหดตัว ทำให้ได้วัสดุที่ไม่สม่ำเสมอหลังการลดขนาด

2.6.3 การเฉือน (Shearing) เป็นการลดขนาดโดยใช้แรงที่มีทิศทางตรงกันข้ามในแนว ระนาบเดียวกัน

2.7 แรงที่ทำให้วัสดุแตกหรือขาดออกจากกัน

วิธีการลดขนาดวัสดุ ที่ทำให้ก้อนหักลุ่มก้อนหักลุ่มหรือเม็ดวัสดุแตกหรือขาดออกจากกัน สามารถ แบ่งตามที่มาของแรงกระทำได้ 5 แบบ ดังนี้ [4]

2.7.1 แรงที่เกิดจากการทุบหรือการตี (Beating) เกิดจากการใช้พื้นที่ของอุปกรณ์หรือ เครื่องมือทุบก้อนของแข็ง

2.7.2 แรงที่เกิดจากการบีบ (Pressing) เกิดจากการกดบีบก้อนของแข็งด้วยพื้นที่สองด้าน ของเครื่องมือในทิศทางตรงกันข้ามหรือมากกว่า

2.7.3 แรงที่เกิดจากการเฉือน (Shearing) เกิดจากการหมุนส่วนทิศทางกันระหว่างพื้นที่ สองด้านของเครื่องมือ

2.7.4 แรงที่เกิดจากการกระแทก (Impact) เกิดจากการใช้พื้นที่ใช้งานของเครื่องมือ กระแทกกับก้อนของแข็ง

2.7.5 แรงที่เกิดจากการตัด (Cutting) เกิดจากการใช้ความคมของเครื่องมือเคลื่อนที่ผ่าน วัสดุ


2.8 เครื่องบดและเครื่องเตรียมสารดิสเพอร์ชั่น

2.8.1 เครื่องบดแบบบอลมิล (Ball mill)

เครื่องบดอลมิล [3] ประกอบด้วย หม้อบดครุปทรงกระบอก ทำด้วยเหล็กหรือเซรามิกส์ หมุนในแนวอน ลูกบดที่บรรจุภายในอาจทำด้วย เซรามิกส์ สตีลไทร์ต์ ลูกลีก อะลูมีนา หรือพอร์ซีเลน ลักษณะเครื่องบดอลมิล ที่ใช้งานในโรงงาน แสดงดังภาพที่ 2 การทำงานของเครื่องบดอลมิล เริ่มด้วยการนำลูกบด น้ำ และสารเคมีที่จะบดใส่ในบอลมิล แล้วหมุนบอลมิล ทำให้ลูกบดไหล ตกระแทรกกัน สารเคมีที่อยู่ระหว่างหินลูกกระแทกละเอียด หลักการทำงานของเครื่องบดอลมิลแสดงในภาพที่ 3



ภาพที่ 2 เครื่องบดแบบบอลมิล [5]



ภาพที่ 3 หลักการทำงานของเครื่องบดอลมิล

ความเร็วของหม้อบด หมุนด้วยอัตราเร็วคงที่ หากความเร็วของเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการบดจะสูงขึ้นตาม แต่มีค่าความเร็วของสูงอยู่หนึ่งค่าที่เกิดแรงเหวี่ยงหนีสูนย์กลางมาก จนทำให้ลูกบดติดข้างหม้อไม่ตกลงมากระแทกกัน เรียกว่า ความเร็วิกฤต ทำให้ไม่เกิดการบด

ขนาดของหม้อบด มีผลต่อกำลังเร็วของที่ใช้ โดยความเร็วิกฤต จะแปรผันกับรากที่สองของรัศมี (ฟุต) ของหม้อบดทรงกระบอก

$$\text{ความเร็วิกฤต} = \frac{54.19}{\sqrt{R}} \quad \dots(2.1)$$

โดยที่

R คือ รัศมีภายในของหม้อบดของอลมิล (ฟุต)


ความเร็วของที่แนะนำให้ใช้อยู่ที่ 75 เปอร์เซ็นต์ของความเร็วิกฤต ขนาดของลูกบดที่ใส่หากมีขนาดใหญ่ พื้นที่สัมผัสนอกจากบดต่ำปริมาณที่ใส่เข้าไปจะน้อย ดังนั้นประสิทธิภาพในการบดจะลดลงด้วย แต่ถ้าลูกบดเล็กเกินไปจะเกิดอัตราการสึกหรอเร็วกว่าลูกใหญ่ และบางครั้งลูกบดที่มีขนาดเล็กเกิน อาจลอดครูตะแกรงที่ก้น เท่าสิ่งที่บดเสร็จแล้วออกไปได้ ดังนั้นควรใส่ลูกใหญ่ผสานไปด้วยเพื่อช่วยกระแทกลงที่จับตัวเป็นก้อน โตแตกลง ได้เร็วขึ้น ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 ลูกบดขนาดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบด [5]

2.8.2 เครื่องบดแบบแออัตติเตอร์มิล (Attritor mill)

เครื่องแออัตติเตอร์มิล [3] มีหลักการทำงานโดยการนำลูกบด นำ และสารเคมีใส่ลงไปในเครื่อง เครื่องจะกวนกันด้วยใบพัด พร้อมกันนั้นจะมีการสูบของไห้ไหลง เพื่อช่วยให้การบดเร็วขึ้น ลูกบดอาจเป็นลูกหินขนาดเล็ก หรือเม็ดพลาสติกแข็ง ข้อดีของเครื่องแออัตติเตอร์มิล เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบดอลมิล คือ บดได้เร็วกว่าเครื่องบดอลมิล อาการข้างได้น้อยกว่า ใช้พลังงานในการบดน้อยกว่า ลักษณะของเครื่องแออัตติเตอร์มิล แสดงดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 เครื่องบดแบบแออทติเตอร์ [6] และหลักการทำงานของเครื่องแออทติเตอร์ [9]

2.8.3 เครื่องบดแบบอุลตร้าโซนิกมิล (Ultrasonic mill)

เครื่องอุลตร้าโซนิกมิล [3] เป็นเครื่องบดที่บดสารเคมีที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ผ่านใบมีดโลหะไร์สันิม แผ่นใบมีดจะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงถึงจุดความถี่ธรรมชาติ ความถี่อยู่ในช่วงอุลตร้าโซนิก (18,000-22,000 รอบต่อวินาที) เกิดระหว่างช่องว่างสองด้านของใบมีดที่สั่นสะเทือนก่อให้เกิดความดันที่แตกต่างกัน บริเวณนั้นจะถูกแรงดันอัดให้แตกกระจาย ข้อเสียของเครื่องคือ มักจะอุดตันได้บ่อย หากสารที่ใส่เข้าไปหยาบเกินไป ไม่สามารถที่จะลอดผ่านรูเล็ก ๆ ในช่วงผ่านใบมีด

2.8.4 เครื่องบดแบบคอลโลยด์มิล (Colloid mill)

เครื่องคอลโลยด์มิล [3] ลักษณะของเครื่องเป็นแพ่นหินสองแพ่นที่วางชิดกัน แพ่นหนึ่งอยู่กับที่ อีกแพ่นหนึ่งหมุนด้วยความเร็วสูง สารที่บดจะถูกส่งลอดผ่านทางระยะห่างระหว่างแพ่นทั้งสอง ทำให้สารที่เกาะกันอยู่แบบก้อน แตกออกจากกัน ลักษณะเครื่องแสดงในภาพที่ 6



ภาพที่ 6 เครื่องบดแบบคอลโลยด์มิล [7]

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Stern, H.J. [8] ได้กล่าวเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องบดมิลว่า ปริมาตรของน้ำกับสารเคมีที่จะบดให้ใส่พอดีกับลูกหิน และต้องเหลือช่องว่างอากาศไว้ภายใน โดยทั่วไปจะให้ปริมาตรห้องหินสารเคมี

และน้ำรวมกัน ประมาณสามในสี่ของปริมาตรความจุของหม้อ หากใส่สารเคมีมากเกินไป จะทำให้ความสามารถในการบดดันอย่าง

Blackley D.C. [9] ได้กล่าวเกี่ยวกับขนาดหม้อบดของเครื่องบดลิล อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการบด โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหม้อบด เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนที่ของลูกบดภายในหม้อ

พิกพ [10] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระยะเวลาที่จำเป็นของการผสมในถังผสม ที่มีการวนแบบไม่ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีการติดตาม โดยศึกษาทั้งสารรังสี และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ โดยใช้ถังผสมที่มีสัดส่วนตามมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 24 เซนติเมตร และมีน้ำบรรจุอยู่ 4 เซนติเมตร พบว่า ระบบการผสมที่มีเวลาในการผสมที่สั้นที่สุดมี 3 แบบ คือ

1. ถังผสมที่มีใบกวน 6 ใบแบบเปิด อยู่ที่ระยะความสูงเหนือก้นถัง 1/2 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง ความเร็วรอบในการกวน 400 รอบต่อนาที และมีแผ่นกัน
2. ถังผสมที่มีใบกวน 6 ใบแบบเปิด อยู่ที่ระยะความสูงเหนือก้นถัง 1/3 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง ความเร็วรอบในการกวน 400 รอบต่อนาที และมีแผ่นกัน
3. ถังผสมที่มีใบกวนแบบ 6 ใบแบบติดตั้งบนฐาน อยู่ที่ระยะความสูง 1/3 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง ความเร็วรอบ 400 รอบต่อนาที และมีแผ่นกัน

สมเกียรติ [11] ได้กล่าวว่า วัสดุที่เป็นกลุ่มก้อน จะอยู่ในสภาพที่เป็นผงหรือเม็ดเล็กลง ได้ต้องมีการดำเนินการลดขนาดลง หรือทำให้แตกตัวเป็นผงละเอียด วัตถุประสงค์ในการลดขนาด คือ

1. เพื่อให้ผลผลิตมีความละเอียดตามขนาด หรือระดับที่กำหนด
2. เพื่อการแยกส่วนประกอบ
3. เพื่อให้เกิดการการเจือปนหรือผสมของวัสดุ
4. เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของวัสดุของแข็ง เร่งรัดการทำให้แห้ง การละลาย การสกัด และการเกิดปฏิกิริยา เป็นต้น

ธีรยุทธ [12] ได้ศึกษาภาวะที่มีผลต่อการผสมในถังกวนแบบต่อเนื่อง ที่มีสัดส่วนมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20, 25 และ 30 เซนติเมตร ตามลำดับ มีน้ำบรรจุอยู่สูงเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในถังแต่ละใบ ทำการศึกษาภาวะที่มีผลต่อการผสมในถังกวนแบบต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่า


1. ชนิด และตำแหน่งของใบกวน ใบกวนแบบ 6 ใบติดบนฐานที่ตำแหน่งความสูงจากก้นถัง 1/3 ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของถัง ให้ค่าเวลาที่สารอยู่ภายในถัง และเวลาที่สารเป็นเนื้อเดียวกันสั้นที่สุด

2. ขนาดของถัง ที่ความเร็วของของในกวนสูง ถังใบใหญ่ให้เวลาที่สารเป็นเนื้อเดียวกันเร็ว กว่าถังใบเล็ก

3. ขนาดในกวนที่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานให้ค่าเวลาที่สารเป็นเนื้อเดียวกันเร็วกว่าในกวนมาตรฐาน

4. ทิศทางการหมุนของในกวนอีียง 45 องศา ในทิศที่ทำเกิดกระแสขึ้นไปที่ผิวน้ำของเหลว ให้ค่าเวลาที่ระบบเป็นเนื้อเดียวกันสั้นกว่าทิศทางตรงกันข้าม

สามารถ [13] ได้ศึกษา และพบว่าในกวนแบบ Propellers มีลักษณะบิดเฉียงเป็นมุม 45 องศา จัดว่าเป็นแบบในกวน ที่มีการไหลในแนวแกนที่เหมาะสมใช้เป็นในกวนความเร็วสูง สำหรับใช้ในการ กวนของเหลวที่มีค่าความหนืดต่ำ (ไม่เกิน 3 ปานาลวินาที หรือ 30,000 เซนติพอยส์) ในกวนแบบ Propellers มีขนาดเล็กจะใช้กับความเร็วปกติของมอเตอร์ไฟฟ้า คือ 1,150 หรือ 1,750 รอบต่อนาที ถ้า ในกวนแบบ propellers ขนาดใหญ่ขึ้น ความเร็วจะลดลงประมาณ 400 - 800 รอบต่อนาที ตัวอย่าง ของในกวนชนิดนี้ แสดงในภาพที่ 7



ภาพที่ 7 ในกวนแบบ Propellers


ชุมพูนุช [14] ได้ศึกษาวิจัยมุ่งเน้นผลของขนาดอนุภาคดิสเพอร์ชั่น ที่มีต่อกระบวนการผลิต และคุณภาพของถุงมือยางทางการแพทย์ ที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อทราบขนาดที่เหมาะสม ในการ นำไปใช้เตรียมน้ำยางผสมสารเคมี ในการผลิตถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวตาม มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน 1056-2540 โดยสารเคมีที่เป็นสารของแข็ง ไม่ละลายน้ำ ก่อนเติมในน้ำยางสำหรับ เตรียมน้ำยางผสมสารเคมี ต้องเตรียมให้อยู่ในรูปสารดิสเพอร์ชั่น เนื่องจากไม่เกิดของยางมีขนาดเล็ก และข่วนของอยู่ในน้ำ ถ้าเติมสารเคมีในรูปของแข็งจะไม่สามารถทำปฏิกิริยาได้ จึงต้องเตรียม สารเคมีให้อยู่ในรูปสารดิสเพอร์ชั่น โดยการใช้เครื่องบดมิลนด้วย ถุงมือยางที่ใช้ในงานวิจัยได้ผลิต ขึ้นเองตามสูตรที่กำหนด ตัวแปรที่ใช้ศึกษาคือ เวลาการบ่มน้ำยางผสมสารเคมี 4 5 6 และ 7 วัน ก่อน นำไปใช้ ถุงมือ และขนาดอนุภาคดิสเพอร์ชั่นของสารเคมีในระบบวัลภาไนซ์ เช่น Sulfur ดิสเพอร์ชั่น ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 4.69 3.78 2.60 และ 2.48 ไมโครเมตร ZDEC ดิสเพอร์ชั่น ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 1.25 1.19 0.85 และ 0.80 ไมโครเมตร นำถุงมือยางที่ได้ศึกษาองค์การคงรูปของน้ำยาง สมบัติด้านการดึง ยาง (ก่อนบ่มเร่ง และหลังบ่มเร่งที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22 ชั่วโมง) ลักษณะพื้นผิวของถุงมือ

พบว่าถุงมือยางที่ใช้น้ำยางทดสอบสารเคมีตามที่กำหนด และใช้ Sulfur ดิสเพอร์ชัน ขนาดอนุภาคเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.78 ไมโครเมตร ZDEC ดิสเพอร์ชัน ขนาดอนุภาคเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.3 ไมโครเมตร และ ZnO (WS) ดิสเพอร์ชัน ขนาดอนุภาคเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.25 ไมโครเมตร และบ่นน้ำยา ดังกล่าว 6-7 วัน ถุงมือยางตามเงื่อนไขนี้ มีสมบัติด้านการดึงยางอยู่ในเกณฑ์ตามข้อกำหนดของ นog. 1056-2540 และจากการศึกษาพบว่า ขนาดอนุภาคดิสเพอร์ชันของสารเคมีในระบบวัลค้านิชท์ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อลักษณะพื้นผิวของถุงมือยาง

ชนศิษฐ์ [15] ได้ออกแบบและสร้างเครื่องบดอลมิล สำหรับเตรียมดิสเพอร์ชัน พบว่าเครื่องบดอลมิล สามารถลดสารเคมีที่เป็นของแข็งไม่สามารถละลายนำได้ โดยทำให้อยู่ในรูปสารดิสเพอร์ชัน ใช้สำหรับทดสอบกับน้ำยา ส่วนประกอบของเครื่องบด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบส่งกำลัง และหม้อบด สำหรับระบบส่งกำลัง ประกอบด้วย เพลาส่งกำลังขนาด 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ชุดละ 2 เพลาจำนวน 6 ชุด ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังส่งไปยังหม้อบด หุ้มเพลาด้วยยางคำหนา 0.63 เซนติเมตร (1/4 นิ้ว) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 746 วัตต์ (1 แรงม้า) กำลัง สำหรับหม้อบดมี 2 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 เซนติเมตร (5 นิ้ว) และ 22.8 เซนติเมตร (9 นิ้ว) ลูกบดที่ใช้มี 3 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.15.5 และ 25 มิลลิเมตร การทดสอบการบด แบ่งออกเป็น 3 การทดสอบ การทดสอบที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพลูกบด ที่มีอัตราส่วนลูกบดในแต่ละขนาด ผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนลูกบดในการบดที่ดีที่สุดในการบด 24 ชั่วโมง คือ 1:2:1 (เล็ก:กลาง:ใหญ่) การทดสอบที่ 2 ทดสอบปริมาณสารที่สามารถบด ภายในหม้อบด ขนาด 12.7 เซนติเมตร (5 นิ้ว) ผลการทดสอบพบว่า ปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมคือ 63.35 เปอร์เซ็นต์ตามปริมาตรความจุของหม้อบด การทดสอบที่ 3 ทดสอบผลความแตกต่างระหว่างหม้อบดขนาด 12.7 เซนติเมตร (5 นิ้ว) และ 22.8 เซนติเมตร (9 นิ้ว) พบว่า หม้อบดทั้ง 2 ขนาดมีความสามารถในการบดไม่แตกต่างกัน

2.10 ทฤษฎีเพื่อการออกแบบ

2.10.1 การทำงานด้วยมอเตอร์ สามารถคำนวณขนาดของมอเตอร์ได้ โดยเริ่มจากหาค่าแรงกระทำที่ต้องมากับในกวน จากสมการที่ 2.1



ภาพที่ 8 แนวแรงที่กระทำกับในกวน

$$F = \gamma h A \quad \dots(2.1)$$

โดยที่

- F คือ แรงที่กระทำกับไบกวน (นิวตัน) ดังภาพที่ 13
 γ คือ น้ำหนักจำเพาะของสาร (นิวตันต่อลูกบาศก์เมตร)
 h คือ ระยะจากผิวน้ำถึงจุดศูนย์กลางมวลของพื้นที่ไบกวน (เมตร)
 A คือ พื้นที่หน้าตัดของไบกวน (ตารางเมตร)

และนำค่าแรงจากสมการที่ 1 มาหาค่าโน้ม恩ต์บิดจากสมการที่ 2.2

$$T = Fr \quad \dots(2.2)$$

โดยที่

- T คือ โน้ม恩ต์บิด (นิวตัน-เมตร)
 r คือ ระยะตั้งฉากจากแนวแรงถึงจุดหมุน (เมตร)

จากนั้นสามารถหากำลังของมอเตอร์ได้จากสมการที่ 2.3

$$P = T\omega \quad \dots(2.3)$$

โดยที่

- P คือ กำลังขับของมอเตอร์ (วัตต์)
 ω คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ (เรเดียนต่อวินาที)

2.10.4 การออกแบบเพลา

สมการของ Soderberg approach และทฤษฎีความเค้นเนื่องสูงสุด สามารถหาได้จากสมการที่ 2.5 และ 2.6 ได้ดังนี้

$$d_s = \left[\frac{32n_s}{\pi} \left\{ \left(\frac{T}{S_y} \right)^2 + \left(\frac{M}{S_e} \right)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \right]^{\frac{1}{3}} \quad \dots(2.5)$$

โดยที่

- d_s คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (เมตร)
 n_s คือ ค่าความปลอดภัย หรือ Safety factor
 M คือ โน้ม恩ต์ตัว (นิวตัน-เมตร)
 T คือ แรงบิด (นิวตัน-เมตร)

S_y คือ กำลังคลาก หรือ Yield Strength (เมกกะปascal)

S_e คือ ปัจจัยจำกัดความทนทานของชิ้นส่วนเครื่องกล (เมกกะปascal)

เมื่อ

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S_y \quad \dots(2.6)$$

โดยที่

k_a คือ ตัวประกอบผิวสัมผัสดู

k_b คือ ตัวประกอบขนาด

k_c คือ ตัวประกอบความไว้วางใจ

k_d คือ ตัวประกอบอุณหภูมิ

k_e คือ ตัวประกอบความเด่นหนาแน่น

k_f คือ ตัวประกอบอื่น ๆ

S_{ut} คือ ค่าความแข็งแรงต่อการดึง (จากตารางที่ ก.1) (เมกกะปascal)


S_e' คือ ปัจจัยจำกัดความทนทานของชิ้นทดสอบ (เมกกะปascal)

โดยที่

$$S_e' = \begin{cases} 0.504 S_{ut}, S_{ut} \leq 200 \text{ kpsi} (1,400 \text{ เมกกะปascal}) \\ 100 \text{ kpsi} (700 \text{ MPa}), S_{ut} > 200 \text{ kpsi} (1,400 \text{ เมกกะปascal}) \end{cases} \quad \dots(2.7)$$

ก. ตัวประกอบผิวสัมผัสดู (Surface factor, k_a)

ผิวของชิ้นงาน ทดสอบโดยการหมุนจะได้รับการขัดดอย่างปราณีต โดยการขัดครั้งสุดท้ายจะขัดตามแนวยาว เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนในทิศทางเส้นรอบวง แต่ชิ้นงานจริงจะไม่สามารถทำได้เหมือนชิ้นงานทดสอบ โดยตัวประกอบความเรียบผิว k_a หาได้จากภาพที่ 9



ภาพที่ 9 ปัจจัยเพื่อแก้ไขความไม่เรียบ [16]

ข. ตัวประกอบขนาดวัสดุ (Size factor, k_b)

ค่าความแข็งแรงไม่จำกัดครึ่งของงาน จะต้องถูกปรับด้วยตัวประกอบแก้ไขด้านขนาด ดังนี้

$$k_b = \begin{cases} 0.869 d^{-0.097}, & 0.3 < d < 10 \text{ มิลลิเมตร} \\ 1, & d \leq 8 \text{ มิลลิเมตร} \text{ หรือ } d \leq 0.3 \text{ มิลลิเมตร} \\ 1.189 d^{-0.097}, & 8 < d \leq 250 \text{ มิลลิเมตร} \end{cases} \dots(2.8)$$

โดยที่

d คือ เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร)

ค. ตัวประกอบความไว้วางใจ (Reliability factor, k_c)

นอกจากพิจารณาการใช้ค่าความปลอดภัย และอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่ออกแบบ สามารถเพิ่มค่าความเชื่อมั่นในส่วนความล้า โดยการวิเคราะห์เชิงสถิติกับผลจากการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 4 ซึ่งใช้ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 50 - 99.999999 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 4 ปัจจัยความไว้วางใจได้ [16]

Reliability	Standardized variable Z_r	Reliability Factor, k_c
0.5	0.000	1.000
0.9	1.288	0.897
0.95	1.645	0.868
0.99	2.326	0.814
0.999	3.090	0.753
0.999 9	3.719	0.702
0.999 99	4.265	0.659
0.999 999	4.753	0.620
0.999 999 9	5.199	0.584
0.999 999 99	5.612	0.551
0.999 999 999	5.997	0.520

ง. ตัวประกอบอุณหภูมิ (Temperature factor, k_d)

เมื่อมีการออกแบบชิ้นทดสอบที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง ต้องทำการทดสอบในห้องทดลอง ก่อนเสมอ เพราะอุณหภูมิที่สูงทำให้เกิดการเลื่อนตำแหน่งได้ง่าย ทำให้ความต้านทานต่อการล้าของ

วัสดุลดลง และทำให้เกิดปัญหาการครีป (Creep) เนื่องจากความเค้นคงที่ สามารถหาค่า k_d ได้จากสมการที่ 2.9

$$k_d = 1 \text{ เมื่อ } T \leq 350 \text{ องศาเซลเซียส} \\ \text{และ } 0.5 \text{ เมื่อ } 350 \text{ องศาเซลเซียส} < T \leq 500 \text{ องศาเซลเซียส} \quad \dots(2.9)$$

ก. ตัวประกอบความหนาแน่น (Stress concentration factor, k_e)

ชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล นักจะมีรู รอยบาก หรือความสมมาตรเสีย ซึ่งตำแหน่งที่ทำให้เกิดความเค้นสูงสุดนี้ เรียกว่า Stress riser บริเวณที่เกิดความเค้นสูงนี้ เรียกว่า ความเค้นหนาแน่น (Stress concentration)

ตัวประกอบความเค้นหนาแน่น หาได้จากสมการที่ 2.10

$$k_e = \frac{1}{K_f} \quad \dots(2.10)$$

ความว่องไวต่อร่อง (q) สามารถนิยามได้โดยใช้สมการที่ 2.11

$$q = \frac{(K_f - 1)}{(K_t - 1)} \quad \dots(2.11)$$

ดังนั้น


$$K_f = 1 + q(K_t - 1) \quad \dots(2.12)$$

โดยที่


K_f คือ ค่าหน่วยแรงหนาแน่นเนื่องจากความถาวร

K_t คือ ค่าหน่วยแรงหนาแน่นสติติก

q คือ ความไวต่อรอยเจาะ (Notch sensitivity) ซึ่งอ่านได้จากภาพที่ 10 และ 11



ภาพที่ 10 ความว่องไวต่อร่องของเหล็กและอลูมิเนียมภายใต้การตัด [16]



ภาพที่ 11 ลักษณะของเพลากลมมีบ่าภายในได้การดัด [16]

น. ตัวประกอบอื่น ๆ (Miscellaneous effect, k_p)


ตัวประกอบนี้ เป็นการเดือนผู้ออกแบบว่า ยังมีปัจจัยแวดล้อมอีกหลายประการ ที่มีผลต่อ ความแข็งแรงของชิ้นงาน

2.10.5 การเลือกใช้เบริ่ง

AFBMA (Anti-Friction Bearing Manufacturers Association) มีมาตรฐานเกี่ยวกับความสามารถรับแรงของเบริ่ง โดยไม่คำนึงถึงความเร็ว เรียกว่า ความสามารถในการรับแรงพื้นฐาน (Basic load rating) ความสามารถในการรับแรงพื้นฐาน C_R มีคำนิยามว่า เป็นความสามารถของเบริ่งที่รับแรงคงที่แนวรัศมี โดยหมุนแหวนวงในหนึ่งล้านครั้ง ค่าหนึ่งล้านรอบเลือกใช้เพื่อให้คำนวณง่าย

โรลลิ่งเบริ่ง (Rolling bearings) หมายถึง เบริ่งที่รับแรงโดยอาศัยชิ้นส่วนของเบริ่งที่มีลักษณะเป็นผิวสัมผัสแบบกลิ้ง (Rolling contact) แทนที่จะเป็นผิวสัมผัสแบบเลื่อน (Sliding contact) เนื่องจากเบริ่งชนิดนี้ มีค่าความเสียดทานน้อยมาก ประกอบด้วย วงแหวนเหล็กกล้า 2 วง ที่แยกออกจากกัน ด้วยลูกกลิ้งทรงกลม ลูกกลิ้งเหล่านี้รับแรงมาจากการแหวนวงหนึ่ง แล้วส่งแรงนี้ไปยังวงแหวนอีกวงหนึ่ง โดยการกลิ้งไปบนวงแหวน

เบริ่งต่าง ๆ ผลิตขึ้นมาเพื่อรับแรงในทิศทางแนวรัศมี แรงในทิศทางแกนยาวของเพลา (Trust) หรือแรงรวมระหว่างสองทิศทาง มีชื่อเรียกส่วนต่าง ๆ ของเบริ่งลูกกลิ้งกลม ได้แสดงไว้ในภาพที่ 12



ภาพที่ 12 ส่วนต่าง ๆ ของบล็อกแบร์ริง [17]

$$C_R = F \frac{\left[\left(\frac{L_D}{L_R} \right) \left(\frac{n_D}{n_R} \right) \left(\frac{1}{6.84} \right) \right]^a}{\left[\ln \left(\frac{1}{R} \right) \right]^{1.17a}} \quad \dots(2.13)$$

โดยที่

L_R, n_R គឺ 10^6 (រោប)

L_p คือ จำนวนชั่วโมงที่ใช้ออกแบบ (ชั่วโมง)

n_D คือ จำนวนรอบที่ใช้ในการออกแบบ (รอบต่อชั่วโมง)

F គីវ នៃការបង្កើតរឹងរែន (និវត្ថុ)

R กីវិវាងី


a คือ 3 สำหรับแบร์ริงกลม หรือ $10/3$ สำหรับแบร์ริงลูกกลิ้งตรง

การเลือกขนาดของเบริ่ง พิจารณาจากสมาคมผู้ผลิต โอลิ่งเบริ่ง วางแผนมาตรฐานกำหนดขนาด และหลักเกณฑ์ ที่จะใช้ในการเลือกเบริ่ง โดยวางแผนมาตรฐานการรับแรงและอัตราการใช้งานเอาไว้ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกใช้ได้สะดวก ตัวแปรสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการออกแบบ คือ ความเสียดทานในเบริ่ง ในการทำงานจริงความเสียดทานมีความสำคัญน้อยมาก แต่ในทางทฤษฎีสามารถทำกำลังงานที่สูงเสียไปกับความเสียดทานได้

3. วิธีการทดลอง

3.1 การออกแบบและสร้างเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล


การออกแบบและสร้างเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล ส่วนที่ต้องมีการสัมผัสด้วยสารเคมี ไม่ว่าจะเป็น ถังกวัน ใบกวัน เพลา และฝาปิด ถูกออกแบบให้远离สารเคมี เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและความ แข็งแรง สำหรับส่วนที่ไม่ได้สัมผัสด้วยสารเคมี เช่น โครงสร้างเครื่อง ที่ยก แผ่นรองมอเตอร์ ออกแบบ ให้远离เหล็กกล้า เพื่อลดต้นทุนในการสร้างเครื่อง ลักษณะของเครื่องแสดงในภาพที่ 13 สำหรับ รายละเอียดส่วนประกอบของเครื่อง มีดังนี้



ภาพที่ 13 ภาพวาดเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

3.1.1 การออกแบบโครงสร้างเครื่อง


โครงสร้างเครื่อง ได้ออกแบบให้มีความกว้าง ความยาวและความสูง ที่เหมาะสม สำหรับติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ มอเตอร์ เพลา แบร์จ ชุดอุปกรณ์สำหรับยกถังกวัน โดยออกแบบให้ ฐานมีขนาด 400×400 มิลลิเมตร (15.75×15.75 นิ้ว) สูง 800 มิลลิเมตร (31.50 นิ้ว) โดยใช้เหล็กกล่อง ขนาด 50×50 มิลลิเมตร (1.97×1.97 นิ้ว) หนา 6.4 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) และเหล็กแผ่นหนา 6.4 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) ความสูงของเครื่องออกแบบตามขนาดของถังกวัน และระยะใบกวันถัง ใช้เหล็กกล้าทำโครงสร้าง เนื่องจาก ไม่มีการสัมผัสด้วยสารเคมีและน้ำ จึงไม่จำเป็นต้องใช้สแตนเลส และเป็นการลดต้นทุนในการสร้างเครื่อง เพราะเหล็กมีราคาถูกกว่าสแตนเลส ลักษณะของโครงสร้าง เครื่อง แสดงในภาพที่ 14



ภาพที่ 14 โครงสร้างเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

3.1.2 การออกแบบชุดอุปกรณ์สำหรับยกมอเตอร์


ชุดยกอุปกรณ์สำหรับยกมอเตอร์ ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายถังกวานออกจากเครื่อง ไม่ว่า จะเป็นการนำออกของสารทึบด หรือเทสารที่ได้จากการบด โดยระบบจะเท่ากับระบบที่ปลายด้านล่างของใบกวานพื้นจากปากถังกวาน หลักในการยก คือ สามารถยกชุดอุปกรณ์ได้ในแนวตั้ง เนื่องจากเมื่อออกแรงที่ยกในแนวตั้ง ปลอกที่สวมอยู่กับแกนสำหรับเคลื่อนที่ ก็จะเลื่อนขึ้น ตัวปลอกจะมีเกลไกที่เชื่อมต่อกับคานของที่ยกเป็นช่องยาวย ทำให้การยกสามารถเคลื่อนในแนวตั้งได้ ชุดอุปกรณ์ยก มีลักษณะแสดงดังภาพที่ 15



ภาพที่ 15 ชุดอุปกรณ์สำหรับยกเปิดฝาเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

3.1.3 การออกแบบระบบรองรับและส่งกำลังไปยังถังน้ำ


การออกแบบระบบรองรับและส่งกำลังไปยังถังน้ำ ใช้เพลาขนาด 18 มิลลิเมตร (0.71 นิ้ว) 2 อัน วางขนานกัน ห่างกันเป็นระยะ 6 มิลลิเมตร หน้าที่ของเพลา คือ รับกำลังงานจากมอเตอร์ เพื่อส่งไปยังชุดใบกลาน สำหรับการติดตั้งใบกลาน หลักการทำงาน คือ เพลาอันที่ 1 ส่งกำลังไปยังเพลาอันที่ 2 ด้วยเฟืองที่มีขนาดเท่ากัน ทำให้เพลา 2 อันหมุนด้วยความเร็วเท่ากัน ในทิศทางเดียวกัน และตัวเพลาจะถูกยึดไม่ให้มีการแกว่งด้วยแบริ่ง 2 อันต่อเพลา 1 อัน ซึ่งเพลาในส่วนนี้ไม่มีการสัมผัสกับสารเคมี เนื่องจากต้องนำเพลากลวง ซึ่งเป็นชุดของในความมาต่ออีกขั้นหนึ่ง ดังนั้นเพลาในส่วนนี้จึงทำด้วยเหล็ก ลักษณะของระบบรองรับและส่งกำลังได้แสดงไว้ดังภาพที่ 16



ภาพที่ 16 ระบบรองรับและส่งกำลัง

3.1.4 การออกแบบระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลังที่ใช้กับเครื่องดิสเพอร์ชั่น มีมอเตอร์กระแสสลับขนาด 0.5 แรงม้า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 150 มิลลิเมตร (5.90 นิ้ว) ความยาว 210 มิลลิเมตร(8.27 นิ้ว) ทำหน้าที่ เป็นระบบส่งกำลังไปยังเพลาส่งกำลัง เพื่อส่งกำลังต่อไปยังใบกลาน สำหรับการยึดเพลาจากมอเตอร์ให้ติดกับเพลาส่งกำลัง และการยึดเพลาส่งกำลังกับใบกลาน ออกแบบให้ใช้ปีกเพลากลวง และทำสลักยึด เป็นการทำให้เพลาจากมอเตอร์ยึดติดกับเพลาส่งกำลัง วิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุด ลักษณะของการยึดเพลาจากมอเตอร์ให้ติดกับเพลาส่งกำลัง แสดงไว้ในภาพที่ 17



ภาพที่ 17 ระบบส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังเพลาส่งกำลัง

3.1.5 การออกแบบดังนด

ดังนด เป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวบรรจุสารเคมีขยะทำการบด ดังนั้นจึงต้องมีความแข็งแรง และทนต่อการกัดกร่อน วัสดุที่ใช้ทำถังกวน คือ สแตนเลส ถังกวนสำหรับโครงการนี้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 140 มิลลิเมตร (5.51 นิว) มีความสูงเท่ากับ 180 มิลลิเมตร (7.10 นิว) และหนาเท่ากับ 3 มิลลิเมตร (0.12 นิว)


3.1.6 การออกแบบประเภทของใบกวน

จากการศึกษาพบว่า ใบกวนแบบ Propellers มีลักษณะการบิดเบี้ยง 45 องศาเป็นลักษณะใบกวนที่ทำให้สารเป็นเนื้อเดียวกันในเวลาสั้นที่สุด และเป็นใบกวนที่เหมาะสมสำหรับใช้กับสารที่มีความหนืดไม่เกิน 30,000 เชนดิพอยส์ นอกจานนี้ยังเป็นใบกวนที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นใบกวนความเร็วสูง คือ 1,150 หรือ 1,750 รอบต่อนาที

3.2 การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

การทดสอบคุณสมบัติและเก็บข้อมูลพื้นฐานเชิงวิศวกรรม ทำการทดสอบและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิลต้นแบบ จากผลของตัวแปรดังต่อไปนี้

1. การปรับเปลี่ยนลักษณะของใบกวนแบบต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 18
2. ทดสอบความเร็วรอบของมอเตอร์ เปิดเครื่องใช้งานอย่างต่อเนื่อง ขนาดส่วนต่าง ๆ ของเครื่อง



ภาพที่ 18 ลักษณะของในกระบวนการแบบต่าง ๆ

- (ก) ในกระบวนการแบบ 3 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ (ข) ในกระบวนการแบบ 3 ชั้น ๆ ละ 4 ใบ
 (ค) ในกระบวนการแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ (ง) ในกระบวนการแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 4 ใบ

3.3 ศึกษาขนาดอนุภาคสารดีสเพอร์ชั่น ที่บดสารด้วยในกระบวนการแบบต่าง ๆ

การทดสอบการเปรียบเทียบบดสารด้วยในกระบวนการลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ทราบลักษณะในกระบวนการ ที่ทำให้สารที่ได้หลังการบดมีลักษณะเหมาะสมที่สุด คือ มีขนาดอนุภาคเล็กที่สุด จากการทดสอบเลือกใช้สารกำมะถัน 50 เปอร์เซ็นต์ดีสเพอร์ชั่น มีส่วนประกอบของสาร ดังนี้ กำมะถัน 650 กรัม น้ำ 624 กรัม วัลathamอล 13 กรัม และเบนโทไนท์ 13 กรัม มวลรวมของสารทั้งหมดเท่ากับ 1,300 กรัม คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรความจุของถัง

ตารางที่ 5 สูตรสารเคมีที่ใช้ทดสอบ

ส่วนประกอบ	เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก)	ปริมาณที่ใช้ (กรัม)
กำมะถัน (Sulfur)	50	650
น้ำ	48	624
วัลathamอล (Vultamol)	1	13
เบนโทไนท์ (Bentonite clay)	1	13
รวม	100	1,300

วิธีการทดลองโดยสังเขปมีดังนี้

- 1) ประกอบชุดในกระบวนการแบบ 3 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ เข้ากับเครื่องบดสารเคมี
- 2) เตรียมสารเคมีตามข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 5 ใส่ลงไปในถังกวน
- 3) นำถังกวนที่มีสารเคมีประกอบเข้าที่ตัวเครื่องบดเพื่อรอทำการบด
- 4) เปิดสวิตช์เพื่อให้เครื่องบดทำงาน

5) สุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปวัดขนาดอนุภาคสาร ในการสุ่มตัวอย่างทำที่ 1 3 และ 5 ชั่วโมง บันทึกผลการทดสอบ

- 6) นำสารที่ได้หลังการบดไปวัดความหนืด บันทึกผลการทดสอบ
- 7) เปลี่ยนชุดในกรณีเป็นแบบ 3 ชั้น ๆ ละ 4 ใบ และทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 อีกครั้ง
- 8) เปลี่ยนชุดในกรณีเป็นแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ และทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 อีกครั้ง
- 9) เปลี่ยนชุดในกรณีเป็นแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 4 ใบ และทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 อีกครั้ง
- 10) นำข้อมูลจากการทดสอบจากในกรณีทั้ง 4 แบบมาปรีบเทียบ และวิเคราะห์ผล

3.4 ตีกษามาขนาดอนุภาคสารดิสเพอร์ชั่น ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ของถังบดในเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

การทดสอบ ทำเพื่อทดสอบความเหมาะสมของสารเคมีอื่น ที่บดด้วยในกรณีเป็น 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ และทดสอบความสม่ำเสมอในการกระจายตัวของสาร สารที่ใช้ในการทดสอบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) ใส่ลงไปในยาง เพื่อลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีราคาถูก สร้างประโยชน์ของสาร มีดังนี้ แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) 650 กรัม น้ำ 624 กรัม วัลทามอล (Vultamol) 13 กรัม และเบนโทไนท์ (Bentonite clay) 13 กรัม ใช้ในกรณีที่ดีที่สุด จากการทดลองที่ 3.3 ที่ความเร็วของมอเตอร์เท่ากับ 1,450 รอบต่อนาที และในการทดสอบจะสุ่มตัวอย่างสาร 10 ตำแหน่ง ทุก 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 5 ชั่วโมง

ตารางที่ 6 สูตรสารเคมีที่ใช้ทดสอบ


ส่วนประกอบ	เบอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	ปริมาณที่ใช้ (กรัม)
แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3)	50	650
น้ำ	48	624
วัลทามอล (Vultamol)	1	13
เบนโทไนท์ (Bentonite clay)	1	13
รวม	100	1,300

วิธีการทดลองโดยสังเขปมีดังนี้

- 1) ประกอบชุดในกรณีเป็น 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ เท้ากับเครื่องบดสารเคมี
- 2) เตรียมสารเคมีตามข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 6 ใส่ลงไปในถังกวน
- 3) นำถังกวนที่มีสารเคมีประกอบเข้าที่ตัวเครื่องบดเพื่อรอทำการบด
- 4) เปิดสวิตช์เพื่อให้เครื่องบดทำงาน

5) สุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปวัดขนาดอนุภาคสาร โดยในการสุ่มตัวอย่างจะทำทุก 1 ชั่วโมงจนครบ 5 ชั่วโมง การสุ่มตัวอย่างจะสุ่ม 10 จุดภายในถัง คือ บริเวณผิวน้ำ 5 จุด และ ก้นถัง 5 จุด และจุดต่าง ๆ ได้แสดงไว้ในภาพที่ 19 บันทึกผล

6) นำข้อมูลจากการทดสอบมาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ผล



ภาพที่ 19 ตำแหน่งต่าง ๆ ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจสอบการกระจายตัว

3.5 ศึกษาขนาดอนุภาคของสารเคมีชนิดต่างๆที่บดด้วยเครื่องดิสเพอชั่นเมล และเครื่องบดอลมิล

เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการบดเมื่อเปลี่ยนสารเคมี โดยนำผลสุดท้ายที่ได้เปรียบเทียบกับการบดสารเคมี 5 ชั่วโมง ด้วยเครื่องบดสารเคมีแบบอลมิล และทดสอบกับเครื่องบดสารเคมีแบบดิสเพอร์ชั่นเมล จะใช้ในการที่ดีที่สุดจากการทดลอง 3.3 (ทำให้สารที่ได้หลังการกรอง ความเหมือนสมที่จะใส่ไปในน้ำยา) ที่ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ทำการบดสารแคลเซียมคาร์บอเนต กำมะถัน ZnO ZDEC และ Lowinix CPL ที่ยัตราช่วงเดียวกัน การบดใช้เวลา 5 ชั่วโมง วัดขนาดอนุภาคและความหนืด นำผลที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบกับการสารเคมีที่ได้จากเครื่องบดแบบอลมิล ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 5 การทดสอบ คือ

1. การทดสอบกับแคลเซียมคาร์บอเนต 50% (ทำหน้าที่เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ) โดยใช้ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) 650 กรัม น้ำ 624 กรัม Bentonite clay 13 กรัม และ Vultamol 13 กรัม

2. การทดสอบกับกำมะถัน 50% (ทำหน้าที่เป็นสารวัลคานอี้ในยางธรรมชาติ) โดยใช้ปริมาณกำมะถัน 650 กรัม น้ำ 624 กรัม Bentonite clay 13 กรัม และ Vultamol 13 กรัม

3. การทดสอบกับ ZnO 50% (ทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้นในยางธรรมชาติ) โดยใช้ปริมาณกำมะถัน 650 กรัม น้ำ 624 กรัม Bentonite clay 13 กรัม และ Vultamol 13 กรัม

4. การทดสอบกับสาร ZDEC 50% (ทำหน้าที่เป็นสารตัวเร่งในยางธรรมชาติ) โดยใช้ปริมาณสาร ZDEC 650 กรัม น้ำ 624 กรัม Bentonite clay 13 กรัม และ Vultamol 13 กรัม

5. การทดสอบกับสาร Lowinox CPL 50% (ทำหน้าที่เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพในยางธรรมชาติ) โดยใช้ปริมาณสาร Lowinox CPL 650 กรัม น้ำ 624 กรัม Valtamal 26 กรัม วิธีการทดลองโดยสังเขป มีดังนี้

- 1) ประกอบชุดในรูปแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ เข้ากับเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล
- 2) เตรียมสารเคมีโดยมีใช้ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) 650 กรัม น้ำ 624 กรัม Bentonite clay 13 กรัม และ Vultamol 13 กรัม ใส่ลงไปในถังกว้าง
- 3) นำถังกว้างที่มีสารเคมีประกอบเข้าที่ตัวเครื่องบดเพื่อรอทำการบด
- 4) เปิดสวิตช์เพื่อให้เครื่องบดทำงาน (บดด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิลเป็นเวลา 5 ชั่วโมง บดด้วยเครื่องบดอลมิล เป็นเวลา 5 ชั่วโมง)
- 5) สูบตัวอย่างเพื่อนำไปวัดขนาดอนุภาค โดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ (Compound microscope) พร้อมทั้งบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล
- 6) นำสารที่ได้หลังการบดไปวัดค่าความหนืดและบันทึกผลการทดสอบ
- 7) เปลี่ยนสารเคมีเป็นกำมะถัน 50% และทำการบดตามขั้นตอนที่ 2) ถึง 6) อีกครั้ง
- 8) เปลี่ยนสารเคมีเป็น ZnO 50% และทำการบดตามขั้นตอนที่ 2) ถึง 6) อีกครั้ง
- 9) เปลี่ยนสารเคมีเป็น ZDEC 50% และทำการบดตามขั้นตอนที่ 2) ถึง 6) อีกครั้ง
- 10) เปลี่ยนสารเคมีเป็น CPL 50% และทำการบดตามขั้นตอนที่ 2) ถึง 6) อีกครั้ง
- 12) นำข้อมูลจากการทดสอบจากการบดสารเคมีทั้ง 5 ชนิดมาเปรียบเทียบกับสารเคมีชนิดเดียวกันที่บดด้วยเครื่องบดสารเคมีแบบบดอลมิล และวิเคราะห์ผล

3.6 การเปรียบเทียบลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากการนำสารเคมีที่ได้จากการบดด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีข่ายตามห้องคลาด

การทดสอบนี้ เป็นการนำสารเคมีที่ได้จากการบดด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มาทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำ คือ ลูกโป่ง นำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดสอบ นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับลูกโป่งที่ขายตามห้องคลาด โดยแบ่งการทดสอบย่อยออกเป็น 2 การทดสอบ ดังนี้

1. การทดสอบสมบัติน้ำยางคอมปาร์ต์ โดยมีการทดสอบคือ
 - การทดสอบหาค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดในยาง (TSC; Total Solid Content)
 - การทดสอบคลอร์ฟอร์ม
2. การทดสอบผลิตภัณฑ์ลูกโป่ง โดยมีการทดสอบคือ
 - การทดสอบค่าเบปอร์เซ็นต์การร้าวของลูกโป่ง ความหนาของลูกโป่ง อัตราการขยายตัวของลูกโป่ง
 - ทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง การยึดเกาะยางขาด และค่าโมดูลัส

วิธีการทดสอบโดยสังเขป มีดังนี้

1) ทำการบ่มน้ำยางที่ใช้ในการทำลูกโป่ง โดยมีส่วนผสมดังตารางที่ 7 โดยใช้น้ำยางขันผสมกับสารเคมีที่ได้จากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

ตารางที่ 7 แสดงส่วนผสมและปริมาณของสารเคมีในการทำลูกโป่ง

ส่วนผสม	น้ำหนักแห้ง (กรัม)	น้ำหนักเปียก (กรัม)	น้ำหนักที่ใช้จริง (กรัม)
น้ำยาง 60%	100.0	166.7	1166.9
สารละลายสบู่โพแทสเซียมโอลีอิอต 20%	0.4	2.0	14.0
สารละลายโพแทสเซียมไสตรอกไซด์ 10%	0.2	2.0	14.0
กำมะถัน 50% ดิสเพอร์ชั่น	1.0	2.0	14.0
ZDEC 50% ดิสเพอร์ชั่น	1.0	2.0	14.0
ZnO 50% ดิสเพอร์ชั่น	1.0	2.0	14.0
Lowinox CPL 50% ดิสเพอร์ชั่น	1.0	2.0	14.0
น้ำมันพาราฟิน 50% อิมัลชั่น	4.0	8.0	56.0
น้ำ	-	-	500.0
รวม	108.6	186.7	1,806.9

2) นำน้ำยางที่ได้ใส่ในถังกวนและบ่มไว้เป็นเวลา 3 วัน

- ทดสอบคลอโรฟอร์ม
- ทดสอบหาค่าปริมาณของแข็งทั้งหมดในยาง (TSC; Total Solid Content)

3) เตรียมสารช่วยในการจับตัว (Coagulant) โดยมีส่วนผสมดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงส่วนผสมและปริมาณของสารเคมีช่วยในการจับตัว (Coagulant)

ส่วนผสม	น้ำหนักแห้ง (กรัม)	น้ำหนักเปียก (กรัม)
แคลเซียมคลอไรด์	20	400
เอทานอล	60	1200
แคลเซียมคาร์บอนेट 50% ดิสเพอร์ชั่น	10	400
แคลเซียมไนเตรท	10	200
รวม	100	2,200

- 4) ทำความสะอาดแม่พิมพ์ลูกโป่ง และนำໄไปอบให้แห้ง
- 5) นำแม่พิมพ์ที่อบแห้งแล้วจุ่มลงในสารช่วยในการจับตัว (Coagulant) และยกขึ้นช้า ๆ
- 6) หมุนแม่พิมพ์เพื่อให้สารช่วยในการจับตัว (Coagulant) กระจายตัวทั่วทั้งแบบ และไม่จับตัวกันเป็นหยด
- 7) นำแม่พิมพ์ที่จุ่มสารช่วยในการจับตัวขึ้ตู้อบโดยอบจนหมด
- 8) นำแม่พิมพ์ที่อบแล้วมาทำการจุ่มลงในน้ำยาที่เตรียมไว้ข้างต้น โดยในการจุ่มจะค่อย ๆ จุ่มอย่างช้า ๆ
- 9) จุ่มแม่พิมพ์ไว้ในน้ำยาที่เตรียมไว้ 30 วินาที และค่อย ๆ ยกแม่พิมพ์ขึ้นช้า ๆ
- 10) หมุนแม่พิมพ์เพื่อให้น้ำยาที่จุ่มลงไม่จับตัวกันเป็นหยดที่ปลายแม่พิมพ์
- 11) นำแม่พิมพ์ที่จุ่มน้ำยาลงแล้วขึ้ตู้อบ โดยในการอบจะใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที
- 12) น้ำยาที่อบลูกโป่ง และนำໄไปเข้าตู้อบอีกครั้ง
- 13) เมื่อลูกโป่งแห้ง นำลูกโป่งออกมาน้ำหนึ่งน้ำเพื่อล้างสารเคมีให้สะอาดและนำไปอบให้แห้งอีกครั้ง เป็นเวลา 15 นาที
- 14) เมื่อลูกโป่งแห้งแล้ว นำออกจากเตาอบ และนำไปฝังท่าแม่พิมพ์ให้ทั่ว
- 15) แกะลูกโป่งที่แห้งแล้วออกจากแม่พิมพ์
- 16) แบ่งลูกโป่งที่ได้ออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อทำการทดสอบต่อไป
- 17) นำลูกโป่งกลุ่มที่ 1 ไปทดสอบค่าเบอร์เซนต์การรั่วของลูกโป่งด้วยน้ำ บันทึกผล
- 18) นำลูกโป่งกลุ่มที่ 2 ไปทดสอบความหนาของลูกโป่ง บันทึกผล
- 19) นำลูกโป่งกลุ่มที่ 3 ไปทดสอบอัตราการขยายตัวของลูกโป่ง บันทึกผล
- 20) นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์

3.7 วิธีทดสอบ

3.7.1 วิธีการวัดขนาดอนุภาคของสาร

การวัดขนาดอนุภาคสารที่ได้จากการบด เป็นวิธีการที่ทำให้ทราบถึงความเหมาะสมของสาร ที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกต่อหนึ่ง เนื่องจากสารเคมีที่จะใช้กับน้ำยาที่มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับขนาดอนุภาคของสาร แต่ไม่ควรเกิน 5 ไมครอน (ยาที่มีขนาดอนุภาคประมาณ 1.2 ไมครอน) โดยมีการสุ่มตัวอย่างสารที่ได้จากการบด และนำมาวัดขนาด สำหรับโครงงานนี้ใช้กล้องจุลทรรศน์ (Compound microscope) และขั้นตอนการวัดขนาดอนุภาคของสาร ต้องทำการเตรียมกล้องจุลทรรศน์ก่อนโดยมีวิธีดังนี้

- 1) วาง Stage micrometer บนแท่นวางสไลด์
- 2) หมุนเลนส์ตาที่มี Ocular micrometer ให้ขนานกับ Stage micrometer เลื่อนจนเส้นใน Micrometer ทั้งสองทับกัน สำหรับโครงงานนี้ใช้กำลังขยายของเลนส์วัตตุ 40 เท่า
 - 3) นับว่า 1 จีดของ Ocular micrometer เท่ากับกี่จีดบน Stage micrometer จะทราบได้ว่า 1 จีดของ Ocular micrometer เท่ากับกี่มิลลิเมตร (1 ช่องบน Stage micrometer เท่ากับ 0.01 มิลลิเมตร) สำหรับโครงงานนี้ คำนวนได้ว่า 1 ช่องของ Ocular micrometer เท่ากับ 2.5 ไมครอน
 - 4) เมื่อทราบแล้วว่า 1 ช่องของ Ocular micrometer เท่ากับกี่มิลลิเมตรแล้ว ให้นำ Stage micrometer ออกจากแท่นวางสไลด์
 - 5) นำสไลด์ของสารที่ต้องการวัดขนาดไปวางไว้บนแท่นวางสไลด์ ปรับให้ภาพชัดเจน
 - 6) บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล
 - 7) นำภาพที่ได้มาขนาดด้วยโปรแกรม Auto cad 2004
- การวัดขนาดอนุภาค เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ให้ทำการเตรียมสไลด์ 3 ลิ่ดต่อ 1 สาร ตัวอย่างและการบันทึกภาพมีการบันทึกภาพอนุภาคหลาย ๆ ชุดบนสไลด์ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ปะปนกันและนำขนาดอนุภาคที่ได้มาทำการหาค่าเฉลี่ย โดยการเตรียมสไลด์ที่นำมาขนาดมีวิธีการดังนี้
 - 1) ละลายสารที่ได้จากการบดในน้ำ เพื่อให้ความเข้มข้นลดลง
 - 2) หยดสารที่ละลายน้ำแล้วลงบนสไลด์ที่ทำการเตรียมไว้
 - 3) หยดเมททาลีนบลูลงบนหยดสาร เพื่อเป็นการย้อมสีอนุภาค ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ การใช้เมททาลีนบลูในการย้อมสีอนุภาคสารเนื่องจากสารที่ใช้ในโครงงานนี้เป็นสารที่ไม่มีประจุ
 - 4) ทิ้งไว้เป็นเวลา 1-2 นาที
 - 5) ล้างด้วยน้ำสะอาด ซับน้ำบริเวณรอบ ๆ หยดสาร
 - 6) ปิดตำแหน่งหยดสารด้วยกระปกปิดสไลด์

3.7.2 วิธีการวัดความหนืด

การวัดความหนืดของน้ำยา เป็นสมบัติหนึ่งทางกายภาพ ที่น้อยกว่าตัวแปรหลายอย่าง อาจแตกต่างกัน เนื่องจากแหล่งกำเนิดน้ำยาและชุดที่นำมาทำการไล่แอลูมิเนียมไปในน้ำยา ทำให้ค่าความหนืดของน้ำยาลดลง ผลกระทบความเข้มข้นของน้ำยาที่มีผลต่อความหนืด แสดงในตารางที่ 9 ล้วนการเพิ่มอุณหภูมิทำให้ความหนืดของน้ำยาลดลง ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 9 ผลของความเข้มข้นของน้ำยาที่มีผลต่อความหนืด [3]

เปอร์เซ็นต์ D.R.C.	ความหนืด (เซนติพอยส์)
34-36	5.4
42-44	9.8
56.6	27.7
58.6	38.1
60.4	45.1
62.9	57.5

ตารางที่ 10 ผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อความหนืดของน้ำยา [3]

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)	ความหนืดของน้ำยาขั้น 60 เปอร์เซ็นต์ สัมพัทธ์ เทียบกับน้ำ เท่ากับ 100
16	518
30	455
50	272
70	209

การหาความหนืดของน้ำยา สามารถหาโดยใช้เครื่องมือ Brookfield ประกอบด้วยเท่ง ทรงกระบอก หรือจานหมุนในของเหลว และวัดแรงบิดที่จำเป็นต้องใช้ที่จะเอาชนะความหนืดของของเหลวที่ต้านการหมุน

การวัดค่าความหนืด เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้สามารถสรุปได้ว่า สารที่จะนำไปผสมกับน้ำยา เพื่อเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของยาที่มีความเหมาะสม สารที่จะผสมลงในน้ำยาที่ต้องมีค่าความหนืดที่ใกล้เคียงกับความหนืดของน้ำยา โดยความหนืดของน้ำยาเท่ากับ 45.1 เซนติพอยส์ และในการวัดความหนืดสำหรับโครงงานนี้ ใช้เครื่องวัดความหนืดยี่ห้อ Brookfield รุ่น LVDV-III Ultra

วิธีการทดสอบโดยสังเขป มีดังนี้

1) เลือก Spindle ที่ต้องการมาติดกับเครื่องทรงแกนล่าง โดยให้มือหนึ่งจับแกนล่างของเครื่อง เอาไว้ ส่วนอีกมือหนึ่งจับ Spindle และหมุนเข้าไป เนื่องจากเกลียวเป็นเกลียวที่เล็ก และละเอียดมาก ต้องหมุนเข้าอ่อนย่างระมัดระวัง อย่าให้อึด

2) นำ Spindle จุ่มลงในของเหลว จนระดับของของเหลวอยู่ต่ำกว่าตัวของแกน Spindle มากระแทกกับภาชนะและมีchanนี้แกนจะอิสระหายได้

- 3) ปรับให้เครื่องวัดความหนืดอยู่ในแนวระดับ โดยให้ดูลูกนำ ด้านบนเครื่อง
- 4) ทำการปรับนาฬิกา (Calibrate)
- 5) เลื่อนตัวเครื่องลงให้ Spindle จมลงในสารที่ต้องการวัดความหนืด
- 6) เลือกความเร็วรอบในการวัด
- 7) เดินเครื่อง อ่านค่าความหนืด และบันทึกผล

3.7.3 วิธีการทดสอบคลอร์ฟอร์ม

วิธีการทดสอบคลอร์ฟอร์มโดยมีขั้นตอน ดังนี้

- 1) การนำน้ำยาลงทึบสองตัวอย่างที่บ่อมแล้วปริมาณ 10 มิลลิลิตร มาผสมกับคลอร์ฟอร์ม
- 2) ผสมกันจนน้ำยาลงขับตัวกัน
- 3) สังเกตลักษณะของยาง และจัดเกรดก่อนยางดังนี้
 - หมายเลข 1 ก่อนยางเหนียว เมื่อยืดออกเป็นไข่
 - หมายเลข 2 ก่อนยางติดกันน้อย ยืดออกน้อยเมื่อยืด
 - หมายเลข 3 ก่อนยางไม่เหนียว ขาดออกจากกันได้จ่าย
 - หมายเลข 4 ก่อนยางเป็นผงร่วน

3.7.4 การหา TSC ของน้ำยาขัน

นำงานแก้วหรืองานโลหะที่มีฝาปิด มาชั่งพร้อมฝา ให้ลักษณะคลูกต้องถึง 0.1 มิลลิกรัม แล้วเทน้ำยาลงขันตัวอย่างลงไปประมาณ $2.5 \pm 0.5 \text{ กรัม}$ (รีบันหนักแน่นอน) ขณะที่ชั่งให้ทำการปิดฝางานแก้ว เปิดฝาที่ปิดออก เอียงงานไปมาเพื่อให้น้ำยาลงกระชาญทั่วงาน (ในการนี้อาจเติมน้ำกลั่น 1 ลูกน้ำศัก เช่นติเมตร ลงไปในน้ำยา ช่วยให้น้ำยาลงกระชาญกว้างขึ้น) นำงานที่เปิดฝานี้ไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ $100 \pm 2 \text{ องศาเซลเซียส}$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (หรือจนเห็นยางใส ไม่มีสีขาวบุ่นอยู่) เอาออกจากเตา ปิดฝาไว้ตามเดิม ทำให้เย็นจนถึงอุณหภูมิห้องในเดสเซนเตอร์ ชั่ง นำไปอบซ้ำเป็นเวลา 15 นาที ทำให้เย็นและชั่ง ผลต่างของน้ำหนักครั้งหลังและครั้งก่อนควรแตกต่างไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ถ้าแตกต่างกันต้องนำไปอบและชั่งซ้ำอีก

การคำนวณผลการทดสอบ

ปริมาณร้อยละของ TSC ของน้ำยาางคำนวณดังนี้

$$TSC, \% = \left[\frac{(C - A)}{(B - A)} \right] \times 100 \quad \dots(2.4)$$

โดยที่

- A = น้ำหนักของงานพร้อมฝา
- B = น้ำหนักของงานพร้อมฝา กับน้ำยาาง
- C = น้ำหนักของงานพร้อมฝา กับน้ำยาางที่แห้งแล้ว

ให้ทำ 3 ตัวอย่าง ต่อน้ำยาาง 1 ชุด และผลที่แตกต่างกันของข้อมูลในชุดเดียวกัน ไม่ควรเกิน 0.15 เปอร์เซ็นต์ คือเฉลี่ยของปริมาณทั้งสองค่าให้ถือเป็นผลที่ได้จากการทดสอบ

3.7.5 การวัดความหนาโดยใช้ไมโครมิเตอร์

การวัดความหนาโดยใช้ไมโครมิเตอร์ (Thickness) ทำให้ทราบความหนาของผลิตภัณฑ์ลูกโป่ง โดยการทดสอบนำผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีส่วนผสมสารดิสเพอร์ชันที่ได้จากการบด โดยใช้เครื่องดิสเพอร์ชันมิล เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีข่ายตามห้องตลาด โดยสุ่มผลิตภัณฑ์ลูกโป่งทั้งสองแหล่งมาอย่างละ 10 ลูก จากนั้นนำมาวัด โดยไมโครมิเตอร์ (Thickness) โดยทำ 3 ตำแหน่ง บันทึกผล

3.7.6 การทดสอบการรั่ว

การทดสอบเบอร์เซ็นต์การรั่วของผลิตภัณฑ์ลูกโป่ง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยการทดสอบนี้ นำผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีส่วนผสมสารดิสเพอร์ชันที่ได้จากการบด โดยใช้เครื่องดิสเพอร์ชันมิล เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีข่ายตามห้องตลาด โดยสุ่มผลิตภัณฑ์ลูกโป่งทั้งสองแหล่งมาอย่างละ 10 ลูก จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ลูกโป่งมาใส่ในถังมีปริมาตร 1 ลิตร จากนั้นสังเกตรอยรั่วของผลิตภัณฑ์ลูกโป่งเป็นเวลา 30 นาที บันทึกผล

3.7.7 การทดสอบการขยายตัว

การทดสอบการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ลูกโป่ง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปแล้วลูกโป่งที่ดีต้องมีการขยายตัวได้ 8 เท่าของเส้นรอบวงเดิม โดยการทดสอบนี้นำผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีส่วนผสมสารดิสเพอร์ชันที่ได้จากการบด โดยใช้เครื่องดิสเพอร์ชันมิลเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีข่ายตามห้องตลาด โดยสุ่มผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีข่ายตามห้องตลาด โดยสุ่มผลิตภัณฑ์ลูกโป่งทั้งสองแหล่งมาอย่างละ 10 ลูก จากนั้น

นำผลิตภัณฑ์ลูกโป่งมาวัดเส้นรอบวง โดยใช้สายวัด บันทึกผลและนำผลิตภัณฑ์ลูกโป่งมาเป่าจนไกล์แตกและวัดเส้นรอบวงอีกครั้ง บันทึกผล

3.7.8 การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ

การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ โดยใช้เครื่อง Universal testing Machine เตรียมเป็นชิ้นทดสอบรูปดัมเบล โดยการทดสอบนี้นำผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีส่วนผสมสารดิสเพอร์ชั่นที่ได้จากการบดโดยใช้เครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ลูกโป่งที่มีขายตามห้องตลาด ทดสอบความแข็งแรงด้วยเครื่องทดสอบวัสดุ ยี่ห้อ Zwick รุ่น Z500 ใช้ที่จับยางขนาด 10 กิโลนิวตัน ด้วยความเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตรต่อนาที นำผลไปคำนวณหาความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) การยืดขณาจย่างขาด (Elongation at break) และค่าโมดูลัส (Modulus) แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

3.8 การวิเคราะห์ทางสถิติ

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ ใช้วิธีการทางสถิติสำหรับหาตัวแบบที่เหมาะสม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาแต่ละการทดสอบ โดยใช้หลักการเปรียบเทียบผลตามรูปแบบการทดลอง โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้

- 1) การเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผลประกอบด้วย
 - การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ ได้จากการทางทดลอง
 - กำหนดค่าแปรเพื่อสะทวកต่อการนำไปประมวลผลข้อมูล
- 2) ตั้งสมมุติฐาน
- 3) ตรวจสอบสมมุติฐาน
- 4) การแสดงผลลัพธ์แสดงผลออกมารูปแผนภูมิ และรายงานเพื่อการจ่ายต่อการทำความเข้าใจ


4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

เครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มีส่วนประกอบหลัก และคุณลักษณะ ดังแสดงในตารางที่ 11 และภาพที่ 20 งบประมาณการสร้างแสดงในตารางที่ ก.2

ตารางที่ 11 ส่วนประกอบหลักและคุณลักษณะของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

ส่วนประกอบหลัก	คุณลักษณะ
1. โครงสร้างเครื่องบด ดิสเพอร์ชั่นมิล (ภาพที่ 20 หมายเลข 1)	เหล็กกล่องขนาด เหล็กกล่องขนาด 50 x 50 มิลลิเมตร (1.97 x 1.97 นิ้ว) หนา 6.4 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) ประกอบเข้าด้วยกัน โดย ส่วนของฐานกว้าง 400 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร และ สูง 800 มิลลิเมตร ติดตั้งชุดรองรับและระบบส่งกำลังตามที่ได้ออกแบบ
2. มอเตอร์ (ภาพที่ 20 หมายเลข 2)	ขนาด 373 วัตต์ (0.5 แรงม้า) ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที
3. ระบบรองรับส่งกำลังไปยัง ใบ กวาน (ภาพที่ 20 หมายเลข 3)	ระบบรองรับส่งกำลังจะใช้เบริ่งเป็นตัวยึดเพื่อไม่ให้เพลาแกว่ง ในขณะเดินเครื่อง
4. ระบบส่งกำลัง (ภาพที่ 20 หมายเลข 4)	ส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังใบกวาน (6) ด้วยเพลากลมตันขนาด 18 มิลลิเมตร (0.71 นิ้ว) จำนวน 2 อัน และใช้เฟืองที่มีขนาดเท่ากัน เป็นตัวทำให้เพลาทึบสองหมุนด้วยความเร็วเดียวกันในทิศทาง ตรงกันข้ามกำลังของเพลาชุดต่อไปตามที่ได้ออกแบบ ตามที่ได้ออกแบบในภาคผนวก ก.
5. ถังบด (ภาพที่ 20 หมายเลข 5)	ถังสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 140 มิลลิเมตร (5.51 นิ้ว) มีความสูงเท่ากับ 180 มิลลิเมตร (7.10 นิ้ว)
6. ใบกวาน (ภาพที่ 20 หมายเลข 6)	ทำจากแผ่นสแตนเลสหนา 2 มิลลิเมตรกว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร เป็นใบกวานแบบ Propellers บิดเบี้ยง 45 องศา ใช้ใบกวานจำนวน 2 ชุด ต่อเข้ากับระบบส่งกำลัง(4) หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วที่เท่ากัน



ภาพที่ 20 ส่วนประกอบของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

4.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

จากการทดสอบเก็บข้อมูลพื้นฐานเชิงวิศวกรรม และการทดสอบการทำงานระบบต่าง ๆ ของเครื่องบดสารเคมีแบบในกวน จากการทดสอบข้างต้น พบร่วมการทำงานของเครื่องบดสารเคมีแบบในกวน ทำงานได้เป็นปกติไม่เกิดการผิดพลาดระหว่างการทดสอบ และเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ในภาพที่ 25 โดยการทดสอบ คุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องแสดงในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

รายการ	ข้อมูล
มอเตอร์ตีนกำลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ขนาด 0.5 แรงม้า - 1,450 รอบต่อนาที - 5 ชั่วโมง
เพลาส่งกำลัง	<ul style="list-style-type: none"> - เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.9 เซนติเมตร
ในกวน	<ul style="list-style-type: none"> - ในกวนแบบ Propellers บิดเฉียง 45 องศา ใช้ในกวนแบบ 5 ชั้น ชั้นละ 2 ใบ - ระยะจากก้นถังถึงในกวนใบล่างสุด 0.5 เซนติเมตร
ถังบด	<ul style="list-style-type: none"> - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร - ความสูงเท่ากับ 18 เซนติเมตร

4.3 ผลของขนาดอนุภาคสารดิสเพอร์ซั่นที่บดสารด้วยในกวณแบบต่าง ๆ


การทดสอบได้เลือกใช้สารกำมะถัน 50 เบอร์เซ็นต์ เพราะกำมะถันเป็นสารที่ใช้เวลาบดด้วยเครื่องบดลมมิลนานที่สุด แสดงว่าเป็นสารเคมีตัวที่บดให้มีการกระจายตัวยากที่สุด

ผลการผลการทดสอบขนาดอนุภาคสารดิสเพอร์ซั่น ที่บดสารด้วยในกวณแบบต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 13 จากตารางที่ 13 และภาพที่ 21 พบว่าการบดด้วยในกวณทุกแบบ ทำให้สารที่ได้หลังการบดด้วยในกวณแบบต่าง ๆ มีความหนืดที่เหมาะสมจะนำไปผสมกับน้ำยาข้น เนื่องจากมีความหนืดน้อยกว่าน้ำยาข้น ความหนืดน้ำยาข้น 60 เบอร์เซ็นต์ เท่ากับ 45.1 เซนติพอยส์ และค่าความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการบดเพิ่มขึ้น


พิจารณาขนาดอนุภาคหลังการบด โดยทำกราฟ ดังภาพที่ 22 เป็นกราฟแท่งแสดงค่าขนาดอนุภาคที่ได้หลังการบดด้วยในกวณแบบต่าง ๆ จะเห็นว่าในกวณแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ เป็นในกวณที่ทำให้สารที่ได้สารดิสเพอร์ซั่นที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสารที่ได้มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าในกวณแบบอื่น จำนวนชั่วโมงบดสารที่ 1 3 และ 5 ชั่วโมง สารที่ได้มีขนาดอนุภาค 8.44 7.48 และ 5.99 ไมครอน ตามลำดับ แสดงว่าเมื่อเวลาในการบดเพิ่มขึ้นขนาดอนุภาคสารเล็กลง

ตารางที่ 13 ผลของขนาดอนุภาคของกำมะถันที่ได้จากการบดด้วยในกวณแบบต่าง ๆ

ลักษณะในกวณ	ค่าความหนืด (เซนติพอยส์)			ขนาดอนุภาคหลังการบด (ไมครอน)		
	ชั่วโมงที่ 1	ชั่วโมงที่ 3	ชั่วโมงที่ 5	ชั่วโมงที่ 1	ชั่วโมงที่ 3	ชั่วโมงที่ 5
ในกวณแบบ 3 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ	16.5	28.0	37.0	12.66	11.94	9.90
ในกวณแบบ 3 ชั้น ๆ ละ 4 ใบ	22.0	49.8	50.4	11.05	8.73	8.60
ในกวณแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ	21.0	35.5	50.0	8.44	7.48	5.99
ในกวณแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 4 ใบ	25.5	43.5	56.6	10.26	7.69	6.56



ภาพที่ 21 ความหนาดของสารที่ได้หลังการบดด้วยในกวนลักษณะต่าง ๆ



ภาพที่ 22 ขนาดอนุภาคที่ได้หลังการบดด้วยในกวนลักษณะต่าง ๆ

4.4 ผลของขนาดอนุภาคสารดิสเพอร์ซั่น ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ของถังบดในเครื่องดิสเพอร์ซั่นมิล


จากการทดลองที่ 4.3 เครื่องคิสเพอร์ชั้นมิล เตรียมสารคิสเพอร์ชั้น กำมะถันได้ขนาดอนุภาค
เกินกว่า 5 ไมครอน การทดลองนี้เปลี่ยนสารทดสอบเป็น แคลเซียมคาร์บอนेट (CaCO_3) เพื่อทดลองว่า
ให้ขนาดอนุภาคเท่าเดิมกับกำมะถันหรือไม่ การทดลองใช้ในรูปแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ เป็นรูปแบบ
ที่ดีจากการทดลองที่ 4.3 ใช้ความเร็วของมอเตอร์เท่ากับ 1,450 รอบต่อนาที

ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 14 สามารถนำค่าที่ได้มามาเป็นกราฟ ดังภาพที่ 23 พบว่า ขนาดอนุภาคที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในแต่ละชั่วโมง มีขนาดใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า อนุภาคมีการกระจายตัวสม่ำเสมอทุกจุด และจากภาพที่ 24 จะเห็นว่า เมื่อเวลาในการบดเพิ่มขึ้น ขนาดอนุภาคของสารจะเล็กลง การบดสารแล้วเชี่ยมcarbонเนตเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าขนาดอนุภาคของสารมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน และอนุภาคของสารที่ได้หลังการบดมีค่า 2.75 2.31 1.98 1.95 และ 1.867 เมื่อบดถึงชั่วโมงที่ 1 2 3 4 และ 5 ตามลำดับ


จากการทดลองที่ 4.3 เครื่องคิสเพอร์ชั่นนิล เตรียมสารคิสเพอร์ชั่นกำมะถันได้ขนาดอนุภาคเกินกว่า 5 ไมครอน แต่เมื่อใช้เครื่องคิสเพอร์ชั่น บดสารแคลเซียมคาร์บอนেต ได้ขนาดอนุภาคต่ำกว่า 5 ไมครอน และได้ทำการทดลองบดสารเคมีอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ผลการทดลองในผลการทดลองที่ 4.5

ตารางที่ 14 ผลการกระจายตัวของสารเคมีที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในถังบด ณ เวลาต่าง ๆ

เวลา (ชั่วโมง)	ขนาดดอนนุภาคของสารเคมี (ไมครอน)									
	ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่าง									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ค่าเฉลี่ย
1	2.84	2.66	2.58	2.66	2.79	2.69	2.77	2.71	2.87	2.89
2	2.34	2.29	2.31	2.40	2.29	2.34	2.35	2.25	2.31	2.24
3	1.94	1.91	2.13	1.967	2.17	2.02	1.98	1.81	1.97	1.92
4	1.92	1.94	2.02	2.08	1.92	1.99	1.92	1.98	1.83	1.89
5	1.80	1.88	1.99	1.73	1.91	1.92	1.89	1.76	1.93	1.85



ภาพที่ 23 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคของสารเคมีที่ตำแหน่งต่าง ๆ ภายในถังบด ณ เวลาต่าง ๆ



ภาพที่ 24 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาคของสารเคมี ณ เวลาต่าง ๆ ของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

4.5 ผลของขนาดอนุภาคของสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่บดด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิลและเครื่องบล็อกมิล

การทดลองโดยใช้เครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล แบบมีใบกวนแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ ใช้ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ทำการบดสารต่าง ๆ ที่อัตราส่วนเดียวกัน การบดใช้เวลา 5 ชั่วโมงวัดขนาดอนุภาคและความหนืด นำผลที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบกับการสารเคมีแบบบล็อกมิล

จากการทดลองเปรียบเทียบค่าความหนืดของสารในตารางที่ 15 นำค่าที่ได้มาทำเป็นกราฟได้ดังภาพที่ 25 พบว่าสารที่ได้จากการบดด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล มีความหนืดใกล้เคียงกับความหนืดของสารที่ได้จากการบดด้วยเครื่องบล็อกมิล และมีความหนืดใกล้เคียงกับความหนืดน้ำยาข้น แสดงให้เห็นว่า สารที่ได้จากการบดด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล เป็นสารที่มีความเหมาะสมในการนำไปผสมกับน้ำยาข้น เพื่อทำเป็นน้ำยาคอมปาวด์

จากการเปรียบเทียบขนาดอนุภาคดังแสดงในตารางที่ 16 นำค่าที่ได้มาทำเป็นกราฟ ดังภาพที่ 26 พบว่า CaCO_3 50%, S 50%, ZnO 50%, ZDEC 50% และ Lowinox CPL 50% ใช้เวลาในการบดสาร 5 ชั่วโมง ด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล สารคิสเพอร์ชั่นที่ได้มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 1.87, 5.99, 1.77, 2.21 และ 1.90 ตามลำดับ และพบว่าขนาดอนุภาคของสารคิสเพอร์ชั่นที่ได้จากการบดด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล มีขนาดเล็กกว่าที่ได้จากการบดด้วยเครื่องบล็อกมิล ขนาดอนุภาคสารคิสเพอร์ชั่นที่เหมาะสมใส่ในน้ำยาประมาณ 5 ไมครอน สารคิสเพอร์ชั่นที่ได้จากการบดด้วยเครื่องบล็อกมิล 5 ตัวที่ใช้ในการทดลองมีสารเคมี 4 ตัว ที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมครอน แต่การบดกำมะถันด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล ได้ขนาดอนุภาคเกินกว่า 5 ไมครอน จำเป็นต้องมีการศึกษาและทำวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องต่อไป พร้อมทั้งนำสารที่เตรียมด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล ไปทดลองเพิ่มเติม ได้ผลการทดลอง ตามผลการทดลองที่ 4.6


สำหรับเครื่องบล็อกมิล ในทางปฏิบัติบดประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อให้สารคิสเพอร์ชั่น ที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมครอน ผลการทดลองแสดงในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1

ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบความหนืดของสารต่าง ๆ ที่ได้จากการบดสารเคมี ด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล และเครื่องบล็อกมิล


สารเคมี	เวลาในการบด(ชั่วโมง)	ความหนืดจากเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล (เซนติพอยส์)	ความหนืดจากเครื่องบล็อกมิล (เซนติพอยส์)
CaCO_3 50%	5	33.6	40.3
S 50%	5	9.6	30.6
ZnO 50%	5	42.1	26.5
ZDEC 50%	5	11.5	19.7
Lowinox CPL 50%	5	13.2	21.1

ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของสารต่าง ๆ ที่ได้จากการบดสารเคมีด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล และเครื่องบอลมิล

สารเคมี	เวลาในการบด (ชั่วโมง)	ขนาดอนุภาคจากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล (ไมครอน)	ขนาดอนุภาคจากเครื่องบอลมิล (ไมครอน)
CaCO ₃ 50%	5	1.87	16.49
S 50%	5	5.99	25.25
ZnO 50%	5	1.77	15.30
ZDEC 50%	5	2.21	12.87
Lowinox CPL 50%	5	1.90	19.18



ภาพที่ 25 การเปรียบเทียบความหนืดของสารต่าง ๆ ที่ได้จากการบดด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิลและเครื่องบอลมิล เป็นเวลา 5 ชั่วโมง



ภาพที่ 26 การเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของสารต่าง ๆ ที่ได้จากการบดด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิลและเครื่องบดอลมิล เป็นเวลา 5 ชั่วโมง

4.6 ผลการเปรียบเทียบความแข็งแรงของลูกโป่งที่ได้จากน้ำยาที่ผสมสารดิสเพอร์ชั่นจากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล กับลูกโป่งที่มีข่ายตามห้องตลาด

การทดสอบเป็นการนำสารดิสเพอร์ชั่น ที่ได้จากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล ผสมกับน้ำยาที่ได้น้ำยาคอมปาร์ต พบว่าน้ำยาที่คอมปาร์ต มีค่าเบอร์เซ็นต์ TSC เนลี่ยเท่ากับ 42.88 เบอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบคลอร์ฟอร์ม พบว่าเป็นเกรดที่ 2 นำน้ำยาที่คอมปาร์ตมาทำเป็นลูกโป่งและทดสอบ นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับลูกโป่งที่มีข่ายตามห้องตลาด ผลการทดสอบเป็น ดังตารางที่ 17 และตารางที่ 18 จากตาราง พบว่าลูกโป่ง ได้จากน้ำยาที่ผสมสารดิสเพอร์ชั่น จากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มีสมบัติโดยทั่วไปใกล้เคียงกับลูกโป่งที่มีข่ายตามห้องตลาด

ข้อมูลจากการศึกษาของ ชมพนุช [14] พบว่าขนาดอนุภาคดิสเพอร์ชั่น ในช่วงตั้งแต่ 1 – 5 ไมครอน ไม่มีผลต่อลักษณะพื้นผิวของถุงมือยาง จากข้อมูลในการทดสอบที่ 4.1 ถึง 4.6 สามารถสรุปในเบื้องต้นว่า การผสมน้ำยาที่กับสารดิสเพอร์ชั่น ที่ได้จากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล สามารถทำผลิตภัณฑ์ลูกโป่ง และจากการทดสอบในตารางที่ 16 สารดิสเพอร์ชั่น ที่เติมด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2 – 6 ไมครอน

ตารางที่ 17 ผลการวัดความหนา เปอร์เซ็นต์การร้าว และเปอร์เซ็นต์การขยายตัวของ พลิตภัณฑ์ลูกโป่งได้จากน้ำยางพสมกับสารดิสเพอร์ชันจากเครื่องดิสเพอร์ชันมิล เปรียบเทียบกับลูกโป่งที่มีข่ายตามท้องตลาด

การทดสอบ	ลูกโป่งได้จากน้ำยางพสมกับสารดิสเพอร์ชันจากเครื่องดิสเพอร์ชันมิล	ลูกโป่งที่มีข่ายตามท้องตลาด
ความหนาของลูกโป่ง (มิลลิเมตร)	0.290	0.223
การร้าวของลูกโป่ง (เปอร์เซ็นต์)	0 (ไม่ร้าว)	0 (ไม่ร้าว)
การขยายตัว (เปอร์เซ็นต์)	804	803

ตารางที่ 18 ผลการทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength) การยืด伸缩性 (Elongation at break) และค่าโมดูลัส (Modulus) ของพลิตภัณฑ์ลูกโป่งจากน้ำยางพสมกับสารดิสเพอร์ชันที่ได้จากเครื่องดิสเพอร์ชันมิล เปรียบเทียบกับลูกโป่งที่มีข่ายตามท้องตลาด

การทดสอบ	ลูกโป่งได้จากน้ำยางพสมกับสารดิสเพอร์ชันจากเครื่องดิสเพอร์ชันมิล	ลูกโป่งที่มีข่ายตามท้องตลาด
300 % โมดูลัส (เมกะปascal)	1.32	1.33
ความต้านทานต่อแรงดึง (เมกะปascal)	17.82	17.60
การยืด伸缩性 (เปอร์เซ็นต์)	781.33	744.33

5 สรุปผลการทดลอง

1. การเปรียบเทียบบดสารตัวขึ้นในกระบวนการแบบต่าง ๆ โดยใช้สารกำมะถัน 50 เปอร์เซ็นต์ ความเร็ว รอบในการบด 1,450 รอบต่อนาที พบร่วงลักษณะในกระบวนการ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใน เป็นในการที่ทำให้ได้สารดิสเพอร์ชั่น ที่มีขนาดเล็กกว่าในกระบวนการอื่นๆ และเมื่อใช้เวลาในการบดสารมากขึ้น ขนาดอนุภาคสารที่ได้จะเล็กลง
2. ขนาดอนุภาคสารดิสเพอร์ชั่น ที่ได้จากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มีการกระจายตัวสม่ำเสมอทุกชุดของถังบด
3. สารแคลเซียมคาร์บอเนต กำมะถัน ZnO ZDEC และ Lowinix CPL ใช้เวลาบด 5 ชั่วโมง สารดิสเพอร์ชั่นที่ได้จากการบดด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าสารดิสเพอร์ชั่น ที่ได้จากการบดด้วยเครื่องบดอลมิล
4. สารดิสเพอร์ชั่น ที่เตรียมจากเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล มีความหนืดไกล์เคียงกับน้ำยาาง ทำให้สารดิสเพอร์ชั่น สามารถใช้ผสมกับน้ำยาางขึ้น แล้วนำมาทำผลิตภัณฑ์ลูกโป่ง ได้ลูกโป่งที่มีสมบัติไกล์เคียงกับลูกโป่งที่มีข่ายตามท้องตลาด
5. คุณลักษณะของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล
 - เครื่องบดดิสเพอร์ชั่นมิล ใช้บดสารเคมีที่เป็นของแข็งที่ไม่สามารถละลายนำให้อยู่ในรูปสารดิสเพอร์ชั่น เพื่อใช้สำหรับผสมกับน้ำยาางขึ้น นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์
 - ประกอบด้วย 2 ระบบ กือ ระบบส่งกำลังและระบบการกวน
 - 1.ระบบส่งกำลัง ประกอบด้วยเพลา 2 อันมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร ทำหน้าที่ส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 373 วัตต์ (0.5 แรงม้า) ไปยังใบกวน ด้วยความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที
 2. ระบบการกวน ประกอบด้วย ใบกวนแบบ Propellers บิดเฉียง 45 องศา ใช้ใบกวนแบบ 5 ชั้น ชั้นละ 2 ใบ ใช้ใบกวนจำนวน 2 ชุด ต่อเท้ากับระบบส่งกำลังหมุนเข้าหากันด้วยความเร็วที่เท่ากัน ภายในถังกวน

- ส่วนประกอบเครื่อง และหลักการทำงาน

1. โครงสร้างเครื่องบด
คิสเพอร์ชั้นมิล
 - เหล็กกล่องประกอบเข้าด้วยกัน
 - มีมิติ กว้าง×ยาว×สูง (มิลลิเมตร) เท่ากับ $400 \times 400 \times 800$
 - ติดตั้งชุดรองรับและระบบส่งกำลัง
 2. モเตอร์
 - ขนาด 373 วัตต์ (0.5 แรงม้า)
 - ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที
 - เปิดใช้งานต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง
 3. ระบบรองรับส่งกำลังไปยัง
ใบกวน
 - ระบบรองรับส่งกำลังใช้เบริ่งเป็นตัวยึดเพื่อไม่ให้เพลาแกว่ง
ในขณะเดินเครื่อง
 4. ระบบส่งกำลัง
 - ส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยังใบกวน (6) ด้วยเพลาคลมตันขนาด 18
มิลลิเมตร จำนวน 2 อัน
 - ใช้เพ่องที่มีขนาดเท่ากันเป็นตัวทำให้เพลาทั้งสองหมุนด้วย
ความเร็วเดียวกันในทิศทางตรงกันข้าม
 5. ถังบด
 - เป็นถังสแตนเลส
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง × สูง เท่ากับ 140×180
 - เป็นภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่จะบด
 - ปริมาตรส่วนผสมของสารเคมีที่ใช้ในการบดรวม ไม่เกิน 50%
ของปริมาตรถังบด
 6. ใบกวน
 - ทำจากแผ่นสแตนเลส
 - ในกวนแบบ Propellers บิดเฉียง 45 องศา แบบ 5 ชั้น ชั้นละ 2
ใบ แต่ละชั้นวางสลับกัน
 - ในกวนหมุนด้วยความเร็ว 1,450 รอบต่อนาที
 - ใช้ใบกวนจำนวน 2 ชุด ต่อเข้ากับระบบส่งกำลัง(4) หมุนเข้าหากันด้วยความเร็วที่เท่ากัน ภายใต้ถังบด
 - ใช้สำหรับบดกวนสารเคมี ให้เป็นสารคิสเพอร์ชั่น
- ส่วนผสมของสารเคมีรวมที่เหมาะสมในการบดด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั่นมิล ประกอบด้วย สารที่
จะบด 650 กรัม น้ำ 624 กรัม วัลathamol 13 กรัม และ เบนโทไนท์ 13 กรัม มวลรวมของสารทั้งหมด
เท่ากับ 1,300 กรัม คิดเป็น 50 เมอร์เซ็นต์ของปริมาตรความจุของถังบด เวลาในการบดสารคิสเพอร์ชั่น 5
ชั่วโมง

OUTPUT ที่ได้จากการวิจัย

1. การนำผลวิจัยไปใช้

เครื่องบดคิสเพอร์ชั้นมิล ใช้บดสารเคมีที่เป็นของแข็งที่ไม่สามารถละลายน้ำ ให้อยู่ในรูปสารคิสเพอร์ชั่น เพื่อใช้สำหรับผสมกับน้ำยาางขัน นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ การนำผลวิจัยไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมน้ำยาางชั่รกรรมชาติ ในเชิงธุรกิจควรคำนึงถึงความคุ้มค่าและเวลาในการบด ดังนั้นการทดสอบ ผู้วิจัยจึงออกแบบเครื่องบดสารเคมีให้เป็นสารคิสเพอร์ชั่น โดยเครื่องคิสเพอร์ชั้นมิล สามารถบดสารให้มีขนาดอนุภาคเล็กและกระจายตัวสม่ำเสมอ ได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมงและในการบด 1 ครั้ง สามารถบดสารน้ำหนักรวมอย่างน้อย 1.3 กิโลกรัม สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดัดแปลงการบดสารคิสเพอร์ชั่น โดยเพิ่มสารที่จะบดให้มากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ (เครื่องคิสเพอร์ชั้นมิล) ใช้ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1,450 รอบต่อนาที แต่เครื่องบดมิล ต้องมีการทดสอบไม่ให้เกินความเร็ววิกฤตของการหมุนของถัง)

สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กดับชุมชน สามารถใช้เครื่องคิสเพอร์ชั้นมิลได้โดยตรง เพราะปริมาณสารที่บด 1 ครั้ง เพียงพอสำหรับการทำผลิตได้หลายครั้ง โดยลักษณะของเครื่อง ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบส่งกำลัง และระบบการกวน ระบบส่งกำลัง ประกอบด้วยเพลา 2 อัน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร (0.71 นิ้ว) ทำหน้าที่ส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 373 วัตต์ (0.5 แรงม้า) ไปยังใบกวน ด้วยความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาที ระบบการกวน ใช้ใบกวนแบบ Propellers บิดเอียง 45 องศา ใช้ใบกวนแบบ 5 ชั้น ชั้นละ 2 ใบ

ส่วนผสมของสารเคมีที่เหมาะสม ประกอบด้วย สารที่จะบดจำนวน 650 กรัม น้ำ 624 กรัม วัลทามอล 13 กรัม และ เมนโบทอินท์ 13 กรัม มวลรวมของสารทั้งหมดเท่ากับ 1,300 กรัม คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรความจุของถังบด โดยเทียบกับน้ำหนักของน้ำ ปริมาตรรวมของถังบด 2,600 ลูกบาศก์เซ็นติเมตร เวลาในการบดสารคิสเพอร์ชั่น 5 ชั่วโมง

2. ประเด็นวิจัยใหม่


- ก. ศึกษาระยะที่เหมาะสมจากกันถังถึงใบกวนใบล่างสุด
- ข. ศึกษาการแก้ปัญหาการเกิดฟองอากาศขนาดเล็กที่เกิดกับสารขณะทำการบด
- ค. ศึกษาการบดด้วยสารเคมีอื่น ๆ
- ง. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ เช่น ค่า Tensile, Modulus ของผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปที่เกิดจาก การนำสารที่ได้จากการบดด้วยเครื่องคิสเพอร์ชั้นมิล ไปใช้

เอกสารอ้างอิง

1. บุญธรรม นิธิอุทัย พรพรณ นิธิอุทัย อดศัย รุกวีชนิวัฒน์ อาชีชัน แกสман และวุฒิศักดิ์ ศรีทองถาวร. 2538. เทคโนโลยีน้ำยา สมบัติ และผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปัจตันี.
2. พรพรณ นิธิอุทัย. 2535. เทคนิคการออกแบบ. ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปัจตันี.
3. บุญธรรม นิธิอุทัย. 2532. ปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปัจตันี.
4. สุเนตร ไม่ระบุรายชื่อ. 2536. การลดขนาด. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิต-เกษตร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
5. Division of aron engineered process equipment. 2004. Milling equipment - production and laboratory ball mills . (online). Available. <http://www.pauloabbe.com/index.html>
6. Abigail enterprises. 1993. Process equipments & machines for paints, printing ink, plastic, pharmaceuticals, dyes, chemicals and food process. (online). Available. <http://www.abigailenterprises.com/>
7. Valley slurry seal Co. 2005. Equipment : charlotte® colloid mills. (online). Available. <http://www.slurry.com/index.shtml>
8. Stern, H.J. 1955. Practical latex work. 3 rd edition. The blackfriars press ltd. Leicester.
9. Blackley, D.C. 1966. High polymer latices. Vol.1. Maclaren & sons ltd. London.
10. พิกพ ธรรมชาติ. 2534. การหาเวลาที่จำเป็นของการผสมในถังผสมที่มีการวนแบบไม่ต่อเนื่อง ด้วยเทคนิคการติดตาม. วิทยานิพนธ์. บัณฑิตวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
11. สมเกียรติ วิญญูลักษณ์. 2535. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องย่อยวัสดุ. 66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล. รวบรวมบทความทางวิชาการด้านเครื่องกลจากวารสารเทคนิค ชุดที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักงานพิมพ์.
12. ชีรยุทธ หล่อภูมิพันธ์. 2536. ภาวะที่มีผลต่อการผสมในถังวนแบบต่อเนื่อง. วิทยานิพนธ์. บัณฑิต วิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
13. สามารถ มูลอามาตย์. 2541. ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังวน. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
14. ชนพนุช สัญจร. 2543. ผลของขนาดอนุภาคดิสเพอร์ชันที่มีต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของถุงมือยาง. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

15. ชนชัยภู วงศ์ศิริอำนวย และคณะ. 2548. การออกแบบและสร้างเครื่อง Ball mill สำหรับเตรียมคิสเพอชั่น. รายงานการวิจัยของ ศกอ.
16. Shigley, J.E. 1986. Mechanical Engineering Design. First Metric Edition, McGraw-Hill Book Company, Singapore.
17. อนันต์ วงศ์กระจาง. 2533. ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
18. ชาญ ตนดังงาน และ วริทธิ อึงภากรณ์. 2536. การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1. นำอักษรการพิมพ์ กรุงเทพฯ.

ภาคผนวก ก




ภาพที่ ก.1 เครื่องดิสเพอร์ชั่นวิลด้านหน้า ด้านบน ด้านข้าง และด้านหลัง



ภาพที่ ก.2 ฝาปิดถังบด



ภาพที่ ก.3 ถังบด




ภาพที่ ก.4 (ก) ในการแบบ 3 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ (ข) ในการแบบ 3 ชั้น ๆ ละ 4 ใบ (ค) ในการแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบ (ง) ในการแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 4 ใบ



ภาพที่ ก.5 เครื่องวัดความหนืด



ภาพที่ ก.6 กล้องจุลทรรศน์สำหรับทดสอบการวัดขนาด



ภาพที่ ก.7 ภาพอนุภาคกำมะถัน (ก) หลังทำการบด 30 นาที (ข) ชั่วโมงที่ 1 ด้วยเครื่องดิสเพอร์ซั่นมิล




ภาพที่ ก.8 ภาพอนุภาคกำมะถัน(ก)หลังทำการบดชั่วโมงที่ 3 (ข)หลังทำการบดชั่วโมงที่ 5
ด้วยเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล




ภาพที่ ก.9 ภาพเครื่องบดอลมิล



ภาพที่ ก.10 เครื่องบ่มน้ำยางคอมปาวด์



ภาพที่ ก.11 ลูกโป่งหลังจากอบวัลค่าไนซ์




ภาพที่ ก.12 ชิ้นทดสอบรูปดัมเบลของลูกโป่ง



ภาพที่ ก.13 อุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมายบนชิ้นทดสอบ (Specimen marking device)



ภาพที่ ก.14 เครื่องมือวัดความหนา



ภาพที่ ก.15 เครื่องมือ Universal testing Machine ยี่ห้อ Zwick รุ่น Z005 ขณะกำลังทดสอบคึ่งลูกโป่ง

ตารางที่ ก.1 ขนาดอนุภาคของสารดิสเพอร์ซั่นที่บดด้วยเครื่องบดลิมิลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

สารเคมี	ขนาดอนุภาคจากเครื่องบดลิมิล (ไมครอน)
CaCO ₃ 50%	2.15
S 50%	8.35
ZnO 50%	2.22
ZDEC 50%	2.25
Lowinox (CPL) 50%	2.42

ตารางที่ ก.2 งบประมาณในการทำเครื่องดิสเพอร์ซั่นลิมิล

ส่วนประกอบ	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
ถังแสตนเลสพร้อมฝาล็อก	3 ชุด	7,500
เครื่องปั่น	1 ตัว	6,500
แกนปั่น	8 อัน	7,200
ชุดส่งกำลังขับแกนปั่น	1 ชุด	6,350
เฟือง , น็อต	1 ชุด	6,000
อื่น ๆ	1 ชุด	3,450
รวม		37,000


ภาคผนวก ข

เอกสารเผยแพร่

(การประชาสัมพันธ์ : เรียนบทความในหนังสือ “คู่มืออุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรม และแปรรูป
ทางการเกษตร 2006-2007” หน้า 54-57)

การออกแบบและสร้างเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล

THE DESIGN AND FABRICATION OF THE DISPERSION MILL



พิวิรัตน์ บุญราษฎร์¹

บทคัดย่อ

เครื่องดิสเพอร์ชั่นมิลใช้บดสารเคมีที่เป็นของแข็งซึ่งไม่สามารถละลายน้ำได้ให้อยู่ในรูปดิสเพอร์ชั่นเพื่อใช้สำหรับผสมกับน้ำยาางขั้นธรรมดapro กองด้วย 2 ระบบ คือ ระบบส่งกำลังและระบบการกวน ระบบส่งกำลังประกอบด้วยเพลา 2 อันซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร (0.71 นิ้ว) ทำหน้าที่ส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 373 วัตต์ (0.5 แรงม้า) ไปยังในกวน ส่วนระบบการกวนนั้นใช้ในกวนแบบ Propellers บิดอี้ง 45 องศา ส่วนผสมของสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วย แคลเซียมคาร์บอนेट (CaCO_3) 650 กรัม น้ำ 624 กรัม วัลตามอล (Vultamol) 13 กรัม และเบนโทไนท์ (Bentonite clay) 13 กรัม มวลรวมของสารทั้งหมดเท่ากับ 1,300 กรัม คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรถัง ลักษณะของใบ คือ ใบกวน 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใน และความเร็วรอบในการบดคือ 1,450 รอบต่อนาที โดยความหนืดของสารดิสเพอร์ชั่นภายในหลังการบดมีค่า 33.6 เซนติเพอิส และอนุภาคของสารที่ได้มีค่า 2.749, 2.313, 1.981, 1.949 และ 1.867 ไมครอน เมื่อการถังชั่วโมงที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ

Abstract

The dispersion mill is used for milling water-insoluble chemical compounds to be the dispersion form for mixing with concentrated latex. It consists of 2 components-the transmission system and stirring system. The power train system consists of two shafts with each having a diameter of 18 mm (0.7 inches) driven by a shaft of an AC electric motor of 373 W (0.5 Hp). The propeller paddles inclined to 45 degrees toward the horizon were designed for the stirring system. The composition of the chemical compounds used in this experiment were 650 grams of Calcium carbonate (CaCO_3), 624 grams of water, 13 grams of Vultamol and 13 grams of Bentonite clay. The total of these substances was 1,300 grams in mass equivalent to 50 percent of a tank volume. Two 5-layered paddle stirrers, with each having 2 paddles for each layer, were tested with the stirring velocity of 1,450 rev/min. The dispersion compound had a viscosity of 33.6 centipoises. Its particle had 2.749, 2.313, 1.981, 1.949 and 1.867 microns for the stirring hours of 1, 2, 3, 4 and 5, respectively.

¹ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

คำนำ

อุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็น ถุงมือยาง ถุงป้องฟองน้ำ ที่นอน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถือเป็นการสอน ฯลฯ เป็นการเพิ่มนูคล่าในการใช้ยางพารา และยังเป็นการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย กระบวนการสำรัญในการทำผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปนี้ คือการผสมสารเคมี ซึ่งสารเคมีดังกล่าวจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยางให้มีความเหมาะสม สำหรับสารเคมีที่เป็นของแข็ง ถ้าจะถูกน้ำได้จะเตรียมในรูปของสารละลาย แต่ถ้าจะถูกน้ำไม่ได้ ต้องบดให้อนุภาคเล็กลงและกระจายตัวในน้ำในรูปของดิสเพอร์ชัน (Dispersion) สารเคมีที่เป็นดิสเพอร์ชัน จะต้องมีสมบัติเป็นกolloidal คือถ้าถูกน้ำจะถูกตัดเป็นหัว ถ้าจะถูกน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน ได้แก่ ไวนิลในรูปของสารละลาย แต่ถ้าจะถูกน้ำเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้ ต้องทำให้กระจายในน้ำอยู่ในรูปของอนิลชั้น การเตรียมสารเคมีที่เหมาะสมให้แก่น้ำยางจะทำให้ได้น้ำยางคอมปาวด์ที่สามารถนำไปใช้งานได้ตามท้องการ และขนาดอนุภาคของสารเคมีที่เหมาะสมที่จะใช้กับน้ำยาง ควรจะมีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับน้ำยาง จะทำให้การตกลงกอนเกิดขึ้นน้อยที่สุด และเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีด้วย ในการบดสารเคมีนี้ ต้องใช้เครื่องบดสารเคมีซึ่งเครื่องบดสารเคมีที่นิยมใช้ได้แก่ เครื่องบดแบบบล็อก มอลิล โดยเครื่องบดแบบบล็อกมอลิล ทำให้เกิดปัญหา คือ ใช้ระยะเวลาบดผสมนานมาก เช่น การบดสารกำมะถันจะใช้เวลา ประมาณ 3 วัน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการออกแบบและสร้างเครื่องจักรเพื่อลดระยะเวลาในการบดผสม ลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น ด้วยเครื่องจักรราคาถูก และยังเป็นเครื่องดันแบบเครื่องบดสารเคมีเพื่อการพัฒนาให้สามารถใช้ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

อุปกรณ์

เครื่องซีล์มอลิล, เครื่องตัดโลหะ, มอเตอร์ขนาด $\frac{1}{2}$ แรงม้า (0.373 kW), ถังกวนสแตนเลส, เหล็กกล่อง, เหล็กแผ่น, เพลากระสแตนเลส, เพลาตันเหล็ก, แผ่นสแตนเลส, เพียงพลาสติกแข็ง, สะพานไฟ และ บีกเกอร์

อุปกรณ์ทดสอบ

กล้องจุลทรรศน์, กล้องดิจิตอล, เครื่องวัดความหนืด และ เครื่องชั่ง

สารเคมี

แคลเซียมคาร์บอนেต (CaCO_3), บエンโทไนท์ (Bentonite clay) และ วัลทามอล (Vultamol)

วิธีการ

1. ออกแบบเครื่องดิสเพอร์ชันมอลิล


การออกแบบและสร้างเครื่องบดสารเคมีในส่วนที่ต้องมีการสัมผัสนับสารเคมีไม่ว่าจะเป็น ถังกวน ในกวน เพลา และฝาปิดน้ำถูกออกแบบให้ทำจากสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อน และเพื่อความแข็งแรง แต่สำหรับส่วนที่ไม่ได้สัมผัสนับสารเคมี เช่น โครงสร้างเครื่อง ที่ยก แผ่นรอง มอเตอร์ เป็นต้น ถูกออกแบบให้ทำจากเหล็กกล้า ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการสร้างเครื่อง

โครงสร้างเครื่องได้ออกแบบให้มีความกว้าง ความยาว และความสูง ในระยะที่เหมาะสมที่จะทำการติดตั้ง อุปกรณ์อื่น ๆ ได้แก่ มอเตอร์ เพลา แบร์ริ่ง ชุดอุปกรณ์สำหรับ ยก ถังกวน โดยได้ออกแบบให้ฐานกว้าง 400 มิลลิเมตร (15.75 นิ้ว) ยาว 400 มิลลิเมตร (15.75 นิ้ว) และสูง 800 มิลลิเมตร (31.50 นิ้ว) โดยใช้ เหล็กกล่องขนาด 50×50 มิลลิเมตร ($1.97 \times 1.97 \text{ นิ้ว}$) หนา 6.4 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) และเหล็กแผ่นหนา 6.4 มิลลิเมตร (0.25 นิ้ว) เช่นกัน สำหรับความสูงของเครื่องนั้น ได้ออกแบบตามขนาดของถังกวน และระยะใบกวนถึงกันถังอีกด้วย

ระบบส่งกำลังที่ใช้กับเครื่องบดสารเคมีแบบใช้ใบกวนนี้ ประกอบด้วย มอเตอร์กระแสสลับขนาด 0.5 แรงม้า 220 โวลต์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 15 เซนติเมตร (5.90 นิ้ว) ความยาว 21 เซนติเมตร (8.27 นิ้ว) ทำหน้าที่เป็นระบบส่งกำลังไปยังเพลาส่งกำลังเพื่อส่งต่อไปยังใบกวน


ในส่วนของถังกวนนั้น จะเป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวบรรจุสารเคมีและทำการบด ดังนั้นจึงเป็นชิ้นส่วน ที่ต้องมีความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อน วัสดุที่ใช้ทำถังกวนคือ สแตนเลส ถังกวนสำหรับโครงงานนี้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 14 เซนติเมตร (5.51 นิ้ว)

สูง 18 เซนติเมตร (7.10 นิ้ว) และหนา 3 เซนติเมตร (0.12 นิ้ว) ในกวนจะใช้ในการแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใน ในการทดสอบดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แบบเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล (ก.) ในการแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใน (ข.)

1. ทดสอบความสม่ำเสมอในการกระจายตัวของสาร เป็นการทดสอบการกระจายตัวของสารโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างในการทดสอบ 5 ตำแหน่ง ที่บริเวณผิวหน้า และ 5 ตำแหน่งบริเวณก้นถัง โดยตำแหน่งต่างๆ แสดงดังภาพที่ 2 ในการทดสอบ ได้เลือกใช้ในการแบบ 5 ชั้นจำนวนในการชั้นละ 2 ใน ที่ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาทีโดยปีกพัด ไว้เป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อเนื่อง โดยไม่หยุดพักเพื่อทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร์ ผลคือ มอเตอร์ตันกำลังไม่เกิดการเสียหายแต่อย่างใด



ภาพที่ 2 ตำแหน่งต่าง ๆ ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาตรวจสอบการกระจายตัว

ผลการทดสอบ

1. ผลการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

การทดสอบการทำงานของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิลนี้ ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนความขาวของก้านในการให้มีความหมายตามกับขนาดของถังกวน ทั้งนี้เพื่อให้ได้สารสุดท้ายในการบดที่เหมาะสม

ผลการทดสอบเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล พ布ว่าขนาดเครื่องมีความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร ถังกวนขนาดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง คือ 14 เซนติเมตร สูง 18 เซนติเมตร ระยะจากก้นถังลึกลงในการบดในถังสุดเท่ากับ 0.5 เซนติเมตร ในการทดสอบได้ทดสอบด้วยมอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า ที่ความเร็วรอบ 1,450 รอบต่อนาทีโดยปีกพัด ไว้เป็นเวลา 5 ชั่วโมงต่อเนื่อง โดยไม่หยุดพักเพื่อทดสอบคุณสมบัติของมอเตอร์ ผลคือ มอเตอร์ตันกำลังไม่เกิดการเสียหายแต่อย่างใด

จากการทดสอบข้างต้นพบว่า การทำงานของเครื่องดิสเพอร์ชั่นมิล (ภาพที่ 3 ก.) ทำงานได้เป็นปกติและไม่เกิดการพิดพลาคระหว่างการทดสอบและเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ข้างต้น

สำหรับการทดสอบการบดสารด้วยในกวนนี้ ใช้ในกวนแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใน(ภาพที่ 3 ข.)




ภาพที่ 3 ภาพขณะทดสอบทำงาน (ก.) ในการ

แบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใน (ข.)



2. ผลการทดลองความสม่ำเสมอในการกระจายตัวของสาร


จากผลการทดสอบ สามารถนำค่าที่ได้มาทำเป็นกราฟได้ดังภาพที่ 4 ซึ่งจะเห็นว่า ขนาดอนุภาคที่คำแนะนำต่างๆ ในแต่ละช่วงนั้น มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า อนุภาคมีการกระจายตัวสม่ำเสมออนั้นเอง



ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดอนุภาค

ของสารเคมีที่คำแนะนำต่างๆ ภายในถังกวน ณ เวลาต่างๆ

จากภาพที่ 4 ขนาดอนุภาคเล็กลงเมื่อเวลาในการบดนานขึ้น ตัวอย่างภาพถ่ายอนุภาคสารแคลเซียมคาร์บอนเนตที่ได้จากการบดด้วยเครื่องคิสเพอชันมิลเปรียบเทียบกับแคลเซียมคาร์บอนเนตก่อนทำการบด แสดงในภาพที่ 5



ภาพที่ 5 แคลเซียมคาร์บอนเนตก่อนทำการบด (g.) แคลเซียม

คาร์บอนเนตภายหลังการบด (h.)

สรุปผลการทดลอง

- เครื่องคิสเพอชันมิล สามารถทำงานต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง ได้โดยไม่เกิดการเสียหายแต่อย่างใด
- สารมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ กันทุกตำแหน่งของถังกวน

3. เมื่อเวลาในการบดสารเคมีนานขึ้น ขนาดอนุภาคสารที่บดจะเล็กลง

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา (Small Project on Rubber:SPR) โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.) ที่สนับสนุนทุนในการทำวิจัยนี้

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติพงษ์ วากุลท์ อาจารย์ ดร.สุนศร โน้มปราภส์ และอาจารย์ธนศิษณุวัฒน์ ศิริอำนวย ที่ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา

เอกสารอ้างอิง

- จำรัส ณัตติพิศาลกุล. 2542. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 2. บริษัท ว. เพชรสกุล จำกัด. กรุงเทพฯ.
- บุญธรรม นิธิอุทัย. 2532. ปฏิบัติการเทคโนโลยี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- พรพรผล นิธิอุทัย. 2535. เทคนิคการออกแบบ. ภาควิชาเทคโนโลยีและโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
- อนันต์ วงศ์กระจาง. 2533. ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

Comuniton.(online). Available.

<http://www.mne.eng.psu.ac.th/lek/ceramic/u5.htm>

Division of Aaron Engineered Process Equipment.

2002. (online). Available.

<http://www.pauloabbe.com/productLines/millingEquipment/grindingMedia/index.cfm>

ตารางเบรริയัมพื้นที่บูรณาการ

วัสดุประสงค์	กิจกรรมที่วางไว้	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลที่ได้รับจากโครงการ
1. เพื่อสร้างเครื่องบดสารเคมีแบบ Dispersion mill ที่นิยมขนาดเล็ก สำหรับการบดสารเคมีที่เป็น ขุบแข็ง ให้มีขนาดเดียวกัน สำหรับ น้ำได้	- ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การตีสารเครื่องบดเพอร์ชันมิล (Dispersion mill) - ออกแบบและตีร่างเครื่องบดเพอร์ชันมิล	- ได้ขอแบบอย่างเครื่องบดเพอร์ชันมิล - ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การตีสารเครื่องบดเพอร์ชันมิล	- ได้รับองค์ความรู้เบื้องต้นของเครื่องบดเพอร์ชันมิล - ทราบถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องบดเพอร์ชันมิล
2. ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการ บดสารเคมี	- ศึกษาผลของใบกวนทั้ง 4 แบบ - ศึกษาความสัมภានของสาร ในถังบด - บดสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ผสม	- ได้ศึกษาผลของใบกวนทั้ง 4 แบบ - ได้ศึกษาความสัมภានของสาร ในถังบด - ได้บดสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ผสม	- ใบกวนแบบ 5 ชั้น ๆ ละ 2 ใบเป็นใบกวนที่ตีทึบ กว่า ตัวอย่างรวมแล้ว 1,450 รอบต่อนาที สามารถน้ำยาสีร่มความ สำมาร์ต์ ที่หดตึงของถังบด ได้ดีลดลงของสาร แคตเตอร์ยนค่าร่องรอย ซึ่งคือ 0.47 สารตัวเร่ง และสารป้องกันการตีบ่อมสภาพน้ำจากองค์จลน
3. เพื่อประเมิน ว่าทางไหน กว่า ศึกษาวิธีทางเคมีที่เกี่ยวข้อง กับการตีสาร Dispersion และ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- ประเมินเพิ่มความเข้มแข็งของ ถุงใบปูงที่ตีจากน้ำยาที่ผสม สารตีสารเพอร์ชันจากเครื่องบด เพอร์ชันมิล ถุงใบปูงที่มีน้ำยา ตามที่องค์จลน	- ได้ประเมินเพิ่มความเข้มแข็ง ของถุงใบปูงที่ตีจากน้ำยาที่ผสม สารตีสารเพอร์ชันจากเครื่องบด เพอร์ชันมิล ถุงใบปูงที่มีน้ำยา ตามที่องค์จลน	- สารตีสารเพอร์ชันที่ได้จากการตีรีบูตด้วยเครื่องดิสเพอร์ส์ชัน ที่นิยมสำนักงานทรัพยากรบัต ถูกใบปูงที่ได้รับแบบตี กัดศีรษะกับถุงใบปูงที่ทำตามห้องทดลอง ได้แก่สารพิษใน การพัฒนา