

การยิงทดสอบเกราะกันอาวุธสงคราม แบบที่ 3

ทิศทางการยิง / กระสุนเข้าปะทะ

ยิงด้วยกระสุน M16

HS 3.7 2-3

เกราะแผ่นหน้า

AI 1

เกราะแผ่นที่ 2


HS 3.7 3-3

เกราะแผ่นที่ 3

AI 2 4-3


เกราะแผ่นหลัง

รูปที่ 58 รูปแบบการยิงทดสอบเกราะกันอาวุธสงคราม แบบที่ 3




2-3

กราฟความแข็ง (HV) 2-3




รูปที่ 59 ค่าความแข็งที่เป็นผลกราฟจาก การยิงด้วย กระสุน M16


บนแผ่นเหล็กกล้าชุบแข็ง แผ่นหน้า ของเกราะกันอาวุธสงคราม แบบที่ 3



กราฟความแข็ง (HV) 3-3




รูปที่ 60 ค่าความแข็งที่เป็นผลการทบทาจากการยิงด้วย กระสุน M16  
บนแผ่นเหล็กกล้าชุบแข็ง แผ่นหลัง ของเกราะกันอาวุธสงคราม แบบที่ 3



4-3

กราฟความแข็ง (HV) 4-3



รูปที่ 61 ค่าความแข็งที่เป็นผลกระแทกจากการยิงด้วย กระสุน M16  
บนแผ่นอลูมิเนียม แผ่นหลังสุด ของเกราะป้องกันอาวุธสงคราม แบบที่ 3

### สรุปผลการทดลองความแข็ง


ความแข็งที่เพิ่มขึ้นของวัสดุ ที่ถูกยิงนั้นเกิดขึ้นจากผลกระทบของ Strain hardening โดยความแข็งที่เกิดขึ้นอยู่กับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ หรือ Strain Rate ดังนั้นสามารถบ่งบอกได้ว่า เมื่อวัสดุนั้นถูกแรงกระทำให้ยืดตัวออกอย่างรวดเร็ว ยิ่งเร็วเท่าไรก็จะยิ่งทำให้มีความแข็งมากขึ้น จึงสามารถเปรียบเทียบได้ว่า กระสุนที่มีผลกระทบกับวัสดุนั้นๆ สามารถทำให้วัสดุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ด้วยความเร็วที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากัน หรือบ่งบอกถึงระดับของความเร็วและพลังงานที่ยังคงเหลือ ของกระสุน ลังเกตที่ชั้นงาน 3-3 นั้นมีความแข็งน้อยกว่า ชั้นผกผันกับความหนาแน่นของแผ่นเกราะ ที่มีมากกว่ารูปแบบอื่นๆ แสดงว่า ชั้นงานนี้ยืดตัวออกช้าลง เมื่อกระสุนมีความหนาแน่นมากขึ้น หรือ สรุปได้ว่า กระสุนมีความเร็วลดลง เมื่อผ่านมาถึงชั้นเกราะนี้เข้ากับหลักโนเมนตัมได้

#### 4 ผลการตรวจสอบเกรน (Microstructures)


การตรวจสอบ Microstructure ได้ดำเนินงานที่ทำการวัดค่าความแข็งเหลวแล้ว นำมาขัด และกัดด้วยกรดเพื่อดูโครงสร้างเกรนของวัสดุ ว่ามีความสม่ำเสมอหรือไม่

วัสดุ	ส่วนประกอบของกรด	ระยะเวลาในการกัดกรด
อลูมิเนียม	HF 40%	3 นาที
เหล็กกล้าไร้สนิม	HNO <sub>3</sub> 35%, HCL 40% ในน้ำกลั่น	30 วินาที
เหล็กชุบแข็ง	HNO <sub>3</sub> 3% ในเมทิลแอลกอฮอล์	3 วินาที


ตารางแสดงการกัดกรด



รูปที่ 62 Microstructure ของวัสดุเหล็กชุบแข็ง



รูปที่ 63 Microstructure Microstructure ของชิ้นงานอลูมิเนียม



รูปที่ 64 Microstructure ของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม

จากการทดลองไม่พบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างชัดเจน โดยวัสดุจะมีโครงสร้างเดิม สม่ำเสมอ ไม่มีชั้นผิวแข็งชัดเจน หรือชั้นที่มีเกรณ์ละเอียดกว่า

## ผลการทดสอบเกี่ยวกับกระสุน ครั้งที่ 2

### การทดลอง

การทดสอบเกี่ยวกับกระสุน ครั้งที่ 2 ทดสอบโดยการยิงด้วยกระสุนจริงกับกระสุนปืนพก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาด และกระสุนปืนเล็กๆที่เป็นอาวุธสงคราม ทดสอบโดยการยิงกระสุนจริงกับกระสุนปืนพกทุกขนาด ที่นำมาใช้ทดสอบถูกเป็นที่ถูกพัฒนาเพื่อทดสอบ性能 ผลกระทบของพัฒนาต่อร่างกาย ต่อสมรรถนะการป้องกันกระสุนของเกราะ

### วิธีการทดลอง

การยิงทดสอบ โดยทำการทดสอบเทียบเท่ากับมาตรฐานของกระทรวงกลาโหมมากที่สุด และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญร่วมปฏิบัติงานทดสอบ

การทดสอบเกี่ยวกับกระสุนปืนพก ยิงทดสอบด้วยกระสุนสองขนาดคือ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

โดยทั่วไป กระสุนปืนที่มีข่ายตามห้องทดลองนั้นมีความเร็วตันที่แตกต่างกันเล็กน้อย แม้ว่าจะผลิตจากบริษัทเดียวกันก็ตาม ในการยิงทดสอบจึงจำเป็นต้องทำการวัดความเร็วของกระสุนที่จะนำมาทดสอบด้วย เพื่อให้ได้ค่าความเร็วตันตามมาตรฐาน NIJ.

จากการวัดความเร็วของกระสุน 9 mm.FMJRN วัดความเร็วตันได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นจึงได้ทำการเพิ่มดินปืนให้กับกระสุนจนได้ความเร็วตามมาตรฐาน ทำการเพิ่มดินปืนให้กับกระสุนจนได้ความเร็วตามมาตรฐาน

ส่วนกระสุน .44 ที่ได้จากการทดสอบมีความตันถึง  $451.57$  เมตร/วินาที จึงได้ทำการนำดินปืนออกบางส่วน และนำมายิงจนได้ความเร็วตามมาตรฐาน ในชั้นนี้เราเรียกว่า “การปรับดินปืน”

แบบฟอร์มบันทึกผลการยิงทดสอบ gerade กันกระสุน

โครงการวิจัยและพัฒนา gerade ป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาด และกระสุนปืนเล็กๆ ที่เป็นอาวุธสงคราม

สถานที่ทดสอบ

สนามยิงทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน กองพลาธิการ และสรรพาธุร  
รายชื่อเจ้าหน้าที่

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. พ.อ. ดำรง      | เรืองฤทธิ์ |
| 2. พ.อ. ฉัตรชัย   | ไชติกุล    |
| 3. พ.ต.ท. ไพบูลย์ | สุขเกษม    |
| 4. ด.ต. สมยศ      | ชัยันต์    |
| 5. ด.ต. วินิจ     | แสงจิว     |
| 6. พ.ต. สุพพิติ   | มีสุข      |
| 7. พ.อ. นพพร      | ศุภครรภ์   |

ผู้บันทึกผลการทดสอบ

คุณ โภวิท ร่มเยศบวร

ผู้เก็บหลักฐานในการทดสอบ

คุณ โภวิท ร่มเยศบวร

ผู้ร่วมสังเกตการณ์

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. พ.อ. ดำรง    | เรืองฤทธิ์  |
| 2. คุณ ประเบชร์ | วงศ์คำสิงห์ |

ตารางบันทึกผลการทดสอบ

หมายเลขอ 1

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ SS2+ Al2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไว้สินิม 2 มม. กับ อลูมิเนียม 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง SS2+Al2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	436.94	ไม่ทะลุ	
2	.44	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	434.99	ทะลุ	
3						
4						

## หมายเลขอ 2

### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ SS2+HAI2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 2 มม. กับ

อัลูมิเนียม 2 มม. ทำอินไดซ์

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง SS2+HAI2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รอบการทดสอบ	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	จอยยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	436.92	ไม่ทะลุ	
2	.44	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	428.68	ไม่ทะลุ	
3						
4						

### หมายเลขอ 3

#### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS2+Al2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 2 มม. ทำในไต้หวัน

กับ อลูมิเนียม 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS2+Al2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	440.36	บริ	
2						
3						
4						

#### หมายเลขอ 4

##### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS2+Al1x2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สนิม 2 มม. ทำในไต้หวัน

กับอลูมิเนียม 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS2+Al1x2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN


น้ำหนัก 8 กรัม (124 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที



ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436±9	437.87	ทະลຸ	
2						
3						
4						

## หมายเลขอ 5

### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ SS2+Al1x2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 2 มม. กับ อลูมิเนียม 1 มม. 2 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง SS2+Al1x2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

ร้อยละของกระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ร้อยละ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	$436 \pm 9$	439.96	ไม่ทะลุ	
2	.44	ทดสอบ	$436 \pm 9$	437.49	ทะลุ	
3						
4						

## หมายเลขอ 6

### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS2+Al1x2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 2 มม

ทำในเตอร์ดิ้ง กับอลูมิเนียม 1 มม. 2 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS2+Al1x2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	438.17	ทะลุ	
2						
3						
4						

## หมายเลขอ 7

### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS2+HAI1x2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 2 มม. ทำในไต้หวัน

กับ อลูมิเนียม 1 มม. 2 แผ่น ทำอินไดซ์

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS2+HAI1x2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	441.75	ทะลุ	
2						
3						
4						

## หมายเลขอ 8

### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ Al2+Al1x4

รายละเอียดวัสดุ อลูมิเนียม 2 มม. กับอลูมิเนียม 1 มม. 4 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง Al2+Al1x4

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN


น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที



รายละเอียดกระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	จอยยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436±9	437.81	ทະฑุ	
2						
3						
4						

หมายเลขอ 9

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HAI2+Al1x4

รายละเอียดวัสดุ อลูมิเนียม 2 มม. ทำอินไดซ์

กับ อลูมิเนียม 1 มม. 4 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HAI2+Al1x4

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

ร้อยกระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	จอยยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	441.16	ทະฑุ	
2						
3						
4						

หมายเลขอ 10

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HAI1x4+Al2

รายละเอียดวัสดุ อลูมิเนียม 2 มม.

กับอลูมิเนียม 1 มม. 4 แผ่น ทำ成ในไดร์ฟ

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HAI1x4+Al2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	รายละเอียด (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	438.90	ทະลຸ	
2						
3						
4						

หมายเลขอ 11

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HAI2+HAI1x4

รายละเอียดวัสดุ อลูมิเนียม 2 มม. ทำอินไดซ์

กับ อลูมิเนียม 1 มม. 4 แผ่น ทำอินไดซ์

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HAI2+HAI1x4

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	รายละเอียด (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	435.95	ทະลຸ	
2						
3						
4						

## หมายเลขอ 12

### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS1+HSS1

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 2 มม. ทำในไตรดิ้ง 2 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS1+HSS1

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รอบการทดสอบ	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	จอยยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	434.91	ทະฑ	
2						
3						
4						

### หมายเลขอ 13

#### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ SS1+SS1

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวสนิม 1 มม. 2 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง SS1+SS1

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รอบยกระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	จอยยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	439.90	ทະฑ	
2						
3						
4						

หมายเลขอ 14

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS1+SS1

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 1 มม. ทำในไต้หวัน

กับเหล็กกล้าไร้สนิม 1 มม

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS1+SS1

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียดวัสดุ	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	รายละเอียด (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	439.84	ทະลຸ	
2						
3						
4						

หมายเลขอ 15

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS1+Al2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 1 มม. ทำในไต้หวัน

กับอลูมิเนียม 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS1+Al2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	432.95	ทະลຸ	
2						
3						
4						

## หมายเลขอ 16

### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS1x2+Al2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สนิม 1 มม. ทำในไตร์ดิ้ง 2 แผ่น

กับอลูมิเนียม 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS1x2+Al2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN


น้ำหนัก 8 กรัม (124 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที



รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436±9	440.47	ทะลุ	
2						
3						
4						

หมายเลขอ 17

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ SS1x2+Al2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สนิม 1 มม. 2แผ่น กับอลูมิเนียม 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง SS1x2+Al2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รอบทดสอบ	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	จอยยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	438.63	ปริ	
2	.44	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	437.80	ทະลຸ	
3						
4						

หมายเลขอ 18

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ SS1x2+ Al1x2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 1 มม. 2 แผ่น

กับอลูมิเนียม 1 มม. 2 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง SS1x2+ Al1x2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	435.29	ไม่ทะลุ	
2	.44	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	435.07	ทะลุ	
3						
4						

หมายเลขอ 19

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS1x2+HAI1x2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 1 มม. ทำในไตร์ดิ้ง 2 แผ่น

กับ อลูมิเนียม 1 มม. ทำในไตร์ดิ้ง 2 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS1x2+HAI1x2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	432.98	ทະลຸ	
2						
3						
4						

หมายเลขอ 20

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ SS2+AI1

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 2 มม. กับ อลูมิเนียม 1 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง SS2+AI1

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	438.61	ทະฑุ	
2						
3						
4						

หมายเลขอ 21

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ HSS2+Al1

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไวร์สันิม 2 มม. ทำในไต้หวัน

กับอลูมิเนียม 1 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง HSS2+Al1

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

รายละเอียด	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	434.90	ทะลุ	
2						
3						
4						

## หมายเลขอ 22

### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ AI5083-3+AI5083-3

รายละเอียดวัสดุ อัลูมิเนียม 5083 หนา 3 มม. 2 แผ่น

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง AI5083-3+AI5083-3

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm.FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 เกรว)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

1








2








ตำแหน่งของกระสุน


รายการกระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดลำกล้อง	ความเร็วกระสุน		ผล	จอยยุบ (mm)
			มาตรฐาน	วัดได้		
1	9 mm.	ทดสอบ	436 $\pm$ 9	438.09	ทະฑ	
2						
3						
4						

รูปแบบการประกอบกระสุน





หมายเลข	รูปแบบ ทิศทางกระสุน ➔	รหัสวัสดุ	ผล	
			9mm.	.45
1		SS2+AI2	ไม่ทะลุ	ทะลุ
2		SS2+HAI2	ไม่ทะลุ	ไม่ทะลุ
3		HSS2+AI2	ปะ	ทะลุ
4		HSS2+AI1x2	ทะลุ	ทะลุ
5		SS2+AI1x2	ไม่ทะลุ	ทะลุ
6		HSS2+AI1x2	ทะลุ	ทะลุ
7		HSS2+HAI1x2	ทะลุ	ทะลุ

8		AI2+AI1x4	ທະຄູ	ທະຄູ
9		HAI2+AI1x4	ທະຄູ	ທະຄູ
10		AI2+HAI1x4	ທະຄູ	ທະຄູ
11		HAI2+HAI1x4	ທະຄູ	ທະຄູ
12		HSS1+HSS1	ທະຄູ	ທະຄູ
13		SS1+SS1	ທະຄູ	ທະຄູ
14		HSS1+SS1	ທະຄູ	ທະຄູ

15		HSS1+AI2	ทะลุ	ทะลุ
16		HSS1x2+AI2	ทะลุ	ทะลุ
17		SS1x2+AI2	ปะ	ทะลุ
18		SS1x2+ AI1x2	ไม่ทะลุ	ทะลุ
19		HSS1x2+HA1x2	ทะลุ	ทะลุ
20		SS2+AI1	ทะลุ	ทะลุ
21		HSS2+AI1	ทะลุ	ทะลุ

22		AI5083-3 +AI5083-3	ทະລຸ	ທະລຸ
----	---	-----------------------	------	------

ตารางแสดงความหมายสัญลักษณ์

	AI1	อลูมิเนียม 1 มม.
	AI2	อลูมิเนียม 2 มม.
	HAI2	อลูมิเนียม 1 มม. ทำ成ในไดร์
	HAI2	อลูมิเนียม 2 มม. ทำ成ในไดร์
	SS1	เหล็กกล้าไร้สนิม 1 มม.
	HSS1	เหล็กกล้าไร้สนิม 1 มม ทำในไดร์ดิ้ง

	SS2	เหล็กกล้าไร้สนิม 2 มม
	HSS2	เหล็กกล้าไร้สนิม 2 มม ทำไนท์เตอร์ดิ้ง
	Al5083-3	อลูมิเนียม 5083 หนา 3 มม.

## สรุปผลการทดสอบ

ผลการทดสอบที่ได้จากการทดลอง แสดงให้เห็นถึงผลของความแข็งที่ผิวสัมผัสร่อนเกราะ และความแข็งแรงของวัสดุ นั้นมีผลต่อรูปแบบความเสียหาย ของแผ่นเกราะจริง ตามหลักทฤษฎีที่กล่าวไว้ข้างต้น

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัสดุที่มีผิวแข็ง แล้วให้ผลการทดสอบ สอดคล้องกับทฤษฎี และการทดลองของ T. Borvik[5] เมื่อวัสดุบางมีความแข็งมากขึ้นถึงระดับหนึ่งจะมีความสามารถในการต้านทานกระสุนลดลง เนื่องจากเกิดความเสียหายในรูปแบบ Plugging ได้ง่ายขึ้น ดังผลการทดลอง หมายเลข 1-3 ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการทำผิวแข็งให้แผ่นเกราะชั้นแรก แผ่นเกราะจะถูกเจาะได้ง่าย โดยที่กระสุน 9mm. สามารถเจาะทะลุได้


และจากการทดลองแสดงให้เห็นอีกว่าความแข็งแรงของแผ่นเกราะชั้นต่อมาก็ทำหน้าที่รองหลัง นั้นมีผลต่อความสามารถในการต้านทานกระสุน ดังผลการทดลอง หมายเลข 1-3 จะพบว่า หมายเลข 2 ที่ใช้แผ่นรองหลังที่มีความแข็งแรงมากกว่า เนื่องจากมีการทำผิวแข็งนั้น ผลให้ เกราะนั้นสามารถกันกระสุน .44 ได้

จากการทดลองหมายเลข 22 ความแข็งแรงของแผ่นวัสดุชั้นแรกมีผลต่อความสามารถในการต้านทานกระสุน ดังที่ผลการทดลอง ออกมามั่วว่าจะใช้อลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติสูงและมีความหนา รวมกันถึง 6 mm. ก็ไม่สามารถกันกระสุนได้เลย เมื่อเทียบกับเกราะที่ใช้เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นแผ่นเกราะชั้นแรก เนื่องจากเกราะชั้นแรกนั้นต้องรับภาระการกระแทกที่สูงมากในเวลาอันสั้น วัสดุที่ความสามารถในการต้านทานแรงกระแทกต่ำ เช่น วัสดุที่ความแข็งสูง ยึดตัวได้น้อย กับวัสดุที่มีความแข็งแรงต่ำ อย่างอลูมิเนียม จะไม่สามารถรับภาระการกระแทกได้มากพอก

### ผลการทดสอบเกระาะกันกระสุน รอบที่ 3

#### การทดลอง

การทดสอบเกระาะกันกระสุน ทดสอบโดยการยิงด้วยกระสุนจริงกับเกระาะกันกระสุนปืนพก และ เกระาะกันกระสุนปืนเล็กๆที่เป็นอาวุธสงครามด้วยเครื่องยิงทดสอบ gas gun



รูปที่ 65 เครื่องยิงทดสอบ Gas gun

#### วิธีการทดลอง

##### การยิงทดสอบ

การยิงทดสอบแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ ทดสอบเกระาะปืนพกและเกระาะปืนเล็กๆ และมีรูปแบบย่อย ๆ ดังนี้

##### 1 ทดสอบเกระาะปืนพก

เกระาะปืนพกที่ใช้ทดสอบครั้งนี้มีรูปแบบเดียว แต่ยิงทดสอบด้วยกระสุนสอง

ขนาดคือ กระสุนปืนมาตรฐาน 9 มม. FMJRN และ .44 REM MAG ตามการทดสอบมาตรฐาน 3A

1.1 เกระาะปืนพกยิงด้วยกระสุน 9 มม. FMJRN (BJS3 + BJA2-9 มม. FMJRN)

1.2 เกระาะปืนพกยิงด้วยกระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked (BJS3 + BJA2-.44)

## 2 ทดสอบเกราะปืนเล็กๆ

เกราะปืนเล็กๆ ทดสอบบึงด้วยกระสุน M16 อย่างเดียว และมีการจัดรูปแบบเกราะตามรูปแบบโดยการเพิ่มชั้นวัสดุเข้ามาช่วยรับภาระจากกระสุน

2.1 เกราะ 3 ชั้น (SM10 +UD.2x20+BJH2)

### การทดสอบแบบมาตรฐานสำหรับเกราะปืนพกระดับ 3A



รูปที่ 66 สนามยิงทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน กองพลาซิการ และสรรพอาวุธ สนง. สำรวจแห่งชาติ



รูปที่ 67 สนามยิงทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน กองพลาซิกการ และสรรพาต สนง. สำรวจแห่งชาติ



รูปที่ 68 อุปกรณ์ใช้ยิงทดสอบ (Nitrogen gas gun)



รูปที่ 69 อุปกรณ์วัดความเร็วกระสุนปืน



รูปที่ 70 เครื่องวัดความเร็วกระสุนปืน



รูปที่ 71 ชุดเกราะปืนพกสำหรับทดสอบ



รูปที่ 72 ชุดเกราะปืนพกหลังทำการทดสอบ



รูปที่ 73 ชุดเกราะปืนพกหลังทำการทดสอบ



รูปที่ 74 ชุดเกราะสำหรับทดสอบกระสุนปืนเล็กยาวอาวุธสงคราม



รูปที่ 75 ชุดเกราะสำหรับทดสอบกระสุนปืนเล็กยาวอาวุธสงคราม



รูปที่ 76 พ.อ. ดำรงค์ เรืองฤทธิ์ บรรยายก่อนทำการทดสอบ



รูปที่ 77 พ.อ. ดำรง เรืองฤทธิ์ สว.กห. ทำเครื่องหมายตำแหน่งเป้าเลเซอร์



รูปที่ 78 รอยกระสุนปืน M 16 ตำแหน่งที่ 1



รูปที่ 79 พ.อ. สมชาย ศุขมนัส

พ.อ. ดำรงค์ เรืองฤทธิ์

คณะกรรมการ สว.กห. ตรวจสอบรอยกระสุนปืน



รูปที่ 80 คณะกรรมการตรวจสอบรอยรอยกระสุนปืน 16 ตำแหน่งที่ 2



รูปที่ 81 รอยกระสุนปืน M 16 ตำแหน่งที่ 3



รูปที่ 82 รอยยุบตัวของดินน้ำมันจากกระสุนปืน M 16 ที่ตำแหน่งที่ 1



รูปที่ 83 การวัดรอยยุบตัวของดินน้ำมันจากกระสุนปืน M 16 ที่ตำแหน่งที่ 2



รูปที่ 84 เกราะหลังการยิงทดสอบ



รูปที่ 85 รอยยุบตัวของดินน้ำมันจากกระสุนปืน M16 ที่ตำแหน่งที่ 3



รูปที่ 86 ชุดเกราะหลังการยิงทดสอบ



รูปที่ 87 คณะกรรมการ และผู้ร่วมสังเกตการณ์  
โครงการวิจัยและพัฒนาเกราะป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาดและกระสุนปืนเล็กๆที่เป็นอาวุธสงคราม  
ณ สำนักงานยิงทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน กองพลาธิการ และสรรพากร สำน. ตัวรุจแห่งชาติ



พลเอก อภิชาติ ทิมสุวรรณ หัวหน้าโครงการ



รูปที่ 88 หัวหน้าโครงการร่วม คณะกรรมการ และผู้ร่วมลังเกตการณ์  
โครงการวิจัยและพัฒนาเกราะป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาดและกระสุนปืนเล็กๆที่เป็น  
อาวุธสงคราม

ณ สำนักยิงทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน กองพลาธิการ และสรรพอาวุธ สนง. ตัวร่วมแห่งชาติ

แบบฟอร์มบันทึกผลการยิงทดสอบ geradeกันกระสุน

โครงการวิจัยและพัฒนา geradeป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาดและกระสุนปืนเล็กๆที่เป็นอาวุธสงคราม

สถานที่ทดสอบ

สถานที่ทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน กองพลาธิการ และสารพาราช  
สตง. ตำรวจนครบาล

วันที่ทำการทดสอบ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น.

รายชื่อเจ้าหน้าที่

1. พ.อ. สมชาย	ศุขมนัส	ส.ว.กห.
2. พ.อ. ดำรงค์	เรืองฤทธิ์	ส.ว.กห.
3. พ.อ.อ. นพพร	คุ้มคล้าย	ทอ.
4. พ.ต.ท. ไพรยนต์	สุขเกยม	พลาธิการตำรวจนครบาล
5. ส.ต.ท. อุดยล	วังห้อม	พลาธิการตำรวจนครบาล
6. ส.ต.ท. พจน์	ศุกร์วัชรินทร์	พลาธิการตำรวจนครบาล
7. คุณณรงค์	จิตต์เนื่อง	บ. พรีซิพาร์ท จำก.

ผู้บันทึกผลการทดสอบ

คุณ มงคล พุ่มแก้ว

ผู้เก็บหลักฐานในการทดสอบ

คุณ มงคล พุ่มแก้ว

ผู้ร่วมสังเกตการณ์

1. พ.อ. สมชาย ศุขมนัส

2. พ.อ. ดำรงค์ เรืองฤทธิ์

### ชิ้นงานหมายเลข 1

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ BJS3 + BJA2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 3 มม. กับ

เหล็กหนีบ瓦ลูมิเนียมอัลลอย 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง BJS3 + BJA2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน 9 mm. FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรน)


ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน 9 mm. FMJRN

น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรน)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

3. น้ำหนักกระ 2.4 กิโลกรัม



รอย กระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดลำ กล่อง	น.น. กระสุน ปืน(mg.)	ความเร็วกระสุน		ผล	รอยยุบ (mm)	D <sub>ave</sub> (mm)
				มาตรฐาน	วัดได้			
1	9 มม.	ทดสอบ	STD.	436 $\pm$ 9	430	ไม่หลุด	12	19.64
2	9 มม.	ทดสอบ	STD.	436 $\pm$ 9	428	ไม่หลุด	12.4	23.88

ข้อสังเกต : สำหรับการทดสอบในครั้งนี้ระดับความเร็วของกระสุน 9 มม. จะมีความเร็วใกล้เคียงระดับมาตรฐาน

## ชิ้นงานหมายเลข 2

### รายละเอียดวัสดุ


รหัสวัสดุ BJS3 + BJA2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 3 มม. กับ  
อลูมิเนียมอัลลอย 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง BJS3 + BJA2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

- กระสุน 9 mm. FMJRN  
น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรน)  
ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที
- กระสุน 9 mm. FMJRN  
น้ำหนัก 8 กรัม (124 เกรน)  
ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที
- น้ำหนักกระสุน 2.4 กิโลกรัม



ร้อย กระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดคำ กล่อง	น.น. กระสุน ปืน(mg.)	ความเร็วกระสุน		ผล	ร้อย群 (mm)	D <sub>ave</sub> (mm)
				มาตรฐาน	วัดได้			
1	9 มม.	ทดสอบ	STD.	436 $\pm$ 9	394	ไม่หลุด	12.6	23.59
2	9 มม.	ทดสอบ	STD.	436 $\pm$ 9	396	ไม่หลุด	12.2	21.55

ข้อสังเกต : ความเร็วของกระสุน 9 มม. ยังต่ำกว่าระดับมาตรฐานอยู่  $9.17$  เปอร์เซ็นต์

### ชิ้นงานหมายเลข 3

#### รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ BJS3 + BJA2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 3 มม. กับ

อลูมิเนียมขั้ลลอย 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง BJS3 + BJA2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1

2

ตำแหน่งของกระสุน

1. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

3. น้ำหนักเกราะ 2.4 กิโลกรัม

รอย กระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดลำ กล้อง	น.น. กระสุน ปืน(mg.)	ความเร็วกระสุน		ผล	รอยยุบ (mm)	D <sub>ave</sub> (mm)
				มาตรฐาน	วัดได้			
1	.44	ทดสอบ	STD.	436 $\pm$ 9	430	ไม่ทะลุ	20.8	24.20
2	.44	ทดสอบ	STD.	436 $\pm$ 9	428	ไม่ทะลุ	19.7	23.65

ข้อสังเกต : ความเร็วของกระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked ทดสอบอยู่ในระดับ

มาตรฐาน

### ขั้นตอนหมายเลข 4

รายละเอียดวัสดุ

รหัสวัสดุ BJS3 + BJA2

รายละเอียดวัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม 3 มม. กับ

อลูมิเนียมอัลลอย 2 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง BJS3 + BJA2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ

1. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)


ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 15.55 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $436 \pm 9$  เมตร/วินาที

3. น้ำหนักกระร่าง 2.4 กิโลกรัม



รอย กระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดลำ กล้อง	น.น. กระสุน ปืน(mg.)	ความเร็วกระสุน		ผล	ระยะยุบ (mm)	D <sub>ave</sub> (mm)
				มาตรฐาน	วัดได้			
1	.44	ทดสอบ 4"	STD.	436 $\pm$ 9	428	ไม่ทะลุ	22.6	24.34
2	.44	ทดสอบ 4"	STD.	436 $\pm$ 9	429	ไม่ทะลุ	20.1	24.21

ข้อสังเกต : ความเร็วของกระสุน .44 Magnum Lead SCW Gas Checked ทดสอบอยู่ในระดับมาตรฐาน

**ชิ้นงานหมายเลข 5 ทดสอบเกราะกันกระสุนปืนเล็กๆที่เป็นอาวุธสงคราม**

**รายละเอียดวัสดุ**


รหัสวัสดุ เกราะ 3 ชั้น (SM10 +UD.2x20+BJH2)

รายละเอียดวัสดุ วัสดุเซรามิก 10 มม. , วัสดุไยสังเคราะห์หนา .2 มม.

20 ชั้น และเหล็กกล้าไร้สนิม 3 มม.

ลำดับการเรียงวัสดุจากหน้าไปหลัง SM10 +UD.2x20+BJH2

กระสุนที่ใช้ในการทดสอบ



1. กระสุน 7.62 mm. NATO FMJ Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 148 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $838 \pm 9$  เมตร/วินาที

2. กระสุน 7.62 mm. NATO FMJ Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 148 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $838 \pm 9$  เมตร/วินาที

3. กระสุน 7.62 mm. NATO FMJ Lead SCW Gas Checked

น้ำหนัก 148 กรัม (240 กรัม)

ความเร็วกระสุน  $838 \pm 9$  เมตร/วินาที

4. น้ำหนักเกราะ 2.4 กิโลกรัม

ร้อย กระสุน	ชนิดกระสุน	ชนิดคำ กล่อง	น.น. กระสุน ปืน(mg.)	ความเร็วกระสุน		ผล	ร้อยยูบ (mm)	$D_{ave}$ (mm)
				มาตรฐาน	วัดได้			
1	M16	ทดสอบ 6"	148	838 $\pm$ 9	845	ไม่ทะลุ	22.6	22.32
2	M16	ทดสอบ 6"	148	838 $\pm$ 9	839.57	ไม่ทะลุ	20.1	21.21
3	M16	ทดสอบ 6"	148	838 $\pm$ 9	846.62	ไม่ทะลุ	19.1	21.37

**ข้อสังเกต :** ความเร็วของกระสุน M16 Lead SCW Gas Checked ทดสอบอยู่ในระดับมาตรฐาน


## 16. การทดสอบความแข็ง

### 16.1 ผลการทดสอบความแข็ง Tensile Test

#### ชิ้นทดสอบชนิดแบบ แบบ E (DIN 50125)

การดึงทดสอบวัสดุ ในการทดสอบครั้งนี้ กระทำตามมาตรฐาน

แบบ E (DIN 50125) ตามเครื่องทดสอบที่กำหนด



รูปที่ 89 แบบชิ้นทดสอบวัสดุมาตรฐาน E (DIN 50125)

Type	Width	Gauge length	Parallel length	Radius of fillet (Degree)	Thickness	Width of gripped portion
	w	L	P	R	T	B
E	20	70	90 approx.	35	2	30

ตารางที่ 26 ขนาดชิ้นทดสอบที่จัดทำตามมาตรฐาน E (DIN 50125) หน่วยเป็นมิลลิเมตร

Type	w	L	P	h	L <sub>t</sub>	R	T	B
E	20	70	90	50	220	35	2	20

ตารางที่ 27 ขนาดชิ้นทดสอบที่จัดทำตามมาตรฐาน E (DIN 50125) หน่วยเป็นมิลลิเมตร

### รายละเอียดการดึงทดสอบชิ้นงาน

#### ผลการทดลอง

Specimen	อลูมิเนียมทำ成ในไดซ์ชิ้นที่ 1		อลูมิเนียมทำ成ในไดซ์ชิ้นที่ 2	
	แนวตั้ง	แนวนอน	แนวตั้ง	แนวนอน
Yield Stress (MPa)	112.55	112.55	107.51	107.51
Tensile Strength (MPa)	116	116	111	111
Elongation %	3.11	3.11	3.52	3.52

ตารางที่ 28 แสดงผลการดึงทดสอบวัสดุ

### รายละเอียดการดึงทดสอบชิ้นงาน

Operator name: Mr. Watcharin


Full Scale Load Range: 6 kN

Crosshead Speed: 30 mm/min


Temperature: 25 °C

จากผลการทดลองพบว่าความแข็งแรงที่ได้จากการดึงทดสอบทั้ง 2 แนว ไม่แตกต่างกันมาก

กราฟผลการทดสอบ Tensile test




รูปที่ 90 กราฟ Tensile Test สำหรับชิ้นงานแผ่นอลูมิเนียมชิ้นที่ 1




รูปที่ 91 กราฟ Tensile Test สำหรับชิ้นงานแผ่นอลูมิเนียมชิ้นที่ 2

### กราฟผลการทดสอบ Tensile test



รูปที่ 92 กราฟ Tensile Test สำหรับชิ้นงานแผ่นอลูมิเนียมทำอนไดซ์ชิ้นงานที่ 1



รูปที่ 93 กราฟ Tensile Test สำหรับชิ้นงานแผ่นอลูมิเนียมทำอนไดซ์ชิ้นงานที่ 2

## 17. การตรวจสอบความลึกความกว้างของรูกระสุนปืน

### 17.1 วิธีการทดสอบการวัดความลึกและความกว้างของรูกระสุนปืนด้วยเครื่อง

3D OPTICAL SCANNING เป็นการวัดความลึกและความกว้างของรูกระสุนปืนด้วยเครื่อง 3D OPTICAL SCANNING


การวัดความลึกและความกว้างของรูกระสุนปืนด้วยเครื่อง 3D OPTICAL SCANNING อาศัยหลักการวัด 3 มิติ จากเครื่อง 3D OPTICAL SCANNING โดยนำชิ้นงานที่ได้ทำการทดสอบจากการสแกนรูปร่างของชิ้นงานในรูปภาพ 3 มิติ ซึ่งจะมีรูปอยลึก รอยบุ๋มที่ถูกกระทำจากกระสุนปืนบนชิ้นงาน หรือกระาะที่ใช้ทำการทดสอบ เพื่อที่จะนำผลการสแกนมาบันทึกการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานในรูป 3 มิติ และตัวโปรแกรมเครื่องยังสามารถวัดค่าร้อยลึก รอยบุ๋มของชิ้นงานได้ จากนั้นจึงนำมานับทึกให้อยู่ในรูปไฟล์ jpg หรือ stl เพื่อนำไปประมวลผลหรือนำไปวิเคราะห์รูปแบบงานในด้านวิศวกรรมต่างๆ ได้อีกอย่างเช่นนำไปวิเคราะห์รูปแบบ FINITE ELEMENT

อุปกรณ์เครื่อง 3D OPTICAL SCANNING แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนของตัวกล้อง 3D OPTICAL และอุปกรณ์เสริม
- ส่วนของตัวเครื่องประมวลผลหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล



รูปที่ 94 อุปกรณ์กล้อง 3D OPTICAL SCANNING และอุปกรณ์เสริม



รูปที่ 95 อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

### การสแกน 3 มิติ

การถ่ายภาพและสแกนแบบ 3 มิติเป็นระบบ IT สมัยใหม่ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในงานอย่างแพร่หลายเพื่อที่จะได้นำภาพจากการถ่ายภาพหรือสแกนให้ได้ออกมาในรูป 3 มิติไปใช้ วิเคราะห์ในด้านงานวิศวกรรมต่างๆ การทำงานของกล้องจะถ่าย หรือสแกน ในชิ้นงานแต่ละด้าน ซึ่งถ้า จะต้องให้มีการนับที่จุดส่วนใดส่วนหนึ่งที่ต้องการ เช่นความลึก ความกว้างของรูร่องจะทำสัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายเน้นไปที่บริเวณนั้น จากนั้นทำการสแกนทั้งสามด้านคือ ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง

### ส่วนของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล

#### การวิเคราะห์และประมวลผล

การวิเคราะห์และประมวลผลเป็นการรับข้อมูลที่ได้จากตัวกล้องที่สแกนชิ้นงานแล้วส่งผ่าน ข้อมูลในการสแกนรูปแบบ 3 มิติ มาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล โปรแกรมที่ใช้สแกนจะเป็น โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีมาพร้อมกับกล้อง 3D OPTICAL จากนั้นเครื่องยังสามารถจะนำไปใช้วัดค่าความ ลึก ความกว้าง ของรอยลึกของกระสุน

คอมพิวเตอร์จะประมวลผลและนำมายังเครื่องที่ต้องการและบันทึกเป็นไฟล์รูปแบบ 3 มิติที่ เป็นนามสกุล stl

**ขั้นตอนการ สแกนด้วยเครื่อง 3D optical scanning**




รูปที่ 96 ห้องทดสอบ 3D OPTICAL SCANNING




รูปที่ 97 ชุดแผ่นเกราะชิ้นงานสำหรับทำการสแกน




รูปที่ 98 จูปการเตรียมชิ้นงานพ่นสี เพื่อกันแสงสะท้อน




รูปที่ 99 การทำเครื่องหมายรอบบริเวณส่วนที่ต้องการจะดัดด้วยแผ่นคาร์บอน




รูปที่ 100 การทำเครื่องหมายรอบบริเวณรอยนูน ความกว้างรู ด้วยแผ่นคาร์บอน




รูปที่ 101 ชุดอุปกรณ์ กล้อง 3D OPTICAL



รูปที่ 102 ภาพการสแกนเกرافะ




รูปที่ 103 ภาพการสแกนเกرافะ




รูปที่ 104 ภาพจากการสแกนเกราะ


## 17.2 ผลการทดสอบ การวัดความลึก และความกว้างของรูกระสุนปืน




รูปที่ 105 ภาพสแกนโดยความกว้างของรูกระสุนปืน (9 mm.) ชิ้นงานที่ 1




รูปที่ 106 ภาพสแกนโดยความกว้างของรูกระสุนปืน (9 mm.) ชิ้นงานที่ 2




รูปที่ 108 ภาพสแกนโดยความกว้างของรูกระสุนปืน (.44) ชิ้นงานที่ 1




รูปที่ 109 ภาพชิ้นงานหมายเลข 1 ตำแหน่งรูกระสุนที่ 1 ความลึก 12 มม.




รูปที่ 110 ชิ้นงานหมายเลข 1 ตำแหน่งรูกระสุนที่ 2 ความลึก 12.4 มม.




รูปที่ 111 ชิ้นงานหมายเลข 2 ตำแหน่งรูกระสุนที่ 1 ความลึก 12.6 มม.




รูปที่ 112 ชิ้นงานหมายเลข 2 ตำแหน่งรูกระสุนที่ 2 ความลึก 12.2 มม.



รูปที่ 113 ชิ้นงานหมายเลข 3 ตำแหน่งรูกระสุนที่ 2 ความลึก 19.7 มม.



รูปที่ 114 ชิ้นงานหมายเลข 4 ตำแหน่งรูกระสุนที่ 1 ความลึก 22.6 มม.




รูปที่ 115 ชิ้นงานหมายเลข 4 ตำแหน่งรูกระสุนที่ 2 ความลึก 20.1 มม.


18. ผลการทดสอบด้วยปืนเล็กๆที่ กระสุนปืน M16 และ AK47 AP



รูปที่ 116 ภาพชิ้นงานที่ทดสอบด้วย กระสุนปืน M16 และ AK47 AP



รูปที่ 117 ภาพการสแกนตำแหน่งรอยกระสุน M 16และ AK47 AP



รูปที่ 118 ภาพการสแกนตำแหน่งความลึกของรอยกระสุน M 16

ตำแหน่งความลึก รูกระสุน 31 มม.

## สรุปผลการทดลอง

จากผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. เกราะป้องกันกระสุนปืนพกที่ได้ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน U.S.NIJ.0101.04 กับกระสุนปืนพกขนาด 9 มม. และ .44 พบว่าเสื้อเกราะที่ทำจากวัสดุแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม (SS 304) หนา 2 มม. กับแผ่นอลูมิเนียมอัลลอย/ หรืออลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการอ่อนไดร์ช หนา 2 มม. สามารถป้องกันกระสุนได้ดี โดยที่ขนาดรอยยุบตัวของเกราะมีขนาดต่ำกว่า 44 มม. (U.S.NIJ.0101.04 ระดับ 3A)

2. สำหรับเกราะป้องกันกระสุนปืนเล็กยานที่เป็นอาวุธสงคราม เกราะประกอบไปด้วยแผ่นเชร์วิค  $Al_2O_3$  หนา 10 มม., วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ PE 20 แผ่น หนาแผ่นละ 0.2 มม. และวัสดุรองหลังที่เป็นแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม(SS 304) หนา 2 มม. ซึ่งพบว่าจากการทดสอบ ยิงเบื้องต้นด้วยปืน M16 และ AK 47 AP (กระสุนเจาะเกราะ) พบร้าเกราะดังกล่าวสามารถต้านทานกับกระสุนปืน M16 ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือกระสุนปืนไม่สามารถทะลุแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม (SS 304) และรอยบุ๋มต่ำกว่า 44 มม. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกราะดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้ว

อย่างไรก็ตามทางคณบุรุษวิจัยจะได้นำเกราะดังกล่าวไปทดสอบตามมาตรฐาน U.S.NIJ.0101.04 ระดับ 3A ต่อไป ซึ่งจากการทดลองแสดงให้เห็นแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้

3. ความลึกของรอยกระสุนปืนพารามิเตอร์ที่บ่งบอกความสามารถในการดูดซับพลังงานของเกราะ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ทำการทดสอบหาความกว้างและความลึกของรอยกระสุนด้วยเครื่อง 3D OPTICAL SCANNING ซึ่งผลที่ได้เป็นภาพ 3 มิติที่สามารถนำมาประมาณวิเคราะห์การดูดซับพลังงานของเกราะ และผลที่ได้จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบขนาดความลึกที่คำนวนได้จากการทดลองที่ต่อไป

4. ในส่วนของการออกแบบต้นแบบเสื้อเกราะกันกระสุนทั้ง 2 ประเภทได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว และได้จำหน่ายไปบางส่วนบ้างแล้วโดย บริษัท พรีชิพาร์ท จำกัด เป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ โดยเฉพาะเกราะที่มีเชรามิกเป็นเกราะแผ่นหน้า ซึ่งจะทำให้มีน้ำหนักลดลงจากเกราะที่เป็นโลหะเดิม ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างวิจัยนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและผลงานวิจัยบางส่วนได้ถูกนำไปใช้งานจริงบ้างแล้ว

อย่างไรก็ตามคณบุรุษวิจัยจะได้ดำเนินการลดน้ำหนักของเสื้อเกราะลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

## เอกสารอ้างอิง

- [1] มาตรฐานแผ่นเกราะกันกระสุน. กมย.กท.2/2547, คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม
- [2] Ballistic Resistant Protective Materials. NIJ Standard 0101.04: National Institute of Justice, U.S. Department of Justice
- [3] Ballistic Resistance of Personal Body Armor. NIJ Standard 0101.04: National Institute of Justice, U.S. Department of Justice
- [4] Backman ME, Goldsmith W. The mechanics of penetration of projectiles into targets. *Int J Eng Sci* 1978;16:1–99.
- [5] T. Borvik, M. Langseth, O.S. Hopperstad, K.A. Malo. Perforation of 12mm thick steel plates by 20mm diameter projectiles with flat, hemispherical and conical noses part I: Experimental study. *Int. J. Impact Eng* Vol. 27, pp. 19–35, 2002
- [6] J. Zukas, T. Nicholas, L. B. Greszczuk and D. R. Curran. *Impact Dynamics*. John Wiley & Sons
- [7] I.S. Chocron Benloulo and V. Sanchez-Galvez. A New Analytical Model to Simulate Impact onto Ceramic/Composite Armors. *Int. J. Impact Engng* Vol. 21, No. 6, pp. 461–471, 1998
- [8] I. Horsfall, D. Buckley. The effect of through-thickness cracks on the ballistic performance of ceramic armour systems. *Int. J. Impact Eng* Vol. 18, No. 3, pp. 309–318, 1996
- [9] J. Lopez-Puente, A. Arias, R. Zaera, C. Navarro. The effect of the thickness of the adhesive layer on the ballistic limit of ceramic/metal armours. An experimental and numerical study. Carlos III University of Madrid Avda. de la Universidad 30, 28911 Legane's, Madrid, Spain. 20 July 2005
- [10] R. Zaera, S. Sanchez-Sa'ez, J.L. Pe'rez-Castellanos, C. Navarro. Modelling of the adhesive layer in mixed ceramic/metal armours subjected to impact. *Composites: Part A* 31 (2000) 823–833
- [11] G. Reyes Villanueva, W.J. Cantwell. The high velocity impact response of composite and FML-reinforced sandwich structures. *Composites Science and Technology* 64 (2004) 35–54

- [12] S.N. Dikshit, V. V. Kutumbarao. G. Sundararajan. The influence of plate hardness on the ballistic penetration of thick steel plates. Int. J. Impact Eng Vol. 16, No. 2, pp. 293-320, 1995
- [13] S. Yadav, E.A. Repetto, G. Ravichandran, M. Ortiz. A computational study of the influence of thermal softening on ballistic penetration in metals, Int. J. Impact Eng Vol. 25, pp. 787–803. 2001
- [14] Ipson TW, Recht RF. Ballistic perforation by fragments of arbitrary shape, NWC TP 5927, Denver Research Institute, Naval Weapons Center, China Lake, CA, USA, 1977.
- [15] D.P.Goncalves,F.C.L.de Melo, A.N.Klein,H.A.Al-Qureshi. Analysis and investigation of ballistic impact on ceramic/metal composite armour. Laboratorio de Materiais, Dept Eng Mec,UFSC,CP476, Florianopolis, SC 88040-900, Brazil. SP, 2003
- [16] E. Straßburger .Ballistic testing of transparent armour.Ceramics Fraunhofer-Institut fur Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut (EMI), Am Klingelberg 1, 79588 Efringen-Kirchen, Germany. June 2008.
- [17] MTEC. 2537, โลหะวิทยาสำหรับบุคคลทั่วไป เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 24 มีนาคม 2537.,
- [18] สมนึก วัฒนาศรียุกุล 2543 การซับแข็งเหล็กกล้า เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานไทยเมตัลแลกซ์ 2000, จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับ บริษัท รีด เทรดเดิลกซ์ จำกัด ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ BITEC บางนา, กรุงเทพมหานคร,
- [19] MTEC. 2540. Heat Treatment of Steels เอกสารประกอบการสัมมนา จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 6 กันยายน 2543 ณ ศูนย์ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ BITEC บางนา, กรุงเทพมหานคร,
- [20] ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา และสาโรช ฐิติเกียรติพงศ์ 2535. วัสดุในงานวิศวกรรม เอช.เอน.การ พิมพ์มี กรุงเทพมหานคร,
- [21] รศ.มนัส สถิรจินดา, วิศวกรรมการอุบัติเหล็ก, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์. พิมพ์ครั้งที่ 3, กุมภาพันธ์ 2537
- [22] ดร.กุลจิรา สุจิโรจน์, ดร.ผกามาศ แซ่ห่วง, ดร.ดวงเดือน อาจองค์ 2545. การผลิตเซรามิกส์ โดยการอัดแบบ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอกสารเผยแพร่ พิมพ์ครั้งที่ 1, สิงหาคม 2545

## ภาคผนวก

### ผลการทดสอบกระสุนกระสุน และรับรองมาตรฐาน

สำนักยิงทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน โรงพยาบาลวัตถุระเบิดทหาร

กรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

( ร.อ.ท. )



รูปที่ พ.1 พ.อ. ดำรงค์ เรืองฤทธิ์

บรรยายก่อนการทดสอบ



รูปที่ พ.2 บรรยายก่อนการทดสอบ



รูปที่ ผ.3 96 สนามทดสอบ



รูปที่ ผ.4 นำชิ้นงานทดสอบพร้อมนำ ด้านละ 3 นาที ก่อนทำการทดสอบ



รูปที่ ผ.5 ทำการตวง ชั่ง น้ำหนักกระสุนปืน



รูปที่ ผ.6 ทำเบาะดินน้ำมัน สำหรับวัดรอยลึกกระสุนปืน



รูปที่ ผ.7 ทำการติดตั้งเสื้อเกราะ



รูปที่ ผ.8 เสื้อเกราะหลังทำการทดสอบ



รูปที่ ผ.9 เลือเกราะหลังทำการทดสอบ



รูปที่ ผ.10 เลือเกราะหลังทำการทดสอบ



รูปที่ ผ.11 สรุปผลทำการทดสอบ

**แบบฟอร์มบันทึกผลการยิงทดสอบเกราะกันกระสุน**

โครงการวิจัยและพัฒนาเกราะป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาด และกระสุนปืนเล็กๆ ที่เป็น

อาวุธสงคราม

วันที่ 20 สิงหาคม 2553

สถานที่ทดสอบ

สนามยิงทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร

กรมการอุตสาหกรรมทหาร

ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

( ร.อ.ท. )

อ.พยุหคีรี

จ.นครสวรรค์

	แบบบันทึกความหนาแน่นวัสดุหุน และเครื่องดีดพ่นน้ำ	รหัสเอกสาร FM 5-2051
---	---	-------------------------

ทดสอบความหนาแน่นวัสดุหุน

วันที่ทดสอบ ..... 20 ส.ค.53 .....

กำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ครั้ง ไม่เกิน 19 มม. $\pm$ 2 มม.		
รายละเอียดวัสดุหุน	ครั้งที่	ร้อยละ (มม.)
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ก่อนการทดสอบ)	1	18.8
	2	17.0
	3	21.6
	4	19.6
	5	17.8
ค่าเฉลี่ย		18.96

กำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ครั้ง ไม่เกิน 19 มม. $\pm$ 2 มม.		
รายละเอียดวัสดุหุน	ครั้งที่	ร้อยละ (มม.)
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (หลังการทดสอบ)	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
ค่าเฉลี่ย		

เจ้าหน้าที่ทดสอบ ๑. จ.ส.อ.  ๒. นาย ไกรทอง วงศ์รุจิรา  ๓. นาย ทรงวุฒิ ปั่นจั่ง 	ผู้ควบคุมการทดสอบ (ข้อร้องขอ) น.ท.  (ตัวแทน) หน. ประจำแผนกทดสอบทางศึกษาปืนวิธี กศม.๗  ๖๐ / ๕๔ / ๕๓
--	---

	แบบบันทึกผลการยิงทดสอบเสือเก้าะระดับ 3	รหัสเอกสาร FM 5-2056
--	--	-------------------------

ชื่อชิ้นงาน *Sample 1* วันที่ทดสอบ 20 ส.ค.53

ชนิดกระสุนทดสอบ			นน.ของลูกกระสุน		ความเร็วกระสุน ( $\pm 9.1$ เมตร/วินาที, $\pm 30$ ฟุต/วินาที)		
7.62 mm. NATO FMJ			148 Gr.		847 เมตร/วินาที (2,780 ฟุต/วินาที)		
กำหนดเกณฑ์ร้อยゆบตัว ไม่เกิน 44 มม.			<input checked="" type="checkbox"/> เปิด <input type="checkbox"/> ปิด		แท้จริง	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านหน้า	<input type="checkbox"/> ด้านหลัง
นัดที่	มุมยิง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ		ร้อยゆบ (มม.)	นน.หัว กระสุน(กรัม)	หมายเหตุ
ทศ	ทศ	ทศ	ทศ	ทศ	ทศ	ทศ	ทศ
1	0°	843.53		✓	18.8		
2	0°	840.95		✓	16.0		
3	0°	839.35		✓	13.6		
4	0°	837.29		✓	16.3		- ความเร็วต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด
5	0°	849.65		✓	16.3		- ความเร็วต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด
6	0°	836.59		✓	19.7		- ความเร็วต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด
7	0°	849.85		✓	14.9		- ต้องปรับแก้ด้วย
8	0°	840.00		✓	22.2		- ชิงแม่นยำนัดที่ 6

ชนิดกระสุนทดสอบ			นน.ของลูกกระสุน		ความเร็วกระสุน ( $\pm 9.1$ เมตร/วินาที, $\pm 30$ ฟุต/วินาที)		
7.62 mm. NATO FMJ			148 Gr.		847 เมตร/วินาที (2,780 ฟุต/วินาที)		
กำหนดเกณฑ์ร้อยゆบตัว ไม่เกิน 44 มม.			<input type="checkbox"/> เปิด <input checked="" type="checkbox"/> ปิด		แท้จริง	<input type="checkbox"/> ด้านหน้า	<input type="checkbox"/> ด้านหลัง
นัดที่	มุมยิง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ		ร้อยゆบ (มม.)	นน.หัว กระสุน(กรัม)	หมายเหตุ
ทศ	ทศ	ทศ	ทศ	ทศ	ทศ	ทศ	ทศ
1	0°						
2	0°						
3	0°						
4	0°						
5	0°						
6	0°						

เจ้าหน้าที่ทดสอบ	ผู้ควบคุมการทดสอบ
๑. ๑.๕.๓. ก ๒. นาย ศุภณัช ชัยรัตน์ ๓. นาย ธรรมรงค์ คงอุดม	(ยศชื่อ) ๑.๗. (ตำแหน่ง) งาน/ประจำแผนกทดสอบทางปืนวิธี กศน.๑ ๒๐/๘๘/๒๕๖๖



### แบบบันทึกผลการยิงทดสอบเสื่อกระยะดับ 3

รหัสเอกสาร  
FM 5-2056

ชื่อผู้นำงาน *Sample 2* วันที่ทดสอบ 20 ส.ค.53

ชนิดกระสุนทดสอบ			นน.ของกระสุน		ความเร็วกระสุน ( $\pm 9.1$ เมตร/วินาที, $\pm 30$ ฟุต/วินาที)					
7.62 mm. NATO FMJ			148 Gr.		847 เมตร/วินาที (2,780 ฟุต/วินาที)					
กำลังนกเกณฑ์ร้อยทุ่นทั่วไป ไม่กิน 44 มม.			<input checked="" type="checkbox"/>	เปิด	<input type="checkbox"/>	แทร็ง	<input type="checkbox"/>	ด้านหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	ด้านหลัง
นัดที่	นุ่มยิ่ง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ผลการทดสอบ		ร้อยทุ่น (มม.)	นน.ทั่ว กระสุน(กรัม)	หมายเหตุ			
			ทะลุ	ไม่ทะลุ						
1	0°	849.00		✓	15.4					
2	0°	-		✓	13.3		- วัดความเร็วไม่ได้			
3	0°	839.37		✓	7.9					
4	0°	857.19		✓	18.8		- ความเร็วสูงกว่าเกณฑ์กำหนด			
5	0°	838.96		✓	22.1					
6	0°	846.70		✓	24.9					
7	0°	849.22		✓	11.9		- ชิงแก้มอนด์ที่ 2			

เจ้าหน้าที่ทดสอบ	ผู้ควบคุมการทดสอบ
๑. ๑.๕.๙. ก	(บคชชอ.) ๑.๗. 
๒. นาย ศ.๒๐๐ ๕๒๑๒๓๙	(ตำแหน่ง) งาน/ประจำแผนกทดสอบทางชีปปันวิช กศม.๔
๓. นาย ๗๗๗๗๗ ป๊ะ๊ะ๊ะ	๒๐ / ๘๘ / ๒๕๖๓



## แบบบันทึกผลการยิงทดสอบเสื่อกระยะดับ 2

รหัสเอกสาร  
FM 5-2054

### ชื่อชิ้นงาน..... *Sample 3*

วันที่ทดสอบ 20 ส.ค.53

เจ้าหน้าที่ทดสอบ	ผู้ควบคุมการทดสอบ
๑. ว.ส.อ. ก	(บุคคลอื่น) น.ท. 
๒. นาย กิริยา ไกรวงศ์	(ตัวแทนผู้) หน. / ประธานแผนกทดสอบทางชีวนิชี กศม.๑
๓. นาย บรรจง บัวบาน	๗๖, ศศ., ๕๓

**ผนวก ก.** แบบท้ายประกาศกระทรวงกลาโหมเรื่องรับรองมาตรฐานเสือเกราะกันกระสุน

ฉบับที่ .....

**คุณลักษณะของเสือเกราะกันกระสุน**

๑. ชื่อผู้ผลิต บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด
๒. รุ่น/แบบ เสืออาวุธสงครามเชรามิคมาตรฐาน LEVEL III (CP-002)
๓. ระดับความสามารถในการกันกระสุน ระดับ 3 (ซึ่งเป็นระดับที่สามารถป้องกันกระสุนปืนเล็กๆได้ตามมาตรฐาน NIJ STANDARD 0101.04 ได้)

**๔. คุณลักษณะทั่วไป**

- ๔.๑ น้ำหนักสุทธิเสือเกราะ ขนาด L = ๗.๕ – ๗.๕ กก.
- ๔.๒ อายุการใช้งานเสือเกราะ ๖ ปี (หากเชรามิคไม่แตกชำรุดเสียหาย)
- ๔.๓ เสือตัดเย็บด้วยผ้าชนิด 600 D สีดำ เกราะกันกระสุนเป็นชนิดเกราะแข็ง ซึ่งเสือ ๑ ตัว จะประกอบด้วยแผ่นเกราะแข็ง ๒ ชุด ใช้ได้ที่ตัวเสือด้านหน้า ๑ ชุด และตัวเสือด้านหลัง ๑ ชุด แผ่นเกราะทุกชุดเย็บห่อหุ้มด้วยผ้าร่มสีดำ มีจลากบอกระดับการป้องกัน วัน เดือน ปี ของวันหมดอายุ หรืออื่น ๆ
- ๔.๔ เสือเป็นแบบเสือก็ก ใช้สวมครอบทางศีรษะลงมา หรือทางด้านข้างก็ได้ ที่บริเวณหัวไหล่ และบริเวณด้านข้างตัวเสือซ้าย – ขวา มีแคนเกะยึดปิด – เปิดแบบผ้าตีนตุ๊กแก สามารถปรับขนาดตัวเสือให้กระชับกับลำตัวผู้สวมใส่ได้

**๕. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ**

๕.๑ แผ่นเกราะแข็งมีผิวด้านหน้าโค้งแบบกับลำตัวผู้สวมใส่ และมีขนาดกว้าง ๑๐ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว

๕.๒ ความหนารวมของแผ่นเกราะแข็ง ๒๑ มม. โดยประมาณ ซึ่งสนับสนุนจากเชรามิค ขนาด  $2 \times 2$  นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม. เรียงสลับกับแบบลายก่ออิฐ ไขสังเคราะห์จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั้น ด้านหลังสุดเป็นโลหะเบาชนิดโลหะนิ่มจำนวน ๒ แผ่น ความหนา  $1.0 \pm 0.4$  มิลลิเมตร

๕.๓ พื้นที่ป้องกันอันตราย ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านละประมาณ ๑๑๐ ตารางนิ้ว

๖. กรรมวิธีการผลิตเสือเกราะโดยสังเขป และภาพแสดงเสือเกราะ ตามอนุผนวก ๑ ที่แนบมา

อนุพนวก ๑ ประกอบพนวก ก. กรรมวิธีการจัดทำเสื้อและแผ่นเกราะกันกระสุนของบริษัท  
พรีซิพาร์ท จำกัด

เสื้ออาวุธสงครามเซรามิคมาตรฐาน (CP-002) โดยสังเขปและภาพแสดงเสื้อเกราะ



ตัวเสื้อด้านหน้า



ตัวเสื้อด้านหลัง

**การควบคุมคุณภาพวัสดุกันกระสุน (BALLISTIC MATERIAL QUALITY CONTROL)**

๑. จัดหาวัสดุกันกระสุนทุกชนิดตามคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะ ที่บริษัทกำหนด อาทิเช่น

๑.๑ เซรามิก CERAMIC ขนาด  $2 \times 2$  นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๖.๐ มิลลิเมตร

๑.๒ ไยสังเคราะห์ UDPE (UNIDIRECTION POLYETHYLENE) เรียงชื่อันกันเป็นชั้น และอัดแข็ง ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร

๑.๓ แผ่นโลหะเบา ALUMINUM ความหนา  $0.0 \pm 0.1$  มิลลิเมตร

๑.๔ แผ่นโลหะเบา STAINLESS STEEL ความหนา  $0.0 \pm 0.1$  มิลลิเมตร

๒. แผนกตรวจสอบคุณภาพ จะทำการตรวจรับวัสดุต่าง ๆ ตามที่กำหนด เมื่อผ่านกรรมวิธีการ ตรวจรับวัสดุแล้วจะทำเครื่องหมายประจำรุ่นที่จัดหา (LOT NUMBER) บนวัสดุกันกระสุนทุกชนิด ทุกแผ่นแล้ว นำเก็บเข้าคลัง

**การควบคุมคุณภาพผ้าและวัสดุประกอบสำหรับการตัดเย็บตัวเสื้อ**

๓. สั่งซื้อผ้ากึ่งสังเคราะห์ (ชนิด, เบอร์ผ้า, และสี) และวัสดุประกอบสำหรับการตัดเย็บตัวเสื้อ ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่บริษัทกำหนด


๒. แผนกตรวจสอบคุณภาพ จะทำการตรวจสอบผ้าตามคุณสมบัติ (เส้นด้าย, การทอ, คุณภาพของผ้าเคลือบกันน้ำ และสี ฯลฯ) รวมทั้งวัสดุประกอบการตัดเย็บตาม คุณลักษณะเฉพาะ ที่บริษัทกำหนดแล้วส่งเก็บไว้ที่คลังรองนำมาใช้ในการผลิตต่อไป

### การผลิตแผ่นเกราะ (ARMOR PANEL)

#### ๑. การผลิตแผ่นเกราะ ๑ ชุด

๑.๑ จัดเตรียมแผ่นเซรามิกจากคลังเก็บมาตรวจสอบขนาด

๑.๒ จัดเตรียมไยสังเคราะห์ UDPE หรือ ARAMID FIBER จากคลังเก็บมาตัดขนาดตามแบบแผน (PATTERN) และนำมามาทากาววางแผนเรียงช้อนกันให้ได้จำนวนความหนาตามต้องการ นำเข้าเครื่องอัดให้แข็งตัวพร้อมขึ้นรูปใหม่มีผ้าโคลง (ดังรูปที่ ๑ และรูปที่ ๒)



(รูปที่ ๑) PATTERN ชิ้นงานบนไย PE

(รูปที่ ๒) แผ่นไยสังเคราะห์อัดแข็งแล้ว


๑.๓ นำแผ่นไยสังเคราะห์ UDPE ที่อัดแข็งขึ้นรูปแล้ว มาติดด้านหน้าด้วยแผ่นเซรามิกชนิดพิเศษด้วยการ แผ่นเซรามิกที่นำมาใช้ติดเป็นแผ่นเกราะมีขนาด (กว้าง x ยาว)  $๒ \times ๒$  นิ้ว หนา  $๗ \pm ๐.๐$  มม. โดยการติดจะติดสลับเป็นลายก่ออิฐ (ดังรูปที่ ๓)



(รูปที่ ๓) แผ่นเซรามิกที่นำมาติดบนไย UDPE อัดแข็ง

๑.๔ เมื่อนำแผ่นไส้สังเคราะห์ที่อัดแข็งขึ้นรูปติดด้านหน้าด้วยแผ่นเซรามิกแล้วใช้แผ่นไส้สังเคราะห์ท่านำยาปิดทับด้านหน้าเซรามิกอีก ๒ ชั้น

๑.๕ นำแผ่นโลหะอลูมินั่ม ความหนา  $1.0 \pm 0.2$  มม. และแผ่นสแตนเลส สตีล ความหนา  $1.0 \pm 0.2$  มม. ที่ปั๊มโคงขึ้นรูป แล้วทาด้วยน้ำยาการปิดทับด้านหลังไส้สังเคราะห์ (ดังรูปที่ ๔ และรูปที่ ๕)



(รูปที่ ๔) การเรียงวัสดุ



(รูปที่ ๕) แผ่นเกราะประกอบแล้วเสร็จ

๑.๖ ถุ่มตัวอย่างแผ่นเกราะที่ประกอบครบเป็น ๑ ชุด ไปยิงทดสอบด้วยกระสุนปืนเล็กๆน้ำขนาด  $3.6 \times 50$  มิลลิเมตร เพื่อตรวจการไม่ทะลุผ่าน และตรวจสอบรอยยุบตัวของแผ่นเกราะ และบันทึกผลการยิงทดสอบ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการทดสอบ

๑.๗ ตรวจสอบความเรียบร้อยของแผ่นเกราะทุกชุด วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต ไว้ที่คลังที่ติดอยู่กับแผ่นเกราะ นำเก็บเข้าคลังเพื่อรอนำไปใช้งาน

### การผลิตตัวเสื้อ (FRONT AND BACK CARRIER PROCESS)

๑. เตรียมผ้าไนล่อนเบอร์ ๒๑๐ กันน้ำ สีดำหรือผ้า ๖๐๐ ดี สีดำนิคหนา และวัสดุประกอบการตัดเย็บตัวเสื้อจากคลังเก็บ

๒. วัดแบบ (PATTERN) (ดังรูปที่ ๖) และตัดผ้าตามแบบ (ดังรูปที่ ๗)



(รูปที่ ๖) การวัด PATTERN บนผ้า

๓. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำเก็บเข้าคลังรองนำไปผลิตในขั้นตอนต่อไป (หากพบข้อบกพร่องจะคัดแยกออกไปทำลายทิ้ง)

(รูปที่ ๗) การตัดผ้าตามแบบ

๔. นำชิ้นส่วนผ้าตามข้อ ๓ และวัสดุประกอบตามข้อ ๑ มาเย็บเป็นตัวเสื้อ เมื่อได้รับการสั่งซื้อ

๕. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน แล้วนำเข้าคลังเพื่อรอนำไปประกอบรวมกับแผ่นเกราะต่อไป การผลิตซองใส่แผ่นเกราะ

๖. เตรียมผ้าในล่อน เบอร์ ๒๑๐ กันน้ำ สีดำหรือสีอื่น ๆ ชนิดบาง และวัสดุสำหรับการตัดเย็บซองใส่แผ่นเกราะจากคลังเก็บ

๗. วัดแบบ (PATTERN) และตัดผ้าตามแบบ

๘. นำผ้าตามข้อ ๗ และวัสดุประกอบตามข้อ ๑ มาตัดเย็บเป็นซองใส่แผ่นเกราะตามแบบที่กำหนด

๙. ตรวจสอบความเรียบร้อย และนำเก็บเข้าคลังรองนำไปใช้งานต่อไป

## ผนวก ข.

### มาตรฐานเสือกรา

กระสุนปืนแต่ละชนิดมีกระสุนวิ่งด้วยความเร็วมากที่สุดกับเสือกราจะถูกยึดจับไว้ด้วยเส้นใยที่แข็งแรงมาก เรียกว่า “เว็บ” (Web) เส้นใยเหล่านี้ จะดุดชับและกระจายพลังงานการกระแทกของกระสุนที่ส่งผ่านมาขยับตัวเลือ เป็นผลให้กระสุนนั้นเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปไป พลังงานที่เกิดขึ้นนี้จะถูกดุดชับไว้ด้วยแต่ละชั้นของเส้นใย จนกระทั้งกระสุนนั้นหยุดลงในที่สุด ดังนั้นการหดเส้นใยให้ยิ่งหนาแน่นมากเท่าไรก็ จะยิ่งมีความทนทานต่อแรงกระสุนมากขึ้นเท่านั้น” นี่คือลักษณะการทำงานของเสือกราในขณะที่กระสุนมากระแทกกับเสือกรา พลังงานจากกระสุนจะถูกดุดชับและแพร่กระจายไปตามชั้นของเส้นใยเรื่อยๆ จนท้ายที่สุด คือร่างกาย การกระแทกร่างกายจะเรียกว่า “บลันท์ ทรอมา” (Blunt Trauma) หมายถึง อาการฟกช้ำ ซึ่งอาการดังกล่าวจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ปรากฏอาการอักเสบให้เห็น ร่างกายของคนเราจะสามารถทนทานต่ออาการ บลันท์ ทรอมา ได้ปริมาณหนึ่ง ซึ่งเราสามารถทดสอบ และคิดค่าอักเสบได้เรียกว่า “Back Face Signature” มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

ในปัจจุบันมีมาตรฐานการทดสอบเสือกรา อยู่หลายมาตรฐาน ที่นิยมใช้กัน โดยมาตรฐานที่เก่าแก่ที่สุด ได้แก่ มาตรฐานของ NIJ (U.S. National Institute of Justice) เรียกว่า มาตรฐาน U.S.NIJ.0101.03 มาตรฐานนี้ กำหนดค่า Back Face Signature เท่ากับ 44 มิลลิเมตร ในปัจจุบันมีการปรับปรุงเป็น U.S. NIJ.0101.04 นอกจากนี้ยังมีมาตรฐาน U.S. PPAA 1989-05 กำหนดค่า 44 มิลลิเมตร เช่นเดียวกัน แต่จำนวนนัดของกระสุนที่ยิงใส่เสือกรานน้อยกว่า

ดังนั้นเสือกราบางชนิดสามารถผ่านมาตรฐาน PPAA ได้ แต่ไม่ผ่านมาตรฐาน NIJ ถือได้ว่า มาตรฐาน NIJ เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุด ทั้งในสหรัฐ ออสเตรเลีย เอเชีย ตะวันออกกลางและประเทศในยุโรปบางประเทศ เช่น ฟินแลนด์ และอังกฤษ

## การวิจัย และพัฒนา

### เกราะป้องกันกระสุน ปืนพกทุกขนาด และ กระสุนปืนเล็กๆที่เป็นอาวุธสงคราม

พ.ต. ทรงพล เอี่ยมบุญฤทธิ์

ดร. ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์

ดร. เนติมา สว่างวรรณ

รศ. สมนึก วัฒนศรียกุล

มงคล พุ่มแก้ว

### ความเป็นมา

บทความในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยร่วม ต่อจากการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนปืนของบริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด การผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนปืนพก บางระจัน ได้มีการพัฒนาจากเกราะ โลหะมาเป็น เกราะปะกอบแบบพสมพسان (Composite) เป็นเกราะที่มีทั้ง วัสดุเซรามิก, เส้นใยสังเคราะห์, โลหะ ปะกอบเข้าด้วยกัน เหตุผลที่เลือกเกราะประเภทนี้ก็คือว่าคุณสมบัติเด่นของทั้ง 3 วัสดุ กล่าวคือ เซรามิกมีหน้าที่ทำลายหัวกระสุนทำให้ลูกกระสุนเสียรูปร่าง ในขณะที่วัสดุเส้นใยสังเคราะห์ ทำหน้าที่เป็น วัสดุที่รับแรงหรือ ส่งถ่ายแรง โดยเฉพาะคุณสมบัติวัสดุเส้นใยสังเคราะห์จะอ่อนนุ่มนิ่ว แต่มีความเหนียว มีการยึด ตัวที่ดี และมีการกระจายแรงได้ดี สำหรับวัสดุโลหะ ซึ่งทำหน้าที่ รับแรงปะทะขั้นสุดท้าย โดยลูกกระสุนนั้น จะมีพลังงานจนน่องกระสุนส่วนที่เหลือมาทำให้โลหะยึด และเปลี่ยนแปลงรูปร่าง จนนั้นวัสดุที่ได้จากการ วิจัยคือ เซรามิก[3] เส้นใยสังเคราะห์[4] และ โลหะ[5]

กล่าวได้ว่าวัสดุที่ใช้มีอยู่ด้วยกันมี 3 ประเภท สำหรับเป็นเกราะป้องกันกระสุนปืนซึ่งได้แก่ วัสดุกลุ่ม เซรามิก กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ และกลุ่มโลหะ ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยแพร่หลายหรือรู้จักกันพอสมควร โดย ในที่นี้ เพื่อที่จะให้ได้เสื้อเกราะที่มีราคาที่เหมาะสม ไม่แพงเกินไป จึงเลือกใช้วัสดุเซรามิกประเภทอลูมินา อิกทั้งวัสดุนี้เป็นวัสดุที่ใช้ในการเป็นนวนไฟฟ้าได้อย่างดี อิกทั้งมีความแข็งที่มากกว่าหัวกระสุนและ สามารถทำลายหัวกระสุนได้

โดยจากตารางที่ 1 วัสดุเกราะเซรามิก อลูมินา ที่จะนำมาทำเกราะจะพบว่า อลูมินา มีคุณสมบัติเด่นในความ เหมาะสมที่จะนำมาเป็นเกราะและ ในแรงกระรัมวิธีการผลิตก็ไม่ได้ซับซ้อน ซึ่งในวัสดุอื่นๆ เช่น Silicon Carbide (SiC), Silicon nitride (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>), และ Zirconium oxide (ZrO<sub>2</sub>) จะมีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อนอีก ทั้งมีราคาสูงมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะนำอาวัสดุ อลูมินามาใช้กันอย่างแพร่หลาย

Material	Density (g/cm <sup>3</sup> )	Tensile Strength (psi)	Flexural Strength (psi)	Compressive Strength (psi)	Young's Modulus (psi)	Fracture Toughness (psi)
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3.98	30,000	80,000	400,000	56 x 10 <sup>6</sup>	5,000
SiC (sintered)	3.1	80,000	80,000	560,000	60 x 10 <sup>6</sup>	4,000
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> (reaction)	2.5	25,000	35,000	150,000	30 x 10 <sup>6</sup>	3,000

bonded)						
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> (hot pressed)	3.2	80,000	130,000	500,000	$45 \times 10^6$	5,000
Sialon	3.24	60,000	140,000	500,000	$45 \times 10^6$	9,000
ZrO <sub>2</sub>	5.8	65,000	100,000	270,000	$30 \times 10^6$	10,000
ZrO <sub>2</sub>	5.8	50,000	115,000	250,000	$29 \times 10^6$	11,000

ตารางที่ 1 คุณสมบัติวัสดุเซรามิก[6]

ส่วนเส้นใยหรือวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้มีหลายแบบ เช่น Spectra, Poly Cabonate, Polyethylene, Kevlar, Zylon, Aramid, LCP, PBO AS, S Glass, HPPE, UHMWPE เป็นต้น แต่สำหรับงานวิจัยนี้มีความสนใจที่ HPPE เพราะมีความหนึ่ง (ดูตารางที่ 2) ซึ่งเป็นวัสดุอ่อนที่สามารถส่งถ่ายแรงได้ดีจึงเลือกนำมาใช้

ในส่วนโลหะจะทำหน้าที่รับแรงส่วนสุดท้าย โดยส่วนมากจะเลือกเอาวัสดุ 2 ชนิด คือ Stainless กับ Aluminium เป็นโลหะที่จะนำมาใช้ ซึ่งวัสดุ 2 ชนิดนี้เป็นวัสดุพื้นฐานของเกราะป้องกันกระสุนปืนพก

Fiber	Strength (GPa)	Modulus (GPa)	Elongation (%)
Aramid	2.8-3.2	60-115	1.5-4.5
HPPE	2.8-4.0	90-140	2.9-3.8
LCP	2.8	65	3.3
PBO AS	5.5	280	2.5
S Glass	4.65	87	5.4

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติเส้นใย [4]

โดยสรุปแล้วเราพบว่า ระเบียบวิธีการวิจัยขึ้นอยู่กับการจัดรูปร่างแผ่นประกอบของเกราะที่ถูกต้อง สามารถป้องกันกระสุนได้ตามมาตรฐาน National Institute of Justice (NIJ) [2] และมีราคาที่เหมาะสมสำหรับ ทหาร ตำรวจ พลเรือนที่สามารถหาซื้อหรือนำไปใช้ได้ ดังนี้ในส่วนของผลการทดลองได้ดำเนินการทดสอบแผ่นเกราะป้องกันกระสุนปืนพกและเกราะป้องกันกระสุนปืนเล็กยาวที่เป็นอาวุธ sangkram ดังนี้



รูปที่ 1 ชุดเกราะสำหรับทดสอบกระสุนปืนพกและเกราะป้องกันกระสุนปืนเล็กยาวที่เป็นอาวุธ sangkram



รูปที่ 2 ชุดกราะหลังการทดสอบ

รอยกราะสูน	ชนิดกราะสูน	ชนิดคำ กล้อง	น.น. กราะสูน ปืน(mg.)	ความเร็วกราะสูน		ผล	รอยยุบ (mm)	D <sub>ave</sub> (mm)
				มาตรฐาน	วัดได้			
1	.44	ทดสอบ 4"	STD.	436 ± 9	428	ไม่ทะลุ	22.6	24.34
2	.44	ทดสอบ 4"	STD.	436 ± 9	429	ไม่ทะลุ	20.1	24.21
3	.44	ทดสอบ 4"	STD.	436 + 9	430	ไม่ทะลุ	20.8	24.20
4	.44	ทดสอบ 4"	STD.	436 + 9	428	ไม่ทะลุ	19.7	23.65

ตารางที่ 3 ตารางทดสอบกราะสูนปืนพก

รอย กราะสูน	ชนิดกราะสูน	ชนิดคำ กล้อง	น.น. กราะสูน ปืน(mg.)	ความเร็วกราะสูน		ผล	รอยยุบ (mm)	D <sub>ave</sub> (mm)
				มาตรฐาน	วัดได้			
1	M16	ทดสอบ 6"	148	838 ± 9	845	ไม่ทะลุ	22.6	22.32
2	M16	ทดสอบ 6"	148	838 ± 9	839.57	ไม่ทะลุ	20.1	21.21
3	M16	ทดสอบ 6"	148	838 ± 9	846.62	ไม่ทะลุ	19.1	21.37

#### ตารางที่ 4 ตารางทดสอบกระสุนปืนเล็กๆ ที่เป็นอาวุธสงคราม

ขั้นตอนการทดสอบการยิง ตามมาตรฐานกระห่วงกลาโหม [1]



รูปที่ 3 เครื่องยิงทดสอบ Gas gun



รูปที่ 4 อุปกรณ์ชั่ง ตวงกระสุนคิณปืน



รูปที่ 5 เครื่องวัดความเร็วกระสุนปืน




รูปที่ 6 สนามทดสอบอาวุธ และกระสุนปืน กองพลาธิการ และสรรพากร สำนัก ตำรวจนครบาล




รูปที่ 7 การตรวจสอบรอยกระสุนปืน M 16

### การตรวจสอบความลึกความกว้างของรูกระสุนปืน



รูปที่ 8 รอยยุบตัวของดินน้ำมันจากกระสุนปืน M 16



รูปที่ 9 การทดสอบความกว้างและความลึกของรูกระสุนด้วยเครื่อง 3D OPTICAL SCANNING

ผลการทดลอง นำหนักกระžeที่ได้มีน้ำหนัก 7 กิโลกรัม มีความหนาตามที่ต้องการ ซึ่งนำหนักที่ได้ต่างจากกระžeในแบบแรกซึ่งมีน้ำหนัก 11.5 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่าน้ำหนักได้ลดลงมา 39.13 % สามารถป้องกันกระสุนปืนพกและกระสุนปืนเล็กยาวที่เป็นอาวุธสงครามได้ โดยที่เสื่อกระžeมีราคาตัวละ 22,000 บาท ซึ่งสามารถจัดหาให้กับกำลังพลได้ ตอนนี้ได้จำหน่ายให้กับกองทัพแล้ว 200 ตัว และ ได้มีการบริจาคมกับกองทัพดังนี้

กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 25 ตัว

กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 25 ตัว

กอ.ร.น.ภ.ก. 4 ส่วนหน้า จำนวน 30 ตัว

งานวิจัยนี้ที่ถูกต้องจะต้องมีหลายฝ่ายร่วมมือกันคือ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัยของทหาร หน่วยงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมาร่วมในการศึกษา ในงานวิจัยนี้

โครงการนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จประการหนึ่งที่สามารถได้เสื่อกระžeที่นำหนักลดลงอย่างมากจากเดิมที่เป็นกระโลหะล้วนๆ และสามารถได้ราคาที่เหมาะสม จัดจำหน่ายให้กับกำลังพลได้ เป็นเสื่อกระžeที่ผลิตโดยคนไทย อย่างไรก็ตามยังต้องมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป เพื่อให้ได้เสื่อกระžeที่มีน้ำหนักลดลงที่สุดและมี

ประสิทธิภาพ คุณภาพสูงสุด โดยที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้น จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าโครงการนี้ ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถยังต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ให้เสื่อกระžeมีน้ำหนักเบาลงเท่าที่จะเป็นไปได้ และราคาที่เหมาะสม กว่าเสื่อกระžeของอเมริกา และอิสราเอลที่ผลิตจาก Kevlar ซึ่งกรรมวิธีการผลิตสามารถทำได้ไม่ซับซ้อนแต่ตัวสุดอุปกรณ์ต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีราคาแพง แต่เป็นแบบกระžeอ่อนซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับเป็นกระžeป้องกันกระสุนปืนเล็กยาวที่เป็นอาวุธสงคราม

### เอกสารอ้างอิง

- [1] มาตรฐานแผ่นเกราะกันกระสุน. กมย.กห.2/2547, คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานยุทธป้องกันกระเทาะกลาโหม
- [2] Ballistic Resistant Protective Materials. NIJ Standard 0101.04: National Institute of Justice, U.S. Department of Justice

- [3] I. Horsfall, D. Buckley. 1995. The effect of through-thickness cracks on the ballistic performance of ceramic armour systems. Cranfield University. 303-318 .
- [4] Jacobs, M.J.N. and Van Dingenen, J.L.J (2001), *J. Mater. Sci.*, 36. 3137.
- [5] S.N. Dikshit, V. V. Kutumbarao. G. Sundararajan. 1995. The influence of plate hardness on the ballistic penetration of thick steel plates. *Int. J. Impact Eng* Vol. 16, No. 2, pp. 293-320 .
- [6] John B.Wachtman, W. Roger Cannon, M. John Matthewson. 2009. *Mechanical Properties of Ceramics*, John Wiley & Sons. Denvers. 472 pages.
- [7] I.S. Chocron Benloulo and V. Sanchez-Galvez. 1996. A New Analytical Model to Simulate Impact onto Ceramic/Composite Armors. *Int. J. Impact Engng* Vol. 21, No. 6, pp. 461Ð471, 1998 *Int. J. Impact Eng* Vol. 18, No. 3, pp. 309-318.
- [8] G. Reyes Villanueva, W.J. Cantwell. 2004. The high velocity impact response of composite and FML-reinforced sandwich structures. *Composites Science and Technology* 64 (2004) 35–54
- [9] J. Lopez-Puente, A. Arias, R. Zaera, C. Navarro. 2005. The effect of the thickness of the adhesive layer on the ballistic limit of ceramic/metal armours. An experimental and numerical study. Carlos III University of Madrid Avda.de la Universidad 30, 28911 Legane's, Madrid, Spain. 20 July 2005
- [10] R. Zaera, S. Sa'ncchez-Sa'ez, J.L. Pe'rez-Castellanos, C. Navarro. 2005. Modelling of the adhesive layer in mixed ceramic/metal armours subjected to impact. *Composites: Part A* 31 (2000) 823–833

ภาคผนวก ข.ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์หลังเสร็จโครงการ

กิจกรรมในข้อเสนอโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผลสำเร็จ (%)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ (กรณีที่ไม่ถึง100%)
1. ศึกษาทฤษฎี เตรียมข้อมูล เกี่ยวกับโลหะและวัสดุ ที่จะ พัฒนามาเป็นเกราะและศึกษา ทฤษฎีและข้อมูลสำนักงาน ที่ทำลายเป้าหมาย (เกราะ) ของ หัวกระสุนขนาดต่างๆ ที่ใช้ยิง จากรากฐานนิดต่างๆ	1. ได้ทฤษฎีสำหรับวัสดุ และ ข้อมูลเทคนิค เกี่ยวกับโลหะและวัสดุ ที่ จะพัฒนามาเป็นเกราะ เพื่อใช้ในโครงการ	100%	1. ได้ทฤษฎีพัฒนา จน แล้วใช้เทคโนโลยีทางโลหะได้วัสดุ 1. เหล็กกล้าไร้สนิม 2. อลูมิเนียมอัลลอย 3. วัสดุเซรามิก	
2. ศึกษาผลงานวิจัยที่ได้ ดำเนินการแล้วโดยคณะวิจัย งาน บ.พรีชิพาร์ท จำกัด และ พัฒนาสืบต่อเกราะปะรุงภัยต่างๆ	2. ได้ข้อมูลเทคนิค เกี่ยวกับโลหะและวัสดุ จากทางบ.พรีชิพาร์ท จำกัด สำหรับนำมาใช้ เป็นเกราะกันกระสุนปืน พก	100%	2. ได้โลหะและวัสดุ นำมาใช้เป็นเกราะ กันกระสุนปืนพก 1. เหล็กกล้าไร้สนิม 2. อลูมิเนียมอัลลอย	
3 สรุปข้อมูลที่ศึกษาค้นพบจาก เอกสารที่มีอยู่ พารามิเตอร์ของ วัสดุเกราะที่ควรให้ความสนใจ และทำการศึกษาในขั้นต่อไป รวมถึงเสนอทิศทางการดำเนิน งานวิจัยและการใช้วัสดุใหม่	3. ได้ผลสรุปพารามิเตอร์ ของวัสดุเกราะ และได้ ดำเนินงานวิจัยใช้วัสดุ ใหม่	100%	3. ได้ผลสรุป พารามิเตอร์ของวัสดุ เกราะคือ 1. เหล็กกล้าไร้สนิม 2. อลูมิเนียมอัลลอย 3. วัสดุเซรามิก 4. วัสดุเส้นใย สังเคราะห์	
4. ออกแบบและทดสอบเกราะ โลหะโดยทดสอบที่สนามยิง ทดสอบด้วยการยิงด้วยกระสุน จริง	4. ได้เกราะต้นแบบเพื่อ นำไปใช้ทดสอบที่สนาม ยิงทดสอบด้วยกระสุน จริง	100%	4. ออกแบบทดสอบ ด้วยกระสุนจริงโดย ใช้วัสดุเซรามิกแผ่น หน้าวัสดุเส้นใย สังเคราะห์ชั้นที่สอง อลูมิเนียมอัลลอยเป็น แผ่นรองหลังผลการ ทดสอบสามารถกัน กระสุนปืน M16 ได้	

5. ออกแบบผลิตต้นแบบ ทดสอบผลิตภัณฑ์เสื้อเกราะ ต้นแบบด้วยการยิงด้วยกระสุนจริงในสนามทดสอบมาตรฐาน	5. ได้เกราะผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเพื่อนำไปใช้ ทดสอบที่สนามยิง ทดสอบด้วยกระสุนจริง	100%	5.ทดสอบด้วยการยิง <sup>ด้วยกระสุนจริงใน สนามทดสอบ มาตรฐาน ผลการ ทดสอบสามารถผ่าน มาตรฐาน (NIJ)</sup>	
6. พัฒนาและแก้ไขต้นแบบเสื้อ เกราะหลังจากนั้นจึงผลิต ต้นแบบเกราะแจกจ่ายให้ หน่วยงานทหาร/ตรวจทดสอบ ใช้ในงานสนามจริง เพื่อ ประเมินผลและพัฒนาแก้ไข ต้นแบบเกราะต่อไป	6. ได้แก้ไขรายต่อวัสดุ เชรามิค และได้ผลิต เกราะแจกจ่ายให้ หน่วยงานทหาร/ตรวจ ทดสอบใช้ในงานสนาม จริง	100%	6. ได้ผลิตภัณฑ์เสื้อ เกราะแจกจ่ายให้ หน่วยงานทหาร ตรวจทดสอบใช้ใน งานสนามจริง	
7. สรุปผลงานวิจัย/เสนอ แนวทางการวิจัยต่อรวมถึง ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างวิจัย และนำเสนอรายงาน ฉบับสมบูรณ์	7. ได้ผลงานวิจัยที่ สามารถนำไปต่อยอด โดยใช้วัสดุผสมกับวัสดุ เชรามิคซึ่งทำให้สามารถ ลดน้ำหนักลงได้อีก	100%	7. จัดทำรายงาน ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำ ข้อมูลองค์ความรู้มา มาพัฒนาต่อยอดให้ เสื้อเกราะมีน้ำหนัก ลดลง และมี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	



## ภาคผนวก ง. ผลที่ได้รับตลอดโครงการ

จากผลการวิจัยโครงการนี้ คณะผู้วิจัยได้ประযุณ์จากการวิจัย และในด้านอื่นๆ ดังนี้

### เสื้อเกราะกันกระสุนปืนพก

มีด้านแบบ เกราะและเสื้อเกราะที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาด ตามความต้องการของกองทัพและสำนักงานตำรวจนครบาล ภาคใต้ มีความเป็นไปได้ด้านงบประมาณในการจัดซื้อ ทำให้มีการขยายผลไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์สามารถผลิตสนับสนุนให้กองทัพ สำนักงานตำรวจนครบาล ที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดการสูญเสียจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการออกแบบสร้างเสื้อเกราะกันกระสุนปืนพก มีขีดความสามารถป้องกันกระสุนปืนพกในระดับ Level IIIA ได้ และได้นำไปผลิตจำนวนมากโดย บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด โดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ภายในประเทศ ทำให้ได้ราคาถูก อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหม

ในสถานการณ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ซื้อและนำไปใช้สำหรับป้องกันตนของส่วนหนึ่ง

### เสื้อเกราะป้องกันกระสุนปืนเล็กๆ ที่เป็นอาวุธสงคราม

ได้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนปืนเล็กๆ ที่เป็นอาวุธสงคราม Level III น้ำหนักรวมของเกราะแผ่นหนึ่งหน้า, แผ่นหลัง และแผ่นป้องกันด้านข้าง จำนวน 7 กิโลกรัม ซึ่งมีน้ำหนักลดลงจากเสื้อเกราะเหล็กเดิมที่หนัก 11.5 กิโลกรัม พบร่วมน้ำหนักลดลง 39.13 เปอร์เซนต์ ราคาจำหน่ายของเสื้อเกราะตัวละ 22,000 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าเสื้อเกราะที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ความสามารถในการต้านทานกระสุนระดับเดียวกัน ในเบื้องต้นกองทัพบกได้ทำการสั่งซื้อเพื่อนำไปใช้งานแล้วจำนวน 200 ตัว และทาง สก. ได้บรรจุภัณฑ์ในกล่องทัพบกดังนี้

กองทัพภาคที่ 1

จำนวน 25 ตัว

กองทัพภาคที่ 2

จำนวน 25 ตัว

กอ.รmn.ภาค 4 ส่วนหน้า จำนวน 25 ตัว

ผลงานวิจัยนี้เกิดขึ้นมาจากการร่วมมืออันดีของทั้ง 3 ฝ่าย โดยเป็นการนำความรู้เชิงวิชาการของภาคการศึกษามาประยุกต์ช่วยในการศึกษากลไกการทำลายกระสุนของเสื้อเกราะและหาเครื่องมือมาช่วยในการศึกษาทดลองผลิตชิ้นงานต่างๆ ในขณะที่ภาคเอกชนทำหน้าที่ทดลองยิงทดสอบหรือเสาะหาวัสดุใหม่ๆ นำมาผลิตเสื้อเกราะให้สมรรถนะดีขึ้น ในส่วนของฝ่ายทหารเองได้ทราบองค์ความรู้ในการผลิตเสื้อเกราะ ในฐานะผู้ใช้งานภาคสนาม ผู้กำหนดมาตรฐานและดำเนินการยิงทดสอบทำลายเสื้อเกราะ ซึ่งความร่วมมือแบบไดรภาคีนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งในแง่การประยุกต์องค์ความรู้จากภาควิจัยมาใช้ในการผลิตเสื้อเกราะจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการตัวรวมและหน่วยงานภาคสนาม นำไปใช้เป็นเครื่องป้องกันการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตของบุคลากร ขณะปราบปรามและป้องกันประเทศชาติ อันถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของคณะกรรมการนักวิจัย

## บทสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) “การวิจัยและพัฒนาเกราะป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาดและกระสุนปืนเล็กยาวที่เป็นอาวุธสังหาร”

(ภาษาอังกฤษ) “The Research and Development of Ballistic Body Armour”

ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัดและที่อยู่

ชื่อ- สกุล พลเอก อภิชาติ ทิมสุวรรณ

หน่วยงาน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการกลาโหม (สวพ.กห.)

ที่อยู่ 47/433 หมู่ 3 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์/โทรสาร 02 980-5891

E-mail address ird.sut.ac.th

งบประมาณทั้งโครงการ 4,072,750 บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)

ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน

### ปัญหาที่ทำวิจัยและความสำคัญของปัญหา

การปฏิบัติการภารกิจด้านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และพลเรือนในปัจจุบัน ถึงแม้จะพัฒนาการฝึกศึกษาคิด มีการปรับการจัดหน่วย เปเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติทางยุทธวิธี เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ปัญหาความจำากัดด้านงบประมาณของกองทัพและหน่วยงานต่างๆ ทำให้ยังไม่ได้รับการจัดหาอาวุธยุทธ์โดยรวมที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละเหตุการณ์ และยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติด การปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการป้องกันชายแดน รูปแบบการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติลักษณะ กองโจร และการรบนอกแนว ซึ่งทำให้มาตรฐานการป้องกัน และการตอบโต้ด้วยความรวดเร็วมีความสำคัญที่ต้องนำมาใช้ แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนมากจากการลอบยิงและลอบวางระเบิดจากผู้ก่อความไม่สงบ การลดความสูญเสีย นอกจากราชใช้มาตรการต่างๆ ดังกล่าวให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติให้เป็นผลแล้ว การใช้ยุทธ์โดยรวมและอุปกรณ์พิเศษ ที่ใช้สำหรับการป้องกันร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนยานพาหนะ ยุทธ์โดยรวม เพื่อป้องกันอันตรายจากกระสุนปืนชนิดต่างๆ และวัตถุระเบิดของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งได้แก่ เสื้อเกราะและเกราะสำหรับติดตั้งกับยานพาหนะประเภทต่างๆ ยังมีปัญหามากเนื่องจากปัจจุบันสถานภาพของเสื้อเกราะที่กองทัพและตำรวจมีใช้งานอยู่ ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มีอายุการใช้งานนานมากกว่า 20 ถึง 30 ปี หมวดสภาพการใช้งานไม่สามารถป้องกันกระสุนปืนเล็กยาวที่เป็นอาวุธสังหาร ที่ฝ่ายตรงข้ามใช้อุปกรณ์ปัจจุบันได้ นอกจากนั้นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อจาก

ต่างประเทศที่มีราคาสูง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดซื้อได้เพียงพอตามความต้องการ การใช้งานของกองทัพและตำรวจส่วนใหญ่ที่จัดมาใหม่เป็น

เลื่อนเกราะอ่อน ที่ใช้สันไสสังเคราะห์ซึ่งมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 5 ปี และเปลี่ยนสภาพได้รวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

ดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กองทัพและตำรวจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ปฏิบัติงานในการกิจที่เสี่ยงต่อการถูกยิงด้วยอาชญาตต่างๆ และวัตถุระเบิด ได้มีเลื่อนเกราะและเกราะที่มีคุณลักษณะและประสิทธิภาพในการป้องกันอำนวยการสังหารของกระสุนปืนทุกประเภท ที่คนร้ายหรือผู้ก่อความไม่สงบและขบวนการค้ายาเสพติดใช้ โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ตามแนวทางประเด็นทางทหาร โดยใช้อุตสาหกรรมพลเรือนภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนาทางทหาร เพื่อให้กองทัพและรัฐสามารถใช้ทรัพยากรภายในประเทศทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองทางทหาร

### วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาด และกระสุนปืนเล็กๆน้ำที่เป็นอาชญากรรมนี้ เพื่อให้ได้เกราะ 2 ประเภท คือ เกราะที่มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันอำนวยการสังหารของกระสุนปืนพกทุกขนาดที่มีใช้ในประเทศไทย และเกราะที่มีคุณสมบัติป้องกันอำนวยการสังหารของปืนเล็กๆน้ำที่เป็นอาชญากรรม โดยใช้การผสมผสานเทคโนโลยีการทำเกราะเหล็ก การทำเกราะไสสังเคราะห์และเกราะวัสดุอื่นที่เป็นเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานการป้องกันอันตราย จากการถูกยิงด้วยอาชญาคดี สำหรับบุคคลและติดตั้งกับยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ

### ระเบียบวิธีวิจัย (โดยย่อ)

เกราะที่ทำการวิจัย มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้เกราะ 2 ประเภท ตามประสิทธิภาพในการป้องกันอำนวยการสังหารของหัวกระสุนปืน ที่ต้องการ คือ

1. เกราะป้องกันกระสุนปืนพกที่สามารถป้องกันอำนวยการสังหารของกระสุนปืนพกทุกขนาดที่ใช้ยิงจากปืนพกสั้น ที่มีใช้ในประเทศไทย โดยให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะเทียบเท่ามาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหมคือสามารถกันกระสุนได้ในระดับปืนพก 3A

2. เกราะป้องกันกระสุนปืนเล็กๆน้ำที่สามารถป้องกันอำนวยการสังหารของกระสุนปืนเล็กๆน้ำที่ใช้ยิงจากอาชญาคดี ที่เป็นอาชญากรรมที่มีใช้ในประเทศไทย โดยให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะเทียบเท่ามาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม คือสามารถกันกระสุนได้ในระดับ 3

3. เป้าหมายหลักของผู้วิจัยในการวิจัยวัสดุที่ใช้ทำแผ่นเกราะคือ แผ่นเหล็กกล้าประเภทต่างๆ เสริมค้ำยแผ่นเกราะอื่นๆ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการทดสอบการทำเลื่อนเกราะป้องกันกระสุนของ บริษัท พรีซิพาร์ท จำกัด ที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงกลาโหมแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2549 ซึ่งประกอบด้วย แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม แผ่นเหล็กหนียะ และแผ่นเหล็กหนียะชุบแข็ง เพื่อให้สามารถพิสูจน์กรอบตามขั้นตอนเทคนิค มีเหตุผล ที่จะทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือสมรรถนะให้กับแผ่นเหล็กทั้ง 3 ประเภทในการป้องกันอำนวยการทะลุทะลวงของหัวกระสุน โดยไม่ต้องเพิ่มความหนาของแผ่นเหล็ก (ที่จะทำให้น้ำหนักมากเกินไป น้ำหนักหรือเจาะรูเพื่อยึดตั้งได้ลำบาก และทำให้ราคาสูงมากเกินไปที่จะขยายผลไปสู่การลงทุนผลิตในเชิงพาณิชย์) และเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนา เกราะคือ การให้ได้

กระบวนการป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาด และกระสุนปืนเล็กๆน้ำที่เป็นอาวุธสงคราม โดยใช้แผ่นเกราะเซรามิก แผ่นเกราะไยสังเคราะห์ และแผ่นเกราะวัสดุอื่นๆ และหรือทั้ง 4 ประเภท นำมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพของเกราะเหล็กในการป้องกันอำนวยการสังหารของหัวกระสุนให้ได้ ตามที่ต้องการใช้งานของเกราะในแต่ละประเภท (ป้องกันกระสุนปืนพก ป้องกันกระสุนอาวุธสงคราม) โดยการเลือกใช้ ขนาดและ ประเภทของแผ่นเซรามิก แผ่นเกราะเส้นไยสังเคราะห์ แผ่นเกราะวัสดุอื่นๆ ชนิดต่างๆ ที่เป็นผลงานวิจัยและ หรือที่มีผลิตจำหน่ายอยู่แล้วภายในประเทศ นำมาร่วมทำการวิจัย ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อ กัน และไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์ซึ่งกันและกัน

4. น้ำหนักของชุดเสื้อเกราะที่ประกอบแผ่นเกราะแล้วเสร็จ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกินกว่าที่กำหนดดังนี้

- ชุดเสื้อเกราะป้องกันปืนพก มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 5 กิโลกรัม / ตัว
- ชุดเสื้อเกราะป้องกันอาวุธสงคราม มีน้ำหนักไม่เกิน 11 กิโลกรัม / ตัว

5. คุณลักษณะของแผ่นเกราะที่ต้องการในเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันอำนวยการสังหารและอำนวยการทะลุ ทะลวงของหัวกระสุนชนิดต่างๆ คือเมื่อประกอบเป็นชุดแผ่นเกราะแล้วต้องมีประสิทธิภาพในการ ก) ทำลายหัวกระสุน ข) ขยี้หัวกระสุน, และ ค) เก็บหัวกระสุน

6. วัตถุคุณที่ใช้ผลิตชุดเสื้อเกราะ และเกราะเป็นวัตถุคุณที่หาง่าย และส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ผลิตได้ในประเทศไทย มี ราคาถูกเมื่อเทียบกับที่จัดหาจากต่างประเทศ

#### สิ่งที่คาดว่าจะได้

1. เป็นการพัฒนาชุดไฮบริดชุดนี้ ใช้อง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม ซึ่งกำหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร โดยสนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัย โดยใช้ศักยภาพ ของชาติในด้านต่างๆ สนับสนุนการป้องกันประเทศ โดยเน้นการใช้อุตสาหกรรม พลเรือนภายในประเทศสนับสนุนการ พัฒนาองค์กรทางทหาร เพื่อให้กองทัพและรัฐสามารถใช้ทรัพยากรถอยู่ในประเทศทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็น การส่งเสริมการพัฒนาองค์กรทางทหารและส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมพลเรือนภายในประเทศ

2. มีคันแบบ เกราะและเสื้อเกราะที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุนปืนพกทุกขนาด และป้องกันกระสุน ปืนเล็กๆน้ำที่เป็นอาวุธสงคราม ตามความต้องการของกองทัพและสำนักงานตำรวจนแห่งชาติ มีราคาถูก มีความเป็นไปได้ ด้านงบประมาณในการจัดซื้อ ทำให้มีการขยายผลไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์สามารถผลิตสนับสนุนให้กองทัพ สำนักงานตำรวจนแห่งชาตินำร่องงานของรัฐ ที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดการสูญเสียจากการ ปฏิบัติงานในพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ขบวนการค้ายาเสพติดและสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ได้ผลสรุปทางวิชาการในการผลิตแผ่นเกราะที่เป็นเทคโนโลยีทางราชการเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่กระบวนการ ผลิตในเชิงพาณิชย์, และส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ

#### ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของฝ่าย 5 มีความสอดคล้องดังนี้

เป็นผลสำเร็จของความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางราชการที่เป็นรูปธรรมระหว่างกองทัพ สำนักงานตำรวจนแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

มีการถ่ายทอดวิธีการทำวิจัยที่เป็นระบบจากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากการวิจัยอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ทั้งนี้ยัง ช่วยสร้างและพัฒนาทีม R&D ของ บริษัท พีซีพาร์ท จำกัด นำไปพัฒนาทำเสื้อเกราะป้องกันกระสุนปืน ตอนนี้ได้ จำหน่ายให้กับกองทัพแล้ว 200 ตัว และได้มีการบริจาคให้กับกองทัพดังนี้

กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 25 ตัว

กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 25 ตัว

กอ.ร.ม.น.ภาค 4 ส่วนหนึ่ง จำนวน 30 ตัว

โดยขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริม/สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ใหม่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา, คณาจารย์, และนักศึกษา ช่วยวิจัย อันเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ป้อนแก่ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทย