

บทคัดย่อ

การศึกษาสมบัติเชิงกลและการย่อขยายทางชีวภาพของ PLA โดยการสร้างพันธะเชื่อมโยงร่วมกับยางธรรมชาติที่มีหมู่กลอโรอะซีเตท

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพิ่มการเข้าการ ได้ของแป้ง ยางและ PLA และการเสริมความแข็งแรง สมบัติเชิงกล รวมถึงสมบัติความหนึ่งวทนแรงกระแทกของ PLA โดยการเพิ่มอันตรกิริยาและ/หรือพันธะเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลของยาง แป้ง CNR และ PLA จากการศึกษาสัมฐานวิทยา พบว่า แป้ง ยางCNR และ PLA ทั้งสาม phase เข้ากันได้ดี (Compatible) การผสมยางมาสเตอร์ แบบที่ ไม่ได้ทำให้สมบัติเชิงกลของ PLA ลดลงมากเหมือนการผสมแป้งและยางที่ไม่ผ่านการ ดัดแปลงโครงสร้างโมเลกุลผลการศึกษาพบว่าสมบัติเชิงกลของฟิล์ม PLA/CNR035ST หลังผ่าน สภาพเดินฟ้าอากาศไม่ลดลงแต่อย่างใด ยกเว้นฟิล์ม PLA/CNR035ST30 = 50:50 หลังผ่านการ ทดสอบการทนต่อสภาพเดินฟ้าอากาศ มีค่าความสามารถยึดจูดมากกว่าก่อนการผ่านการ ทดสอบการทนต่อสภาพเดินฟ้าอากาศ นอก จากนี้ยังพบว่าแป้งและยางมาสเตอร์แบบที่มีผล ในการเพิ่มอัตราการแพร่ผ่านของไอน้ำและแก๊สออกซิเจน ความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ำ และของแก๊สออกซิเจน และการสลายตัวทางชีวภาพของ PLA ซึ่ง PLA/CNR035ST50 = 60:40 และ PLA/CNR035ST30 = 60:40 เกิดการสลายตัวทางชีวภาพมากที่สุด 31.6% ภายใต้สภาพ อุณหภูมิ $37\pm2^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 58 วัน และ 60.9% ที่สภาพอุณหภูมิ $58\pm2^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 52 วัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตามจากผลที่ได้โดยรวม สูตรผสม PLA/CNR035ST30 = 60:40 PLA/CNR035ST40 =60:40 และ PLA/CNR035ST50 = 60:40 มีสมบัติเหมาะสมในการที่จะนำไปพัฒนาทำเป็น ผลิตภัณฑ์ฟิล์มคลุมคืนเพาะปลูกเกษตรกรรมต่อไป

Abstract

Study on the mechanical properties and biodegradable properties of PLA covulcanized with chloroacetated natural rubber

This research aims to enhance the compatibility among starch rubber and PLA and mechanical properties including the impact strength of PLA by creation the interface interaction and/or the chemical bonding among starch, CNR and PLA. From the morphology study, it was found that three phases of starch, CNR and PLA are compatible. On the other hand, addition of starch and CNR was found considerably reduced the mechanical properties of PLA less than starch and natural rubber without chemical modification. It was found that the mechanical properties of PLA/CNR035ST films after weathering test mostly did not reduce except the elongation at break of PLA/CNR035ST30 =50:50 after weathering test reduced lower than those before weathering test. It was remarkable that starch and masterbatch of rubber mixed with starch increased both rates of water vapor transmission and oxygen gas transmission rate permeability of water vapor and oxygen gas and the biodegradability of PLA. PLA/CNR035ST50=60:40 and PLA/CNR035ST30=60:40 were able to biodegrade to the maximum 31.6% under the biodegradable temperature at $37\pm2^{\circ}\text{C}$ for 58 days and the maximum 60.9% under the biodegradable temperature at $58\pm2^{\circ}\text{C}$ for 52 days, respectively. However, as a result, the formulas of PLA/CNR035ST30 = 60:40 PLA/CNR035ST40 =60:40 and PLA/CNR035ST50 =60:40 have potential to be further developed on the use as mulch films for agriculture.